




aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Tubi Industriali

Catalogo







Indice per argomento

| Indice alfabetico | IV |
|-----------------------------------|------|
| Indice per applicazione | V |
| Indice per codice | VI |
| | |
| Pagine Promozionali | |
| Global Hose | 14 |
| GST II | 14 |
| E-Z Form | 15 |
| Jiffy | 15 |
| Gamma Poliax | 16 |
| Nuova gamma Gambrinus | 16 |
| Tubo appliattibile in Poliuretano | 17 |
| Cervino | 17 |
| | |
| Manuale Technico | |
| Tavola selezione tubi | TH4 |
| Descrizione codice prodotto | TH8 |
| Guida alla sicurezza | TH36 |
| | |
| Specifiche tecniche dei tubi | |
| 📵 Oli e carburanti | Α |
| Autoveicoli e imbarcazioni | В |
| 🕝 Aria | С |
| ⋒ Gas | D |
| 😂 Acqua | E |
| 🕹 Acqua calda e vapore | F |
| 🐧 Aggressivi chimici | G |
| Materiali abrasivi | Н |
| 🔞 Alimenti | |
| Leggera aspirazione | J |
| Multiuso | K |

Indice alfabetico

| Α | | pagina | Ε | ı | pagina | 0 | | pagina |
|----------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|--------|------------|---|--------|
| (?) | AIRBRAKE DIN 74310 | B8 | T | ENOREX | l13 | 3 | OILPRESS N/L 20 | K12 |
| (3) | AIRBRAKE SAE J 1402-A | В9 | 6 | E-Z FORM GS | B5 | 3 | OILPRESS N/L 30 | K12 |
| 0 | AIRTEMP 220 | C7 | \mathbf{G} | E-Z FORM MP | K11 | Ρ | | |
| 0 | APERFLAT MB | E9 | F | | | | POLIAX D EN 12115 | G5 |
| G | APERFRUT 20 | K15 | | FRUTPRESS | G10 | | POLIAX D EN 12115 LL | G4 |
| \mathbf{G} | APERFRUT 40 | K15 | 6 | FUCINO 10 | E4 | | POLIAX D SM EN 12115 | G6 |
| B | APERFRUT 80 | K15 | Ø | FUCINO 20 | E4 | | POLIAX UPE CON EN 12115 | G7 |
| • | APERSPIR | 112 | G | | | | POLIAX UPE CON SM EN 12115 | G8 |
| \mathfrak{G} | ARCTIC-EDGE | K13 | • | | l10 | | POLIAX UPE CON SM OND EN 12115 | G9 |
| | ASPIREX | J4 | _ | GAMBRINUS BLUE | 16 | 0 | PRESCORD N/R | E5 |
| | ASPIREX 140° | J5 | (1) | | 17 | () | PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | D7 |
| | ASPIREX PU/ANC | J6 | • | GAMBRINUS RED | 18 | 3 | PYTHON N/L | K7 |
| (2) | AUTOGAS ECE 67/110 Class 2 | B10 | _ | GAMBRINUS RED SM | 19 | 9 | PYTHON NV/L | K8 |
| 0 | AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L - NB/L 20 | D4 | _ | GAMBRINUS UPE EN 12115 | 15 | 3 | PYTHON NY/L | K9 |
| В | | | _ | GASTRUCK EN 1762 D-M | A12 | R | | |
| | BETON 80 | H9 | _ | GST II Black 15 | K4 | (6) | RADIOR 10 | B4 |
| 0 | BEVERA 10 | E7 | G | GST II Black 20 | K6 | | RADIOR 3 (rotoli) | F4 |
| (| BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20 | D5 | \mathbf{G} | GST II Red 15 | K5 | | | F5 |
| С | | | ı | | | (§) | | В6 |
| () | CARBO G NW/L 10 – NB/R 10 | D9 | 6 |) IDRO 10 | E6 | (§) | RADIOR DIN 6 (pezzi) | В6 |
| (2) | CARBOBLUE N/L 10 | B14 | _ | INERPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | D6 | | RADIOR K 1003 | F6 |
| (2) | CARBOBLUE N/L 20 | B14 | _ | INGLAS 30 | F8 | | RAGUSA 4 | A10 |
| | CARBOCORD EN 12115 | A6 | | INTONACATRICI 40 | H8 | _ | ROBUR GPL | A13 |
| (2) | CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | B15 | 6 | | E8 | s | | |
| (2) | CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 | B15 | _ | y in tabe per inigazione in penaretane | | (6) | SM TR 311 | B17 |
| | CARBOPRESS D EN 1360/1 | A11 | J |) IETOODD D 100 4005 | A 4 4 | _ | | 517 |
| | CARBOPRESS N/L 10 | A4 | | JETCORD B ISO 1825 | A14 | T | TDE | D40 |
| | CARBOPRESS N/L 20 | A4 | | JETCORD C ISO 1825 | A15 | (3) | | B13 |
| (2) | CARBOPRESS SAE J 30 R7 | B11 | _ | JETCORD E ISO 1825 | A16 | (2) | | B12 |
| | CARBURITE 10 | A5 | _ | JETCORD F ISO 1825 | A17 | _ | TE AS tubo antistatico in poliuretano | K16 |
| (2) | CARBURITE EN ISO 7840 A1 | B16 | _ | JETCORD XT/C | A18 | _ | TE tubo per acqua potabile in poliuretano | l14 |
| | CEMENT 713 | H5 | 6 | | K14 | | | F7 |
| 8 | CEMENT SM | H6 | • | JUMBO | K10 | _ | TS tubo per liquami in poliuretano | K17 |
| | CERGOM | H10 | L | | | V | | |
| | CERVINO EN 12115 | A9 | | LIBECCIO EN ISO 3861 | H4 | | ,. | F9 |
| | CHEMIOEL EN 12115 | A7 | M | | | | | H7 |
| | CHEMIOEL EN 12115 OND | A8 | Ø | MASKPRESS EN 14594 Class B | C8 | | • | F10 |
| D | | | Ø | MINIERA 10 | C4 | 9 | • • | F10 |
| | DIVER 100 EN 250 | | Ø | MINIERA 20 | C5 | | VINITRESS | l111 |
| | | 14 | 0 | MINIERA 40 | C6 | | | |
| 41 | Diman ILOU IOT | 1-7 | (1) | MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20 | D8 | | | |
| | | | Ø | MULTIREX | E10 | | | |

Indice per applicazione

| A - Oli e carburanti | pagina | D - Gas | pagina | H – Materiali abrasivi | pagina |
|---|---------|--|-----------|--|------------|
| CARBOPRESS N/L 10 - 20 | A4 | M AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L - NB/L 2 | 20 D4 | LIBECCIO EN ISO 3861 | H4 |
| CARBURITE 10 | A5 | M BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20 | D5 | CEMENT 713 | H5 |
| CARBOCORD EN 12115 | A6 | (NERPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | D6 | | H6 |
| CHEMIOEL EN 12115 | A7 | PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | D7 | W VIBRACORD | H7 |
| CHEMIOEL EN 12115 OND | A8 | MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L | 20 D8 | M INTONACATRICI 40 | H8 |
| GERVINO EN 12115 | A9 | (A) CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 | D9 | BETON 80 | H9 |
| 🔁 RAGUSA 4 | A10 | E-Acqua | | ⊗ CERGOM | H10 |
| CARBOPRESS D EN 1360/1 | A11 | FUCINO 10 - 20 | E4 | I– Alimenti | |
| GASTRUCK EN 1762 D-M | A12 | PRESCORD N/R - 10 | E5 | © DRINKPRESS 164 | 14 |
| ROBUR GPL | A13 | ■ IDRO 10 | E6 | GAMBRINUS UPE EN 12115 | 15 |
| JETCORD B ISO 1825 | A14 | BEVERA 10 | E7 | GAMBRINUS BLUE | 16 |
| JETCORD C ISO 1825 | A15 | | E8 | GAMBRINUS BLUE SM | 17 |
| JETCORD E ISO 1825 | A16 | APERFLAT MB | | GAMBRINUS RED | 17 |
| JETCORD F ISO 1825 | A17 | MULTIREX | E9 E10 | GAMBRINUS RED SM | IS |
| JETCORD XT/C | A18 | ₩ WIOLITINEX | | GAMBRINUS BLACK SM | |
| P.— Autovolosli o imbor | oo-ioni | F - Acqua calda e vapor | е | W VINITRESS | I10 I11 |
| B-Autoveicoli e imbar | | RADIOR 3 (rotoli) | F4 | APERSPIR | 111 |
| RADIOR 10 | B4 | RADIOR 3 (pezzi) | F5 | _ | |
| E-Z FORM GS | B5 | ♣ RADIOR K 1003 | F6 | FLANDS OF THE STANDS OF THE ST | l13 |
| RADIOR DIN 6 (rotolis) | B6 | ♣ THERMOPRESS 10 | F7 | TE tubo per acqua potabile in poliureta | ano 114 |
| RADIOR DIN 6 (pezzi) | B7 | ♣ INGLAS 30 | F8 | J - Leggera aspirazione | |
| AIRBRAKE DIN 74310 | B8 | ♦ VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A | F9 | ASPIREX | J4 |
| AIRBRAKE SAE J 1402-A | B9 | UIGOR EN ISO 6134 Type 2/A | F10 | ASPIREX 140° | J5 |
| AUTOGAS ECE 67/110 Class 2 | B10 | UIGOR NR EN ISO 6134 Type 2/A | F10 | ASPIREX PU/ANC | J6 |
| CARBOPRESS SAE J 30 R7 | B11 | @_ Aggreealyl obligid | | K-Multiuso | |
| TBSE | B12 | G - Aggressivi chimici POLIAX D EN 12115 LL | C4 | | IZ. |
| TBE | B13 | _ | G4 | GST II Black 15 | K4 |
| CARBOBLUE N/L 10 - 20 | B14 | POLIAX D EN 12115 | G5 | GST II Red 15 | K5 |
| CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | B15 | POLIAX D SM EN 12115 | G6 | GST II Black 20 | K6 |
| CARBURITE EN ISO 7840 A1 | B16 | POLIAX UPE CON EN 12115 | G7 | PYTHON N/L | K7 |
| M TR 311 | B17 | POLIAX UPE CON SM EN 12115 | G8 | PYTHON NV/L | K8 |
| C – Aria | | POLIAX UPE CON SM OND EN 12115 | G9 | PYTHON NY/L | K9 |
| MINIERA 10 | C4 | FRUTPRESS | G10 | JUMBO | K10 |
| MINIERA 20 | C5 | | | E-Z FORM MP | K11 |
| MINIERA 40 | C6 | | | OILPRESS N/L 20 - 30 | K12 |
| AIRTEMP 220 | C7 | | | ARCTIC-EDGE | K13 |
| MASKPRESS EN 14594 Class B | C8 | | | JIFFY | K14 |
| DIVER 100 EN 250 | C9 | | | APERFRUT 20 - 40 - 80 | K15 |
| D DIVERTION EN 200 | Og | | | TE AS tubo antistatico in poliuretano | K16 |
| | | | | TS tubo per liquami in poliuretano | K17 |

Indice per codice

| Codice (IH+6 Numeri) | Tubi | pagina |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|
| (II 140 1001161) | ② ТВЕ | B13 |
| IH301121 | PRESCORD N/R - 10 | E5 |
| IH301140 | RADIOR 10 | B4 |
| IH301160 | PRESCORD N/R - 10 | E5 |
| IH301165 | Э јимво | K10 |
| IH301350 | ♠ FRUTPRESS | G10 |
| IH301360 | ♠ FRUTPRESS | G10 |
| IH301400 | ♠ FRUTPRESS | G10 |
| IH302400 | n DRINKPRESS 164 | 14 |
| 11 1000404 | DIVER 100 EN 250 | C9 |
| IH303101 | MASKPRESS EN 14594 Class B | C8 |
| IU0001E1 | AIRBRAKE DIN 74310 | B8 |
| IH303151 | AIRBRAKE SAE J 1402-A | В9 |
| | AIRBRAKE SAE J 1402-A | В9 |
| IH303512 | PYTHON NV/L | K8 |
| | PYTHON NY/L | K9 |
| IH304011 | BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20 | D5 |
| IH304127 | AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L – NB/L 20 | D4 |
| IH304128 | ♠ AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L – NB/L 20 | D4 |
| | M AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L – NB/L 20 | D4 |
| IH304129 | M INERPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | D6 |
| | MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20 | D8 |
| IH304132 | | D6 |
| IH304134 | PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | D7 |
| IH304136 | MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20 | D8 |
| IH305010 | G CARBOPRESS N/L 10 - 20 | A4 |
| IH305020 | CARBOPRESS N/L 10 - 20 | A4 |
| IH305024 | (arbopress d en 1360/1 | A11 |
| IH305100 | AUTOGAS ECE 67/110 Class 2 | B10 |
| IH305110 | CARBOPRESS CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | B15 |
| | GARBOPRESS N/L 10 - 20 | A4 |
| IH305120 | CARBOPRESS N/L 10 - 20 | A4 |
| IH305150 | (Section 20) CARBOBLUE N/L 10 - 20 | B14 |
| | GASTRUCK EN 1762 D-M | A12 |
| IH305515 | (%) CARBOBLUE N/L 10 - 20 | B14 |
| IH305516 | ♠ CARBO G NW/L 10 – NB/R 10 | D9 |
| IH308101 | POLIAX D EN 12115 LL | G4 |
| IH308313 | PADIOR K 1003 | F6 |
| IH308320 | OILPRESS N/L 20 - 30 | K12 |
| IH308361 | RADIOR DIN 6 (rotoli) | В6 |
| | RADIOR DIN 6 (pezzi) | B7 |

| Codice | Tut | oi . | pagina |
|---------------------------|-------------|------------------------|--------|
| (IH+6 Numeri) IH308710 | <u>(6)</u> | TBSE | B12 |
| IH308724 | | CARBOPRESS SAE J 30 R7 | B11 |
| IH350332 | (P) | VINITRESS | l11 |
| IH350400 | 3 | APERFRUT 20 - 40 - 80 | K15 |
| IH350401 | 3 | APERFRUT 20 - 40 - 80 | K15 |
| IH350402 | 3 | APERFRUT 20 - 40 - 80 | K15 |
| IH355600 | | ASPIREX | J4 |
| IH355601 | @ | ASPIREX | J4 |
| IH355602 | | ASPIREX | J4 |
| IH355620 | | ASPIREX | J4 |
| IH355621 | | ASPIREX | J4 |
| IH355760 | | ASPIREX PU/ANC | J6 |
| IH355761 | | ASPIREX PU/ANC | J6 |
| IH355790 | | ASPIREX 140° | J5 |
| IH355791 | | ASPIREX 140° | J5 |
| IH356000 | | MULTIREX | E10 |
| IH356001 | | MULTIREX | E10 |
| IH356020 | | MULTIREX | E10 |
| IH356021 | | MULTIREX | E10 |
| IH356200 | • | ENOREX | l13 |
| IH356201 | 1 | ENOREX | l13 |
| IH356410 | 1 | APERSPIR | l12 |
| IH356411 | 1 | APERSPIR | l12 |
| IH356530 | | APERFLAT MB | E9 |
| IH356531 | | APERFLAT MB | E9 |
| IH356532 | | APERFLAT MB | E9 |
| IH362030 | | IDRO 10 | E6 |
| IH362031 | | IDRO 10 | E6 |
| IH362032 | | FUCINO 10 - 20 | E4 |
| IH362110 | | BEVERA 10 | E7 |
| IH362140 | | BEVERA 10 | E7 |
| IH362422 | 1 | GAMBRINUS BLACK SM | l10 |
| IH362423 | 1 | GAMBRINUS UPE EN 12115 | 15 |
| IH362424 | 1 | GAMBRINUS BLUE | 16 |
| | • | GAMBRINUS BLUE SM | 17 |
| IH362425 | • | GAMBRINUS RED | 18 |
| | • | GAMBRINUS RED SM | 19 |
| IH363411 | 0 | MINIERA 20 | C5 |
| IH363421 | 0 | MINIERA 10 | C4 |
| IH363460 | 0 | AIRTEMP 220 | C7 |
| IH363480 | 0 | MINIERA 40 | C6 |

| Codice | Todai | |
|---------------|-------------------------------------|------------|
| (IH+6 Numeri) | Tubi | pagina |
| | PYTHON N/L | K7 |
| IH363512 | PYTHON NV/L | K8 |
| | PYTHON NY/L | K9 |
| IH365205 | GASTRUCK EN 1762 D-M | A12 |
| | ROBUR GPL | A13 |
| IH365211 | CARBOPRESS D EN 1360/1 | A11 |
| IH365212 | CARBOPRESS CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | B15 |
| IH365223 | CARBOCORD EN 12115 | A6 |
| IH365224 | JETCORD XT/C | A18 |
| | F JETCORD B ISO 1825 | A14 |
| IH365228 | (JETCORD C ISO 1825 | A15 |
| | F JETCORD XT/C | A18 |
| | | A15 |
| IH365229 | ⊕ JETCORD E ISO 1825 | A16 |
| | | A17 |
| IH365300 | CARBURITE 10 | A 5 |
| | (G) CARBURITE 10 | A5 |
| IH365302 | CHEMIOEL EN 12115 | A7 |
| | CHEMIOEL EN 12115 OND | A8 |
| IH365304 | E CERVINO EN 12115 | A9 |
| IH365305 | CARBURITE EN ISO 7840 A1 | B16 |
| IH365310 | CARBURITE 10 | A5 |
| IH365315 | CARBURITE EN ISO 7840 A1 | B16 |
| IH365380 | 🔁 RAGUSA 4 | A10 |
| IH365381 | 😝 RAGUSA 4 | A10 |
| | ♣ THERMOPRESS 10 | F7 |
| IH368000 | ♣ VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A | F9 |
| IH368017 | UIGOR EN ISO 6134 Type 2/A | F10 |
| | POLIAX D EN 12115 | G5 |
| IH368101 | POLIAX D SM EN 12115 | G6 |
| | POLIAX UPE CON EN 12115 | G7 |
| IH368115 | POLIAX UPE CON SM EN 12115 | G8 |
| | POLIAX UPE CON SM OND EN 12115 | G9 |
| IH368202 | B LIBECCIO EN ISO 3861 | H4 |
| IH368203 | B LIBECCIO EN ISO 3861 | H4 |
| IH368220 | M INTONACATRICI 40 | H8 |
| IH368222 | © CEMENT 713 | H5 |
| IH368270 | BETON 80 | H9 |
| IH368290 | © CERGOM | H10 |
| | RADIOR 3 (rotoli) | F4 |
| IH368300 | RADIOR 3 (pezzi) | F5 |
| | TADIOITO (pezzi) | 1.0 |

| Codice (IH+6 Numeri) | Tubi | pagina |
|-------------------------|---|--------|
| IH368301 | BADIOR 3 (coil) | F4 |
| IH368310 | BADIOR 3 (rotoli) | F4 |
| 111000010 | 🖶 RADIOR 3 (pezzi) | F5 |
| IH368313 | 🕒 RADIOR K 1003 | F6 |
| IH368361 | RADIOR DIN 6 (rotoli) | В6 |
| 11 100000 1 | RADIOR DIN 6 (pezzi) | В7 |
| IH368745 | W VIBRACORD | H7 |
| IH369231 | ⊗ CEMENT SM | H6 |
| IH369710 | SM TR 311 | B17 |
| IH369741 | SM TR 311 | B17 |
| IH423027 | lnglas 30 | F8 |
| IH7092 | GST II Red 15 | K5 |
| IH7093 | GST II Black 15 | K4 |
| 117093 | GST II Black 20 | K6 |
| IH7102 | ARCTIC-EDGE | K13 |
| IH7212 | JIFFY | K14 |
| IH7219 | (3) E-Z FORM MP | K11 |
| IH7395 | E-Z FORM GS | B5 |
| IRidX200 | IR tubo per irrigazione in poliuretano | E8 |
| TEidX200 | TE tubo per acqua potabile in poliuretano | 114 |
| TEidX250 | TE AS tubo antistatico in poliuretano | K16 |
| TSidX300 | TS tubo per liquami in poliuretano | K17 |

Parker Hannifin -

Il leader mondiale e il tuo partner



Parker Hannifin è il produttore principale al mondo di tecnologie e sistemi per movimento e controllo, fornisce soluzioni ingegneristiche di precisione per i mercati della movimentazione materiali, dell'industria e del mercato aerospaziale. I nostri prodotti sono essenziali per tutto ciò che si muove o richiede controllo, inclusi la produzione e la lavorazione di materie prime, beni durevoli, sviluppo delle infrastrutture e tutte le forme di trasporto.

In Parker siamo spinti dalla volontà di aiutare i nostri clienti a diventare più produttivi e a raggiungere più alti livelli di redditività progettando i migliori sistemi per le loro richieste. Fornendo la migliore qualità e il miglior servizio focalizzati nell' insieme dei business nei quali operano i nostri clienti, macchine movimento terra, attrezzature industriali, trasporti, industrie di lavorazione, settore marittimo, produzione di energia ed estrazione mineraria, li aiutiamo a creare valore aggiunto.

Beneficiare della vastità delle tecnologie per movimento e controllo Parker e in particolare in questo catalogo dei prodotti chiave come tubi industriali fa si che il cliente possa ridurre i costi operativi ottimizzare la produzione, aumentare la produttività, gestire le scorte, migliorare le consegne e risolvere i problemi ambientali e di sicurezza. Per i servizi a valore aggiunto che creano soluzioni a valore aggiunto, entrate nella squadra Parker!

Parker Hannifin -

L'opportunità per l'innovazione dei mercati più esigenti



Disponibilità a livello mondiale

Con più di 60.000 dipendenti al servizio di più di 465.000 clienti in quasi 50 paesi, Parker è letteralmente ovunque voi vogliate sia! Lavorando con noi avrete accesso ad una rete di 300 sedi produttive, così come a 13.000 distributori e rivenditori, e oltre 2.000 Parker Stores TM. Questo e' il tipo di global network che il business mondiale richiede.

Flessibilità

In quanto esperto mondiale nel campo del movimento e controllo, Parker vi offre una gamma completa di prodotti disponibili a magazzino. Questi prodotti sono di alta qualità e durata, riducono i costi e migliorano le prestazioni.

Innovazione

E' cio che ci guida. Il nostro mandato per un continuo miglioramento ci spinge a diventare partner dei nostri clienti per cercare soluzioni che siano più compatte, più leggere, sostenibili, più efficienti dal punto di vista energetico e altamente affidabili.

Industrial Hose Products Europe -

Leader di mercato ed il vostro fornitore di fiducia

Fondata nel 1948, la nostra divisione è indubbiamente da considerarsi un pioniere nella realizzazione, produzione e vendita di tubi industriali. Il cuore operativo e produttivo è in Italia a Veniano e grazie ad un moderno centro di distribuzione in Germania è in grado di raggiungere e servire rapidamente sia i paesi Europei che quelli Extraeuropei. L'offerta contempla una vasta gamma di tubi a bassa pressione studiati per il passaggio di svariati fluidi e materiali per applicazioni dalle più convenzionali alle più esigenti laddove sia richiesta una maggior resistenza all'abrasione, agli olii, sostanze chimiche, calore, fiamma ed alle basse temperature. Un portafoglio prodotti ben assortito ed ampio permette di proporre



soluzioni adatte ad ogni mercato e segmento industriale mentre la natura poliedrica delle competenze e capacità consente di trattare nella massima sicurezza sia materiali potenzialmente pericolosi in ambienti ostili che materiali delicati in ambienti protetti.

Dalla fase di studio, sviluppo e
produzione alla spedizione e post
vendita applichiamo la nostra
professionalità e passione per
garantire ai nostri clienti soluzioni
efficaci ed affidabili.

La nostra storia

Vantiamo un passato ricco di successi e di riconoscimenti ma oggi più che mai siamo attivi nella ricerca di nuove soluzioni e tecnologie che ottengano il miglior risultato per ciascun prodotto in ciascun'applicazione. Le attività più recenti includono: l'acquisizione della società irlandese Snap-Tite, importante produttore di tubi appiattibili in poliuretano, lo sviluppo dell'innovativa tecnologia

produttiva alla base del tubo Cergom per il passaggio di materiali altamente abrasivi, l'introduzione del tubo E-Z Form per un'estrema flessibilità, il concreto aiuto all'ambiente attraverso lo sviluppo dei tubi speciali Carboblue e Carboblue HW per la tecnologia SRC nell'abbattimento delle emissioni di ossidi d'azoto. Tra le nostre storie di successo possiamo annoverare sia casi relativi al mondo

del primo equipaggiamento che nella distribuzione in diversi settori industriali.

Attraverso la nostra dedizione e la qualità dei nostri prodotti contribuiamo al conseguimento di un risultato operativo positivo e durevole sia per i nostri clienti che per la nostra organizzazione.

Competenze

Il design e la realizzazione del prodotto sono affidati ad un team di tecnici altamente qualificati e specializzati e ad un efficiente parco macchine. Ciò consente sia il controllo del processo produttivo e dei suoi componenti che la capacità di apportare nuove idee e soluzioni. Grazie al contributo della Snap-Tite si è aggiunta alla storica gamma di tubi in gomma e PVC quella in poliuretano per raggiungere ed integrare una diversa tipologia di mercati e settori industriali.

| Tecnologia produttiva | Diam. Int. min (mm) | Diam. Int. max (mm) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Long Length | 3 | 38 |
| Mandrel Made | 13 | 200 |
| Snap-Tite | 32 | 150 |
| PVC | 5 | 300 |

Qualita'

Parker è un'azienda operante in conformità con il Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 e 14001, certificato da Det Norske Veritas. Inoltre, i tubi industriali di Parker sono certificati dai principali enti internazionali tra cui: RINA, Cerisie, DNV, TÜV Rheinland, Lloyd's Register.



Ecologia



Prenderci cura della sostenibilità del pianeta è uno dei fattori che contraddistingue la filosofia industriale di Parker. La dimostrazione sta nello sviluppo e il miglioramento dei tubi per carburanti alternativi come gas, oli naturali, nonché quelli per la compatibilità ambientale nel settore delle nuove tecnologie SCR. Parker, inoltre, ha sviluppato mescole prive di Nitrosamine, per rendersi protagonista del miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente.

Ci impegniamo a fornire un servizio clienti che renda il vostro lavoro più veloce, insomma migliore. A livello globale, abbiamo sviluppato una rete di servizi per poter fornire risposte veloci e supporto in loco. Restiamo vicini ai nostri clienti e grazie all'integrazione di sistemi ed ai nostri prodotti di alta tecnologia, vi aiutiamo a rendere la vostra attività più redditizia, mantenendo le nostre promesse e rispettando i tempi di consegna.

Mescole

In seno alla Ricerca e Sviluppo esiste un team dedicato alla ricettazione e sviluppo di mescole le quali vengono formulate considerando l'applicazione finale del

tubo per garantirne un sottostrato e una copertura altamente performanti. In un apposito laboratorio vengono poi studiate le proprietà

e le caratteristiche dei singoli elementi per

identificare ed anticipare possibili criticità durante l'utilizzo. Tutto l'iter concettuale e produttivo delle nostre mescole è disciplinato da norme internazionali e costanti misurazioni durante il processo ne




Service - Helpdesk

Parker fornisce a tutti i clienti assistenza pre e post vendita attraverso le proprie reti in ciascun paese e in più mette in campo Specialisti di tubo industriale, Product Sales Managers e Tecnici di prodotto: un team di esperti che si rende disponibile per offrire supporto puntuale e appropriato perché a noi sta a cuore la relazione con voi e il vostro successo professionale.



Applicazioni e Mercati -

Per qualsiasi esigenza abbiate da noi trovate la soluzione giusta



Oli e carburanti

Selezione di prodotti per il trasferimento e l'erogazione di vari carburanti e olii in riferimento ai principali standards internazionali.

Automotive

Componenti specifici, performanti, affidabili e sicuri per il settore automotive in applicazioni aria, raffreddamento e passaggio carburanti.

🕅 Aria

Famiglia capace di adattarsi ad un ampio spettro di applicazioni industriali dalle più semplici, come i compressori, alle più delicate come i respiratori.

Linea ideata per trattare con la massima sicurezza e attenzione gas potenzialmente pericolosi nelle più disparate applicazioni: saldatura, uso domestico, dispositivi industriali.

Acqua

Mandata e aspirazione di acqua e liquidi poco aggressivi in agricoltura e nell'industria.

Acqua calda e vapore Raffreddare, pulire e riscaldare con la massima affidabilità e

in piena sicurezza.

Aggressivi chimici

Tubi prodotti con apposite mescole e componenti seguendo e rispettando normative e regolamenti europei per il passaggio di prodotti chimici, corrosivi ed additivi in istallazioni fisse e mobili.

🚳 Materiali abrasivi

Linea anti abrasione raccomandata non solo per l'industria edile ma anche laddove ci siano condizioni estreme quali lavorazioni di minerali, trasformazione materiali riciclati, alimentazione centrali a carbone.

Alimenti

Gamma appositamente studiata per il settore alimentare in grado di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, preservare la salute del consumatore, garantire efficienza produttiva.

Leggera aspirazione


Gamma appositamente studiata per aspirazione di aria, polvere e fumi ad alte temperature o con polvere abrasiva.

🙉 Multiuso

Tubi versatili, capaci di resistere a diversi fluidi senza comprometterne la prestazione.

Global Hose

Stesso tubo, stessa prestazione, stesse caratteristiche, stessa reperibilità ovunque.




E' un nostro impegno primario quello di fornire un'assistenza clienti superiore alla media ed un prerequisito irrinunciabile quello di garantire la disponibilità di prodotto. Con il programma Global Hoses ci possiamo avvalere della rete mondiale produttiva e logistica di Parker per avere la flessibilità necessaria ad assorbire picchi di domanda mantenendo il livello qualitativo abituale. La sinergia tra le divisioni di tubo industriale di tutto il mondo è un nostro punto di forza ed un valore aggiunto per i nostri clienti. Il programma Parker Global Hoses è rivolto al canale del primo equipaggiamento e della distribuzione per applicazioni più o meno gravose e in molteplici settori industriali.

GST® II

Più ambiti applicativi, più livelli di pressione, più vantaggi. Quando un tubo multiuso può portarvi benefici operativi.

GST® II è sicuramente un tubo versatile ad ampio raggio d'azione. Il sottostrato è in grado di resistere al passaggio di aria, acqua e prodotti chimici non aggressivi e compatibile con tracce d'olio presenti nelle applicazioni ad aria compressa; il rinforzo tessile permette di raggiungere una buona flessibilità; la copertura è resistente all'abrasione, al calore ed all'ozono.



E-Z Form Hose

E-Z Form™ l'alternativa ai tubi preformati



E-Z Form raggiunge raggi di curvatura incredibilmente bassi che consentono un'installazione rapida e semplice laddove sussistono vincoli di spazio. E' l'ideale per linee di raffreddamento, mandata e ritorno oli, in circuiti e motori. Disponibile in più diametri, E-Z Form abbatte i tempi di mano d'opera, elimina costose scorte di tubi preformati personalizzati e non richiede immobilizzazione di capitale in quanto facilmente reperibile a magazzino.

JIFFYTM

Tubo per raccordi Push-On resistente agli olii e alla fiamma.

La serie 7212 consente l'utilizzo di aria, prodotti chimici non aggressivi, acqua, olii, e carburanti raffinati quali biodiesel (fino al B20 in certe condizioni), diesel, etanolo e benzina. L'architettura del tubo consiste in un sottostrato senza silicone che non contamina i sistemi per la verniciatura ad aria , in un rinforzo trecciato tessile che conferisce robustezza ed una miglior tenuta della raccordatura (i raccordi push-on non necessitano di fascette, morsetti o speciali sistemi di tenuta), in una copertura resistente alla fiamma secondo le specifiche MSHA, agli olii e agli agenti atmosferici.



Gamma POLIAX

Tubi prodotti con apposite mescole e componenti in conformità con normative e regolamenti europei per il passaggio di prodotti

chimici, corrosivi ed additivi in istallazioni fisse e mobili.

Far lavorare i nostri prodotti in condizioni estreme non ci spaventa, anzi è la nostra missione ed un nostro impegno. La gamma Poliax impedisce la contaminazione ambientale e garantisce l'integrità delle caratteristiche del liquido convogliato. I tubi sono prodotti secondo la norma EN 12115 ed in alcuni casi con prestazioni eccedenti i requisiti previsti. Diverse soluzioni per coprire il maggior numero possibile di esigenze, inclusa l'estensione della gamma ai diametri più piccoli su tecnologia produttiva Long Length e la versione corrugata per raggiungere

una migliore flessibilità e maneggevolezza durante l'istallazione o la movimentazione manuale. La grande varietà di sostanze chimiche, alcali, acidi, solventi utilizzati nell'industria sommati alle molteplici condizioni applicative creano infinite possibilità di combinazioni. Quindi si raccomanda di utilizzare la pratica STAMP per la selezione del tubo idoneo, di consultare sempre la tabella delle compatibilità chimiche e se persistessero dubbi, contattare i nostri tecnici.

Per maggiori informazioni sulla gamma POLIAX fare riferimento al capitolo G (Aggressivi chimici)



La nuova gamma GAMBRINUS

Gamma appositamente studiata per il settore alimentare in grado di proteggere le caratteristiche del prodotto, preservare la salute del consumatore e garantire efficienza produttiva.



Per maggiori informazioni sulla nuova gamma GAMBRINUS fare riferimento alle pagine 16-110

L'offerta propone tubi idonei a resistere e preservare diversi tipi di alimenti durante la raccolta, il trasporto, la trasformazione e l'imballaggio. Per garantire il massimo standard igienico sanitario, i tubi sono confezionati su linee produttive dedicate, su mandrini in acciaio inox e con mescole resistenti alla pulizia ed alla sterilizzazione. La nostra storica gamma GAMBRINUS si è fatta in quattro: Blu, Rosso, Nero e UPE ciascuna linea studiata appositamente per adequarsi a determinate caratteristiche del prodotto alimentare ed alle maggiori legislazioni Europee ed internazionali quali EC 1935, BfR XXI, Decreto Ministeriale 21/3/73 e FDA. Si è anche abbinata una gamma raccordi in inox specifici per questo settore utilizzabili sia con ghiere a pressare - generalmente apprezzate nell'industria della trasformazione - che con fascette e in applicazioni meno gravose. L'offerta è arricchita dalla presenza di tubo PVC che può diventare una valida alternativa alla gomma laddove serva maggior facilità d'impiego e maneggevolezza.

Tubi appiattibili in poliuretano

Soluzioni affidabili per molteplici utilizzi



I tubi in poliuretano appiattibili di Parker Snap-tite sono la soluzione più comoda e durevole per il trasporto di acqua e liquidi affini in agricoltura, edilizia e nei settori industriale e minerario. I tubi hanno una struttura molto resistente grazie ai robusti materiali utilizzati compatibili con diversi tipi di liquidi e che trovano impiego in molti ambiti applicativi. Tradizionalmente i tubi appiattibili in PVC incorporano una spirale di rinforzo tra due strati di PVC, mentre la

Per maggiori informazioni sui tubi appiattibili in poliuretano fare riferimento alle pagine E8, I14, K16 e K17 soluzione Parker Snap-tite prevede una calza di rinforzo tessile ad alta resistenza sulla quale viene estruso il poliuretano che la incapsula interamente. Il rivestimento di poliuretano è flessibile ma resistente all'abrasione, lacerazioni, forature ed agli attacchi di olii, ozono e agenti atmosferici. I materiali utilizzati e l'architettura del tubo forniscono un'ottima adesione tra i componenti a garanzia di un'eccellente prestazione e lunga durata in servizio.

CERVINO


Linea di grandi diametri per passaggio oli e carburanti in applicazioni con bassissime temperature a partire da -40 °C

Parker CERVINO è studiato per aspirazione e mandata di oli minerali e carburanti in condizioni ambientali con temperature polari e trova applicazione nel settore eolico, minerario, della trasformazione, offshore e off-highway. Inoltre permette di arricchire con un tubo d'eccellenza la già ampia gamma di tubi OIL & FUEL. CERVINO mantiene anche a -40°C le proprie caratteristiche originarie di flessibilità e curvatura. La speciale mescola di copertura offre un'elevata resistenza all'abrasone, necessaria per utilizzo in condizioni disagevoli. Insieme al tubo CERVINO Parker propone la gamma di raccordi a pressare serie 48 per una soluzione raccordata della massima affidabilità.









aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Tubi Industriali

Manuale tecnico







Manuale tecnico - Indice

| Tavola selezione tubi | TH3 |
|---|-------------|
| Struttura dei tubi in gomma | TH4 |
| Struttura dei tubi in PVC e PU | TH6 |
| Codifica dei tubi | TH7 |
| Tavola di conversione | TH8 |
| Guida alla selezione dei tubi | TH9 |
| Normative di riferimento | TH10 – TH11 |
| Linee guida per l'utilizzo e la pulizia dei tubi alimentari | TH12 |
| Tavola delle compatibilità con olii e carburanti | TH13 |
| Tavola valori conduttivi | TH14 |
| Caratteristiche dei polimeri | TH15 |
| Tavola delle compatibilità chimiche | TH16 |
| Tavola delle compatibilità chimiche per i tubi in poliuretano | TH17 – TH32 |
| Tolleranze tubi in gomma | TH33 |
| Tolleranze tubi in PVC | TH34 |
| Avvertenze per un uso sicuro e corretto dei nostri tubi | TH35 |
| Guida alla sicurezza Parker | TH36 - TH39 |
| Applicazioni critiche | TH40 - TH43 |



Manuale tecnico Tavola selezione tubi

| F | Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°⊜) | Applicazione | Sottostrato | Rinforzo | Rivesti- mento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicu- rezza | Aspira- zione | Norma | Pagina |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|---|---------|
| U | CARBOPRESS N/L 10 | 5 - 25 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile | NBR/EPDM | 10 | က | | | A4 |
| U | CARBOPRESS N/L 20 | 6 - 25 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile | NBR/EPDM | 20 | က | | | A4 |
| U | CARBURITE 10 | 19 - 150 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile | NBR/SBR | 10 | က | (S) | | A5 |
| U | CARBOCORD EN 12115 | 19 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | | EN 12115 | A6 |
| | CHEMIOEL EN 12115 | 19 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | (S) | EN 12115 | A7 |
| | 2 OND | 19 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 9 | 4 | (S) | EN 12115 | A8 |
| | N 12115 | 50 - 100 | -40 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | (S) | EN 12115 | A9 |
| | | 38 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti, petrolio (aromatici < 50%) | NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | (S) | | A10 |
| | CARBOPRESS D EN 1360/1 | 16 - 25 | -25 / +55 | pompe di rifornimento carburante | NBR | tessile + spirale in rame | <u>К</u> | 16 | 4 | | EN 1360/1 | A11 |
| rar | EN 1762 D-M | 13 - 50 | -30 / +70 | carico cisterne GPL e metano | NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 22 | 4 | | EN 1762 | A12 |
| | | 6,5 - 51 | -30 / +70 | carico e scarico cisterne GPL e metano | NBR | spirale in acciaio | SBR/CR | 22 | 10 | | | A13 |
| 7 | | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli | NBR | tessile + spirale in rame | S | 20 | 4 | | EN ISO 1825 Type B | A14 |
| 7 | | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli | NBR | tessile | S | 20 | 4 | | EN ISO 1825 Type C | A15 |
| ״ | | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli | NBR | tessile | S. | 20 | 4 | (<u>S</u> | EN ISO 1825 Type E | A16 |
| ٦ . | 1825 | 25 - 100 | -40/+70 | rifornimento velivoli | NBR | tessile | S S | 20 | 4 | S | EN ISO 1825 Type F | A17 |
| اد | J/C | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli | NBR | tessile | S. | 20 | 4 | | API 1529 Type C - Grade 2 | A18 |
| _ | | 7 - 15 | -30 / +100 | sistemi di raffreddamento | EPDM | tessile | EPDM | 10 | က | | | B4 |
| Ш | | 13 - 100 | -40 / +125 | tubo alta flessibilità per sistemi di raffreddamento | EPDM | tessile | EPDM | 2 | 4 | (S) | SAE J 20R2 - D1 | B5 |
| | | 10 - 50 | -40 / +125 | sistemi di raffreddamento | EPDM | tessile | EPDM | 9 | က | | | B6 - B7 |
| | | 7 - 15 | -40 / +70 | impianti frenanti ad aria | EPDM | tessile | EPDM | 9 | 4 | | DIN 74310 | B8 |
| | | 9,2 - 15,9 | -40 / +93 | impianti frenanti ad aria | NBR/SBR | tessile | S | 15 | 4 | | SAE J 1402-A | B3 |
| | AUTOGAS ECE 67/110 Class2 | 4 - 19 | -25 / +120 | mandata di GPL e CNG in autoveicoli | NBR | tessile | CSM | 4.5 | 4 | | ECE 67/110 | B10 |
| | CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L | 4 - 12,7 | -40 / +125 | mandata carburanti in autoveicoli e motociclette | NBR | tessile | S | 10 | 4 | | SAE 30 R7 | B11 |
| | TBSE | 4 - 10 | -30 / +100 | mandata carburanti in autoveicoli e motociclette | NBR | tessile | NBR/EPDM | 9 | က | | | B12 |
| | TBE | 3 - 7,5 | -20 / +90 | mandata carburanti in autoveicoli e motociclette | NBR | tessile | | 10 | က | | | B13 |
| | CARBOBLUE N/L 10 | 16 - 25 | -40 / +100 | abbattimento degli NOx nei dispositivi SCR | EPDM | tessile | EPDM | 9 | က | | | B14 |
| o azi | CARBOBLUE N/L 20 | 4 - 25 | -40 / +100 | abbattimento degli NOx nei dispositivi SCR | EPDM | tessile | EPDM | 20 | က | | | B14 |
| | CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 | 5 - 25 | -20 / +100 | alimentazione motori nautici e navali | WBN : | tessile | NBR/SBR | 3.4 | ω , | | EN ISO 7840 A1 | B15 |
| | CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | 38 - 50 | -20 / +100 | alimentazione motori nautici e navali | NBN | tessile | NBR/SBR | 2.5 | ∞ | | EN ISO 7840 A1 | B15 |
| | E EN ISO 7840 A1 | 19 - 60 | -20 / +100 | alimentazione motori nautici e navali | WBN : | tessile | NBR/SBR | 2.5 | ω | S . | EN ISO 7840 A1 | B16 |
| | | 19 - 150 | -20 / +100 | | NBR | tessile | NBR/SBR | က | 6.5 | (S) | EN ISO 7840 A1 | B17 |
| ~ [| | 25 - 102 | -30 / +80 | aria compressa, liquidi non aggressive | SBR | tessile | SBR | 9 | က | | | 2 |
| | | 19 - 100 | -30 / +80 | aria compressa, liquidi non aggressive | SBR | tessile | SBR | 20 | თ . | | | දි දි |
| ≥ < Aria | MINIERA 40 | 2 - 2 - | -40 / +100 | applicazioni gravose in minere | N C | spirale in acciaio | 2000 | 5 4 | 4 c | | | 3 8 |
| | TA SIZER SECTION 14 FOR Class B N. 100 | 00 - 10 | 057+ / 05- | ana calda per compresson e sistem priedmand | ב ב | elessie Hessie | מקא | 2 9 | o Ç | | 1 4 4 5 0 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 | 3 8 |
| < L | INFORMED 100 EN 250 NA | 0,0 | 09-705- | respiratori | NOV. | essile tessile | NON | 2 K | 2 - | | EN 14594 Class B | 3 8 |
| 71< | OF AGIA AGIA PO | 0,0-0,0 | 75 / 190 | onlasti in | | elessile elessile | NACOT/GGS | 3 | 4 c | | EN 230 | 3 2 |
| L | | 6.3 - 10 | -25/+80 | saldati ra | | alissa+ | SBR/FPDM | 2 6 | o e: | | EN ISO 3821 EN ISO 3821 | 7 C |
| | INERPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | 6.3 - 10 | -25 / +80 | madata gas inerti | NBR | tessile | SBR/EPDM | 2 2 | ာက | | EN ISO 3821 | 90 |
| Ga | . 20 | 6,3 - 10 | -30 / +70 | mandata GPL | NBR | tessile | NBR/PVC | 20 | ო | | EN ISO 3821 | D7 |
| | L 20 | 6,3 - 16 | -25 / +70 | madata gas alimentazione | NBR | tessile | NBR/PVC | 20 | ო | | EN ISO 3821 | D8 |
| U | CARBO G NB/R 10 | ∞ | -20 / +90 | apparecchi domestici | NBR | tessile | SBR/EPDM | 9 | က | | UNI CIG 7140 | 60 |
| U | CARBO G NW/L 10 | 13 | -20 / +90 | apparecchi domestici | NBR | tessile | SBR/EPDM | 10 | က | | UNI CIG 7140 | 60 |
| 4 | | 25 - 100 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi | SBR | tessile | SBR | 9 | ო | | | E4 |
| ш. | | 50 - 120 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi | SBR | tessile | SBR | 20 | က | | | E4 |
| | ORD N/R 10 | 8 - 25 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi | SBR | tessile | SBR/EPDM | 10 | က | | | 53 |
| = \cq | | 25 - 110 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi | SBR | tessile | SBR | 9 | က | | | 9 E |
| | | 19 - 203 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi | SBR | tessile | SBR | 9 | က | (<u>S</u> | | E7 |
| | zione in poliuretano | 51 - 150 | -40 / +80 | irrigazione e trasporto acqua | DG (| tessile | D (| 8 | α, | | | œ í |
| Λ, | T MB | 25 - 200 | -15 / +60 | acqua e liquidi non aggressivi | DAC 1 | tessile | DAG | 1 00 | 4 (| | | E E |
| _ | MULTIREX | 19 - 150 | -10 / +60 | acqua e liquidi non aggressivi | PVC | spirale in PVC | PVC | | n | <u>s</u> | | E10 |



| Tubo | Interni (mm) | Temp. (°C) | Applicazione | Sottostrato | Rinforzo | mento | sione (bar) | di sicu- | zione | Norma | Pagina |
|---|------------------------|---------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| RADIOR 3 | 10 - 100 | -40 / +100 | sistemi di raffreddamento | EPDM | tessile | EPDM | က | က | | | F4 - F5 |
| RADIOR K 1003 | 12 - 65 | -40 / +100 | sistemi di raffreddamento | NBR | tessile | S | 2 | ო | H | | P6 |
| THERMOPRESS 10 | 12 - 60 | -40 / +100 | linee di raffreddamento e acqua calda | EPDM | tessile | EPDM | 10 | 4 | | | F7 |
| | 10 - 85 | -10 / +120 | sitemi di raffreddamento altoforni | EPDM | tessile | EPDM | 10 | က | | | 82 |
| VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A | 10 - 51 | -40 / +164 | vapore industriale | EPM | tessile | EPDM | 9 | 10 | | EN ISO 6134 Type 1/A | 6 |
| | 13 - 51 | -40 / +210 | vapore industriale | ≅ | tessile | IIR/EPDM | 18 | 10 | | EN ISO 6134 Type 2/A | F10 |
| VIGOR NR EN ISO 6134 Type 2/A | 13 - 51 | -40 / +210 | vapore industriale | 띹 | tessile | IIR/EPDM | 18 | 10 | | EN ISO 6134 Type 2/A | F10 |
| | 13 - 25 | -35 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche | EPM | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | | EN 12115 | G4 |
| _ | 19 - 100 | -35 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche | EPM | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | | EN 12115 | G5 |
| | 19 - 100 | -35 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche | EPM | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | (S) | EN 12115 | G6 |
| POLIAX UPE CON EN 12115 | 19 - 100 | -20 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche | UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | | EN 12115 | G7 |
| | 19 - 100 | -20 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche | UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | S) | EN 12115 | 89 |
| | 19 - 100 | -20 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche | UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | (S) | EN 12115 | 69 |
| FRUTPRESS N/L 50 | 10 - 16 | -20 / +80 | irrorazione in agricoltura | NBR | tessile | EPDM/NBR | 20 | က | | | G10 |
| FRUTPRESS N/L 100 | 10 - 13 | -20 / +80 | irrorazione in agricoltura | NBR | tessile | EPDM/NBR | 100 | က | | | G10 |
| | 19 - 100 | -30 / +20 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua | BR/NR | tessile | SBR/NBR | 10 | 4 | | EN ISO 3861 | H4 |
| | 50 - 100 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua | BR/NR | tessile + spirale in rame | SBR | 10 | က | | | £ |
| CEMENT SM 10 | 50 - 125 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua | BR/NR | tessile | SBR | 9 | က | (S) | | 9 H |
| VIBRACORD 10 | 25 - 30 | -20 / +80 | vibratori pneumatici per calcestruzzi | SBR | tessile | SBR | 9 | က | | | H7 |
| INTONACATRICI 40 | 25 - 65 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua | BR/NR | tessile | SBR | 40 | က | | | 완 |
| BETON 80 | 51 - 125 | -40 / +70 | cemento ad alta pressione | NR/SBR | spirale in acciaio | NR/SBR | 8 | 2.5 | | | 6 E |
| | 25 - 200 | -30 / +70 | materiali altamente abrasivi | CERAMICA | tessile + spirale in rame | SBR/NBR | 9 | က | S) | | H10 |
| DRINKPRESS 164 | 10 - 25 | -20 / +164 | alimenti e vapore | NBR | tessile | NBR/PVC | 20 | က | | DM 21/03/73 - FDA | 4 |
| GAMBRINUS UPE WB SM EN12115 | 19 - 100 | -15 / +100 | alimenti | UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | (S) | **EN 12115 - FDA - DM | 2 |
| GAMBRINUS BLUE 10 | 19 - 100 | -40 / +80 | alimenti grassi | NBR | tessile | NBR | 10 | က | * | * BfR - DM - FDA - EC | 9 |
| | 19 - 100 | -40 / +80 | alimenti grassi | NBR | tessile | NBR | 9 | က | * ∕⊠ | * BfR - DM - FDA - EC | |
| GAMBRINUS RED 10 | 19 - 63,5 | -40 / +120 | bevande alcoliche, succhi | EPDM | tessile | EPDM | 10 | က | * | * BfR - DM - FDA - EC | <u>∞</u> |
| | 19 - 100 | -40 / +120 | bevande alcoliche, succhi | EPDM | tessile | EPDM | 9 | က | ~ ~ | * BfR - DM - FDA - EC | <u>ත</u> |
| | 50 - 100 | -40 / +80 | alimenti in grani e polvere | NR/SBR | tessile | NR/SBR | 10 | က | | * BfR - DM - FDA - EC | 110 |
| VINITRESS | 6 - 50 | -20 / +60 | alimenti | PVC | tessile | DAC i | 2 : | က၊ | + | EC 90/128 CLASS A-B-C | Ξ: |
| APERSPIR | 10 - 150 | -10 / +60 | | DAG S | spirale in acciaio | PVC | 12 | ကျ | Si FC | EC 90/128 CLASS A-B-C | 112 |
| ENOMEX | 25 - 150 | -25 / +60 | bevande alcoliche, succhi | DAC | PVC wire | i | 우 : | က | | EC 1935:2004 CLASS A-B-C | 133 |
| | 32 - 150 | -40 / +80 | acqua potabile | DG : | tessile | PG : | 50 | 7 | _ | WRAS - DWI - NSF 61 | 114 |
| | 20 - 250 | -15/+60 | aspirazione | PVC | spirale in PVC | PVC | | | <u>.</u> | | 4 ا |
| ASPIREX 140 °C | 40 - 150 | -40 / +140 | aspirazione | SANTOPRENE | spirale in acciaio | | ı | | <u>√</u> | | J2 |
| | 38 - 100 | -25/ +85 | aspirazione | P | spirale in PVC e rame | i d | , ! | | <u></u> | | 90 : |
| GSI II 15 BAR N/L | 2 - 38 | -40 / +100 | = : | EPDM | tessile | EPDM | 12 | 4 | | | X : |
| GST II 15 BAR NR/L | 6,5 - 38 | -40 / +100 | | EPDM | tessile | EPDM | 12 | 4 . | | | χ. Έ |
| GSI II 20 BAR N/L | 6,5 - 25 | -40 / +100 | aria compressa e liquidi non aggressivi | EPDM | tessile | EPDM | 200 | 4 (| | | X . |
| PYTHON N/L 20 | 02-01 | -40 / +120 | fluidi vari | EPDM | tessile | EPOM P | 2 8 | n 0 | | | ¥ 5 |
| | 0001 | -40 / + 120 | | | elessile + | | 0 0 | o c | | | 2 5 |
| | 13 - 25 | -40 / +120 | fluidi vari | MORI | disset tessile | MO G | 8 8 | o e: | | | K10 |
| | 13 - 75 | -34 / +120 | tho alta flessibilità ner vari fluidi | <u>.</u> . | tessile | i 8 | ן נכ | 0 4 | ′ 0 | | X 5 |
| oll Press N/L 20 | 6 - 25 | -30 / +100 | | NBB C | tessile | | 20 | - თ | 5 | | K12 |
| | 6 - 25 | -30 / +100 | fluidi vari | NBR | tessile | S | 30 | ო | | | K12 |
| ARCTIC EDGE | 9,5 - 38 | -57 / +100 | vari fluidi a basse temperature | NBR | tessile + spirale in rame | R | 20 | 4 | | | K13 |
| JIFFY | 6,5 - 19 | -40 / +100 | fluidi vari | NBR | texitle | CR | 20 | 4 | Sec | Secondo le specifiche MSHA | K14 |
| APERFRUT 20 | 8 - 19 | -15 / +60 | irrorazione | PVC | tessile | PVC E | 20 | 4 (| | | X 5 |
| APERFRU 1 40 | 8 - 13 | -15 / +60 | irrorazione | S C | tessile | U (| Q 6 | ω (| | | K15 |
| APERFROI 80 | 0 - T3 | -15 / +60 | Irrorazione | | Tessile | : : : : | 2 8 | ς. Ω | | | ۲. کار د د د |
| TE As tubo antistatico in poliuretano TS ti ho per lici iami in poli iretano | 32-51 | -40 / +80 | Iluidi Vari | | tessile + spirale in rame tessile | 2 = | 2 € | V C. | | | N N N |
| | 2 | 201 | | - | | 0 | 2 | 0 | | | |



Struttura dei tubi in gomma



Sottostrato

In gomma o in plastica, è l'elemento più interno del tubo e deve resistere ai materiali convogliati. Le caratteristiche delle mescole e lo spessore dipendono dalla specifica applicazione del tubo.

Rinforzo

Può essere tessile, plastico o metallico, singolo o in combinazione, incapsulato nel corpo del tubo per resistere alle pressioni interne, alle forze esterne o alla loro azione combinata.

Rivestimento

E' l'elemento esterno, realizzato in gomma, plastica o materiale tessile. Svolge la funzione di protezione dai danni e dai fattori ambientali.





Long Length (LL – lunghe pezzature) Metodo di produzione:

Tubi estrusi in continuo con rinforzo in fibra tessile sintetica in lunghezze sino a 100 m ed un diametro interno fino a 38 mm.




Mandrel Made (MM – produzione a mandrino) Metodo di produzione:

Tubi flessibili prodotti su un mandrino rigido, un rinforzo tessile o in acciaio, con o senza spirale d'acciaio, in lunghezze fino a 40 m e diametri interni da 19 mm a 200 mm.




Struttura dei tubi flessibili in PVC-PU

Tubi appiattibili in poliuretano
Il tubo è costituito da una calza di rinforzo in maglia di poliestere completamente inglobata nel poliuretano



Struttura dei tubi in PVC-PU

Tubo flessibile con spirale rigida in PVC o metallica incorporata in una parete in PVC





Descrizione del codice prodotto

IH35.... → Tubo flessibile in PVC o PVC-PU

 IH_{30} \rightarrow Tubo Long Length in gomma

IH<mark>36</mark>.... → Tubo Mandrino Rigido in gommaIH<mark>42</mark>.... → Tubo Mandrino Rigido in gomma

IH<mark>7</mark>... → Programma Global Hoses



Esempio

IH<mark>35</mark>562019/50 → Tubo flessibile in PVC o PVC-PU

IH35562019/<mark>50 → Lunghezza del tubo flessibile 50 metri</mark>

 $IH35562019/0 \rightarrow Lunghezza variabile del tubo flessibile$

Tubi appiattibili in Poliuretano

IR Tubi flessibili per irrigazione

TS..... Tubi flessibili per liquami

TE.....PW Tubi flessibili per acqua potabile

TE.....AS Versione antistatica



Tubi da ordinare in rotoli



Tabella di conversione

| | Unità di misura | Unità di base | Unità di conversione | Fattore |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| | 1 pollice | in | mm | 25,4 |
| l | 1 millimetro | mm | in | 0,03934 |
| Lunghezza | 1 piede | ft | m | 0,3048 |
| | 1 metro | m | ft | 3,28084 |
| | 1 pollice quadrato | sq in | cm² | 6,4516 |
| Area | 1 centimetro quadrato | cm² | sq in | 0,1550 |
| | 1 gallone (UK) | gal | I | 4,54596 |
| | 1 litro | I | gal (UK) | 0,219976 |
| Volume | 1 gallone (US) | gal | I | 3,78533 |
| | 1 litro | I | gal (US) | 0,264177 |
| Dana | 1 libbra | lb | kg | 0,453592 |
| Peso | 1 chilogrammo | kg | lb | 2,204622 |
| O-mai- | 1 libbra piede | lb • ft | kg • m | 1,488164 |
| Coppia | 1 newton metro | kg • m | lb • ft | 0,671969 |
| | 1 libbra per pollice quadrato | psi | bar | 0,06895 |
| | 1 bar | | psi | 14,5035 |
| | 1 libbra per pollice quadrato | psi | MPa | 0,006895 |
| Pressione | 1 mega pascal | MPa | psi | 145,035 |
| | 1 chilo pascal | kPa | bar | 0,01 |
| | 1 bar | bar | kPa | 100 |
| | | | bar | 10 |
| | 1 bar | bar | MPa | 0,1 |
| | 1 piede/secondo | ft/s | m/s | 0,3048 |
| Velocità | 1 metro/secondo | m/s | ft/s | 3,28084 |
| | 1 gallone/minuto (UK) | gal / min. | I / min. | 4,54596 |
| | 1 litro/minuto | I / min. | gal / min. (UK) | 0,219976 |
| Portata | 1 gallone/minuto (US) | gal / min. | l / min. | 3,78533 |
| | 1 litro/minuto | I / min. | gal / min. (US) | 0,264178 |
| Tomporatives | Gradi Fahrenheit | °F | °C | 5/9 • (°F-32) |
| Temperatura | Gradi Celsius | °C | °F | °C • (9 /5) +32 |




Guida alla selezione dei tubi



SIZE - DIAMETRO

I diametri interno ed esterno del tubo devono essere dimensionati accuratamente al fine di ottenere i corretti valori per la raccordatura sia con raccordi a pressare che recuperabili. La procedura di misurazione del diametro interno ed esterno è contemplata dalla norma ISO 4671 mentre le tolleranze sono contenute nella norma ISO 1307 laddove non siano superate e sostituite da altre normative più specifiche (es EN 12115)



TEMPERATURE - TEMPERATURA

Di norma sono da considerare due valori: una è la temperature dell'ambiente in cui il tubo lavora e l'altra è quella del fluido o materiale trasportato all'interno del tubo. Temperature esterne molto alte o molto basse possono influire negativamente sulla copertura e sul rinforzo modificando notevolmente la durata d'esercizio. Altrettanto, se non di più, vale per la temperatura del fluido o materiale trasportato che impatta sul sottostrato. Un tubo che lavora ad alte temperature per lunghi periodi continuativi perde rapidamente le caratteristiche di flessibilità.







APPLICATION - APPLICAZIONE

Prima di selezionare il tubo, è fondamentale conoscere quale sia il suo vero utilizzo. Rispondere alle seguenti domande può essere d'aiuto:

- Che cosa viene trasportato?
- Su quale macchinario è installato?
- Si tratta di un'applicazione statica o dinamica?
- Esistono vincoli di spazio?
- La copertura deve avere caratteristiche particolari?
- Il tubo deve rispondere a qualche norma?
- Qual'è la resistenza elettrica richiesta?



A volte certe applicazioni richiedono tubi con dimensioni, proprietà e prestazioni particolari. Per esempio un tubo a contatto e trascinato su superfici ruvide andrebbe selezionato tra quelli che offrono copertura antiabrasiva. Quando gli spazi sono stretti il raggio di curvatura è una considerazione fondamentale e la scelta deve ricadere su tubi compatti con una miglior flessibilità che consentano sia un'istallazione agevole e veloce che di avere un assemblato più corto e quindi, costi inferiori. Inoltre gli standard industriali prevedono determinate regole in merito a struttura, dimensione, tolleranze, pressione di scoppio e compatibilità di fluidi e quindi si deve selezionare un tubo che risponda sia alle richieste di legge che alla funzione applicativa.

MEDIA - MATERIALE

Che cosa passa nel tubo? In certe applicazioni olii particolari, in altre sostanze chimiche pertanto il tubo scelto deve essere compatibile con le loro caratteristiche. La compatibilità riguarda sottostrato, rivestimento, raccordi e guarnizioni. Utilizzate pertanto la tabella delle compatibilità che trovate in questa sezione per identificare il tubo adatto al materiale da trasportare.



PRESSURE - PRESSIONE

Ricordatevi di scegliere il tubo che abbia una pressione d'esercizio uguale o superiore alla massima pressione del sistema. Sbalzi o picchi di pressione temporanei del sistema non devono comunque eccedere la pressione d'esercizio dichiarata.

Tutti i tubi Parker hanno un valore di pressione che è dichiarato nella TAVOLA SELE-ZIONE TUBI. Dato che i valori di scoppio non sono mai da intendersi come una liberatoria all'uso del tubo ad una pressione d'esercizio superiore a quella dichiarata, per evitare qualsiasi fraintendimento tali valori sono stati rimossi dalle schede tecniche dei tubi e sostituiti con l'indicazione del fattore di sicurezza relativo a ciascun prodotto.





Standards

API 1529 Type C - Grade 2

JETCORD XT/C

BfR XXI cat.2

GAMBRINUS BLACK SM 10

GAMBRINUS BLUE 10

GAMBRINUS BLUE SM 10

GAMBRINUS RED 10

GAMBRINUS RED SM 10

DIN 74310

AIRBRAKE DIN 74310

DM 21/03/73

DRINKPRESS 164

GAMBRINUS BLACK SM 10

GAMBRINUS BLUE 10

GAMBRINUS BLUE SM 10

GAMBRINUS RED 10

GAMBRINUS RED SM 10

GAMBRINUS UPE WB SM EN12115

DM 220 26/04/93

GAMBRINUS UPE WB SM EN12115

EC 1935:2004

ENOREX

GAMBRINUS BLACK SM 10

GAMBRINUS BLUE 10

GAMBRINUS BLUE SM 10

GAMBRINUS RED 10

GAMBRINUS RED SM 10

EC 90/128

APERSPIR

ASPIREX PU/ANC

VINITRESS

ECE 67/110

AUTOGAS ECE 67/110 CLASS2

EN 12115

CARBOCORD EN 12115

CHEMIOEL EN 12115

CHEMIOEL 10 EN 12115 OND

CERVINO EN 12115

GAMBRINUS UPE WB SM EN12115

POLIAX D EN 12115 LL

POLIAX D EN 12115

POLIAX D SM EN 12115

POLIAX UPE CON SM EN 12115

POLIAX UPE CON EN 12115

POLIAX UPE CON SM EN 12115 OND

EN 1360

CARBOPRESS D EN 1360/1 N/L

EN 1762

GASTRUCK EN 1762 D-M

EN 14594

MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100

EN 250

DIVER 100 EN 250 N/L

EN ISO 3821

AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L 20

AUTOGENE EN ISO 3821 NB/L 20

BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20

INERPRESS EN ISO 3821 N/L 20

MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20

PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20

EN ISO 3861

LIBECCIO EN ISO 3861

EN ISO 6134

VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A

VIGOR EN ISO 6134 Type 2/A

VIGOR NR EN ISO 6134 Type 2/A

EN ISO 7840

CARBOCORD EN ISO 7840 A1

CARBOPRESS EN ISO 7840 A1

CARBURITE EN ISO 7840 A1

SM/TR 311

FDA title21

ASPIREX PU/ANC

GAMBRINUS BLACK SM 10

GAMBRINUS BLUE 10

GAMBRINUS BLUE SM 10

GAMBRINUS RED 10

GAMBRINUS RED SM 10

GAMBRINUS UPE WB SM EN12115

POLIAX UPE CON SM EN 12115

POLIAX UPE CON EN 12115

POLIAX UPE CON SM EN 12115 OND

ISO 1825

JETCORD B ISO 1825

JETCORD C ISO 1825

JETCORD E ISO 1825

JETCORD F ISO 1825

MSHA APPROVED

JIFFY

NSF 61

TE Potable Water PU Hose

SAE J 1402-A

AIRBRAKE SAE J 1402-A

SAE J 20 R2 - D1

E-Z FROM GS

SAE J 30 R7

CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L

UNI CIG 7140

CARBO G NB/R 10

CARBO G NW/L 10

WRAS - DWI

TE Potable Water PU Hose



TH12 Catalogo 4401/IT

Indicazioni per l'utilizzo e la pulizia dei tubi alimentari in gomma

I tubi proposti nel nostro catalogo sono confezionati secondo le migliori procedure e nel rispetto di normative e standard internazionali che regolano il settore alimentare per assicurare igiene e sicurezza.

Nonostante ciò il tubo può venire a contatto con agenti contaminanti durante il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione o l'applicazione stessa e vederne compromessa la prestazione.

Parker raccomanda alcuni consigli semplici ed efficaci per pulire e sanificare il tubo prima e dopo l'utilizzo mantenendolo efficiente ed evitando pericolose contaminazioni.

I nostri consigli sono da considerarsi superati laddove si debbano rispettare precisi regolamenti vigenti nei singoli paesi o settori industriali.

Prima dell'utilizzo dei tubi alimentari:

- Flussare con acqua potabile a 20 °C per max 10 min
- Pulire con detergenti/sostanze chimiche come da tabella
- Risciacquare con acqua potabile a 20 °C per max 10 min
- Sterilizzare a 110 °C per max 30 min
- Risciacquare con acqua potabile a 20 °C per max 10 min
- Controllare che tutti i residui siano stati eliminati
- La frequenza dipende dal tipo di alimento, fluido e condizioni d'impiego.

La ripetitività e la durata del contatto delle mescole con detergenti e disinfettanti potrebbe comprometterne l'integrità. Pertanto si raccomandano ispezioni regolari al tubo per valutarne lo stato.

| Prodotto | Mescola | Concentrazione | Temperatura |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| Acqua Calda | Tutte | 0 | Fino a 95 °C |
| Vapore | Tutte | 0 | Fino a 110 °C |
| Soda Caustica | Tutte | 2 % max 5 % max | 85 °C max 25 °C max |
| Acido Nitrico | No SBR/NR | 0,1 % max 2 % max | 85°C max 25°C max |
| Acido Cloroacetico | No SBR/NR | 1 % max | 25 °C max |
| Acido Peracetico | No SBR/NR | 1,5 % max | 25 °C max |
| Acido Fosforico | No SBR/NR | 2 % max | 65 °C max |

Con altre sostanze contattare Parker



Compatibilità con Oli e Carburanti

| | Max Temp. Ambiente | | | Tip | o di Carbura | nte | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Serie Tubo | °C | Fuel | Diesel | LPG-CNG | B10 | B20 | B100 | E10 | E100 |
| Autogas ECE 67/110 | 125 | E up to 70°c | E up to 100°c | E up to 70°c | G up to 70°c | G up to 70°c | G up to 70°c | E up to 70°c | G up to 70°c |
| Carbocord EN 12115 | 100 | G up to 70°c | E up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | G up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | <u> </u> |
| Carbocord EN ISO 7840 | 100 | E up to 70°c | E up to 70°c | <u>•</u> | G up to 70°c | G up to 70°c | <u>•</u> | E up to 70°c | G up to 70°c |
| Carbopress D EN 1360 | 55 | E up to 50°c | E up to 50°c | X | G up to 50°c | G up to 50°c | <u>•</u> | E up to 50°c | <u> </u> |
| Carbopress EN ISO 7840 | 100 | E up to 70°c | E up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | G up to 70°c | G up to 70°c | E up to 70°c | G up to 70°c |
| Carbopress NL | 100 | G up to 70°c | E up to 70°c | X | G up to 70°c | G up to 70°c | X | G up to 70°c | © |
| Carbopress SAE J30 R7 | 125 | E up to 70°c | E up to 100°c | G up to 70°c | E up to 100°c | E up to 70°c | G up to 70°c | E up to 70°c | E up to 70°c |
| Carburite 10 | 100 | E up to 70°c | E up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | G up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | <u> </u> |
| Carburite EN ISO 7840 | 100 | E up to 70°c | E up to 70°c | <u>•</u> | G up to 70°c | G up to 70°c | <u>•</u> | E up to 70°c | G up to 70°c |
| Chemioel EN 12115 | 100 | E up to 70°c | E up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | G up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | G up to 70°c |
| Gastruck EN 1762 D-M | 70 | G up to 70°c | <u>•</u> | E up to 70°c | <u>•</u> | <u>•</u> | <u>•</u> | G up to 70°c | © |
| Oilpress NL | 125 | G up to 70°c | E up to 100°c | G up to 70°c | E up to 100°c | E up to 70°c | E up to 70°c | G up to 70°c | E up to 70°c |
| Ragusa | 100 | G up to 70°c | E up to 70°c | X | G up to 70°c | G up to 70°c | <u> </u> | G up to 70°c | <u> </u> |
| Robur GPL | 70 | G up to 70°c | <u>•</u> | E up to 70°c | <u>•</u> | <u>•</u> | <u> </u> | <u>•</u> | <u> </u> |
| TBSE | 100 | E up to 70°c | E up to 70°c | G up to 70°c | G up to 70°c | G up to 70°c | X | E up to 70°c | G up to 70°c |
| TBE | 90 | E up to 70°c | E up to 70°c | <u>•</u> | G up to 70°c | G up to 70°c | X | E up to 70°c | G up to 70°c |

La temperatura indicata è relativa al fluido trasportato e non all'ambiente

Fuel Carburante con il 50% max di contenuti aromatici (alifatici / aromatici + MBTE)

Diesel Gasolio

GPL -CNG Gas Propano Liquido o Gas Naturale Compresso

B 100 Biodiesel al 10% in gasolio B20 Biodiesel al 20% in gasolio B 100 Biodiesel B100 al 100%

E10 Alcool etanolo al 10% in carburante

E100 Alcool etanolo al 100%

E = Eccellente resistenza

G = Buona resistenza

● = Con riserva

X = Non raccomandato



TH14 Catalogo 4401/IT

Tavola valori conduttivi

Come da norma ISO 2883

| R<10 ³ | Mescola Conduttiva |
|---------------------------------------|---------------------|
| 10 ³ < R < 10 ⁶ | Mescola Antistatica |
| R > 10 ⁶ | Mescola Isolante |

Proprietà Elettriche dei Tubi in Gomma

Conducibilità elettrica

I tubi industriali possono essere classificati in tre categorie: tubi conduttivi, tubi non conduttivi e tubi che si collocano in una categoria intermedia. Per le proprietà peculiari della gomma, una mescola potrebbe essere non conduttiva a basso voltaggio ma conduttiva ad alto voltaggio.

Ci sono applicazioni in cui, conducibilità (bassa resistenza elettrica) o non conducibilità (alta resistenza elettrica) svolgono un ruolo importante e richiedono di conseguenza la massima attenzione nella scelta del tubo. Poiché conduttività o non conduttività non sono richieste in molte applicazioni, il valore di resistenza elettrica per alcuni tubi può non essere espresso. Si consiglia di consultare le pagine del catalogo di riferimento e gli standard normativi o quelli del settore industriale specifico.

Tubo Conduttivo & Antistatico

L'elettricità statica viene generata dal flusso di materiale (anche liquido) che passa nel tubo. Mentre il fluido scorre nel tubo, le molecole scontrandosi generano attrito, che, a sua volta, crea piccole quantità di carica elettrica (elettroni in eccesso). La carica accumula energia potenziale all'estremità del tubo /raccordo. La quantità di carica aumenta in rapporto al volume del materiale, alla velocità lineare, alla granulometria del materiale trasportato e alla lunghezza del tubo.

Se la messa a terra non è accurata, la carica accumulata (energia potenziale) cercherà un modo per disperdersi. La carica verrà attirata dal materiale esterno posto in prossimità del tubo (ad esempio un contenitore in acciaio) e gli elettroni, creando arco sull'altro materiale, genereranno scintille infiammando il materiale volatile contenuto nel tubo o in prossimità dello stesso. Rinforzi conduttivi e componenti in gomma conduttiva sono utilizzati nel tubo per evitare accumuli di elettricità statica e formazione di scintille.

L'utente deve scegliere il tubo basandosi su alcuni fattori fondamentali: (a) l'utilizzo del tubo, (b) le norme di sicurezza fornite dalla società, (c) norme di sicurezza generali (d) normative locali o statali in cui il tubo verrà utilizzato. Alcune strutture di tubo prevedono l'uso di cavetti di rame o rinforzi metallici. Questi possono essere utilizzati per garantire la continuità elettrica a condizione che venga assicurato il contatto con il raccordo.

Tubo isolante

Tubi flessibili non conduttivi sono quelli che resistono al flusso di corrente elettrica. In alcune applicazioni specifiche, in particolare vicino a linee ad alta tensione, è imperativo per ragioni di sicurezza, che il tubo sia non conduttivo. A meno che il tubo sia stato progettato e contrassegnato come non conduttore, non possiamo attribuire al tubo queste caratteristiche. Molte mescole a base di gomma di colore nero sono intrinsecamente conduttive. Un tubo flessibile non conduttivo deve quindi essere testato per verificare le proprietà elettriche richieste. Generalmente (ma non necessariamente) si tratta di tubi di colore diverso dal nero, e che comunque devono essere chiaramente contrassegnati come non conduttivi.

ATTENZIONE!

Se non chiaramente specificato come conduttivo o non conduttivo, le proprietà elettriche del tubo non sono state controllate.



Proprietà delle mescole base in gomma

Questa tabella fornisce informazioni sulle proprietà generali delle più comuni mescole in gomma. La maggior parte delle mescole utilizzate per la produzione dei tubi flessibili in gomma è ottenuta da diverse gomme di base, ognuna delle quali contribuisce alle proprietà fisiche del prodotto finito.

| ASTM D 1418 | Denominazione chimica | Proprietà |
|----------------|---|--|
| CR | Cloroprene | Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, ritardante della fiamma, resistente all'abrasione. Buona resistenza all'aria compressa e all'olio. |
| CSM | Polietilene-clorosulfonato | Eccellente resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici e agli acidi, in particolare delle mescole colorate. Resistente ai fluidi derivati del petrolio. |
| EPDM | Etilene-propilene-terpolimero | Buona resistenza al calore, all'invecchiamento e all'abrasione. Scarsa resistenza ai fluidi derivati dal petrolio. |
| EPM | Etilene-propilene-copolimero | Eccellente resistenza al calore, all'invecchiamento, all'abrasione e all'ozono. Buona resistenza a numerose sostanze chimiche; scarsa resistenza alle sostanze aromatiche. |
| FKM | Esafluoro-propilene-vinilfluoruro | Eccellente resistenza ad un'ampia gamma di sostanze chimiche e al calore. Scarse proprietà meccaniche. |
| IIR | Isobutilene-isoprene | Buona resistenza alle sostanze chimiche, come alcoli, chetoni ed esteri. |
| NBR | Acrilonitrile-butadiene | Eccellente resistenza agli oli, buona resistenza alle sostanze aromatiche ed ai solventi. |
| NR | Gomma naturale | Buone proprietà fisiche, inclusa resistenza all'abrasione e alle basse temperature. Scarsa resistenza ai fluidi a base di petrolio. |
| SBR | Stirene-butadiene | Buone proprietà fisiche con resistenza al calore e all'abrasione. Scarsa resistenza ai fluidi a base di petrolio. |
| NBR/PVC | Acrilonitrile-butadiene-Polivinilcloruro | Buona resistenza agli oli ed alle sostanze aromatiche. Indicato come copertura dei tubi flessibili, quando si richiede una buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e all'abrasione. |
| UHMWPE | Polietilene a peso molecolare ultra-elevato | Eccellente resistenza all'abrasione e bassissimo coefficiente d'attrito. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, agli oli ed ai carburanti aromatici. Biologicamente inerte e idoneo per convogliare alimenti. |

TH16



Catalogo 4401/IT

Tavola delle compatibilità chimiche

La seguente tavola si basa essenzialmente sui dati tecnici più aggiornati disponibili, su informazioni comunicate dai fornitori di materie prime e su alcune Norme Internazionali, ad es. ISO TR 7620, EN 12115 ed altre pubblicazioni. In ragione della notevole varietà e quantità di prodotti chimici differenti, i dati nominali riportati si basano soltanto in parte su nostre prove. Di conseguenza, la tabella è fornita a titolo di guida, e non deve essere interpretata come garanzia, esplicita o implicita, di idoneità di un prodotto per una specifica applicazione. Questo è dovuto all'estesa gamma di parametri che non sono sotto il nostro diretto controllo, tra cui temperatura (interna ed esterna), pressione (costante o di picco), frequenza di servizio ed ambiente operativo. Per le stesse ragioni è impossibile fornire indicazioni su base scientifica in merito alla vita utile dei tubi flessibili e stabilire una data di sostituzione con validità generale. Si raccomanda pertanto l'effettuazione di verifiche periodiche attraverso prove idrostatiche e controlli visivi. In caso di dubbio contattare il nostro servizio tecnico. I dati nominali si riferiscono alla temperatura ambiente. Parker Hannifin coopererà fornendo campioni per i test ed eseguendo prove con speciali prodotti chimici.

AVVERTENZA

La vita utile dei tubi flessibili in gomma non è infinita. Di conseguenza, l'utente deve verificare periodicamente l'idoneità di un tubo in gomma per l'applicazione prevista, soprattutto in presenza di prodotti chimici pericolosi o inquinanti o in caso di pressioni e/o temperature elevate. L'impiego continuo alle massime pressioni e temperature ammesse riduce drasticamente la vita di un tubo in gomma. Dopo l'uso, il tubo deve essere svuotato e lavato. Molti prodotti chimici possono provocare gravi lesioni o danni, oppure comportare il rischio di inquinamento ambientale in caso di rottura o scoppio del tubo.

| Nome Commerciale | Descrizione | Codifica ASTM | | | |
|---------------------|--|------------------|--|--|--|
| Butyl | Isobutylene-Isoprene | IIR | | | |
| CPE | Chlorinated Polyethylene | CM | | | |
| EPDM | Ethylene-Propylene-Diene | EPDM | | | |
| Hypalon | Chlorosulfonated Polyethylene | CSM | | | |
| Hytrel * | Thermoplastic Polyester | _ | | | |
| Natural | Natural Rubber | NR | | | |
| Neoprene | Polychloropren | CR | | | |
| Nitrile | Nitrile Acrylonitrile | | | | |
| Nylon * | Nylon * Nylon Polymer | | | | |
| SBR | SBR Styrene-Butadiene | | | | |
| Santoprene | Ethylene-Propylene-Diene | EPDM | | | |
| Teflon * | Fluorocarbon Resin | TFE | | | |
| UHMW | Ultra-High Molecular Weight Polyethylene | _ | | | |
| Urethane * | Urethane | AU | | | |
| Viton * | Floroelastomer | FKM | | | |
| XLPE | Cross-Linked Polyethylene | XPE | | | |

* mescole non a catalogo. Contattare il servizio di assistenza tecnica Parker per informazioni.

CHIAVE DI LETTURA

E = Eccellente resistenza

G = Buona resistenza

C = Relativa resistenza

X = Non raccomandato



Catalogo 4401/IT

| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane * | Viton * | XLPE |
|---|--------|-----|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|--------|------------|---------|--------|
| | ш | | ш | Į | Í | ž | Nec | Z | ź | ٠, | Sant | Te | ī | Ure | > | × |
| 1 UNDECANOL | Е | | | Е | | Е | | Е | | | | Е | | | G | Е |
| 1,4-DIOXANE | G | | G | Χ | | Χ | Χ | Χ | Е | Χ | | Е | | Χ | Χ | Е |
| 1-AMINO-2-PROPANOL | E | | - | С | | G | | G | | | | E | | | X | |
| 1-AMINOBUTANE | X | | С | С | | X | X | С | | Χ | | E | | Χ | X | |
| 1-AMINOPENTANE | G X | | Х | G X | | G X | X | C X | | | | E E | | | X G | |
| 1-BROMO-2 METHYL PROPANE 1-BROMO-3 METHYL BUTANE | X | | Х | X | | X | X | X | | | | E | | | G | |
| 1-BROMOBUTANE | X | | ^ | X | | X | ^ | X | | | | E | | | G | |
| 1-CHLORO-2-METHYL PROPANE | X | | | X | | X | | X | | | | E | | | G | |
| 1-CHLORO-3-METHYL BUTANE | С | | Χ | X | | Χ | Χ | Χ | Е | | | E | | | E | |
| 1-DECANOL | С | | | Ε | | С | Χ | E | | | | Ε | | | G | E |
| 1-HENDACONAL | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 (2AMINOETHYLAMINO) ETHANOL | Ε | | | G | | G | | G | | | | | | | | |
| 2 (2ETHOXYETHOXY) ETHANOL | Е | | G | G | | С | С | G | Е | G | | E | | Χ | G | |
| 2 (2ETHOXYETHOXY) ETHYL ACETATE | G | | Χ | G | | Χ | Х | С | | Х | | Е | | Χ | G | |
| 2,4-DI-SEC-PENTYLPHENOL | _ | Е | _ | _ | | | | | | | | _ | | | | |
| 2-AMINOETHANOL | Е | _ | G | G | | G | G | G | | | | Е | | С | Х | |
| 2-CHLORO-1-HYDROXY-BENZENE | 0 | С | V | ^ | V | V | V | V | V | V | V | _ | | V | _ | 0 |
| 2-CHLOROPHENOL 2-CHLOROPROPANE | G X | G | X | C X | Χ | X | X | X | X | X | Χ | E E | | X | E E | G E |
| 2-ETHOXYETHANOL | G | | A G | C | | C | Ĉ | A G | ^ | X | | E | | X | С | |
| 2-ETHOXYETHYL ACETATE | G | Х | G | X | Χ | X | X | X | G | X | | E | | X | X | |
| 2-ETHYL (BUTYRALDEHYDE) | G | ^ | ч | X | | X | | X | ч | | | E | | | X | Е |
| 2-ETHYL-1-HEXANOL | E | | Е | E | | E | Е | E | | Е | Е | E | | Χ | E | E |
| 2-ETHYLHEXANOIC ACID | С | | _ | G | | С | | С | | _ | _ | E | | | _ | |
| 2-ETHYLHEXYL ACETATE | Е | | | Е | | Χ | | Χ | | | | Е | | | Χ | |
| 2-OCTANONE | G | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | Χ | |
| 3-BROMOPROPENE | Χ | | | Χ | | Χ | Χ | Χ | | | | Е | | | G | |
| 3-CHLORO-2-METHYL PROPANE | | G | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-CHLOROPROPENE | С | | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | | Е | | Е | | | G | |
| 4-HYDROXY-4-METHYL-2-PENTANONE | E | | E | С | С | С | С | Х | G | С | _ | E | | X | Χ | |
| ACETALDEHYDE | Е | | E | С | G | | X | Χ | Е | Χ | Е | Е | G | Χ | _ | Е |
| ACETIC ACID CLACIAL | G | Е | E G | С | Е | V | G X | _ | V | _ | G | Е | E E | V | E X | Е |
| ACETIC ACID, GLACIAL ACETIC ACID 10 % | E | E | E | E | X | X B | В | G X | X E | C F | В | E | E | X | E | E E |
| ACETIC ACID 10 % ACETIC ACID 30 % | | | E | | ^ | Ь | G | ^ | | Г | Ь | | E | ^ | G | |
| ACETIC ACID 50 % | Е | Е | E | Е | С | Х | С | С | С | Х | | G | E | Х | G | G |
| ACETIC ANHYDRIDE | G | E | G | E | С | C | G | X | X | X | G | E | G | X | X | E |
| ACETIC OXIDE | G | _ | В | E | Ū | X | <u> </u> | , , | , , | , , | В | E | O. | G | Х | E |
| ACETONE | Е | G | Е | Χ | С | С | Χ | Χ | Е | С | Е | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| ACETONE CYANOHYDRIN | Е | | | С | | С | В | Χ | | | Е | Е | G | Χ | Χ | Е |
| ACETONITRILE | Е | | Е | G | | В | Е | С | | | Е | Е | | | | |
| ACETOPHENONE | G | | Е | Χ | | Χ | Χ | Χ | | Χ | Е | F | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ACETYL ACETONE | Е | G | Е | Χ | | Χ | Х | Χ | | Χ | Е | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| ACETYL CHLORIDE | X | Е | С | \ / | Χ | 0 | Х | X | Χ | Χ | С | E | G | Χ | G | G |
| ACETYL OXIDE | E | 0 | G | X | _ | С | Е | X | _ | _ | G E | E E | E E | 0 | X | E E |
| ACETYLENE ACETYLENE DICHLORIDE | E C | G | E C | C X | G | G X | E X | E X | Е | С | E | E | E | G | E G | E |
| ACETYLENE DICHLORIDE ACETYLENE TETRACHLORIDE | X | | X | X | | X | X | X | | | | E | | | E | |
| ACROLEIN | E | | E | G | | G | C | C | | С | | E | Χ | Х | _ | Е |
| ACRYLIC ACID | _ | Е | _ | G | | G | O | O | | O | | _ | | | | _ |
| ACRYLONITRILE | Χ | E | Χ | С | | С | | | Е | С | | Е | С | Х | | С |
| ADIPIC ACID | | | E | | | E | Е | Е | | | | E | | E | Е | |
| AIR +149 °C (+300 °F) | G | | G | G | | Χ | G | G | | Χ | Е | | Χ | С | | |
| ALK-TRI | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | Е | Е |
| ALLYL ALCOHOL | Е | | Е | Е | | Е | Е | Е | | | | Е | Е | | G | Е |
| ALLYL BROMIDE | Χ | | | Χ | | Χ | | | | | | Е | G | | G | G |
| ALLYL CHLORIDE | | G | | X | | X | | G | | G | | E | G | | G | G |
| ALUM | E | E | E | Е | | E | E | E | G | | | E | Е | | E | E |
| ALUMINUM ACETATE (AQ) | G | E | Е | | | E | G | G | V | Χ | | Е | E | Х | Χ | E |
| ALUMINUM CHLORIDE (AQ) 40 % | G | С | г | Г | | E | Е | G | X | Г | | | E | 0 | _ | Е |
| ALLIMINUM FLUORIDE | E | | Е | E | | E | Е | Е | G | Е | | E | E | С | E E | Е |
| ALLMINUM FORMATE | G E | | Е | X G | | X E | Е | Е | G | G | | E E | E E | G | E | |
| | L | | Ľ | a | | | | | a | | | | | a | | - |
| ALUMINUM HYDROXIDE ALUMINUM NITRATE (AQ) | Е | Е | Е | Е | | Ε | E | Е | | Е | | E | Е | С | Е | E |

E=eccellente resistenza; G=buona resistenza; C=relativa resistenza; X=non raccomandato * mescole non a catalogo. Contattare il servizio di assistenza tecnica Parker per informazioni.



TH18 Catalogo 4401/IT

| Agenta Chimico | | | | | | | | 4)_ | | | | Ō | | | * | | |
|--|-----------------------|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|----|-------|------|----|
| AUMINIMA SILENTE (AC) F F F G G F F F G G F F F G G F F F G G F F F G F G F F G MAINS PARTED AMMONDAL SILENTE (AC) AMMONDAL SI | Agente Chimico | ıtyl | PE | MO | alon | rel * | tural | prene | trile | * no | BR | pren | * uo | MM | nane | * no | H. |
| AUMINIMA SILENTE (AC) F F F C G MAINS CALLES C | Agente Onimico | B | ਹ | 묩 | Нур | H X | Nat | Neop | N N | Ŋ | S | anto | Tefl | F | Jretk | Vit | × |
| AMINES - MINES AMINES - MINES | ALUMINUM SULFATE (AQ) | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | G | | Е | Е | | Е | Е |
| AMMONDEMENTIMENEZENE G | | | | | | | | Е | | С | | | Е | Е | | | Е |
| AMMORDIMENTHUBENZENE G C C C C C C C C C C C C C C C C C C | | | | | Х | G | G | | Х | | G | | | | Х | | |
| AMMOREHMENEME G C C C C C C C C C C C C C C C C C C | | G | G | C | | | | | | C | | | | | | C | |
| AMMORIAL DIUDI AMMORIAL MANDRONOUS E | | G | | | | | | | | U | | | F | | | | |
| AMMONIUM ARRONATE (AQ) | | | Ü | Е | С | | С | Х | Х | | С | | | | Χ | Х | |
| MAMONIUM CARBONATE (AO) | AMMONIA LIQUID | | | Е | | | | Е | | | | | | G | | | |
| AMMONIUM POPROXIDE | AMMONIUM ANHYDROUS | | | | | | | | | | | | | G | | | |
| MAMONIUM HYDROXIDÉ E G E E E E E E E E | , , | | _ | | | | | | | G | | | | | | | |
| MAMONIUM MITMATE (AG) | , , | | | | | Е | Е | Е | G | | Е | Е | | | | | |
| AMMONIUM PRICEPHATE (ADIASA)C | | | | | | G | _ | _ | _ | G | _ | | | | | | |
| AMMONIUM SULPHATE (AC) | , | | | | | G | | | | | | | | | | | |
| AMMONIUM FUNCHLOPHATE | | | | | | G | | | | | | | | | Е | | |
| MMML ACETATE G G G C X X X X X G C X X X X X X E E E X X E AMYL ALCOPHOL G G C X X X X X X X X X E E E E X X E AMYL ALCOPHOL G G C C C C C C C C C C C C C C C C C | | | | | | | | Е | | | | | Е | | | Е | |
| AMML ALCHONDE AMML ALCHONDE C | AMMONIUM THIOSULPHATE | Е | | Е | Е | | Е | Ε | Ε | | | | Е | | | Е | Е |
| MMYL ALCOHOL | | | | Е | | С | | Χ | Χ | G | Χ | Χ | | Е | Χ | | |
| AMML BROMIDE AMML BROMIDE X | | | _ | | | | | _ | _ | | _ | _ | | | | | |
| AMML BROMIDE X C X Z X Z X Z <t< td=""><td></td><td></td><td>E</td><td>E</td><td></td><td>E</td><td></td><td>E</td><td></td><td>E</td><td>E</td><td>E</td><td></td><td>E</td><td>Х</td><td>E</td><td>E</td></t<> | | | E | E | | E | | E | | E | E | E | | E | Х | E | E |
| MMM_CHICRIPR | | G | | | U | | C | | C | | | | | | | G | |
| AMTHOL X | | X | C | Х | Х | | Х | X | | F | X | | | F | C | | G |
| ANLINE DYES | | ,, | Ü | , , | | | , , | ,, | С | _ | ,, | | | _ | Ü | _ | Ŭ. |
| ANLINE DYES ANLINE DYES ANLINE DYES ANLINE DYES C C C C C C C C C C C C C C C C C C | ANETHOL | | Χ | | Χ | | Χ | | | G | | | Е | G | | G | |
| ANIIMAL FATS | ANILINE | | G | | | Χ | | | | | | | | | | | |
| ANIMANY CHLORIDES E C C C C C C C C C C C C | | | _ | | G | | G | С | Х | Χ | G | | | Е | | | Е |
| ANTIMONY CHLORIDES | | | G | | 0 | 0 | | 0 | F | _ | V | F | | Е | | | _ |
| AQUAREGIA ARGON G G G C C C C C C C C C C | | | | | | G | | | | Е | Χ | Е | | Ε. | C | | |
| ARGON ARSENIC ACID E E E E E E E G E E G E E G E E G E E G E E G E E C G E E E E | | | | | | | Х | | | | X | | | Х | Х | | |
| ARDENIC ACIDO E E E E E G E E E G E E E G E E E G E E E G E E E E G E E E E E G E | | | | | | Е | | | | Е | | | | | | | |
| ASPHALT X | AROMATIC HYDROCARBONS | | | | | | | | | | | | | С | | Ε | |
| ASTM FUEL A ASTM FUEL B X G X X G X X X E X X E X X E X X E X E X E X E X E G G G G G G G G G ASTM FUEL C X X E X X E X X E X X E X X | | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| ASTM FUEL B ASTM FUEL C X C X X E X X E X X E G G G E E G G G E G G G G | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| ASTM FUEL C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASTM OIL NO. 2 ASTM OIL NO. 3 ASTM OIL NO. 4 ASTM OIL NO. 1 ASTM OIL NO. 1 | | | | | | | | | ۸ | | | | | | G | Е | |
| ASTM OIL NO. 3 ASTM OIL NO. 4 ASTM OIL NO. 4 ASTM OIL NO. 1 ASTM OIL NO. 2 ASTM OIL NO. 4 ASTM OIL NO. 5 ASTM OIL NO. 5 | | | | | | | | | F | | | | | | G | F | |
| ASTM OIL NO. 4 ASTM OIL NO. 1 X E X E X G C C C C BARIUM CHLORIDE (AQ) E BARIUM HYDROXIDE (AQ) E BARIUM SULFIDE (AQ) BARIUM SULFIDE (| | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID BANANA OIL BANANA OIL BARIUM CHLORIDE (AQ) E G G C C G C C C C C C C C | ASTM OIL NO. 4 | Х | | Х | Χ | | | Χ | G | | Χ | | | | | Е | Е |
| BANANA OIL BARIUM CHLORIDE (AQ) E G G E G E G E E G E E G E E E G E | ASTM OIL NO. 1 | Χ | Е | Χ | G | Е | Χ | Е | | Е | | Χ | Е | | Е | Е | Е |
| BARIUM CHLORIDE (AQ) | | Х | | | | Е | Χ | G | | G | | Χ | | | G | Е | |
| BARIUM HYDROXIDÈ (AQ) E G E E E E E E E E E E E | | _ | 0 | | | 0 | _ | _ | | 0 | | | | | _ | _ | |
| BARIUM SULFIDE (AQ) E E E E E E E E E E | , | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEER E E E E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E E G E E G E E G E E G E C E E X G E C E C E C E C E C E C E C | ` ' | | a | | | G | | | | a | | | | | | | |
| BEET SUGAR LIQUORS E G E E G E G E G E E G E E E E E E E E E X E E E X E E X E E X E E X E E X | . , | | | | | | | | | | | | | | _ | | |
| BENZALDEHYDE G L X G X X X E X E X X E BENZENE X C X X C X X X X E G X X G E X X G X X X G X X X G X X X G X X X G X X X G X X X G X X X G X | BEET SUGAR LIQUORS | | G | Е | Е | G | | G | | Ε | | | Ε | Е | Χ | | Е |
| BENZENE X C X X C X X G X X E G X G E BENZENE CARBOXYLIC ACID E X X X X X X X X X E X E E X E E X E E X E E E X E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENZENE CARBOXYLIC ACID E N X | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| BENZINE X X X X X X X C C G X E C E G C X Z C X E E G G C X Z E E G G C X X Z E E G G C X X X E E G G C X X X X E </td <td></td> <td></td> <td>С</td> <td>Х</td> <td></td> <td>С</td> <td>Х</td> <td></td> <td></td> <td>G</td> <td>Χ</td> <td>Х</td> <td></td> <td>G</td> <td>Х</td> <td></td> <td>Е</td> | | | С | Х | | С | Х | | | G | Χ | Х | | G | Х | | Е |
| BENZOIC ACID X L <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>Y</td><td></td><td></td><td>G</td><td>Y</td><td></td><td></td><td></td><td>C</td><td></td><td>E</td></t<> | | | | V | | | Y | | | G | Y | | | | C | | E |
| BENZOL C X C X G X E G G G BENZOTRICHLORIDE F F F F F F F F F G G F F F F G G F F F F G F F F G F F F F G F F F F G G F F F F F F F F F F F G F | | | | ^ | ^ | | | | | | | | | F | U | | |
| BENZOTRICHLORIDE I | | | С | Х | | С | , , | _ | | | , , | | | | | | |
| BENZYL ALCOHOL G G G G C X X X E E X E | | | | | | | | | | | | | Ε | | | | |
| BENZYL CHLORIDE X X X X X X X X X X X E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENZYL ETHER | | | | | | С | | | | С | | Χ | | | Χ | | |
| BIS (2-CLOROETHYL) ETHER X X X X X X X E - </td <td></td> <td></td> <td>Χ</td> <td></td> <td>Е</td> <td>_</td> <td></td> <td>Е</td> | | | Χ | | | | | | | | | | | Е | _ | | Е |
| BLACK SULFATE LIQUOR G C G G G G C G E E X E G X X X X X C X E E E X E G E G G G G G G G G G G G G | | | | C | | | | Х | | | | | | | G | Х | |
| BLEACH (2 – 15 %) G E E G X X X C X E E E G BORAX SOLUTION E G E G E G G G G G G E E | , | | C | G | | G | | G | | C | | | | F | × | F | |
| BORAX SOLUTION E G E E E G G G G E E E E | | | J | | | | | | | | | | | | | | G |
| | , , | | G | | | | | | | | | | | | | | |
| | BORIC ACID | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Ε | Е | Е | Е | Е |



| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | iane * | Viton * | XLPE |
|--|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| Agente Chimico | na B | 2 | EP | Hyp | Η X | Nat | Neop | Nit | Nyk | S | anto | Tef | ᆰ | Urethane | Vitc | ×L |
| BRAKE FLUID (HD-557) 12 DAYS | G | Е | Е | G | | | G | С | Е | Е | 0) | Е | | | Χ | |
| BRINE | Е | G | E | Е | G | Е | G | Е | G | | | Е | Е | | Е | Е |
| BROMACIL BROMOBENZENE | Χ | X | E X | Χ | | Χ | Х | Χ | | Χ | | Е | С | Х | Е | С |
| BROMOCHLOROMETHANE | X | X | G | X | | X | X | X | | | | E | O | ^ | С | U |
| BROMOETHANE | X | | X | Χ | | С | Χ | G | | Χ | | E | | Χ | E | |
| BROMOTOLUENE | Χ | Χ | | Χ | | Χ | | | | Χ | | Е | | | G | F |
| BUGDIOXANE | | | | | | | | | | | | | | | | Е |
| BUNKER OIL | X | | X | X | | X | X | E | | X | | E | E | G | E | E |
| BUTADIENE BUTANE | X | | X | X | Е | X | X C | X E | Е | X | | E E | E E | X | G E | E E |
| BUTANOIC ACID | ^ | | G | C | С | ^ | C | Е | Е | ^ | | E | | ^ | G | |
| BUTANOL (BUTYL ALCOHOL) | G | G | G | E | G | Е | Е | Е | G | Е | G | E | Е | Х | E | Е |
| BUTANONE | Е | G | Е | Χ | Е | | | Χ | G | | Χ | G | Е | Χ | | Е |
| BUTOXYETHANOL | Е | | Е | Χ | | Χ | Χ | С | | | | Е | | Е | | |
| BUTYL ACETATE | X | С | X | X | С | X | X | Х | G | Χ | | X | Е | Х | X | Е |
| BUTYL ACRYLATE | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X | 0 | _ | 0 | E | G | | X | G |
| BUTYL ALCOHOL BUTYL ALDEHYDE | G G | G | G G | E C | G | Е | E C | Е | G | Е | G G | E E | E E | С | E X | E E |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | E | | G | X | | Χ | U | | | Χ | G | E | E | U | C | E |
| BUTYL CARBITOL | E | | Е | X | | X | С | Х | | X | | E | E | | С | С |
| BUTYL CELLOSOLVE | E | | G | X | | X | X | C | | X | Е | E | E | | X | E |
| BUTYL CHLORIDE | С | | | Χ | | Χ | | | | | | Е | С | | Е | G |
| BUTYL ETHER | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Е | Е | G | Χ | Е |
| BUTYL ETHER ACETALDEHYDE | G | | | X | | X | | 0 | Х | | | E | E | | Χ | E |
| BUTYL ETHYL ETHER BUTYL OLEATE | X G | | G | X | | X | Х | G X | | Х | | E E | Е | | Е | Е |
| BUTYL PHTHALATE | G | | E | X | | X | ^ | ^ | | X | | E | | | С | Е |
| BUTYL STEARATE | X | | X | X | | X | Х | G | | X | | E | Е | G | E | E |
| BUTYLENE | Χ | | Χ | Χ | G | Χ | С | Е | G | Χ | | Е | | С | Е | |
| BUTYRALDEHYDE | G | | С | | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | | Е | Χ | Χ | Е |
| BUTYRIC ACID | G | | G | С | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Е | Е | | G | |
| BUTYRIC ANHYDRIDE | С | | | G | | С | | С | | | | E | _ | | | E |
| CADMIUM ACETATE CALCIUM ACETATE | E E | | | E C | | X E | G | G | | Χ | | E E | E E | Х | Х | E E |
| CALCIUM ALUMINATE | E | | | E | | E | G | E | | ^ | | E | | ^ | E | E |
| CALCIUM BICHROMATE | E | | | С | | _ | | _ | | | | E | | | _ | G |
| CALCIUM BISULFIDE | | | Χ | | G | | С | Е | G | G | | Е | | С | Е | |
| CALCIUM CHLORATE | | | Е | | | | Ε | | | | | | Ε | | Е | |
| CALCIUM CHLORIDE | E | G | E | E | E | E | E | E | E | E | | E | E | E | E | E |
| CALCIUM HYDROXIDE CALCIUM HYPOCHLORITE | E E | G G | E E | G E | E C | E X | E C | E | E X | E X | | E E | E C | E X | E E | E C |
| CALCIUM NITRATE | E | G | E | E | U | E | E | X E | E | E | | E | E | X | E | E |
| CALCIUM SULFIDE | E | Χ | E | E | | X | E | E | E | X | | E | E | E | E | E |
| CAPRILIC ACID | С | | | G | | С | | С | | | | Е | Е | | | Е |
| CARBAMIDE | G | | | Ε | | Е | G | G | | | | Е | | | | |
| CARBITOL | Е | | G | G | | Χ | С | G | Е | G | | E | Е | Х | G | E |
| CARBOLIC ACID (PHENOL) | G | G | X | X | | X | X | X | X | X | Χ | E | E | X | E | E |
| CARBON DIOXIDE CARBON DISULFIDE | G X | | G X | G X | | G X | G X | E X | E X | G X | | E E | E E | E X | G X | E C |
| CARBON MONOXIDE | E | G | E | E | Е | C | E | E | E | G | Е | E | E | G | E | E |
| CARBON TETRACHLORIDE | X | C | X | X | X | X | X | C | X | X | X | E | G | X | E | E |
| CARBON TETRAFLUORIDE | | | G | | | | | | | | | | В | | В | |
| CARBONIC ACID | Е | Χ | Е | Е | Χ | Е | G | G | G | G | Χ | Е | | Е | G | Е |
| CASTOR OIL | G | G | G | E | С | E | E | Е | G | E | С | E | E | G | E | Е |
| CAUSTIC SODA (SEE SODIUM HYDROXIDE) | E | | E | V | С | V | E | V | G | V | Е | Е | F | V | G | F |
| CELLOSOLVE ACETATE CELLUGUARD | G E | | G E | X | | X E | X E | X E | G G | X E | | E E | Е | X E | X E | Е |
| CELLULOSE ACETATE | C | | | ^ | | | X | E | G | E | | | В | Ľ | C | |
| CETYLIC ACID | G | G | G | С | Е | Е | G | Е | С | В | Е | Е | | Е | E | |
| CHINA WOOD OIL (TUNG OIL) | X | C | X | Ē | G | Χ | E | E | G | X | | E | | С | E | |
| CHLORDANE | Χ | | Χ | С | С | Χ | С | G | G | Χ | | | | С | Е | |
| CHLORINATED SOLVENTS | Χ | Χ | Χ | Χ | | Χ | X | Χ | Х | Х | | Е | _ | Х | E | G |
| CHLORINE GAS (DRY) | | | | | | | С | | | | | | С | | Е | |
| CHLORINE WATER SOLUTION (MAX. 3 %) + G108 CHLORO-2-PROPANONE | Χ | | Е | Χ | | Χ | С | Χ | | Χ | | Е | Е | Χ | Χ | |
| CHLURO-2-PROPANOINE F-accellanta recistanza: G-bunna recistanza: C-relativa recistanza: X | | | | ^ | | ٨ | U | ^ | | ٨ | | Е | | ٨ | ٨ | |



TH20 Catalogo 4401/IT

| | - | | Σ | uo <u>l</u> | * | ra | ene | <u>e</u> | * - | ſſ. | rene | * " | M | * | * | ш |
|---|--------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane | Viton * | XLPE |
| CHLOROACETIC ACID | G | | G | G | Χ | Χ | X | Χ | Χ | Χ | X | Е | Е | X | G | Е |
| CHLOROACETONE | X | | E | X | /(| X | C | X | Λ. | X | | E | E | X | X | E |
| CHLOROBENZENE, MONO, DI, TRI | Х | | Χ | Χ | Х | Χ | Χ | Х | Е | Χ | Х | Е | G | Χ | Е | Α |
| CHLOROBUTANE | С | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | G | С | Е | G |
| CHLOROETHYLBENZENE | Χ | Χ | Χ | Χ | | Χ | | | | Χ | | Е | Е | G | Е | Е |
| CHLOROFORM | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Е | Е | Χ | G | G |
| CHLOROPENTANE | С | | | Χ | | Χ | | | | Х | | Е | E | | Е | Е |
| CHLOROPHENOL | | \ / | | | \ / | V | | | | | | _ | В | | G | |
| CHLOROSULFONIC ACID CHLOROTOLUENE | X | Х | X | X | X | X | X | X | Х | X | Х | E E | X G | X | X E | X G |
| CHLOROX | G | | G | G | | X | G | G | | X | | E | G | X | E | G |
| CHROME PLATING SOLUTIONS | Х | | X | X | | X | X | X | | X | | E | a | X | E | G |
| CHROMIC ACID | G | Х | Х | X | Х | X | X | Х | Х | X | Х | E | | X | E | |
| CHROMIUM TRIOXIDE | G | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Е | | Χ | Е | |
| CINNAMENE | Χ | | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Е | | С | G | |
| CIS-9-OCTADECENOIC ACID | Χ | Χ | С | G | Е | Χ | С | Ε | Ε | Χ | | Ε | | G | Е | Е |
| CITRIC ACID | Е | Χ | Е | Е | G | Е | Е | Е | G | E | Ε | Ε | Ε | Е | С | Е |
| COAL OIL | Χ | | Χ | С | | Χ | G | Е | Е | | Χ | Е | Е | С | Е | Е |
| COAL TAR | X | | X | X | Χ | X | С | G | | X | Х | E | Е | С | E | E |
| COAL TAR NAPHTHA | X | | X | X | | X | ^ | X | | X | | E | _ | X | E | Е |
| COCONUT OIL | G | | G | С | | X | С | E | _ | X | | E | Е | С | E | E E |
| COKE OVEN GAS COOLANOL (MONSANTO) | X | | X | X G | X | X | X G | X E | Е | X | | С | | X | E E | E |
| COPPER CHLORIDE | E | Х | E | G | ^ E | G | G | E | С | E | | Е | Е | G | E | Е |
| COPPER CYANIDE | E | ^ | E | G | | E | E | E | G | E | | E | E | E | E | E |
| COPPER HYDRATE | E | | _ | G | | С | _ | G | a | _ | | E | E | _ | С | |
| COPPER HYDROXIDE | E | | | G | | С | | G | | G | | E | _ | | С | Е |
| COPPER NITRATE | | | Е | | | | Е | | | | | | Е | | Е | |
| COPPER SULFATE | Ε | Χ | Ε | Ε | E | G | Ε | Ε | G | G | | Ε | E | G | Ε | Ε |
| CORN OIL | G | | Χ | G | Е | Χ | С | Е | G | Χ | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| COTTONSEED OIL | С | G | С | G | Е | Χ | С | G | Е | Χ | | Е | Е | Е | Е | Е |
| CREOSOTE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | Χ | Χ | | E | E | С | Е | E |
| CRESOLS | X | | X | X | Χ | X | X | Х | Х | X | Х | E | E | X | E | E |
| CRESYLIC ACID | X | | X | X | | X | X | X | | X | | E | E | X | G | E |
| CROTONALDEHYDE CRUDE OIL | Е | | E X | Χ | | Χ | X | X G | Е | C X | | E E | E E | X G | X E | E E |
| CUMENE | Х | | X | Х | | Х | X | X | | X | | E | E | X | E | E |
| CUPRIC CARBONATE | E | | | E | | C | E | E | | ^ | | E | E | | E | E |
| CUPRIC HYDROXIDE | E | | | G | | С | _ | G | | | | E | _ | | C | _ |
| CUPRIC NITRATE | E | | Е | E | | G | Е | E | | | | E | Е | | E | Е |
| CUPRIC SULFATE | Е | | Е | Е | | G | Е | Е | | Е | | Е | Е | Χ | Е | Е |
| CUTTING OIL | Χ | | Χ | G | | Χ | G | Е | | Χ | | Ε | | Е | Е | |
| CYCLOHEXANE | Χ | | Χ | Χ | Е | Χ | Χ | G | G | Χ | Χ | Е | Е | G | Е | G |
| CYCLOHEXANOL | Χ | | Χ | В | | Χ | G | G | G | Χ | Χ | Е | Е | | Е | Е |
| CYCLOHEXANONE | Χ | | С | Χ | | Χ | Χ | Χ | G | Χ | Χ | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| CYCLOPENTANE | Х | | Χ | X | | X | Е | G | | | | Е | E | | E | E |
| CYCLOPENTANOL | X | | | X | | X | | G | | Х | | _ | Е | | G | E |
| CYCLOPENTANONE | X | | | X | | X | | X | | V | | Е | _ | | X | E |
| CYCLOPENTYL ALCOHOL DDT IN DEIONIZED KEROSENE | X | | Χ | X | | X | С | G E | Е | X | | Е | Е | G | G E | E E |
| DECAHYDRONAPTHALENE | X | | X | X | | X | X | X | G | X | Х | E | | X | E | |
| DECAHYDROXYNAPTHALENE | ^ | С | ^ | ^ | | ^ | ^ | ^ | u | ^ | ^ | | | ^ | | |
| DECALIN | Х | J | Х | X | | Х | Х | Х | G | Х | Х | Е | Х | X | Е | E |
| DECYL ALCOHOL | X | | , , | E | | X | X | E | O. | ,, | , , | E | E | ,, | G | E |
| DECYL ALDEHYDE | С | | | X | | Χ | | | | | | E | E | | X | E |
| DECYL BUTYL PHTHALATE | Е | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | Е | | С | Е |
| DECYL CARBINOL | Е | | | Е | | Е | | Е | | | | Е | | | G | |
| "DETERGENT, WATER SOLUTION" | Е | | Е | | G | | G | Е | | G | | Е | Е | G | Е | |
| DEVELOPING FLUID (PHOTO) | G | | G | E | Χ | E | E | E | | G | | Е | | _ | E | |
| DEXTRON DIGOTALINAL LIE SOAL A DIDATE | X | | X | X | | X | G | E | | Χ | | _ | | G | E | |
| DI(2ETHYLHEXYL) ADIPATE | E | | G | X | _ | X | X | X | _ | V | | E | | \ | С | |
| DI(2ETHYLHEXYL) PHTHALATE | G E | | G | X | E C | X | X | X | Е | X | | E E | Е | X | G | 0 |
| DIACETONE ALCOHOL DIACETYLMETHANE | E | G | E E | X | U | X | X | X | | X | Е | E | С | X | X | С |
| DIALLYLPHTHALATE | | G | C | ^ | | ^ | ^ | ^ | | ^ | | E | | ^ | ^ | |
| DIAMMONIUM PHOSPHATE | Е | E | Е | Е | | Е | Е | Е | | Е | | Е | | | Е | |
| E-accellanta registanza: G-buona registanza: C-relativa registanza: X | | _ | - | * mes | | _ | | Contatt | | | | _ | | | | |



| | | | | 5 | * | | er. | | * | | ne | * | | * (1) | | |
|---|--------|-----|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|------|
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane | Viton * | XLPE |
| DIAMYL NAPTHALENE | Е | | | Χ | | Χ | | | | | 0, | Е | | | С | Е |
| DIAMYL PHENOL | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | Χ | | Е | | | Е | Е |
| DIAMYLAMINE | E | | Е | С | | G | | G | | Х | | Е | | Х | Χ | |
| DIAMYLENE | X | | | X | | X | X | С | G | | | E | | | Е | E |
| DIBENZYL ETHER | G | | С | X | | X | Х | Х | | Х | | E | E | G | X | E |
| DIBROMOBENZENE DIBROMOMETHANE | X | | С | X | | X | Х | Х | | | Х | E E | G | | E G | Е |
| DIBUTYL ETHER | X | | X | X | | X | X | X | | Х | ^ | E | Е | Х | X | Е |
| DIBUTYL PHTHALATE | C | | E | X | G | X | X | X | Е | X | | E | E | X | C | E |
| DIBUTYL SEBACATE | G | | G | X | G | X | X | X | _ | X | | E | E | X | E | E |
| DIBUTYLAMINE | Χ | | Χ | Χ | | Х | Χ | Χ | | Χ | | Е | Е | Χ | Χ | |
| DICALCIUM PHOSPHATE | Е | | | Е | | Ε | | Е | | | | Е | | | Е | E |
| DICHLORO DIFLUORO METHANE | Χ | С | С | Е | Е | Χ | G | С | G | Ε | Χ | Е | | Е | G | |
| DICHLORO ETHYLENE | С | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | С | | Χ | Е | | С | G | |
| DICHLOROACETIC ACID | С | | | Χ | | G | | | | | | Е | Е | С | Χ | E |
| DICHLOROBUTANE | X | | С | X | | X | X | G | _ | X | ., | E | Е | X | E | G |
| DICHLOROETHANE | C | Х | Х | X | Х | X | Х | X | С | X | Х | E | | Х | G | Е |
| DICHLOROETHYL ETHER DICHLOROFLUOROMETHANE | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | Χ | | Е | Е | | G | Е |
| DICHLOROFLOUROMETHANE | Χ | | | Χ | | Χ | | | | | | Е | E | | E | Е |
| DICHLOROMETHANE | X | | С | X | Х | X | G | Х | С | Х | Х | E | E | | G | E |
| DICHLOROPENTANE | X | | U | X | | X | X | X | U | X | ^ | E | E | Х | E | E |
| DICHLOROPROPANE | X | | | X | | Х | X | X | | Λ. | | E | E | , , | E | E |
| DICHLOROPROPENE | | | | | | | | | | | | E | E | | E | E |
| DICHLOROTOLUENE | | Х | | | | | | | | | | | | | | |
| DIESEL OIL | Χ | Ε | Χ | С | G | Χ | С | Е | Ε | Χ | Χ | Е | Е | С | Е | С |
| DIETHANOLAMINE | Е | | Е | С | Χ | G | | | G | Χ | | Е | Е | | | |
| DIETHYL ETHER | Χ | | Χ | Χ | С | Χ | Χ | Χ | Ε | Χ | Е | Е | | Е | Χ | |
| DIETHYL KETONE | G | | E | Χ | | Χ | Χ | | | | | Е | | | Χ | E |
| DIETHYL OXALATE | X | | Χ | X | | X | Χ | Х | | | | E | | | | E |
| DIETHYL PHTHALATE | E | | 0 | X | _ | X | | \ \ | | | _ | E | Е | | С | Е |
| DIETHYL SEBACATE DIETHYL SULFATE | G G | | G E | C X | Е | X | X E | X | | X E | E | E E | | X | G X | |
| DIETHYL TRIAMINE | E | | | C | | G | | G | | | | E | | ^ | ^ | |
| DIETHYLAMINE | G | | G | С | | G | G | С | | G | | E | Е | С | Х | С |
| DIETHYLBENZENE | X | | X | X | | X | X | X | | X | | E | E | X | E | E |
| DIETHYLENE GLYCOL | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | Е | | Е | | Е | Е | Х | Е | С |
| DIETHYLENE OXIDE | Χ | | Е | | | | | | | | | Е | | | | |
| DIETHYLENE TRIAMINE | Е | | Ε | С | | G | | | | Χ | Ε | Ε | Ε | Χ | | |
| DIHYDROXY DIETHYL ETHER | Е | | Е | Е | | Ε | Е | Е | | | | Е | | | Е | |
| DIHYDROXY SUCCINIC ACID | G | | G | Е | | Е | С | G | | | | Е | | Е | Е | |
| DIISOBUTYL KETONE | G | | Е | Χ | | Χ | Х | Х | | Х | | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| DIISOBUTYLENE | X | | X | X | | X | С | Е | | X | | E | _ | Х | E | E |
| DIISODECTYL PHTHALATE | Е | | E | X | | X | V | V | | Х | | E | Е | | С | Е |
| DIISODECYL PHTHALATE DIISOOCTYL ADIPATE | E E | | Е | X | | X | Х | X | | Χ | | E E | Е | | C | Е |
| DIISOOCTYL PHTHALATE | E | | G | X | | X | | ^ | | ^ | | E | E | | С | E |
| DIISOPROPANOLAMINE | E | | u | C | | G | | G | | | | E | | | O | _ |
| DIISOPROPYL ETHER | X | | Х | С | | Х | Х | G | | Х | | E | | G | Х | Е |
| DIISOPROPYL KETONE | E | | E | X | | X | X | X | | X | | E | | X | X | E |
| DIMETHYL PHTHALATE | G | | G | Х | Е | Х | Х | Х | | Х | G | Е | Е | Х | Е | E |
| DIMETHYL SULFATE | G | | | Χ | | | | Χ | | | | Е | Е | | Χ | |
| DIMETHYL SULFIDE | С | | | | | Χ | | Χ | | | | Е | | | | |
| DIMETHYLAMINE | G | | Χ | Χ | | | Χ | Χ | | | | Е | Е | | Χ | Е |
| DIMETHYLANILINE | Χ | С | G | Χ | | | Χ | Χ | | Χ | | Е | G | Χ | Χ | G |
| DIMETHYLBENZENE | Χ | С | Χ | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | Χ | Χ | Χ | Е | Χ | Е | |
| DIMETHYLBUTANE | _ | G | - | | | _ | _ | | | | | _ | _ | | _ | |
| DIMETHYLCARBINOL | Е | | G | Е | | Е | Е | G | | | | Е | Е | | E | |
| DIMETHYLFORMAMIDE | _ | _ | G | V | 0 | | V | V | _ | 0 | _ | _ | E | V | X | |
| DIMETHYLKETONE DIOCTYL ADIDATE | E E | G | E G | X | С | V | X | X | Е | С | Е | E E | E E | Χ | X | |
| DIOCTYL ADIPATE DIOCTYL PHTHALATE | G | | G | X | Е | X | X | X | Е | Χ | | E | E | Χ | G | Е |
| DIOXALANES | X | | G | X | E | X | X | X | Ē | X | | E | E | X | X | E |
| DIOXALANES | G | | G | X | | X | X | X | Е | X | | E | E | X | X | E |
| DIPENTENE | X | | X | X | | X | X | G | _ | X | | E | _ | X | E | _ |
| DIPENTYLAMINE | E | | E | С | | G | | G | | X | | E | | X | X | |
| | | | | | | | | _ | | | | | | | | |



TH22 Catalogo 4401/IT

| | | | | | | | | | | | d) | | | | | |
|--|--------|-----|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| A county Objects | ty | Ä | M | alon | * • | ıral | Neoprene | ile | Nylon * | æ | Santoprene | * uc | MM | ane * | * | 끮 |
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Veop | Nitrile | Nylc | SBR | anto | Teflon * | UHMW | Urethane | Viton * | XLPE |
| DI-P-MENTHA-1,8-DIENE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | X | G | | Χ | S | E | | X | E | |
| DIPROPYLAMINE | Е | | | С | | G | | G | | | | Е | | | | |
| DIPROPYLENE GLYCOL | E | | _ | Е | | E | | E | | | | Е | | _ | Е | _ |
| DISODIUM PHOSPHATE DIVINYL BENZENE | E X | | Е | E X | | E X | | Е | | X | | E E | E E | Е | E E | E E |
| DOWELL INHIBITOR | ^ | G | | ^ | | ^ | | | | ^ | | | | | | |
| DOWFAX 2A1 SOLVENT | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| DOWFAX 2A1 TA | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| DOWFAX 6A1 SOLVENT | | G | | | | | | | | | | | | | | |
| DOWFAX 6A1 TA "DOWTHERM, A AND E" | V | E | V | ~ | 0 | ~ | V | ~ | V | ~ | | _ | г | ~ | г | Е |
| DRY CLEANING FLUIDS | X | Х | X | X | G | X | X | X C | Х | X | | C E | Е | X | E E | Е |
| DUCGKIRIOEBAANE | X | | | | | | | O | | | | | | | | |
| DURO AW16, 31 | | | Χ | | | | | Е | Е | | | Е | | | | |
| DURO FR-HD | | | Χ | | | | | Е | Е | | | Е | | | | |
| EHTYL BUTYL ACETATE | Е | | | G | | Χ | | Χ | | | | Е | Е | | Χ | Е |
| EHTYL DICHLORIDE EHTYLENE DIBROMIDE | C X | | C | X | | X | X | X | | X | | E E | G | X | G G | G G |
| EPICHLOROHYDRIN | X | | C | Χ | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | E | В | Χ | G | G |
| ETHANOIC ACID | G | Е | E | С | С | Χ | G | С | С | G | С | Е | D | X | Χ | |
| ETHANOL (GRAIN ALCOHOL) | E | G | E | E | Ē | E | E | E | Х | E | E | E | Е | Χ | С | Е |
| ETHANOLAMINE | G | | G | Χ | | G | G | G | | Χ | | Е | Е | С | Χ | Е |
| ETHERS | Χ | G | С | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | E | Χ | | Е | | Χ | Χ | _ |
| ETHYL ACETATE | G | G | E | X | С | X | X | X | Е | X | Е | E | E | Χ | X | С |
| ETHYL ACETOACETATE ETHYL ACETONE | G G | | G G | X | | C | X | X | | C X | | E E | Е | | X | Е |
| ETHYL ACRYLATE | G | | G | X | | X | X | X | | X | | E | Е | X | X | G |
| ETHYL ALCOHOL | E | G | E | E | Е | E | E | E | Χ | E | Е | E | E | X | E | E |
| ETHYL ALDEHYDE | G | | Е | С | | Χ | Χ | Χ | | | | Е | Е | С | Χ | Е |
| ETHYL ALUMINUM DICHLORIDE | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | G | G |
| ETHYL BENZENE | X | | X | X | | X | X | X | | X | | E | Е | X | E | Е |
| ETHYL BROMIDE ETHYL BUTANOL | X E | | Χ | X E | | C E | Χ | G E | | Χ | | E E | Е | Χ | E G | Е |
| ETHYL BUTYL KETONE | G | | | X | | X | | X | | | | E | | | X | E |
| ETHYL CELLULOSE | G | | G | G | G | G | G | G | С | G | | E | Е | G | Χ | E |
| ETHYL CHLORIDE | Е | Χ | Е | С | Χ | С | Χ | Е | Е | G | Χ | Е | G | С | Е | G |
| ETHYL DIISOBUTYLTHIO-CARBAMATE | | | | | | Е | | | | Е | | | E | _ | | E |
| ETHYL ETHER | X | G | X | X | | X | X | X | Е | X | | E E | E E | С | X E | E E |
| ETHYL FORMATE ETHYL IODIDE | G C | | G C | G X | | X | G X | X | | Χ | | E | G | | G | E |
| ETHYL OXALATE | Х | | С | X | | C | X | X | | Х | | E | E | Е | E | E |
| ETHYL PHTHALATE | Е | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | Е | | | |
| ETHYL SILICATE | Е | | Ε | G | | G | Е | Е | | G | | Е | Ε | Χ | Е | Ε |
| ETHYLAMINE | G | | Е | С | | С | Χ | Χ | | С | | Е | E | Χ | X | |
| ETHYLENE ETHYLENE BROMIDE | | | С | | | | | | | | | | E B | | E G | |
| ETHYLENE CHLORIDE | | | C | | | | | | | | | | G | | G | |
| ETHYLENE CHLOROHYDRIN | G | | G | С | | С | G | Х | | | | Е | E | | E | Е |
| ETHYLENE DIAMINE | Е | | Е | G | | G | Е | G | | G | | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| ETHYLENE DIBROMIDE | | | | | | | | | | | | | В | | Е | |
| ETHYLENE DICHLORIDE | С | Χ | X | С | Χ | X | X | X | С | Χ | Χ | E | G | X | G | G |
| ETHYLENE G MONOETHYL E ACETATE ETHYLENE G. MONOBUTYL ETHER | E E | | E E | X C | | C X | X C | C | | Χ | | E E | | X | E X | Е |
| ETHYLENE G. MONOHEXYL ETHER ETHYLENE G. MONOHEXYL ETHER | | | Е | U | | ^ | C | C | | ^ | | С | | ^ | ^ | E |
| ETHYLENE G. MONOMETHYL ETHER | Е | | G | G | | Х | Е | С | | | | Е | | | Х | E |
| ETHYLENE GLYCOL | Е | G | E | E | Е | Е | Е | E | Е | Е | Е | Е | Е | G | Е | С |
| ETHYLENE OXIDE | Х | Х | С | Χ | Е | Χ | Χ | X | G | Х | | Е | | Χ | Χ | |
| FATTY ACIDS | X | | Χ | С | G | X | G | E | Е | Χ | Χ | E | E | С | E | Е |
| FERRIC BROMIDE | E | V | Г | E E | | E | г | E | 0 | _ | | E E | E | Г | Е | _ |
| FERRIC CHLORIDE FERRIC NITRATE | E E | Χ | E E | E | G | E E | E E | E E | C E | E E | | E | E E | E E | E E | E E |
| FERRIC SULFATE | E | Х | E | E | Е | E | E | E | E | E | | E | E | G | E | E |
| FERROUS ACETATE | E | | | E | | X | | X | | | | E | | | X | E |
| FERROUS CHLORIDE | G | | Е | G | Е | Е | G | Е | Е | | | Е | Е | G | Е | Е |
| FERROUS SULFATE | Е | | E | E | Е | E | E | E | Е | E | _ | E | E | Е | E | _ |
| FLOUROSILIC ACID | Е | | E | Е | | Е | Е | Е | | G | С | Е | С | | С | G |



Tavola di resistenza chimica

| | Ā | ш | Mo | lon | * <u>-</u> | ıral | rene | ile | * " | Œ | orene | * u | Wh | ane * | * " | 3 e |
|--|----------|--------|--------|---------|------------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|------------|
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane | Viton * | XLPE |
| FLUOBORIC ACID | G | | Е | Е | | Е | Е | Е | | Е | | Е | С | Х | Е | С |
| FLUORINE | X | | E | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | _ | _ | G | Χ | Χ | Е | Χ |
| FORMALDEHYDE | E | G | Е | G | С | | G | С | E | С | E | Е | Е | X | E | E |
| FORMALIN FORMIC ACID | E E | G X | E E | G E | C | С | G E | C | E X | C E | E E | E E | Е | X | E X | E C |
| FREON 113 | X | ^ | X | E | E | X | E | E | X | G | X | E | | G | G | C |
| FREON 12 | C | С | C | E | E | C | E | E | G | E | X | E | | E | G | |
| FREON 22 | X | С | E | E | X | C | E | X | G | E | X | E | | X | C | |
| FREON 502 | Е | | E | | | E | E | G | E | E | | | | | G | |
| FUEL A (ASTM) | Χ | Е | Χ | G | Е | Χ | G | Ε | Ε | Χ | Χ | Ε | G | G | Е | G |
| FUEL B (ASTM) | Х | G | Χ | Χ | Е | Χ | Χ | Χ | Ε | Χ | Χ | Ε | G | G | Е | G |
| FUEL C (ASTM) | | | Χ | | | | С | | | | | | G | | Е | |
| FUEL OIL | Х | E | Χ | С | G | Χ | G | Е | G | Χ | | Е | Е | С | Е | Е |
| FURALDEHYDE | Е | Е | G | С | G | Χ | С | Х | С | Χ | Е | Е | | Х | Χ | |
| FURAN | X | _ | X | X | | X | X | X | _ | X | _ | E | _ | Х | С | |
| FURFURAL | E | Е | G | С | G | X | С | X | С | X | Е | E | Е | X | X | Е |
| FURFURAN COHOL | X G | | X G | X | 0 | X | X | X | 0 | X | Е | E E | г | X | С | Г |
| FURFURYL ALCOHOL GALLIC ACID | G | | G | X G | G X | X E | X G | X G | G G | G | E | E | E E | X | C E | E C |
| GALLOTANNIC ACID | G | | E | E | ^ | E | E | E | G | G | | E | | E | E | U |
| GAS, 100 OCTANE | X | | X | X | Е | X | С | E | G | X | Х | E | С | С | E | |
| GAS, COAL | | | E | | G | ^ | E | X | E | | ^ | _ | U | G | E | |
| GASOLINE | Х | Е | X | Х | E | Х | X | E | G | Х | | Е | G | C | G | G |
| GLACIAL ACRYLIC ACID | 7. | _ | ,, | , , | _ | ,, | ,, | _ | Ű. | , , | | _ | O. | Ū | Ŭ. | E |
| GLUCONIC ACID | С | | | G | | Χ | | С | | | | Е | Е | | | |
| GLUCOSE | Е | | Е | Е | G | Е | G | Е | G | Ε | | Е | Е | С | Е | Е |
| GLYCERINE | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Ε | G | Ε | Χ | Ε | Α | С | Е | С |
| GLYCEROL | Е | Е | Е | Е | Ε | Е | Е | Е | G | Ε | Χ | Ε | | С | Е | |
| GLYCOGENIC ACID | С | | | G | | Χ | | С | | | | Ε | | | | |
| GLYCOLS | Е | | Е | Е | С | Е | Е | Е | G | E | G | Е | Е | Χ | Е | Е |
| GLYCONIC ACID | С | | | G | | Х | | С | | | | Е | Е | | | |
| GLYCYL ALCOHOL | E | E | Е | E | E | Е | E | E | G | E | X | E | _ | С | E | |
| GREASE, PETROLEUM BASE | X | Е | X E | X | E | X | С | E | E | X | Х | Е | E | E | Е | G |
| GREEN SULFATE LIQUOR HALON 1211 | Е | | E | G | Χ | G | G E | G E | Χ | G | | Е | Е | Е | Е | Е |
| HELIUM | Е | | Е | Е | | Е | E | E | Е | Е | | Е | | Е | Е | |
| HEPTALDEHYDE | X | | _ | X | | X | _ | E | _ | _ | | E | | _ | X | |
| HEPTANAL | X | | | X | | X | | E | | | | E | Е | | X | Е |
| HEPTANE | X | Е | Х | G | G | Х | G | E | Е | Х | | E | E | G | E | G |
| HEPTANE CARBOXYLIC ACID | С | | | G | | Χ | - | С | | | | E | | | | |
| HEPTANOIC ACID | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| HEPTANONE | | С | | | | | | | | | | | | | | |
| HEXADECANOIC ACID | G | G | G | С | E | Е | G | Ε | С | В | E | Ε | | Ε | Е | |
| HEXALDEHYDE | G | | Е | С | | Χ | E | Χ | | Χ | | Е | Е | G | Χ | Е |
| HEXANE | Х | | Χ | Е | Е | X | E | E | Е | X | Е | E | G | G | Е | G |
| HEXANOL | С | | G | G | | Е | G | Е | | Е | | E | Е | X | E | E |
| HEXENE | X | | X | G | | X | G | G | | X | | E | _ | G | E | E |
| HEXYL ALCOHOL | С | | G | G | | E | G | G | | Е | | E | Е | Х | G | E |
| HEXYL METHYL KETONE HEXYLAMINE | G G | | | X C | | X C | | X | | | | E E | | | X | Е |
| HEXYLENE GLYCOL | E | | С | E | | E | Е | E | | | | E | | | E | |
| HISTOWAX | <u> </u> | Е | U | | | _ | | <u> </u> | | | | _ | | | _ | |
| HYDRAULIC OIL, PETROLEUM | | E | Х | G | Е | Х | G | Е | Е | | Х | Е | Е | | Е | Е |
| HYDRAULIC FLUID (PHOSPHATE ESTER BASE) | | | E | _, | | | X | | _ | | | | X | | E | |
| HYDRAULIC FLUID (POLYALKYLENE GLICOL BASE) | | | С | | | | G | | | | | | E | | E | |
| HYDRAZINE | Е | | Е | G | Χ | Х | G | G | Χ | G | | Е | | | Е | |
| HYDROBROMIC ACID | Е | Χ | Е | Е | | Ε | Χ | Χ | Χ | Χ | | Е | G | Χ | Е | С |
| HYDROCHLORIC ACID | Е | Χ | С | С | С | С | С | С | С | Χ | Е | Е | Е | С | G | Е |
| HYDROCYANIC ACID | G | Χ | Е | Е | Χ | G | G | G | Χ | G | Е | Е | Е | Χ | Е | |
| HYDROFLUORIC ACID | G | Χ | С | E | Χ | С | С | С | Х | С | Χ | Е | Е | Χ | G | С |
| HYDROFLUOSILICIC ACID | Е | X | Е | Е | G | Е | G | G | Χ | G | | Е | G | С | Е | С |
| HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS | | Е | | | | _ | ,, | | | | | _ | | | _ | |
| HYDROGEN DIOXIDE (10 %) | С | _ | G | G | _ | G | X | С | _ | _ | | E | _ | _ | E | _ |
| HYDROGEN GAS | E | С | E | E | E | G | E | E | E | G | | E | E | E | Е | E |
| HYDROGEN PEROXIDE 10 % | G | V | G | E | X | G | X | C | G | C | | E | G | G | E | G |
| HYDROGEN PEROXIDE OVER 10 % | X | Χ | С | G | Χ | Χ | X | Χ | Χ | Χ | | Е | Е | С | Е | С |

E=eccellente resistenza; G=buona resistenza; C=relativa resistenza; X=non raccomandato * mescole non a catalogo. Contattare il servizio di assistenza tecnica Parker per informazioni.



TH24 Catalogo 4401/IT

Tavola di resistenza chimica

| | | | | | | | | | | | 6 \ | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| | Ξ | m m | M | alon | * | ıral | rene | ile | * nc | Œ | prene | * uc | MM | ane * | * = | 끮 |
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | пнмм | Urethane | Viton * | XLPE |
| HYDROGEN SULFIDE (WET) | Е | Х | Е | Е | Е | Χ | Е | С | Х | Х | (I) | E | Е | С | С | Е |
| HYDROXY BENZENE | G | | С | С | | Χ | Χ | Χ | | | | Е | | С | Е | |
| HYDROXYISOBUTYRONITRILE | | Ε | | | | | | | | | | | | | | |
| HYDROXYTOLUENE | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| HYVAR XL | | | Е | | | | | | | | | | | | | |
| IMINODI-2-PROPANOL | | E E | | | | | | | | | | | | | | |
| IMINODIETHANOL IODINE | G | | G | G | | Χ | Х | G | Е | G | | Е | G | X | Е | С |
| IODINE PENTAFLUORIDE | X | | X | X | | X | X | X | _ | X | | E | C | X | X | C |
| IODOFORM | | | X | | | X | X | E | | X | | _ | Ü | | | |
| ISOBUTANAL | | G | | | | | | | | | | | | | | |
| ISOBUTANE | | | | | | | Χ | | | | | | Е | | Е | |
| ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) | | | Ε | | | | E | | | | | | Ε | | Е | |
| ISOBUTYL ACETATE | | | С | | | | | | | | | | В | | | |
| ISOBUTYLAMINE | Е | | | С | | С | | Χ | | | | E | | | Х | |
| ISOBUTYLBROMIDE | X | | _ | X | | X | _ | X | | | | E | | ^ | G | |
| ISOBUTYLCARBINOL ISOBUTYLENE | Е | | Е | Е | | Е | Е | E | | | | Е | Е | С | E E | |
| ISOCYANATES | | | | | G | | | G | G | | | | E | G | G | Е |
| ISOOCTANE | Χ | Е | Χ | G | E | Х | G | E | E | Х | Χ | Е | E | G | E | E |
| ISOPROPANOL | , , | _ | E | O. | _ | , , | E | _ | _ | , , | , , | _ | E | O. | E | _ |
| ISOPROPYL ACETATE | G | | G | Χ | С | Χ | X | Х | G | Х | | Е | Е | Χ | X | Е |
| ISOPROPYL ALCOHOL | Е | | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | | Е | Е | Χ | Е | Е |
| ISOPROPYL ETHER | Χ | | Χ | С | | Χ | Χ | G | | Χ | | Е | Е | G | Χ | Е |
| JET FUELS | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Е | С | Χ | Χ | Е | Е | С | Е | Е |
| JP-4 OIL | X | | X | X | E | X | X | E | С | X | X | E | _ | С | E | |
| KEROSENE | X | G | X | X | E | X | С | E | E | X | X | E | E | G | E | Е |
| KETONES LACQUER SOLVENTS | G X | G C | E X | C X | X C | C X | X | X | E E | G X | Χ | E E | E G | X | X | G |
| LACTIC ACID – COLD | E | X | E | E | X | E | E | E | E | E | | E | E | G | E | E |
| LACTIC ACID - HOT | _ | | X | С | C | X | X | X | X | X | | E | _ | a | E | _ |
| LARD | С | | G | G | G | Χ | G | Е | E | X | Е | E | G | С | E | С |
| LAVENDER OIL | Х | | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | | Χ | | Е | G | Χ | Е | G |
| LEAD ACETATE | Е | | Е | С | | Е | G | G | | Χ | | Е | Е | С | Е | Е |
| LEAD NITRATE | Е | | Е | С | | Е | Е | Е | | Е | | Е | | | Е | |
| LEAD SULFATE | E | | E | E | G | E | G | E | G | | | E | Е | | E | Е |
| LIME | E | | E | E | G | E | E | E | G | _ | | E | | G | E | |
| LIME BLEACH LIME SULFUR, WET | E E | | E C | G G | | E C | G E | E E | | Е | | E E | Е | | E E | Е |
| LIMONENE | X | | X | X | | X | X | X | | | | E | | | E | |
| LINOLEIC ACID | X | | X | X | | X | C | G | | Х | | E | | | G | |
| LINSEED OIL | G | G | С | G | G | Χ | Ē | E | Е | Х | | E | Е | G | E | Е |
| LIQUID PETROLEUM GAS | | | | | | | С | | | | | | Е | | Е | |
| LIQUID SOAP | | | Е | | | | Е | | | | | | В | | Е | |
| LUBRICATING OILS, SAE | Χ | G | Χ | Χ | Е | Χ | С | Е | Е | Χ | Χ | Е | Е | Е | Е | Е |
| LYE SOLUTIONS | Е | С | E | E | С | E | Е | С | G | G | С | E | _ | G | G | _ |
| MEX | G E | С | E | X E | С | X | X | X | Е | X | Х | E | Е | X | X | E E |
| MAGNESIUM ACETATE MAGNESIUM CARBONATE | | | E E | E | | Χ | X E | Х | | Χ | | Е | G | Χ | E | |
| MAGNESIUM CHLORIDE | Е | G | E | Е | G | Е | E | Е | Е | Е | | Е | E | Е | E | Е |
| MAGNESIUM HYDRATE | E | G | E | E | ŭ | E | G | G | _ | _ | | E | E | E | G | _ |
| MAGNESIUM HYDROXIDE | Е | G | Е | Е | С | Е | Е | E | Е | G | | Е | Е | С | Е | Е |
| MAGNESIUM SULFATE | Е | G | Е | Е | G | G | Е | Е | Е | G | | Е | Е | С | Е | Е |
| MAGNESIUM SULFITE | Е | | Е | Е | | G | Е | Е | | G | | | | | Е | |
| MALEIC ACID | Х | | Е | Х | | Χ | Χ | С | | Χ | | Е | Е | С | Е | G |
| MALEIC ANHYDRIDE | X | | X | X | | X | X | X | _ | X | | E | _ | | E | |
| MALIC ACID | X | | X | G | | E | G | E | E | G | | E | E | _ | Е | _ |
| MANGANESE SULFATE MAPP | G | | E G | Е | | G | E E | E E | | G | | Е | Е | Е | Е | Е |
| MERCURY | Е | G | E | Е | Е | Е | E | E | Е | E | | Е | Е | Е | Е | Е |
| MERCURY VAPORS | E | u | E | E | _ | С | С | E | _ | E | | E | _ | _ | E | _ |
| MESITYL OXIDE | С | | G | X | | X | X | X | | X | | E | Е | Χ | X | Е |
| METHALLYL ALCOHOL | Е | | | Е | | Е | | E | | | | E | | | G | Е |
| METHALLYL CHLORIDE | | С | | | | | | | | | | | | | | |
| METHANE | | | Χ | | | | G | | | | | | Е | | Е | |
| METHANE CARBOXYLIC ACID | | | | | | | SE | E ACE | TIC A | CID | | | | | | |



| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | пнмм | Urethane * | Viton * | XLPE |
|---|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-----|------------|----------|--------|------------|---------|--------|
| | ш | | Ш | Į | Į | ž | Ne | 2 | ź | 0, | San | Te | D | Ure | > | × |
| METHANOIC ACID | E | Х | Е | Е | С | С | Е | С | Х | Е | Е | Е | | Х | Χ | |
| METHANOL (METHYL ALCOHOL) | Е | G | Е | Е | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | Χ | С | С |
| METHANOL (WOOD ALCOHOL) | Е | G | Е | Е | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | Х | С | С |
| METHOXY ETHANOL | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| METHOXYETHOXY ETHANOL | | E E | | | | | | | | | | | | | | |
| METHYL 1-2, 4-PENTANEDIOL METHYL ACETATE | G | Е | G | С | С | Х | С | Х | Е | X | | Е | Е | Х | Х | Е |
| METHYL ACETOACETATE | G | | G | X | O | X | X | X | | ^ | | E | | X | X | E |
| METHYL ACETONE | G | | E | X | | C | X | Х | | | | E | Е | Λ. | Х | _ |
| METHYL ACETYLENE PROPADIENE | | | G | | | | Е | E | | G | | | | | | |
| METHYL ACRYLATE | | | G | | | | | | | | | | В | | | |
| METHYL ACRYLATE STAB. | | | G | | | | | | | | | | В | | | |
| METHYL ALCOHOL | Е | G | Е | Е | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | Χ | С | Е |
| METHYL ALLYL ALCOHOL | E | | | E | | E | | Е | | | | Е | | | G | |
| METHYL ALLYL CHLORIDE | F | С | | X | | X | | _ | | Χ | | _ | | | F | G |
| METHYL AMYL CARBINOL | E | _ | V | E | _ | E | V | E | Е | V | V | E | | V | G | E |
| METHYL BENZENE METHYL BROMIDE | X | С | X | X | C X | X | X | X G | E G | X | X | E E | G | X | E E | E G |
| METHYL BUTANE | X | | X | X | ^ | ^ | X | E | u | ^ | ^ | E | u | G | E | u |
| METHYL BUTANOL | E | Е | E | E | Е | Е | E | E | Е | G | Е | E | | X | E | |
| METHYL BUTYL KETONE | E | _ | E | X | _ | X | X | X | _ | X | _ | E | Е | X | X | |
| METHYL CARBITOL | E | | | Ε | | Х | | С | | | | E | | | | Е |
| METHYL CELLOSOLVE | G | | G | С | | Χ | G | С | | Χ | | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| METHYL CHLORIDE | Χ | С | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | С | Χ | Χ | Е | Ε | Χ | Е | G |
| METHYL CYANIDE | Ε | | Е | G | | G | Е | С | | | | E | | | Χ | |
| METHYL ETHYL KETONE | Е | G | Е | Χ | Е | Χ | Х | Χ | G | Χ | С | E | Е | Χ | Χ | E |
| METHYL HEXANOL | Е | | | Е | | Е | | Е | | | | Е | Е | | G | Е |
| METHYL ISOAMYL KETONE | | С | _ | | | | | | | | | | _ | | | |
| METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK) | 0 | | G X | V | | V | V | V | С | Χ | С | Г | G G | Χ | V | 0 |
| METHYL METHACRYLATE METHYL NORMAL AMYL KETONE | C G | | Χ | X | | X | Х | X | C | Χ | C | E E | G | Χ | X | G E |
| METHYL PROPYL ETHER | X | | | G | | X | | X | | | | E | | | ^ | E |
| METHYL SALICYLATE | G | | С | G | | Х | Х | X | | | | E | | | G | _ |
| METHYL STYRENE | | С | | | | | | | | | | | | | | |
| METHYL SULFIDE | С | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | E | | | | |
| METHYL TERTIARY BUTYL ETHER | G | Χ | | | | | Х | Χ | | Χ | | G | G | | Χ | |
| METHYL-1-PROPANOL | Е | | Е | Е | | Е | Е | G | | Е | | Е | | Χ | Е | |
| METHYL-2-BUTANOL | Е | Е | | Е | | Е | | | | Е | | _ | | | F | E |
| METHYL-2-BUTANONE | G | X | С | X | Χ | Х | Х | Χ | Е | X | | Е | | Х | Х | E |
| METHYL-2-HEXANONE | G | С | _ | X | | X | _ | 0 | | Χ | | Г | | | X | Е |
| METHYL-2-PENTANOL METHYL-2-PENTANONE | E | Х | E G | E X | Х | G X | E X | G X | G | X | X | E E | | Х | C X | |
| METHYL-2-PROPEN-1-OL | E | ^ | E | E | ^ | G | E | G | u | ^ | ^ | E | | ^ | C | |
| METHYL-3-PENTEN-1-ONE | _ | С | _ | _ | | a | - | a | | | | _ | | | U | |
| METHYL-4-ISOPROPYL BENZENE | | С | | | | | | | | | | | | | | |
| METHYLALLYL ACETATE | Ε | | | G | | Χ | | Χ | | | | Е | | | Χ | Е |
| METHYLAMYL ALCOHOL | Ε | | Ε | Ε | | G | Е | G | | | | Ε | | | С | Ε |
| METHYLCYCLOHEXANE | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | G | G |
| METHYLENE BROMIDE | X | | X | X | | X | X | X | | | | E | G | | С | |
| METHYLENE CHLORIDE | X | _ | С | X | X | X | X | X | С | X | X | E | E | X | G | С |
| METHYLETHYL KETONE | E G | G | Е | X | Е | X | Х | X | G | Х | С | Е | Е | Х | X | E |
| METHYLHEXYL KETONE METHYLISOBUTYL CARBINOL | E | | Е | X E | | X G | Е | X G | | | | E E | | | X | E C |
| METHYLISOBUTYL KETONE | С | Χ | G | X | Х | X | X | X | G | Χ | X | E | Е | Х | X | E |
| METHYLISOPROPYL KETONE | G | X | С | X | X | X | X | X | E | X | | E | _ | X | X | E |
| METHYLLACTONITRILE | E | ,, | J | C | | C | В | X | _ | | Е | E | | X | X | |
| METHYLPHENOL | X | | Х | C | | X | X | Х | | | | E | | X | E | |
| METHYLPROPYL CARBINOL | Е | | | Е | | Е | | Е | | | | Е | | | G | |
| METHYLPROPYL KETONE | G | | G | Χ | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Е | | | Χ | Е |
| MIL-A-6091 | Е | | Е | Е | | Е | Е | G | | Е | | | | Χ | Е | |
| MIL-E-9500 | E | | E | Е | | E | Е | E | | Ε | | | | X | E | |
| MIL-F-16884 | X | | X | С | | X | С | E | | X | | | | С | E | |
| MIL-F-17111 | Χ | | X | X | | X | G | E | | X | | | | С | E E | |
| MIL E OFFEOD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-F-25558B MIL-F-25576C | X | | X | G C | | X | G C | E E | | X | | | | G C | E | |



TH26 Catalogo 4401/IT

| MILG 100248 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|------------|--------|------|------|------|------|----|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| MIL-0-265379 | | Εź | Ä | MC | alon | * • | ıral | rene | ile | * uc | Œ | prene | * uc | W | ane * | * " | E. |
| MILG-950370 | Agente Chimico | But | S B | EPI | Нуре | Hytr | Natu | Neop | Nitr | Nylo | SB | anto | Teflo | ₩ H | Jreth | Vito | XLPE |
| MIL-G-2601610 | MIL-G-10924B | Χ | | Χ | G | | Χ | Х | Е | | Χ | (C) | | | | Е | |
| MIL-G45498 | MIL-G-25013D | | | | | | | G | | | | | | | | | |
| MIL-G-57711A | MIL-G-25537A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL97711A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-H-19910B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-H-194579 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-H-22561A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-H-27801A | | | | | | | ^ | | | | | | | | ^ | | |
| MIL-H-60683C | | | | | | | X | | | | | | | | C | | |
| MIL-H-8446B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-J-5161F | MIL-H-6083C | Χ | | Χ | G | | | G | Е | | | | | | G | | |
| MIL-1-5624G (JP-3, JP-4, JP-5) | MIL-H-8446B | Χ | | Χ | С | | Χ | G | G | | Χ | | | | | | |
| MIL-L-15016 | | | | Χ | Χ | | | | | | | | | | | | |
| MILL-1733ID | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MILL-2108D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-L-212809A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-L-236981 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-126881C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-L-3150A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-1-3845B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-L-4339C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-1-6082C MIL-1-6085A X X X X X X X X X X X X X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-1-7870A | MIL-L-6082C | | | | | | | G | | | | | | | | | |
| MILL-9000F | MIL-L-6085A | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | | Χ | | | | С | Е | |
| MIL-9238B | MIL-L-7870A | | | Χ | Χ | | | G | | | | | | | | | |
| MIL-O-5606 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-0-7808 | | Х | | Х | Χ | | Χ | Х | | | Х | | | | Х | | |
| MIL-P-27402 | | | | | | | . V | | | | | | _ | | | | |
| MIL-S-3136B TYPE 1 FUEL | | | | | | | Х | | | | | | E | | Х | E | |
| MIL-S-3136B TYPE 2 FUEL | | | | | | | V | | | | | | | | G | E | |
| MIL-S-3136B TYPE 4 OIL, LOWSWELL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-S-3136B TYPE 4 OIL, LOWSWELL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-S-3136B TYPE 5 OIL, MEDSWELL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIL-S-81087 E <th< td=""><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINERAL OIL MINERAL SPIRITS X X X X X X X X X X X X X | MIL-S-3136B TYPE 6 OIL, HI SWELL | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Е | | Χ | | | | G | Е | |
| MINERAL SPIRITS X X X G X X E G E E G E C | MIL-S-81087 | Е | | Е | Ε | | Е | Е | Е | | _ | | | | Е | Е | |
| MOBILE HFA Image: Control of the control | MINERAL OIL | Χ | G | Χ | Е | Е | Χ | Е | | Е | Χ | Χ | Е | Е | Е | | Е |
| MOLTEN SULFUR G E E G E G E G E X X G E X G E X G E X G E X G E X G E X < | | Χ | | | G | | Χ | Χ | | | Χ | | | Е | G | Е | E |
| MONOBUTYL ETHER X | | | | | | | _ | _ | | Е | | | | | | | |
| MONO-CHLOROACETIC ACID G X C X X C E X X X G MONOCHLOROBENZENE X E X E X E X E X E X X E X | | | | | | | | | | | | | | Х | | | X |
| MONOCHLOROBENZENE X | | | V | | | V | | | | V | | V | | | | | Е |
| MONOCHLORODIFLUOROMETHANE X C E E X C E X E X E X E X X X MONOETHANOL AMINE G G G G C C C C X | | | Χ | | | | | | | | | | | G | | | E G |
| MONOETHANOL AMINE G G G C G G G G E E X X MONOETHYL AMINE G E C C C X X C E X X MONOVINYL ACETATE G G C C C G C E E C MORPHOLINE X X G G G E G E E E G E E G E E G E E G E G E E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E G E E G E G E E G X X X X X X X X X X X | | | C | | | | | | | a | | | | a | | | С |
| MONOETHYL AMINE G E C C X X C E X X MONOMETHYLAMINE C E C C C C G E E C C MONOVINYL ACETATE G G F C C C C G E E E C C MORPHOLINE X X X X X X X X E E E G E E G E E G E E G E E E G E E G E G E E G E E G E E G E E G E E G E E G E E G X X X X X X X X X X X X | | | U | | | / | | | | | | /\ | | Е | Х | | E |
| MONOMETHYLAMINE C E C C C G G C G C C G G C C C G G G C C C C C G G C | | | | | | | | | | | | | | _ | | | С |
| MORPHOLINE X | | | | | | | | С | | | | | | | | | Е |
| MOTOR OIL Image: color of the | MONOVINYL ACETATE | | | | | | | | | | | | | В | | Е | |
| MTBE G X L L X X X X L G G G X MURIATIC ACID C X C C C C C C X X E | MORPHOLINE | | | Χ | | | | Χ | Χ | Χ | | | Е | | | | |
| MURIATIC ACID C X C C C C C C C C C C X X E E E C C NAPHTHA X E X X E X E E G X E E C E E G X E E G E E C C C C X X E E G X E E C E E C C E E C C E C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E G E E C E E G E E G E E G E E E D E E | | | | Χ | G | G | | | | G | | | | | G | | Е |
| NA-K X | | | | | | | | | | | | _ | | | | | _ |
| NAPHTHA X E X X E X X E E G X E E C E NAPHTHALENE X C X X C X X X G X C E E G E NAPTHENIC ACIDS E X X X X X X E E C E | | С | Х | | С | С | С | С | | Х | Х | E | | E | С | С | Е |
| NAPHTHALENE X C X X C X X G X C E E G E NAPTHENIC ACIDS E X X X G X C E E G E | | V | _ | | \ <u>/</u> | _ | V | V | | _ | 0 | V | | _ | _ | _ | _ |
| NAPTHENIC ACIDS E X X X X G X E E | | | | | | | | | | | | | | | | | Е |
| | | Χ | | | | C | | | | G | | Ü | | E | G | | Е |
| | | G | С | | | | | | | | ^ | | | | C | | |
| N-BUTYLAMINE X C X X X X E X X | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| N-BUTYLBENZENE X X X X E E | | ^ | | J | | | | ^ | | | ^ | | | | ^ | | Е |
| N-BUTYLBROMIDE X X X X E G | | X | | | | | | | | | | | | | | | G |
| N-BUTYLBUTYRATE E E X X X X E E | | | | Е | | | | Χ | | | Χ | | | | | | G |
| N-BUTYLCARBINOL E E E E E E G E E E E X E | | | Е | | | Е | | | | Е | | Е | | | Χ | | |
| NEOHEXANE X X X E E E | NEOHEXANE | Χ | | | Χ | | Χ | | Е | | | | Е | | | Е | Е |



| A | _ | 101 | ≥ | <u>_</u> | * | a | eue | <u>o</u> | * | œ | ren | * | > | ne * | * | ш |
|---|--------|-----|--------|----------|----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|----------|--------|----------|---------|--------|
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane | Viton * | XLPE |
| NEON GAS | Е | | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | E | Е | | Е | Е | |
| NEU-TRI | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | Е | Е |
| NICKEL ACETATE | Е | | Е | Χ | | Ε | G | G | | Χ | | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| NICKEL CHLORIDE | Е | Χ | Е | Е | С | Е | G | E | С | Е | | Ε | Е | С | Е | Е |
| NICKEL NITRATE | Е | | Е | Е | | Е | Е | Е | | | | Е | Е | | Е | Е |
| NICKEL SULFATE | Е | Χ | Е | Е | С | G | Е | Е | С | G | | Е | Е | С | Е | Е |
| NIETYLENE | _ | | | _ | _ | E | | | | | | _ | | | | _ |
| NITRIC ACID, 10 % | Е | X | E | G | С | X | G | X | С | X | Е | E | Е | X | Х | С |
| NITRIC ACID, 13N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | E | | X | | |
| NITRIC ACID, 13N + 5 % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | E | _ | X | 0 | _ |
| NITRIC ACID, UP TO 25 % | G | X | E G | G C | X | X | X | X | X | X | | E E | E | X | С | E G |
| NITRIC ACID, 25 % – 40 % | С | X | | | X | X | X | X | X | | | | G | | С | |
| NITRIC ACID, 40 % – 60 % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | E E | С | X | С | C G |
| NITRIC ACID, CONC (16N) NITRIC ACID, RED FUMING | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | E | E | | E C | X |
| NITRIC ACID, RED FOWIING NITRILOTRIETHANOL | C G | Х | X E | X E | X | X G | X | X C | Х | X G | Х | E | Х | X | X | Α |
| | 1 | 0 | | X | | | | | _ | | | E | _ | | | _ |
| NITROBENZENE NITROETHANE | G G | С | X G | C | Χ | X G | X C | X | С | X G | Е | E | E E | X | C X | E |
| NITROGEN | E | | E | E | | E | E | E | | E | E | E | E | E | E | E |
| NITROMETHANE | G | | G | C | С | G | X | X | | C | | E | E | X | X | E |
| NITROPROPANE | G | | G | U | U | G | ^ | ^ | | U | | | E | ^ | ^ | |
| NITROUS OXIDE GAS | Е | | E | Е | | Е | G | Е | С | | | Е | E | G | Е | |
| N-NONYL ALCOHOL | E | | _ | E | | E | u | E | O | | | E | | u | G | |
| N-OCTANE | X | | Χ | X | | X | С | E | | Х | | E | G | Χ | E | G |
| NONANOIC ACID | E | | ^ | X | | X | U | E | | ^ | | E | u | ^ | _ | u |
| NONANOL | E | | | E | | E | | E | | | | E | | | G | |
| N-SERV (75 % XYLENE) | _ | | | | | _ | | _ | Е | | | E | | | E | С |
| NUTO H | | | Χ | | | | | Е | E | | | E | | | _ | |
| NYVAC LIGHT | | | E | | | | | X | E | | | E | | | | |
| O-AMINOTOLUENE | | G | _ | | | | | ,, | _ | | | _ | | | | |
| OCTANOIC ACID | С | O. | | G | | С | | С | | | | Е | | | | |
| OCTANOL | G | | Е | G | | G | G | G | | G | | E | Е | Χ | Е | Е |
| OCTYL ACETATE | E | | | E | | X | | X | | | | E | E | | X | |
| OCTYL ALCOHOL | G | | G | G | | G | G | G | | G | | Е | Е | Χ | G | Е |
| OCTYL ALDEHYDE | С | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | Χ | Е |
| OCTYL AMINE | Е | | | С | | С | | С | | | | Е | | | Χ | С |
| OCTYL CARBINOL | Е | | | Е | | Е | | Ε | | | | Е | | | G | Е |
| OCTYLENE GLYCOL | Е | | | Е | | Ε | | Ε | | | | Е | | | Е | С |
| OIL-PETROLEUM | Χ | G | Χ | G | Е | Χ | G | E | G | Χ | С | Ε | Е | G | Е | Е |
| OLEIC ACID | Χ | Χ | С | G | Ε | Χ | С | Ε | Ε | Χ | | Ε | Ε | G | Е | Ε |
| OLEUM (FUMING SULFURIC ACID) | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | | Ε | Χ | Χ | G | Χ |
| OLIVE OIL | G | | G | G | | Χ | G | Е | Е | Χ | | Е | G | Е | Е | С |
| ORTHO-DICHLOROBENZENE | Χ | | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Е | Χ | Χ | Ε | | Χ | Е | |
| ORTHO-DICHLOROBENZOL | Χ | | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Е | Χ | Χ | Е | | Χ | Е | G |
| ORTHOXYLENE | Χ | С | С | Χ | С | Χ | Χ | Χ | G | Χ | Χ | Е | | Χ | Е | Е |
| OXALIC ACID | Е | Χ | Е | Е | Χ | С | G | G | G | G | Е | Е | Е | С | Е | С |
| OXYDIETHANOL | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| OXYGEN COLD | | | Е | | | | Е | | | | | | Е | | Е | |
| OZONE | G | | E | Е | С | Х | С | Χ | С | Χ | | E | С | Е | Е | С |
| PAINT THINNER | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | G | Χ | | Е | E | Χ | G | Е |
| PALM OIL | | | | | _ | _ | | | - | _ | _ | _ | E | _ | E | |
| PALMITIC ACID | G | G | G | С | Е | E | G | E | С | В | Е | E | E | Е | E | G |
| PAPERMAKERS ALUM | E | V | | E | | E | Е | Е | _ | | | E | G | | E | |
| PARA METHOXYPROPENYL BENZENE | X | Х | V | X | | X | \ \ | \ \ | G | V | | E | | ., | G | 0 |
| PARA-DICHLOROBENZENE | X | | X | X | | X | X | X | | X | | Е | _ | X | E | G |
| PARAFFIN WAX | X | | X | X | | X | G | E | | Е | | _ | Е | G | E | X |
| PARALDEHYDE | E | | E | X | | C | C | С | | | | Е | | 0 | Х | Е |
| PARAXYLENE | Х | | Χ | Х | | Χ | Х | С | | | | Е | | С | Е | Е |
| PCB | V | \/ | V | V | | \ <u>/</u> | \ <u>/</u> | \ <u>/</u> | | V | | E | F | V | Е | Г |
| P-CYMENE DELAPCONIC ALCOLIO | X | Х | Х | X | | X | Х | X | | Х | | Е | Е | Х | E | Е |
| PELARGONIC ALCOHOL | E | | | E | | E | \ <u>/</u> | E | | | | E | | | G | E |
| PENTACHLOROETHANE | Х | ^ | | Χ | | Χ | Х | Х | | | | Е | | | Е | Е |
| | I | G | | | | | | | | | | _ | | | | |
| PENTAMETINALENE | V | | \/ | \/ | | | | | | | | | | | | |
| PENTADIONE PENTAMETHYLENE PENTANE | X | | X | X C | G | X | E C | G E | G | Х | | E E | G | С | E E | G |



TH28 Catalogo 4401/IT

| Augusta Objector | Butyl | CPE | EPDM | alon | Hytrel * | Natural | rene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | ΜM | ane * | Viton * | XLPE |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|-----|------------|----------|------|----------|---------|------|
| Agente Chimico | Bu | 2 | E | Hypalon | Hytı | Natı | Neoprene | N E | Nyk | SE | anto | Tefl | UHMW | Urethane | Vitc | × |
| PENTANONE | G | | G | Χ | | Χ | Χ | Х | | | (C) | Е | | _ | Х | Е |
| PENTASOL | E | | E | E | | E | E | G | | G | | E | | Χ | G | E |
| PENTYL ACETATE | G | | Е | Χ | С | Χ | Х | Χ | G | Χ | Χ | Е | | Χ | | |
| PENTYL ALCOHOL | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | | Χ | Е | |
| PENTYL BROMIDE | | | | | | | | | | | | Е | | | G | |
| PENTYL CHLORIDE | Χ | С | Χ | Χ | | Χ | Χ | | Ε | Χ | | Е | | С | Е | G |
| PENTYL ETHER | | | | С | | | | С | | | | Ε | | | | |
| PENTYLAMINE | G | | Χ | С | | С | Χ | С | | | | Е | | | Χ | |
| PERCHLORIC ACID-2N | G | | G | G | Χ | Χ | G | Χ | Χ | Χ | Χ | Ε | | Χ | Е | Е |
| PERCHLOROETHYLENE | Χ | С | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | С | С | Χ | Χ | Ε | G | Χ | Ε | G |
| PERCHLOROMETHANE | Χ | | | | | Χ | Χ | Χ | | | | Е | | | | |
| PETROLEUM CRUDE | Χ | | Χ | G | С | Χ | G | Ε | G | Χ | | Е | Ε | Ε | Е | Е |
| PETROLEUM ETHER | Χ | | Χ | Χ | | Χ | С | Ε | Ε | Χ | | Е | | G | Ε | Е |
| PETROLEUM OILS | Χ | G | Χ | G | Ε | Χ | G | Ε | G | Χ | С | Е | Е | G | Е | Е |
| PHENBO | | | | | | | | | | | | | Ε | Χ | | |
| PHENOL | G | | | Χ | Х | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Е | Е | Χ | Е | Е |
| PHENOLSULFONIC ACID | С | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Ε | G | G | Χ | G |
| PHENYLAMINE | Е | | G | Χ | | Χ | Χ | Χ | | | | Е | | С | Е | |
| PHENYLBROMIDE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | | | | Ε | | Χ | G | |
| PHENYLBUTANE | | С | | | | | | | | | | | | | | |
| PHENYLCHLORIDE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | | | | Е | | Χ | Е | Е |
| PHENYLETHYLENE | Χ | | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Ε | | С | G | |
| PHENYLMETHANE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | | | | Ε | | Χ | Е | |
| PHENYLMETHANOL | G | | G | G | С | Χ | Χ | Χ | С | Χ | Χ | Ε | Ε | Χ | Е | Е |
| PHENYLMETHYL ACETATE | Е | | | G | | Χ | | | | | | Е | Ε | | Χ | Е |
| PHOSPAHTE ESTERS | Е | G | Е | Χ | С | Χ | Χ | Χ | Е | Χ | Е | Е | | Χ | С | |
| PHOSPHORIC ACID 10 % | G | Χ | Е | Е | | | Е | Е | Е | G | Е | Е | Ε | Ε | Е | Е |
| PHOSPHORIC ACID 10 % – 85 % | G | Χ | Е | Е | Χ | G | Е | Χ | С | G | | Е | Е | С | Е | Е |
| PHOSPHORUS TRICHLORIDE ACID | Е | | Ε | Χ | | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Ε | | | Е | |
| PHTALIC ANHYDRIDE | | | Е | | | | Е | | | | | | | | Е | |
| PICRIC ACID, H2O SOLUTION | С | Χ | С | Е | Χ | С | С | С | Χ | G | Χ | С | | G | Е | |
| PINE OIL | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | | Χ | | Е | Ε | Ε | Ε | Е |
| PINENE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | G | | Χ | | Е | Ε | G | Е | Е |
| POLY CHLORINATED BIPHENOL | | | | | | | | | | | | Е | | | Е | |
| POLYETHYLENE GLYCOL E-400 | Е | Е | | E | | Е | | | | Е | | | Е | | Е | |
| POLYOL ESTER | | | | | Χ | | G | | G | | | | | Χ | | |
| POLYPROPYLENE GLYCOL | Е | | | Е | | Е | | Е | | | | Е | | | Е | |
| POLYVINYL ACETATE EMULSION (PVA) | | | Е | | | | G | | | | | | В | | Χ | |
| POTASSIUM ACETATE | Е | | Е | С | | E | G | G | G | Χ | | Е | Е | Χ | С | Е |
| POTASSIUM BICARBONATE | | | Е | | | | Е | | | | | | Е | | Е | |
| POTASSIUM BISULFATE | E | | Е | Е | | E | E | E | G | G | | Е | E | | E | Е |
| POTASSIUM BISULFITE | Е | | Е | Е | | Е | Е | Е | G | G | | Е | Е | Е | Е | |
| POTASSIUM CARBONATE | E | _ | Е | Е | Χ | E | E | E | С | Е | | Е | E | С | E | E |
| POTASSIUM CHLORIDE | Е | G | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | |
| POTASSIUM CHROMATE | G | _ | Е | С | _ | G | Е | E | G | G | | Е | G | G | Е | G |
| POTASSIUM CYANIDE | Е | G | Е | Е | G | Е | G | E | Е | Е | | E | Е | Е | E | Е |
| POTASSIUM DICHROMATE | Е | Χ | Е | Е | | С | Е | E | G | G | | Е | G | G | Е | G |
| POTASSIUM HYDRATE | Е | | G | Е | _ | G | G | G | G | G | _ | E | | G | С | Е |
| POTASSIUM HYDROXIDE | G | Χ | Е | E | С | G | G | G | G | G | G | E | G | С | G | Е |
| POTASSIUM NITRATE | Е | | Е | Е | G | E | Е | Е | G | Е | | Е | E | Е | Е | Е |
| POTASSIUM PERMANGANATE 5 % | E | | Е | G | Х | Е | E | С | Х | G | | E | Е | X | E | |
| POTASSIUM SILICATE | E | | E | E | | E | E | E | G | E | | E | | E | E | E |
| POTASSIUM SULFATE | E | | Е | Е | G | Е | E | E | E | G | | E | E | E | Е | Е |
| POTASSIUM SULFIDE | E | | E | E | | G | Е | E | E | G | | E | Е | E | E | _ |
| POTASSIUM SULFITE | E | | E | E | | G | E | E | E | G | _ | E | | E | E | Е |
| PRESTONE ANTIFREEZE | Е | G | E | E | G | E | С | E | G | E | Е | E | | X | E | |
| PRODUCER GAS | X | | X | G | | X | G | E | | X | | E | | E | E | |
| PROPANEDIOL | С | _ | E | E | _ | E | С | E | | E | | E | | G | E | |
| PROPANETRIOL | Е | Е | E | E | Е | E | Е | E | G | E | X | E | | С | E | |
| PROPANOL | Е | | Е | Е | | Е | Е | Е | | Е | Е | Е | | Χ | Е | Е |
| PROPANOLAMINE | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPANONE | E | G | Е | Χ | С | С | Χ | X | Е | С | Е | Е | | Χ | Χ | |
| PROPEN-1-OL | Е | | Е | Е | | E | Е | Е | | | | E | E | | G | Е |
| PROPENEDIAMENE | | Е | | | | | | | | | | _ | | | | |
| PROPENENITRILE | Х | | | | | G | X | X | | | | Е | | | | |
| PROPENYL ALCOHOL | E | | Е | Е | | Е | E | E | | | | Е | Е | | G | Е |



Tavola di resistenza chimica

| PROPENYLANISOLE | * nolyN GE E GG X | G E G G X | X X X E E X X X E E C | X X E | Teflon * | MWHO EEE E C G B | C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X | G X E E E E B E G E C | MATX WE WE WE |
|--|-----------------------|-----------------------|---|--------|------------------|----------------------------|---|--|---------------|
| PROPIONIC ACID PROPIONITRILE | E G G | E E G G X | X E X X X X E E E | X E | | E E C E C G | X X X X X | X X X E X G X E E E E E E E E E E | E E |
| PROPIONITRILE | E G G | E E G G X | X E X X X X E E E | E | E E E E E E | E E C E C G | X X X X | X X E X G X E E E E E E E E E | E E |
| PROPYL ALCOHOL | E G G | E E G G X | E X X X X X X E E E | E | E E E E E E E | E E C E C G | X X X X X | X E X G X E E E E E | E |
| PROPYL ALOCHOL | E G G | E E G G X | E X X X X X X E E E | E | E E E E E E | E E C E C G | X X X X X | E X X E E E E E G E | E |
| PROPYL ALDEHYDE | E G G | E E G G X | X X X X X X X E E | E | E E E E E E | E E C G | X X G X X | X G X E E E G E | E |
| PROPYL BENZENE PROPYL CHLORIDE C | E G G | E E G G X | X E X X | X | E E E E E | E C E E | G X X | G X E E E E G E | Е |
| PROPYL CHLORIDE | E G G | E E G G X | X E X X | X | E E E E E | C E E C G | G X X | X E E E E E G | |
| PROPYLETHER | E G G | E E G G X | X E X X | X | E E E E E | C E E C G | G X X | X E E E E E G | |
| PROPYLENE | E G G | E E G G | X E X X | X | E E E E | E E C G | G X X | E E E E B E G | E |
| PROPYLENE DIAMINE | E G G | E E G G | X E X X | X | E E E E | E E C G | G X X | E E E E B E G | E |
| PROPYLENE GLYCOL | E G G | E E G G | X X X X E E | X | E E E | E E C G | X X | E E E B E G | E |
| PROPYLENE GLYCOL | E G G | E E G G | X X X X E E | X | E E E | E E C G | X X | E E E B E G | Е |
| PYDRAUL, 'E' SERIES | E G G | E E G G | X X X X E E | X | E E E | E C G | X X | E E B E G | Е |
| PYDRAULIC 'C' | E G G | E E G G | X X X E E | X | E E E | C G | X | B E G E | E |
| PYRIDINE G G C E E X X X X X G G E X C E E X X G G E X X G G E X X G G E X X G G X X X G G X X X G G X< | E G G | E G G X | X X E E | X | E E | G | G | B E G E | |
| PYROLIGNEOUS ACID RESIN OIL X | G G | G G X | X E E | | Е | G | | E G E | |
| RESIN OIL X G E X X G E X X G E X | G G | G G X | X E E | | Е | | | E G E | |
| QUINTOLUBRIC 822 SERIES X X X X X X X X X X X C E X X G E X C E E X C E E X X G E X X G E X C E E X G E | G G | G G X | X E E | | Е | D | | G E | |
| RED OIL X X C G E X C E REFRIGERANT 11 X X X E E X X G REFRIGERANT 12 C C C E E C E E C E E C E E C E E X X G X | G G | G G X | X E E | | Е | | | Е | |
| REFRIGERANT 11 X X E E X X G REFRIGERANT 12 C C C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E C E E X X X C E E X< | G G | G G X | X E E | | Е | | | | 1 |
| REFRIGERANT 12 C C C E E C E E C E E C E E X C E E X C E X | G | G X | E E | | | | | - | |
| REFRIGERANT 22 X C E E X C E X RESORCINOL G X | G | G X | Е | | | 1 | Е | G | С |
| SAE NO. 10 OIL X G X X E | Х | | _ | /\ | Е | | Х | С | С |
| SAL AMMONIAC E G E <t< td=""><td></td><td>E</td><td>G</td><td>Χ</td><td>Е</td><td></td><td>Χ</td><td>Е</td><td></td></t<> | | E | G | Χ | Е | | Χ | Е | |
| SEA WATER E E E E E E G E E G G E E G G E E G G E E G G E E G G E E G G E E G G E X | Е | | Χ | Χ | Е | | Е | Е | |
| SEWAGE G E E G G E SILICATE ESTERS C X G C X E G SILICATE OF SODA E G X X X X X X X X X X X | С | | Е | | Е | | G | Е | |
| SILICATE ESTERS C X G C X E G SILICATE OF SODA E G X X X X X X X X X X X X X X X <td< td=""><td>E</td><td></td><td>Е</td><td>Е</td><td>E</td><td>E</td><td>С</td><td>E</td><td>E</td></td<> | E | | Е | Е | E | E | С | E | E |
| SILICATE OF SODA E G X | E | | G | G | E | Е | X | E | Е |
| SILICONE GREASE G G X | G | G | Х | | E E | | Е | E | _ |
| SILICONE OIL E G G E E E E E E G G X <t< td=""><td>Е</td><td>E</td><td>Е</td><td></td><td>E</td><td></td><td>Е</td><td>E</td><td>Е</td></t<> | Е | E | Е | | E | | Е | E | Е |
| SILVER NITRATE E E E E E E G G G E E E E G G G G C X | E | | E | | E | Е | E | E | |
| SKYDROL 500 TYPE 2 G G E X G X X X SKYDROL 500C G G G C X E X SKYDROL 7000 TYPE 2 E G E X | E | | E | | E | E | E | E | Е |
| SKYDROL 500C G G X E X SKYDROL 7000 TYPE 2 E G E X <td< td=""><td>G</td><td></td><td>X</td><td>Е</td><td>E</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></td<> | G | | X | Е | E | | X | X | |
| SKYDROL 7000 TYPE 2 E G E X | Е | Е | | Е | Е | | С | Χ | |
| SOAP SOLUTIONS G G E E G E E G E E G E E E E E E E E E E E E E E E G E E E G E E G G E E G G E G G E C G | | | | | Е | | | Χ | |
| SODA ASH E G E E G E E E E E E G E E G< | E | | Χ | | Е | | Х | G | |
| SODA LIME E E G E G | Е | _ | G | Е | E | E | Е | E | E |
| SODA NITER E G E G G G G G G G G G G G G G G G G G E C E E C E G E C E G | G | G | Е | | E | E | G | E | E |
| SODA, CAUSTIC E C E E C G E C SODIUM ACETATE E E E C E G G G SODIUM ALUMINATE G E E E E G E E E G E E E G E E G E E G E E G E E G E E G E E G E E E G E E E G E E G E E G E E E C E E E G E E E | Е | Г | G | | E E | Е | C G | G E | E |
| SODIUM ACETATE E E C E G G SODIUM ALUMINATE G E E G E E G E E E G E E G E E G F E F | G | | E | С | E | Е | G | X | E |
| SODIUM ALUMINATE E E E G E E SODIUM BICARBONATE E X E E C E G | G | | X | U | E | E | X | X | E |
| SODIUM BICARBONATE E E E G E E SODIUM BISULFATE E X E E C E G | G | | G | | E | E | , , | E | E |
| | Е | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | Е |
| | С | С | G | | Е | Е | E | Е | Е |
| SODIUM BISULFITE E E G E E | Е | | G | | Е | Е | Е | Е | С |
| SODIUM BORATE E E G E E | Е | | E | | E | E | G | Е | E |
| SODIUM CARBONATE 10 % – 15 % G G E E G E E | G | G | Е | | Е | Е | G | E | Е |
| SODIUM CHLORATE E | 0 | | F | 0 | _ | _ | | E | - |
| SODIUM CHLORIDE G G E E E E E E E SODIUM CYANIDE E G E E G E E E | G E | | E E | С | E | E | E G | E | E |
| SODIUM CYANIDE SODIUM DICHROMATE E G E E G E E E G E E E G E E E G E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E G E E E G E E E E G E E E G E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E G E E E E E E E G E E E E E E E G E E E E E E G E E E E E E G E E E E E E E G E | G | | G | | E | E | G | С | G |
| SODIUM FLUORIDE | u | u | u | | | C | G | E | G |
| SODIUM HYDRATE E E G E G G | | G | G | | Е | | С | G | Е |
| SODIUM HYDROCHLORITE G G E C C C | G | G | G | | E | | С | E | G |
| SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA) E C E E C E G C | G G | G | G | С | Е | Е | С | С | Е |
| SODIUM HYPOCHLORITE G X G G C X C X | G | Х | С | С | Е | Е | С | С | G |
| SODIUM METAPHOSPHATE G E G E | G G | Е | Е | | Е | Е | G | Е | Е |
| SODIUM NITRATE E G E E G G G G | G G X E | Е | G | | Е | Е | G | Е | Е |
| SODIUM PERBORATE E X E G G G G | G G X E E | E | G | | E | E | G | E | E |
| SODIUM PEROXIDE E X E G G G G | G G X E E | | G | | E | E | X | E | E |
| SODIUM PHOSPHATE E E G E C E | G X E E E | Х | E | | Е | E | E | E | Е |
| SODIUM SILICATE E G E E G E E SODIUM SULFATE E G E E G G E E | G G X E E | X C | Е | | E | E | G E | E | Е |

E=eccellente resistenza; G=buona resistenza; C=relativa resistenza; X=non raccomandato * mescole non a catalogo. Contattare il servizio di assistenza tecnica Parker per informazioni.



TH30 Catalogo 4401/IT

Tavola di resistenza chimica

| | | | | | * | | e. | | * | | ne | * | _ | * | | |
|---|----------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|
| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane | Viton * | XLPE |
| | | | | | | | | | | | Sar | Ť | | | | |
| SODIUM SULFIDE | E | G | E | E | G | G | E | E | E | G | | E | _ | E | E | E |
| SODIUM SULFITE SODIUM THIOSULFATE | E E | | E E | E E | | G E | E E | E E | E G | G G | | E E | E E | E E | E E | E E |
| SOYBEAN OIL | С | G | X | E | G | X | E | E | E | X | | E | E | G | E | E |
| STANNIC CHLORIDE | G | X | E | C | G | G | C | E | C | E | | E | E | G | E | E |
| STANNIC SULFIDE | E | 7. | _ | E | G | E | | E | Ü | _ | | E | _ | G | _ | E |
| STANNOUS CHLORIDE | G | | С | E | G | E | Е | E | С | Е | | E | Е | С | Е | |
| STANNOUS SULFIDE | Е | | | Е | | Е | | Е | | | | Е | | | | Е |
| STEARIC ACID | G | G | G | С | G | С | G | Е | Е | G | Е | Ε | Е | Ε | E | Е |
| STODDARD SOLVENT | Χ | G | Χ | Χ | Е | Χ | С | Ε | Е | Χ | Χ | Ε | Ε | G | Ε | Е |
| STYRENE MONOMER | Χ | | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | | Χ | | Ε | G | С | G | G |
| SULFAMIC ACID | Е | | Χ | Е | | G | G | С | | | | Е | | Χ | Е | С |
| SULFUR | F | _ | F | F | _ | Χ | Х | Х | | Х | | E | E | _ | G | X |
| SULFUR CHLORIDE | X | G | X | С | С | X | С | С | С | X | | E | Е | С | E | Е |
| SULFUR DIOXIDE | G | | E | С | X | С | X | X | Х | С | | E | G | _ | E | С |
| SULFUR TRIOXIDE, DRY | G | V | G | С | X | С | X | X | V | X | | Е | X | G | E | G |
| SULFURIC ACID 60 % +93 °C (+200 °F) SULFURIC ACID, 25 % | X G | X | X E | Е | X E | G | X E | X E | X | X G | Е | Е | X E | Χ | C E | X E |
| SULFURIC ACID, 25 % – 50 % | G | X | E | G | G | G | E | E | X | G | | E | E | X | E | E |
| SULFURIC ACID, 50 % – 96 % | X | X | G | С | X | X | С | С | X | X | | E | E | X | E | E |
| SULFURIC ACID, CONC. 96 % – 98 % | X | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | X | | E | E | X | G | С |
| SULFURIC ACID, FUMING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | E | X | X | G | X |
| SULFUROUS ACID, 10 % | Е | Х | Е | Е | С | G | G | С | С | G | | Е | Е | | E | Е |
| SULFUROUS ACID, 10 % – 85 % | Е | Χ | G | Е | С | G | С | С | Χ | С | | Е | Е | Χ | G | Е |
| SUTAN | | | | | | | | | | | | Ε | | | F | Е |
| TALL OIL | Χ | | Χ | С | | Χ | С | Е | | Χ | | Ε | Е | Е | E | С |
| TALLOW | G | | E | С | | С | G | Е | | Χ | | Ε | Ε | Ε | Ε | С |
| TANNIC ACID | Е | Χ | Е | Е | G | Е | Е | Е | G | G | E | Е | Е | E | Е | Е |
| TAR, BITUMINOUS | Х | G | X | С | G | С | С | G | G | Х | | Е | | G | Е | |
| TAR, CAMPHOR | Х | С | X | X | С | X | X | X | G | X | С | E | X | G | E | X |
| TARTARIC ACID | G | Х | С | E | G | Е | Е | Е | Е | G | Е | Е | Е | Е | Е | Е |
| T-BUTYL AMINE TELONE 2 | | | G | Χ | | | | | | | | | | | | Е |
| TERPINOL | С | Е | С | X | | Χ | Х | G | | Х | | Е | G | G | Е | G |
| TERTIARY BUTYL ALCOHOL | G | _ | G | G | | G | G | G | | G | | E | E | X | E | E |
| TERTIARY BUTYL AMINE | <u> </u> | | G | X | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | <u>.</u> | | _ | _ | , , | _ | |
| TERTIARY BUTYL MERCAPTAN | Х | | X | Χ | | Х | Х | Х | | Х | | Е | | Х | E | |
| TETRACHLOROBENZENE | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | G | G | G |
| TETRACHLOROETHANE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | | Χ | С | E | С | Χ | E | |
| TETRACHLOROETHYLENE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | С | С | Χ | | Е | G | Χ | Е | Е |
| TETRACHLOROMETHANE | Χ | | Χ | Χ | | Χ | Χ | Χ | | | | Ε | | С | Е | Е |
| TETRACHLORONAPHTHALENE | Χ | | | Χ | | Χ | | Χ | | | | Е | | | G | G |
| TETRAETHYLENE GLYCOL | E | | | Е | | Е | | Е | | | | E | | | Е | |
| TETRAETHYLORTHOSILICATE | Е | | | | _ | X | X | Х | | | | E | | | | |
| TETRAHYDROFURAN | G | | X | X | С | X | X | X | G | X | X | Е | G | X | X | X |
| THE TIN CHILODIDES | G G | | X | X E | С | X E | X | X E | G | Х | Х | E E | G E | X | X E | X E |
| TIN CHLORIDES TITANIUM TETRACHLORIDE | X | | E X | X | | X | X | С | | Х | | E | G | G X | E | |
| TOLUENE | X | С | X | X | С | X | X | Х | E | X | Х | E | E | X | E | Е |
| TOLUENE DIISOCYANATE (TDI) | | U | E | | O | | | | | | ^ | _ | В | ^ | <u> </u> | |
| TOLUIDINE | Х | | _ | Х | | Х | | Х | | | | Е | | | G | |
| TOLUOL | X | С | Χ | X | С | X | Χ | X | Е | Χ | Χ | E | | Χ | E | |
| TRANSFORMER OIL | Х | | Χ | С | | Χ | G | Е | | Χ | | Е | Е | Е | Е | |
| TRANSMISSION 'A' OIL | Χ | | Χ | G | G | Χ | G | Е | G | Χ | | Е | | Е | Е | F |
| TRI (2-HYDROXYETHYL) AMINE | G | | Е | Е | Χ | G | Χ | С | | G | | Ε | | Χ | Χ | |
| TRIBUTYL AMINE | Е | | | С | | G | | G | | | | Е | | | | |
| TRIBUTYL PHOSPHATE | G | | Е | Χ | С | С | Χ | Χ | G | Χ | | Е | Е | Χ | Χ | Е |
| TRICHLOROACETIC ACID | G | | G | С | Χ | С | X | С | Х | X | | E | Е | Х | Χ | Е |
| TRICHLOROBENZENE | X | | | X | | X | X | Х | | X | | E | | X | G | |
| TRICHLOROETHANE | X | _ | X | X | | X | X | X | X | X | | E | _ | X | E | _ |
| TRICHLOROETHYLENE | X | С | X | X | X | X | X | X | С | X | X | E | G | X | E | G |
| TRICHLOROMETHANE TRICHLOROTOLLIENE | Χ | Χ | Х | Χ | Х | Χ | Х | X | С | Χ | Χ | E E | | Х | Е | |
| TRICHLOROTOLUENE TRICRESYL PHOSPHATE | Е | | Е | Χ | С | С | С | X | G | Χ | | E | Е | Χ | Е | Е |
| TRICRES YE PHOSPHATE TRIETHANOLAMINE | G | | E | E | X | G | X | C | G | G | | E | E | X | X | E |
| TRIETHYLAMINE | С | | E | <u> </u> | ^ | G | G | E | | X | | E | _ | X | E | |
| | J | | _ | | | J | J | _ | | ,, | | _ | | / \ | _ | 1 |



| Agente Chimico | Butyl | CPE | EPDM | Hypalon | Hytrel * | Natural | Neoprene | Nitrile | Nylon * | SBR | Santoprene | Teflon * | UHMW | Urethane * | Viton * | XLPE |
|-----------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|-----|------------|----------|--------|------------|---------|--------|
| | " | | ш | Į | Í | ž | Ne | 2 | Ź | ٠, | San | P | _ | Ure | > | * |
| TRIETHYLENE GLYCOL | Е | | | Е | | Е | | Ε | | | | Е | | | Е | |
| TRIHYDROXYBENZOIC ACID | G | | G | G | Χ | Ε | G | G | G | G | | Е | | Χ | Ε | |
| TRIMETHYL PENTANES (MIXED) | Χ | Е | Χ | С | Е | Χ | С | Ε | Ε | Χ | Χ | Е | | G | Ε | |
| TRIMETHYL PENTENE | | Е | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMETHYLAMINE | | E | | | | | | | | | | Е | Е | | | Е |
| TRINITROTOLUENE (TNT) | | | | | | | G | | | | | | | | G | |
| TRISODIUM PHOSPHATE | Е | | Е | Е | Е | E | Е | Е | E | E | | Е | | E | Е | Е |
| TRITOYL PHOSPHATE | Е | | Е | Χ | С | Χ | Χ | Χ | G | Χ | | Е | | Χ | E | |
| TUNG OIL | Χ | С | Χ | Ε | G | Χ | Е | Е | G | Χ | | Е | Е | С | E | Е |
| TUNG OIL (CHINA OIL) | С | С | Χ | Е | G | Χ | Е | Е | G | Χ | | Е | Е | С | Е | Е |
| TURBINE OIL | | | Χ | | | | С | | | | | | В | | Е | |
| TURPENTINEX | X | G | Χ | X | | Χ | Χ | Х | Е | Χ | Χ | Е | G | Е | Е | G |
| UDMH | E | | Е | Е | | Е | G | G | | Χ | | Е | | Χ | Χ | |
| UNDECYL ALCOHOL | Е | | | E | | E | _ | Е | | | | E | | _ | G | |
| UREA | E | | Е | Е | G | Е | G | G | Е | | | Е | Е | G | Е | Е |
| URETHANE FORMULATIONS | | | | | | | | Е | Е | | | E | | | | |
| URIC ACID | | _ | | | Χ | | | _ | G | | Е | Е | | Χ | | |
| VARNISH | X | С | X | X | | X | X | G | Е | X | | E | | С | E | _ |
| VEGETABLE OILS | С | | С | G | | X | С | E | G | X | | Е | Е | E | E | Е |
| VERSILUBE F44 | Е | | Е | E | | E | E | Е | E | Е | | Е | | E | E | |
| VERSILUBE F55 | Е | | Χ | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | Е | | Е | Е | |
| VINEGAR | Е | | Е | Е | С | G | G | G | Е | G | | Е | Χ | С | Е | Χ |
| VINEGAR ACID | _ | G | 0 | _ | | | | | | | | | _ | | _ | |
| VINYL ACETATE | Е | | G | С | | X | X | X | | X | | X | E | X | E | E |
| VINYL BENZENE | X | | X | Χ | Χ | X | Х | Х | | Χ | | E | E | С | G | G |
| VINYL CHLORIDE (GAS) | X | _ | G | 0 | | G | 0 | | _ | 0 | V | E | Е | V | 0 | Е |
| VINYL CYANIDE | X | Е | Х | С | | С | С | X G | Е | С | Х | E E | _ | Х | C X | _ |
| VINYL ETHER | X | | | G | | X | | G | | V | | | E | | | E |
| VINYL STYRENE VINYL TOLUENE | X | | | X | | X | | V | | Х | | E E | E E | | E E | E E |
| VINYL TRICHLORIDE | X | | | X | | X | Х | X | | | | E | E | | E | E |
| VITAL, 4300, 5310 | ^ | | Х | ^ | | ^ | ^ | X | Е | | | E | | | | |
| VM&P NAPHTHA | Х | | X | Х | | Х | С | Ĉ | | | | E | | | E | Х |
| WATER | E | G | ^ E | E | Е | E | G | E | Е | G | Е | E | Е | Е | E | E |
| WATER, BOILING | E | u | E | E | С | _ | G | G | X | G | G | G | X | G | G | X |
| WATER, SODA | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | E | | G | G | E | u | E | E | | a | a | ^ |
| WEMCO C | Х | | Х | Х | _ | Х | G | Е | _ | Х | _ | _ | | Е | Е | |
| WHISKEY | E | | E | E | G | E | E | E | Е | E | | Е | Χ | X | E | Χ |
| WHITE OIL | X | | X | X | ٥. | X | G | E | _ | X | | E | E | E | E | X |
| WHITE PINE OIL | X | | Χ | Χ | | Χ | X | G | | Χ | | _ | | _ | E | |
| WINES | E | | E | E | G | E | E | E | Е | E | | Е | Χ | Х | E | Χ |
| WOOD ALCOHOL | Е | | Е | Е | | Е | Е | Е | | Е | | Е | Е | Χ | С | Е |
| WOOD OIL | С | | Χ | С | G | Χ | G | Е | G | Χ | | Е | Е | С | Ē | Е |
| XENON | Е | | Е | E | | Е | Е | Е | | Е | | Е | | Е | Е | |
| XYLENE, XYLOL | Χ | С | Χ | Χ | С | Х | Χ | Χ | G | Χ | Χ | Ε | С | С | E | С |
| XYLIDINE | G | | С | Χ | | Χ | Х | С | | Χ | | E | G | | С | G |
| ZEOLITES | E | | Ē | E | | E | E | E | | E | | | | | E | |
| ZINC ACETATE | Е | | Е | С | | Е | G | G | | Χ | | Е | | Χ | С | |
| ZINC CARBONATE | Е | | Е | Е | | Е | E | E | | | | Е | Е | Е | E | Е |
| ZINC CHLORIDE | Е | Χ | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | | Е | Е | G | Е | Е |
| ZINC CHROMATE | E | | | С | | | | | | | | E | | | | G |
| ZINC SULFATE | Е | Χ | Е | E | С | Е | Е | Е | Χ | G | | Е | Е | G | Е | Ε |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



Catalogo 4401/IT

Tavola delle compatibilità chimiche per i tubi in poliuretano

| Agente Chimico | Compatibilità |
|-------------------------------|---------------|
| Acetone | Х |
| Ammonium Hydroxide | X |
| Amyl Acetate | С |
| Benzene | X |
| Benzyl Alcohol | Χ |
| Butyl Acetate | G |
| Butyl Alcohol | G |
| Butyl Stearate | F |
| Caltium Chloride | G |
| Caltium Nitrate | G |
| Carbon Tetrachloride | Χ |
| Chlorobenzene | X |
| Chloroform | Χ |
| Cresols | Χ |
| Chlorox | С |
| Detergents (Non-hydrocarbon) | G |
| Diacelone Alcohol | Χ |
| Diesel Oil | G |
| Diethylene Glycol, cold | G |
| Ethyl Alcohol, (Ethanol) cold | G |
| Ethyl Ether | С |
| Ehylene Dichloride | X |
| Freon 113 | G |
| Fuel Oil | F |
| Fuel Oil Acid | С |
| Gasoline (Sour or refined) | G |
| Glue | G |
| Grease | G |
| Hydrochloric Acid (Hot) 37 % | X |
| Hydrochloric Acid (Cold) 37 % | X |
| Hydrogen Gas | G |

| G = buona; | F = discreta; C | = relativa; X = | non raccomandato |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | |

| Agente Chimico | Compatibilità |
|---------------------------------|---------------|
| Hydrogen Peroxide 90 % | С |
| Hydrogen Peroxide 30 % | G |
| Kerosene | G |
| Methyl Alcohol | С |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | Χ |
| Mineral Oil | G |
| Naphtha | F |
| Nitric Acid | Χ |
| Petroleum, Crude | G |
| Phenol (Carbolic Acid) | С |
| Phosphoric Acid (Grude) | Χ |
| Phosphorit Acid 45% | Χ |
| Potassium Hydroxide | С |
| Propyl Alcohol | С |
| Sodium Chloride | F |
| Sodium Hydroxide (Caustic Soda) | С |
| Sodium Nitrate | G |
| Sodium Phosphate | X |
| Sodium Silicate | G |
| Sulphuric Acid 10 % | С |
| Sulphuric Acid 11-75 % | С |
| Sulphuric Acid 76-95 % | С |
| Toluene (Toluol) | X |
| Trichloroethylene | С |
| Tricresyl Phosphate | X |
| Vegetable Oils | G |
| Water, Fresh | G |
| Water, Sea | G |
| Zint Chloride, Dry | G |
| Zint Sulphate, Dry | G |

G = buona; F = discreta; C = relativa; X = non raccomandato

AVVERTENZA

I dati sopra riportati si basano su test e si ritengono affidabili, tuttavia, le informazioni devono essere utilizzate solo come guida, in quanto non sono prese in considerazione tutte le possibili variabili, quali temperature elevate, contaminazione del fluido, concentrazione, ecc, che si possono incontrare nell'uso reale. Tutte le applicazioni critiche devono essere testate. Contattare Parker Snap-tite per ulteriori informazioni in merito alla compatibilità chimica.



Tolleranze Dimensionali Tubi in Gomma

In accordo con le norme

| API 1529 | |
|-----------------|-----------|
| D.I. ≤ 38 mm | ± 0,80 mm |
| D.I. 50 – 75 mm | ± 1,20 mm |
| D.I. 100 mm | ± 1,60 mm |

| BS 5118/34310 | |
|------------------|-----------|
| Diametro interno | ± 0.75 mm |

| DIN 74310 | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. ≤ 9 mm | ± 0,50 mm |
| I.D. > 9 mm | ± 0,60 mm |
| Spessore parete | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 0,5 % |

| EN 250 | |
|----------------------------|----------------|
| Diametro interno | ± 0,50 mm |
| Diametro esterno | -0,2 / +0,8 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1% |

| EN ISO 1825 | |
|-----------------|-----------|
| D.I. ≤ 38 mm | ± 0,80 mm |
| I.D. 50 – 75 mm | ± 1,20 mm |
| I.D. 100 mm | ± 1.60 mm |

| EN ISO 7840 | |
|--------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. 5 mm | ± 0,50 mm |
| I.D. 8 – 19 mm | ± 0,75 mm |
| I.D. 25 mm | ± 1,25 mm |
| I.D. 38 – 50 mm | ± 1,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghez | za ± 1% |

| ± 0,50 mm |
|-----------|
| ± 0,70 mm |
| ± 0,80 mm |
| |
| ± 1,00 mm |
| ± 1,20 mm |
| ± 1,60 mm |
| ± 1% |
| |

| EN ISO 3821 | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. 6,3 mm | ± 0,40 mm |
| D.I. 8 – 10 mm | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1% |

| EN ISO 6134 | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| ≤ D.I. 38 mm | ± 0,50 mm |
| > D.I. 38 mm | ± 0,70 mm |
| Diametro esterno | |
| ≤ D.E. 48 mm | ± 1,00 mm |
| D.E. 54 mm | ± 1,20 mm |
| D.E. 69 mm | ± 1,40 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1% |

| SAE J1402 – TABLE A | |
|----------------------------|------------------|
| Diametro interno | |
| D.I. 9,5 mm | ± 0,60 mm |
| D.I. 12,7 – 15,9 mm | ± 0,80 mm |
| Diametro esterno | |
| D.E. 19 mm | + 0,80/ -0,70 mm |
| D.E. 22,2 – 27 mm | ± 0,80 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1 % |

| SAE J 30 R7 | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. ≤ 9,5 mm | ± 0,40 mm |
| D.I. > 9,5 mm | ± 0,60 mm |
| Diametro esterno | |
| D.E. ≤ 15,9 mm | ± 0,60 mm |
| D.E. > 15,9 mm | ± 0,80 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1 % |
| | |

| UNI 7140 | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1% |

| UNI EN ISO 1307 | |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. \leq 5 mm | ± 0,60 mm |
| D.I. 6 – 20 mm | ± 0,80 mm |
| D.I. $> 20 - 25 \text{ mm}$ | ± 1,20 mm |
| D.I. > 25 mm | ± 1,60 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1% |

| RMA steel mandrel | | |
|---|----------------------|--|
| Diametro interno | | |
| D.I. ≤ 38 mm | ± 0,79 mm | |
| D.I. 40 – 120 mm | ± 1,59 mm | |
| I.D. > 120 mm | ± 2,00 mm | |
| Diametro esterno | | |
| O.D. ≤ 125 mm | ± 1,59 mm | |
| O.D. > 125 mm | ± 2,00 mm | |
| Le tolleranze sul diametro esterno sono | | |
| applicabili solo per tubi senza | a spirale metallica. | |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1% | |



Tolleranze Dimensionali Tubi in PVC

| ASPIREX | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | ± 4 % |
| Spessore parete | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1 % |

| ASPIREX (PU/ANC) e 140 | °C | |
|----------------------------|-------|--|
| Diametro interno | ± 4 % | |
| Tolleranza sulla lunghezza | ±1% | |

| APERFLAT | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. ≤ 100 mm | ± 1,00 mm |
| D.I. > 100 mm | ± 1,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1 % |

| MULTIREX, ENOREX | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | |
| D.I. ≤ 50 mm | ± 0,50 mm |
| D.I. > 50 mm | ± 1,00 mm |
| Spessore parete | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1 % |

| APERSPIR | |
|----------------------------|-----------|
| Diametro interno | ± 1 % |
| Spessore parete | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 1 % |

| APERFRUT | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Diametro interno | | | | | | | | |
| D.I. ≤ 16 mm | ± 0,50 mm | | | | | | | |
| D.I. > 16 mm | ± 1,00 mm | | | | | | | |
| Tolleranza sulla lunghezza | ± 2 % | | | | | | | |

| VINITRESS | |
|------------------------|-------------|
| Diametro interno | |
| D.I. ≤ 15 mm | ± 0,50 mm |
| D.I. 16 – 19 mm | ± 0,80 mm |
| D.I. > 19 mm | ± 1,00 mm |
| Spessore parete | ± 0,50 mm |
| Tolleranza sulla lungh | iezza ± 1 % |

Tutti gli altri dati tecnici sono soggetti ad una tolleranza del $\pm 5 \%$



Guida alla sicurezza Parker per la selezione e l'utilizzo di tubi, raccordi e accessori correlati Revisione: Novembre, 2007

Pubblicazione Parker n. 4400-B.1

ATTENZIONE

La scelta, i guasti o un utilizzo non corretti di tubo, raccordi, assemblati o accessori correlati ("Prodotti") possono provocare morte, lesioni personali e danni ai componenti. Le possibili conseguenze di guasti, scelta e utilizzo errati di tali Prodotti includono ma non sono limitate a:

- Raccordi sganciati ad alta velocità.
- · Fluidi scaricati ad alta velocità.
- Esplosione o combustione del fluido trasportato.
- Scosse elettriche causate da linee elettriche ad alta tensione.
- Contatto con oggetti o movimenti improvvisi controllati dal fluido trasportato.
- Iniezioni dovute dallo scarico del fluido ad alta pressione.
- Movimenti pericolosi del tubo.
- Contatto con i fluidi trasportati ad alta temperatura, tossici o in altro modo pericolosi.
- Fiamme o esplosione causate da accumuli di elettricità statica o altre sorgenti elettriche.
- Fiamme o esplosione causate da spruzzi di pittura o di altri liquidi infiammabili.
- Lesioni personali causate da inalazione o esposizione ai fluidi.

Prima di selezionare o utilizzare uno dei suddetti prodotti, è importante leggere le informazioni riportate di seguito. Solo i tubi della Divisione prodotti Stratoflex Parker sono approvati per l'utilizzo in applicazioni aerospaziali.

1.0 ISTRUZIONI GENERALI

- 1.1 Campo di applicazione: Questa guida alla sicurezza fornisce le istruzioni per la scelta e l'utilizzo (assemblaggio, installazione e manutenzione) di questi prodotti. A scopi di convenienza, in questa guida tutti i prodotti in termoplastica o in gomma denominati tubi e tubazioni, saranno denominati semplicemente "tubi". Tutti gli assemblati composti da tubi verranno denominati "tubi assemblati". Tutti i prodotti comunemente denominati "raccordi" o "giunti" saranno denominati "raccordi". Tutti gli accessori correlati (incluso macchine di assemblaggio, pressatura e montatura) saranno denominati "accessori correlati". Questa guida alla sicurezza è un supplemento e deve essere utilizzata in aggiunta con le pubblicazioni Parker specifiche per i tubi, raccordi e accessori correlati che si in-
- 1.2 Funzionamento a prova di guasto: Tutti i tubi, i tubi assemblati e i raccordi possono, per molteplici ragioni, presentare malfunzionamenti senza alcun segnale evidente per molteplici ragioni. È importante progettare tutti i sistemi e le apparecchiature a prova di guasto in modo che i malfunzionamenti del tubo, dell'assemblato o del raccordo non provochino lesioni personali o danni ai componenti.
- 1.3 Distribuzione: Fornire una copia di questa guida alla sicurezza a ciascuna persona responsabile per la scelta o l'utilizzo dei prodotti relativi ai raccordi e ai tubi. Non selezionare o utilizzare raccordi e tubi Parker senza leggere e comprendere a fondo questa guida di sicurezza e le pubblicazioni Parker specifiche dei prodotti considerati o selezionati.
- 1.4 Responsabilità utenti: Considerando le numerose condizioni di utilizzo e applicazioni dei raccordi e tubi in questione, Parker e i suoi distributori non garantiscono che un raccordo o tubo in particolare sia adatto per un qualsiasi sistema utilizzato dall'utente. La presente quida alla sicurezza non analizza tutti i parametri tecnici da considerare per la scelta di un prodotto. L' utente, dopo la fase di analisi e collaudo, è unicamente responsabile per quanto elencato di seguito:
- Selezione finale del raccordo e del tubo.
- Soddisfazione dei requisiti utente e verifica delle applicazioni in uso in modo da evitare rischi alla sicurezza o alla salute personale.
- Descrizione delle avvertenze legate alla sicurezza e alla salute personale in relazione alle apparecchiature sulle quali vengono installati i raccordi e i tubi.
- Conformità agli standard industriali e legislativi, ove applicabili.
- 1.5 Domande supplementari

VERIFICARE NUMERO: 00-800-2727-5374

Contattare il Reparto di assistenza tecnica Parker appropriato per eventuali domande o informazioni supplementari. Controllare le pubblicazioni Parker relative al prodotto utilizzato o chiamare il numero 00-800-2727-5374, oppure visitare il sito Web: www.parker.com, per avere i numeri di telefono del Reparto di assistenza tecnica competente.

2.0 ISTRUZIONI PER LA SELEZIONE DI RACCORDI E TUBI

- 2.1 Conduttività elettrica: Alcune applicazioni richiedono che il tubo non sia un conduttore per evitare flussi di corrente elettrica. Altre applicazioni richiedono che il raccordo, il tubo e l'interfaccia raccordo/ tubo siano conduttori in modo tale da scaricare l'elettricità statica. Adottare estrema cautela durante la selezione dei raccordi e dei tubi par applicazioni in cui il fattore di conduttività o non conduttività è fondamentale. La conduttività o meno dei raccordi e tubi dipende da svariati fattori ed è suscettibile di cambiamenti. Questi fattori includono, ma non sono limitati a: materiali vari utilizzati nella realizzazione di raccordi, tubi, assemblati (alcuni assemblati presentano una conduttività elettrica, altri no), metodi di produzione (incluso il controllo umidità), posizionamento dei raccordi sui tubi, date di produzione e scadenza, usura, danni o altri cambiamenti, contenuto di umidità del tubo in un intervallo di tempo specifico e altri fattori. Quelle che seguono sono considerazioni fondamentali relative ai tubi conduttori ed ai tubi non conduttori. Per altre applicazioni, consultare le pagine del catalogo individuali e gli standard normativi o del settore industriale specifico per effettuare una selezione corretta dei prodotti.
- 2.1.1 Tubo senza conduttività elettrica: Alcune applicazioni richiedono che il tubo non sia conduttore elettrico per evitare flussi di corrente elettrica o per mantenere l'isolamento elettrico. Per le applicazioni che richiedono l'utilizzo di tubi non conduttori, incluse ma non limitate ad applicazioni prossime a linee elettriche ad alta tensione, è possibile utilizzare tubi non conduttori speciali. Consultare il produttore delle apparecchiature su cui viene utilizzato il tubo non conduttore per assicurarsi di selezionare raccordi e tubi adatti all'applicazione desiderata. Non utilizzare raccordi o tubi Parker per applicazioni che richiedono l'utilizzo di tubi non conduttori, incluse ma non limitate ad applicazioni prossime a linee elettriche ad alta tensione, a meno che (i) l'applicazione sia espressamente approvata nella pubblicazione tecnica Parker specifica per il prodotto, (ii) il tubo sia contrassegnato con la parola"non conduttore", e (iii) il produttore dell'apparecchiatura su cui utilizzare il tubo approva specificatamente i raccordi e i tubi Parker in questione.
- 2.1.2 Tubo con conduttività elettrica: Parker produce tubi speciali per determinate applicazioni che richiedono l'utilizzo di tubi che siano conduttori elettrici. Parker produce tubi speciali per il trasporto di pittura per applicazioni di spruzzatura ad alta pressione. Questo tubo è etichettato come "Tubo conduttore per spruzzatura di pittura ad alta pressione" sulla vergatura e sulla confezione. Questo tubo deve essere collegato adeguatamente ai raccordi Parker ed è necessario eseguirne la messa a terra per dissipare pericolosi accumuli di cariche statiche che si verificano in tali applicazioni. Non utilizzare altri tubi per la spruzzatura di pittura ad alta pressione, anche se conduttori elettrici. L'utilizzo di tubi diversi e la mancata corretta connessione del tubo può provocare incendi o esplosioni, causando pericolo di morte, lesioni personali e danni ai componenti. Parker produce tubi speciali per determinate applicazioni a gas compresso



Catalogo 4401/IT **TH36**

("CNG") ove si possono verificare accumuli di elettricità statica. I tubi assemblati Parker CNG sono conformi ai requisiti ANSI/IAS NGV 4.2-1999; CSA 12.52-M99, "Tubi per veicoli a gas naturale e distributori di carburante" (www. ansi. org). Questo tubo è etichettato come "Tubo conduttore per applicazioni CNG" sulla vergatura e confezione. Questo tubo deve essere collegato adequatamente ai raccordi Parker ed è necessario eseguirne la messa a terra per dissipare pericolosi accumuli di cariche statiche che si verificano ad esempio nella distribuzione o trasporto CNG ad alta velocità. Non utilizzare altri tubi per applicazioni CNG ove si può verificare un accumulo di cariche statiche, anche se tali tubi sono conduttori elettrici. Nelle applicazioni CNG, l'utilizzo di tubi diversi, la mancata connessione e la messa a terra corrette del tubo può provocare incendi o esplosioni determinando in tal modo pericolo di morte, lesioni personali e danni ai componenti. Adottare estrema cautela per proteggersi contro la permeazione CNG attraverso le pareti del tubo. Fare riferimento alla sezione 2.6, Permeazione, per ulteriori informazioni. I tubi Parker CNG sono intesi per l'utilizzo con distributori e veicoli a una temperatura massima pari a 82 °C / 180 °F. I tubi Parker CNG non devono essere utilizzati in spazi ristretti, non ventilati o in aree ove la temperatura supera gli 82 °C /180 °F. Gli assemblati finali devono essere sottoposti a collaudo per la verifica della relativa tenuta stagna. I tubi assemblati CNG devono essere sottoposti a collaudo mensilmente per verificarne la conduttività in base a ANSI/IAS NGV 4.2-1999; CSA 12.52- M99. Parker produce tubi speciali per applicazioni di voli aerospaziali. Le applicazioni di voli aerospaziali che implicano l'utilizzo di tubi per la trasmissione di carburante, fluidi lubrificanti e idraulici, richiedono un tubo speciale dotato di un particolare tubo conduttore interno. Questo tubo per le applicazioni di voli aerospaziali è disponibile solo nella Divisione prodotti Stratoflex Parker. Non utilizzare altri tubi per applicazioni di voli aerospaziali, anche se tali tubi sono conduttori elettrici. Nelle applicazioni aeronautiche, l'utilizzo di tubi diversi, la mancata connessione e messa a terra corrette dei tubi possono provocare incendi o esplosioni, causando pericolo di morte, lesioni personali e danni ai componenti. Tali tubi assemblati per le applicazioni aeronautiche devono essere conformi a tutti i requisiti applicabili relativi all'industria aerospaziale, ai motori aerei e agli aerei in generale.

2.2 Pressione: La selezione di raccordi e tubi flessibili deve essere effettuata in modo che la pressione massima di esercizio consigliata dei suddetti componenti equivalga o sia superiore a quella massima del sistema. Gli aumenti rapidi di pressione o le pressioni transitorie di picco nel sistema devono essere inferiori alla pressione di esercizio massima pubblicata del tubo. Gli aumenti rapidi di pressione e le pressioni di picco generalmente possono essere determinati grazie a una strumentazione elettrica sensibile in grado di misurare e indicare i valori di pressione a intervalli di millisecondi. I manometri meccanici indicano solo i valori di pressione media e non sono utilizzabili per determinare gli aumenti rapidi di pressione o le pressioni transitorie di picco. I regimi per la pressione di scoppio del tubo qui pubblicati fungono solo a scopo di collaudo e non vi è alcuna indicazione che il prodotto possa essere utilizzato in applicazioni a pressione di scoppio o in altri casi al di sopra dei valori relativi alla pressione di esercizio massima consigliata.

- 2.3 Aspirazione: I tubi utilizzati per applicazioni ad aspirazione devono essere selezionati in modo tale da garantire che il tubo sopporti la pressione e l'aspirazione del sistema. La selezione di un tubo non idoneo può provocare guasti all'applicazione ad aspirazione.
- 2.4 Temperatura: Assicurarsi che la temperatura del fluido e dell'ambiente, fissa e transitoria, non eccedano i limiti specificati per il tubo in uso. Le temperature al di sotto o al di sopra dei limiti consigliati deteriorano il tubo flessibile e possono determinare problemi di perdita del fluido. Isolare e proteggere adeguatamente il tubo assemblato in fase di direzionamento in prossimità di oggetti ad alte temperature (ad esempio, i distributori funzione). Non utilizzare un tipo di tubo qualsiasi in applicazioni ove un guasto del componente può determinare il contatto dei fluidi trasportati con fiamme a cielo aperto, metallo fuso o altre sorgenti di ignizione che possono provocare combustione o l'esplosione dei liquidi o vapori trasportati
- 2.5 Compatibilità dei fluidi: La selezione del tubo assemblato deve garantire la compatibilità di tubo, rivestimento, rinforzo e raccordi con il fluido utilizzato. Fare riferimento alla tabella di compatibilità dei fluidi nella pubblicazione Parker per il prodotto considerato o

utilizzato. Queste informazioni fungono solo da guida di riferimento. La durata in servizio effettiva è determinabile solo dall'utente finale grazie all'esecuzione di collaudi e analisi nelle condizioni di utilizzo più estreme. Assemblare un tubo compatibile chimicamente con un particolare fluido utilizzando raccordi e adattatori dotati di giunti di tenuta analogamente compatibili.

2.6 Permeazione: La permeazione (ossia l'infliltrazione attraverso il tubo) si verifica dall'interno del tubo verso l'esterno quando il tubo viene utilizzato con gas combustibili e refrigeranti (incluso ma non limitato a materiali quali l'elio, carburante diesel, benzina, gas naturale o GPL). Questa permeazione può generare alte concentrazioni di vapori potenzialmente infammabili, esplosivi o tossici e una perdita di fluidi. Quando per queste applicazioni viene utilizzato un tipo di tubo non idoneo è possibile che si verifichino esplosioni, incendi e altri potenziali pericoli. Il progettista del sistema deve considerare che il fenomeno di permeazione può verificarsi e non deve utilizzare questo tubo se tale condizione è potenzialmente rischiosa. Il progettista del sistema deve considerare inoltre tutte le regolamentazioni legislative, normative, assicurative o altri standard relativi all'utilizzo di carburanti e refrigeranti. Non utilizzare un tubo particolare anche se la compatibilità con i fluidi è accettabile, senza considerare i pericoli potenziali che possono determinare un fenomeno di permeazione attraverso il tubo assemblato. La permeazione di umidità dall'esterno verso l'interno del tubo si verifica anche nei tubi assemblati, indipendentemente dalla pressione interna. Se la permeazione di umidità genera effetti altamente nocivi (in modo particolare, ma non solo, ai sistemi di condizionamento e refrigerazione), è necessario incorporare una capacità di essiccazione sufficiente all'interno del sistema o implementare altri metodi per la protezione dello stesso.

- 2.7 Misure: La trasmissione della potenza per mezzo di un fluido pressurizzato, varia in base alla pressione e al regime del flusso. La dimensione dei componenti deve essere adeguata in modo da ridurre il numero di cadute di pressione ed evitare i danni causati dalla generazione di calore o da un'eccessiva velocità del fluido
- 2.8 Percorso dei tubi: Direzionare il tubo in modo da creare un percorso ottimale per minimizzare eventuali problemi (attorcigliamento o piegamento del tubo, restrizione del flusso dovuto al collasso del tubo, prossimità a oggetti o sorgenti ad alta temperatura). Le norme internazionali SAE J1273 e ISO 17165-2 forniscono ulteriori raccomandazioni su come direzionare il tubo. Inoltre, in considerazione della durata in servizio dei tubi assemblati, è opportuno prestare attenzione a come vengono istallati per facilitarne l'ispezione e l'eventuale sostituzione. I tubi in gomma, data la loro breve vita, non dovrebbero essere utilizzati in edifici residenziali e commerciali per applicazioni HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)
- 2.9 Ambiente: Adottare estrema cautela per assicurarsi che il tubo e i raccordi siano compatibili con o protetti da condizioni esterne (condizioni circostanti) a cui vengono esposti. Le condizioni ambientali includono, tra le altre: radiazioni ultraviolette, luce solare, calore, ozono, umidità, acqua, acqua salata, agenti chimici, agenti inquinanti dell'aria che possono provocare usura e guasti prematuri
- 2.10 Carichi meccanici: Alcune forze esterne possono ridurre in modo significativo la durata utile del tubo o causare danni ai componenti. I carichi meccanici da considerare sono i seguenti: flessione, piegatura, attorcigliamento, carichi laterali o sulle fibre tessili, raggio di curvatura e vibrazioni eccessivi. È possibile utilizzare raccordi o adattatori di tipo girevole per garantire che il tubo non venga piegato. È possibile che applicazioni inusuali richiedano l'esecuzione di collaudi particolari prima della selezione del tubo
- 2.11 Danni fisici: Adottare estrema cautela per proteggere il tubo da usura, rimozione, attorcigliamento, piegatura inferiore al raggio di curvatura e taglio, che possono determinarne guasti prematuri. Rimuovere e gettare qualsiasi tubo attorcigliato o piegato in un raggio di curvatura inferiore al relativo valore minimo e qualsiasi tubo tagliato, crepato o danneggiato in altro modo.
- 2.12 Montaggio del terminale corretto: Fare riferimento alle istruzioni da 3.2 fino a 3.5. Tali raccomandazioni possono essere sostanziate dal collaudo secondo gli standard industriali EN853, EN854, EN857, ISO17165-2, SAE J517 per le applicazioni idrauliche oppure in base a MIL-A-5070, AS1339 o AS3517 per i tubi relativi alle applicazioni aerospaziali della Divisione prodotti Stratoflex Parker.



Guida alla sicurezza Parker

- 2.13 Lunghezza: Quando si stabilisce la lunghezza adeguata del tubo, è necessario considerare l'assorbimento del movimento, i cambiamenti sulla lunghezza dovuti alla pressione, le tolleranze del tubo e della macchina e i vari spostamenti.
- 2.14 Specifiche e standard: Quando si selezionano tubi e raccordi, è necessario seguire e visionare le raccomandazioni e le specifiche Parker, industriali e legislative, ove applicabili.
- 2.15 Pulizia dei tubi: La pulizia dei componenti dei tubi varia a seconda del prodotto. Adottare estrema cautela per garantire che i tubi assemblati scelti presentino un livello di pulizia adeguato per l'applicazione desiderata
- 2.16 Fluidi ignifughi: Alcuni fluidi resistenti al fuoco che devono essere trasportati dal tubo richiedono l'utilizzo dello stesso tipo di tubo usato con i fluidi a base di petrolio. Alcuni di questi fluidi richiedono l'utilizzo di un tubo speciale, mentre alcuni non sono compatibili con nessun tipo di tubo. Fare riferimento alle istruzioni da 2.5 fino a 1.5. Un tipo di tubo non idoneo all'applicazione può non funzionare dopo un breve periodo di tempo. Inoltre, tutti liquidi, fatta eccezione dell'acqua pura, possono bruciare molto se sottoposti a determinate condizioni, anche una perdita di acqua pura può essere potenzialmente pericolosa.
- 2.17 Calore radiante: Il calore può deteriorare alcuni tubi fino a distruggerli se questi vengono posizionati in prossimità di distributori in funzione o metallo fuso ad alte temperature. La stessa sorgente di calore può causare incendi. Ciò si verifica indipendentemente dalla presenza di aria fredda in prossimità del tubo.
- 2.18 aldatura o brasatura: Quando si utilizza un saldatore ad arco o una torcia in prossimità di linee idrauliche, è necessario rimuovere tali linee idrauliche o proteggerle con materiali ignifughi. Le fiamme o gli spruzzi di goccioline provocati dalle saldature possono incendiarsi attraverso il tubo e potenzialmente infiammare anche il fluido che ne fuoriesce provocando danni di entità catastrofiche. Il riscaldamento di parti placcate, incluso i raccordi e gli adattatori dei tubi, a una temperatura superiore a 450 °F (232 °C), ad esempio durante operazioni di saldatura, incollaggio, brasatura può generare vapori di gas letali.
- 2.19 Radiazioni atomiche: Le radiazioni atomiche influiscono negativamente su tutti i materiali utilizzati nei tubi assemblati. Considerando che gli effetti a lungo termine non sono noti, è necessario non esporre i tubi assemblati a radiazioni atomiche.
- 2.20 Applicazioni aerospaziali: Gli unici raccordi e tubi utilizzabili per le applicazioni di voli aerospaziali sono i tubi disponibili nella Divisione prodotti Stratoflex Parker. Non utilizzare altri tubi o raccordi per le applicazioni aeronautiche. Non utilizzare altri tubi o raccordi della Divisione prodotti Stratoflex Parker con altri tipi di tubi e raccordi se non espressamente approvati per iscritto dall'ingegnere responsabile o ingegnere capo della Divisione prodotti Stratoflex e quindi verificati da collaudo e ispezione da parte dell'utente secondo gli standard specifici dell'industria aerospaziale.
- 2.21 Smontaggio dei giunti: I giunti con blocco a sfera o altri giunti con guaine di smontaggio possono sganciarsi improvvisamente se sottoposti a tiraggio in condizioni di ostruzione o se la guaina viene sottoposta a stress o spostata in modo tale da causare lo smontaggio dei raccordi. Considerare l'utilizzo di giunti filettati ove si presenta l'eventuale rischio di smontaggio di tali componenti

3.0 ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO E DI INSTALLAZIONE DEI RACCORDI E TUBI

- 3.1 Ispezione dei componenti: Prima di procedere all'assemblaggio, eseguire un'attenta verifica dei raccordi e dei tubi. Controllare tutti i componenti per verificare lo stile, la misura, il numero catalogo e la lunghezza corretti. Esaminare i tubi per verificare la pulizia, eventuali ostruzioni, bolle di aria, rivestimenti allentati, attorcigliamenti, crepe, tagli o altri difetti visibili. Ispezionare le superfici di tenuta e dei raccordi per rilevare l'eventuale presenza di crepe, tagli, corrosione o altre imperfezioni. NON utilizzare componenti che rivelano segni di non conformità alle relative specifiche di utilizzo.
- 3.2 Assemblaggio di raccordi e tubi: Non assemblare un raccordo Parker su un tubo Parker se non indicato specificatamente da Parker e a meno che si possegga un'autorizzazione scritta dall'ingegnere responsabile o ingegnere capo della Divisione Parker appropriata. Non assemblare un raccordo Parker su un tubo di altri produttori e non assemblare tubi Parker su raccordi di altri produttori a meno

- che (i) l'ingegnere responsabile o ingegnere capo approvi per iscritto l'assemblaggio o che tale combinazione di componenti sia espressamente approvata da quanto pubblicato da Parker per il prodotto specifico e (ii) l'utente verifichi l'assemblato e l'applicazione con estensivi collaudi e ispezioni. Per i tubi Parker che non specificano il tipo di raccordo Parker da usare l'utente è unicamente responsabile per la selezione del raccordo corretto e l'implementazione delle procedure di assemblaggio idonee. Fare riferimento alle istruzioni 1.4. Seguire attentamente le istruzioni pubblicate Parker per l'assemblaggio dei tubi e raccordi. Tali istruzioni sono presenti nel catalogo dei raccordi Parker relativo al componente specifico che si desidera utilizzare, ma è possibile ricevere le stesse informazioni telefonando al numero 00-800-2727-5374 oppure visitando il sito Web http://www.parker.com
- 3.3 Accessori correlati: Non assemblare o forgiare i tubi e i raccordi Parker con componenti diversi da macchine di assemblaggio o forgiatura e matrici in conformità alle istruzioni pubblicate da Parker. Non assemblare o forgiare raccordi di altri produttori con matrici di forgiatura e assemblaggio Parker se non in presenza di autorizzazione scritta dall'ingegnere responsabile o dall'ingegnere capo della Divisione Parker di riferimento.
- 3.4 Componenti: Non utilizzare alcun tipo di raccordo Parker (tra i quali: manicotti,corpi, nippli o inserti), fatta eccezione per le terminazioni finali Parker conformi a quanto pubblicato, se non in presenza dell'autorizzazione scritta dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere capo della Divisione Parker di riferimento.
- 3.5 Recuperabili/Permanenti: Non riutilizzare alcun raccordo (recuperabile) collegabile sul campo che risulti sfiatato o smontato dal tubo. Non riutilizzare alcun raccordo permanente Parker (assemblato o serrato) o componenti attigui. È possibili riutilizzare tubi assemblati completi solo dopo aver eseguito un'ispezione corretta, come indicato nella sezione 4.0. Non assemblare alcun raccordo su tubi idraulici precedentemente in servizio per applicazioni idrauliche.
- 3.6 Ispezione preliminare all'installazione: Prima di procedere all'installazione, eseguire un'attenta verifica dei raccordi e dei tubi. Ispezionare i tubi assemblati per rilevare l'eventuale presenza di danni o difetti. NON utilizzare tubi assemblati che rivelano segni di non conformità alle relative specifiche di utilizzo
- 3.7 Raggio di curvatura minimo: L'installazione di un tubo con un raggio di curvatura inferiore a quello minimo può ridurre sensibilmente la durata in servizio dei componenti. Adottare estrema cautela per evitare curvature eccessive sulla giuntura del raccordo sul tubo. Evitare curvature inferiori al raggio di curvatura minimo in fase di installazione. Gettare il tubo se si attorciglia in fase di installazione.
- 3.8 Orientamento e angolo di piegatura: L'installazione del tubo assemblato deve essere eseguita in modo da evitare che i componenti della macchina si pieghino eccessivamente.
- 3.9 Fissaggio: In molte applicazioni, è necessario bloccare, proteggere o guidare il tubo per proteggerlo dai danni causati da flessione, aumenti rapidi di pressione e sfregamento eccessivo con altri componenti meccanici. Adottare estrema cautela per garantire che tali ostruzioni non provochino un'ulteriore sollecitazione o usura dei punti critici.
- 3.10 Corretto collegamento delle connessioni: Una corretta installazione fisica del tubo assemblato richiede un adeguato montaggio delle connessioni, per assicurare che non vi siano sollecitazioni dovute alla coppia o alla piegatura sul tubo quando i raccordi vengono serrati o durante l'utilizzo.
- 3.11 Danni esterni: Un'installazione adeguata non è completa senza aver garantito l'eliminazione o la correzione di quanto segue: carichi sulla fibra tessile, carichi laterali, attorcigliamento, appiattitura, potenziale abrasione, danni alle filettature o danni alle superfici di tenuta. Fare riferimento alle istruzioni 2.10.
- 3.12 Controllo del sistema: A tale scopo, eliminare l'aria intrappolata, pressurizzare il sistema alla pressione massima di esercizio (equivalente o al di sopra della pressione massima di esercizio del tubo) e quindi verificarne il corretto funzionamento e la tenuta stagna. Il personale addetto non deve avvicinarsi ad aree potenzialmente pericolose in fase di collaudo e utilizzo del sistema.
- 3.13 Percorso dei tubi: Direzionare il tubo assemblato secondo un percorso che sia in grado di evitare lesioni personali e danni ai componenti in caso di guasto delle parti. Inoltre, se il fluido entra in



TH38 Catalogo 4401/IT

contatto con superfici ad alta temperatura, fiamme a cielo aperto o scintille, è possibile che si verifichi un incendio o un'esplosione. Fare riferimento alla sezione 2.4.

3.14 Dispositivi di messa a terra per protezione in caso di malfunzionamenti /guasti GFEPDs): ATTENZIONE! Pericolo di incendio e di scosse elettriche! Per ridurre al minimo il pericolo di incendio, nel caso in cui il cavo di riscaldamento di un fascio di tubi venga danneggiato o non sia stato correttamente installato, è opportuno utilizzare i dispositivi di messa a terra. Un guasto elettrico potrebbe non essere in grado di far scattare un salvavita. Per la protezione da malfunzionamenti nella messa a terra, le norme l'IEEE 515:1989 (www.ansi.org) raccomandano l'uso di GFEPDs con un livello nomiale di 30 milliampere per cavi sottoposti al elevate temperature, per i "sistemi di tubazioni in aree classificate, che richiedono un alto livello di manutenzione, o che possono essere esposti ad elevate sollecitazioni o atmosfere corrosive"

4.0 ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI RACCORDI E TUBI

- 4.1 Anche se l'installazione e la selezione dei tubi è avvenuta in modo accurato, la vita del tubo può ridursi sensibilmente se non si implementa un programma di manutenzione regolare. L'intensità dell'applicazione, i potenziali rischi causati da un guasto del tubo e l'esperienza acquisita dai guasti dei tubi nell'applicazione o in applicazioni analoghe, determina la frequenza delle operazioni di ispezione e sostituzione dei prodotti, in modo da consentire la sostituzione del tubo prima di eventuali guasti. È necessario che l'utente stabilisca e segua un programma di manutenzione, che includa almeno le istruzioni da 4.2 a 4.7.
- 4.2 Ispezione visiva dei tubi/raccordi: Le seguenti condizioni, anche singolarmente, determinano l'arresto e la sostituzione immediata del tubo assemblato:
- Raccordo smontato sul tubo
- Rivestimento danneggiato, crepato, tagliato o abraso (qualsiasi parte di rinforzo esposta)
- Tubo irrigidito, crepato a causa di temperature elevate ocarbonizzato
- Raccordi crepati, danneggiati o corrosi eccessivamente
- Perdite da raccordi o tubi
- Tubi piegati, attorcigliati, appiattiti, bloccati
- Rivestimento allentato, molle, con bolle di aria o usurato
- 4.3 Ispezione visiva Informazioni supplementari: È necessario serrare, riparare, correggere o sostituire i seguenti elementi, in base alle necessità:
- Perdite dalle connessioni
- Residui di sporco eccessivi
- Presse, guaine o dispositivi di protezione usurati
- · Livello dei fluidi nel sistema, tipo di fluido e aria intrappolata
- 4.4 Collaudo funzionale: È necessario utilizzare il sistema alla pressione di esercizio massima e quindi verificare eventuali malfunzionamenti e perdite. Il personale addetto non deve avvicinarsi ad aree potenzialmente pericolose in fase di collaudo e utilizzo del sistema. Fare riferimento alla sezione 2.2.
- 4.5 Intervalli di sostituzione: I tubi assemblati e le tenute elastomeriche utilizzati sui raccordi e adattatori con il passare del tempo si usurano, si irrigidiscono e si deteriorano in base ai cicli termici e alla deformazione da compressione interna. È necessario ispezionare e sostituire le tenute elastomeriche e i tubi assemblati a specifici intervalli di tempo, in base alla durata in servizio precedente, le regolamentazioni normative e industriali oppure quando un guasto può provocare tempi di inattività prolungati, danni o lesioni personali. Fare riferimento alla sezione 1.2. Tubi e raccordi possono essere soggetti a meccanica interna e/o usura chimica dal liquido di trasporto e non può riuscire senza preavviso. L'utente deve determinare la durata del prodotto in tali circostanze mediante prove. Si veda anche la sezione 2.5. Vedere la sezione 1.2.
- 4.6 Guasti e ispezione dei tubi: L'alimentazione idraulica opera grazie ai fluidi ad alta pressione che consentono il trasferimento dell'energia e quindi il funzionamento del sistema. I tubi, i raccordi e i tubi assemblati contribuiscono unitamente al funzionamento trasmettendo i fluidi ad alte temperature. I fluidi sotto pressione possono essere altamente pericolosi e potenzialmente letali: per tale motivo è necessario adottare estrema cautela quando si utilizzano i fluidi sotto pressione e quando si manipolano i tubi che li tras-

portano. Talvolta, è possibile che i tubi assemblati non funzionino correttamente se non vengono sostituiti negli intervalli di tempo indicati. Generalmente tali guasti sono il risultato di applicazioni non eseguite correttamente, abuso, usura o operazioni di manutenzione mancate. Quando un tubo non funziona adeguatamente, i fluidi ad alta pressione al suo interno fuoriescono in quantità talvolta non rilevabile dall'utente. In nessuna circostanza egli deve provare ad individuare la perdita con le mani o altra parte del corpo: i fluidi ad alta pressione possono penetrare nella pelle e causare seri danni, provocando nei casi più gravi la perdita di un arto. Anche se la lesione dovuta al fluido idraulico non sembra essere di grave entità, è necessario contattare immediatamente un medico. Se si verifica un malfunzionamento del tubo, è necessario spegnere le apparecchiature e abbandonare l'area di lavoro fino a quando la pressione proveniente dal tubo assemblato non sia completamente spurgata. L'interruzione della pompa idraulica non consente lo spurgo completo della pressione dal tubo assemblato. Spesso nel sistema vengono utilizzate valvole di regolazione della pressione o valvole analoghe e tali componenti possono determinare una rimanenza di pressione all'interno del tubo assemblato, anche se la pompa e le apparecchiature non sono in funzione. Fori sul tubo di ridotte dimensioni, denominati fori a spillo, possono espellere flussi minimi di fluido idraulico difficili da rilevare visivamente ma estremamente pericolosi. Sono necessari alcuni minuti o ore per lo spurgo completo della pressione e per consentire l'esaminazione del tubo in condizioni di sicurezza. Quando la pressione raggiunge lo zero, è possibile smontare il tubo assemblato e sottoporlo a ispezione. È sempre necessario sostituire un tubo se si sono verificati malfunzionamenti. Non ricoprire o riparare in alcun modo un tubo assemblato malfunzionante. Consultare il distributore locale Parker o la Divisione Parker di riferimento per le informazioni relative alla sostituzione del tubo assemblato. Non toccare o esaminare in alcun modo un tubo assemblato malfunzionante se non si è assolutamente certi della completa fuoriuscita del fluido sotto pressione. Il fluido a pressione elevata è estremamente pericoloso e può causare lesioni potenzialmente gravi o fatali.

- 4.7 Guarnizioni di tenuta elastomeriche: Le guarnizioni di tenuta elastomeriche con il passare del tempo si usurano, si irrigidiscono e si deteriorano per effetto cicli termici e alla deformazione da compressione interna. È necessario, quindi, ispezionare e sostituire le guarnizioni di tenuta elastomeriche.
- 4.8 Gas refrigerante: Adottare estrema cautela quando si utilizzano i sistemi di refrigerazione. Un'espulsione improvvisa di gas refrigerante può causare cecità, se entra in contatto con gli occhi, e determinare congelamento o altre gravi lesioni nel caso in cui si riversi su una qualsiasi parte del corpo.
- 4.9 Gas naturale compresso (CNG): Sottoporre a collaudo i tubi assemblati Parker CNG dopo l'installazione e prima dell'uso almeno su base mensile come descritto nella sezione AGA 1-93 4.2 "Ispezione visiva dei tubi/raccordi". Si consiglia di pressurizzare il tubo, di verificare l'eventuale presenza di perdite e di ispezionare il componente per rilevare potenziali danni. Attenzione: per l'ispezione non utilizzare fiammiferi, candele, fiamme a cielo aperto o altre sorgenti di ignizione. Rimuovere le soluzioni di controllo dopo l' uso.

5.0 Stoccaggio di Tubi

- 5.1 Controllo dell' invecchiamento del tubo. I tubi e tubi assemblati devono essere stoccati in modo tale da facilitare il controllo dell'invecchiamento e il sistema di rotazione delle scorte (FIFO) basato sulla data di produzione del tubo e del tubo raccordato. Il periodo di vita dei tubi in gomma e tubi assemblati che abbiano superato il controllo visivo ed il test di pressione è di 10 anni (40 trimestri) dalla data di produzione. La durata di conservazione dei tubi o tubi flessibili assemblati termoplastici e in PTFE è considerata illimitata.
- 5.2 Stoccaggio: durante il periodo di stoccaggio i tubi e i tubi flessibili assemblati devono essere protetti da possibili danni e contaminazioni che potrebbero ridurre la loro durata in servizio e devono essere collocati in un luogo fresco, asciutto e buio con le estremità provviste di tappi di protezione. Inoltre non devono essere esposti a temperature elevate, ad ozono, oli, liquidi, fumi o solventi corrosivi, elevata umidità, roditori od insetti, raggi ultravioletti, campi elettromagnetici o materiali radioattivi.



Applicazioni Critiche

Panoramica sulla misure di sicurezza

In ragione delle numerose applicazioni potenzialmente pericolose, dei prodotti trasportati e del numero di persone che possono essere coinvolte o esposte ad esse, è di fondamentale importanza, quando si usa un tubo industriale, adottare tutte le misure di sicurezza.

Per questo motivo è doveroso osservare scrupolosamente le fondamentali regole illustrate di seguito:

- Formazione accurata del personale di servizio
- Valutazione del tipo di applicazione in funzione delle caratteristiche di prestazione del tubo
- Selezione di tubo e raccordi più adatti al tipo di applicazione desiderata, assicurandosi la compatibilità sia tra raccordi /tubo che con il tipo di fluido trasportato
- Regolare ispezione e manutenzione di tubi e raccordi durante l'uso.

Mentre in molte applicazioni industriali il pericolo potenziale è evidente, altre vengono sottovalutate in modo particolare quando queste attività coinvolgono operatori non addestrati o inesperti.

Tubi per il rifornimento di velivoli

Per applicazioni di rifornimento carburante aerei devono essere utilizzati tubi conformi ai requisiti API/ISO. Le mescole in gomma utilizzate per la costruzione del tubo sono adatte a dissipare le cariche elettrostatiche e a non contaminare il carburante.

Nota: Per evitare contaminazioni del carburante aereo, raccomandiamo di non utilizzare pompe di servizio o pompe di benzina agricole per l'erogazione.

Tubo per il trasporto di Ammoniaca (NH3)

La scelta di un tubo non idoneo ad operazioni di trasporto di ammoniaca può causare incidenti. Il tubo deve essere appositamente progettato e costruito con una copertura microforata per prevenire l'accumulo di gas tra gli strati del tubo.

AVVERTENZE! Utilizzare SOLO un tubo adatto al trasporto di ammoniaca, poiché il contatto nella forma liquida o gassosa (vapore) può provocare bruciature a pelle, occhi, e polmoni, causare gravi lesioni fisiche o provocare la morte.

- Non utilizzare i tubi impiegati per il trasporto di ammoniaca per operazioni di trasferimento di GPL, poiché si compromette la durata in servizio del tubo. Spesso i tubi usati per queste applicazioni sono contigui e possono essere scambiati in modo accidentale.
- Non utilizzare raccordi contenenti guarnizioni che potrebbero col tempo, seccarsi o rompersi. Non utilizzare giunti maschio girevoli o raccordi contenenti guarnizioni nascoste.

Il tubo per il trasporto di ammoniaca è progettato con una bassa permeazione di gas attraverso la parete del tubo nel corso d'uso e le macchie sulla copertura nell'area microforata non indicano necessariamente perdite. Al contrario la comparsa di vapori di gas che fuoriescono dal tubo è indice di perdita. Per verificare l'integrità di un tubo durante il normale utilizzo, è necessario eseguire dei test idrostatici sull'assemblato, e sostituirlo immediatamente qualora risultasse difettoso.

Nota: Per le applicazioni non agricole o di refrigerazione, contattate il servizio di assistenza tecnica Parker.



TH40 Catalogo 4401/IT

Tubo per il trasporto di prodotti chimici

Un tubo per il trasporto di prodotti chimici, in caso di perdita, potrebbe rilasciare materiale velenoso, corrosivo, infiammabile con il conseguente danno a proprietà, lesioni fisiche gravi o la morte.

Tutti i produttori certificati di tubi per aggressivi chimici raccomandano una particolare tipologia di tubo specifica per la gestione di sostanze chimiche più diverse. Prima di far uso di un prodotto, vi invitiamo a consultare la tabella di resistenza chimica presente nel catalogo o di contattare l'assistenza tecnica di Parker.

Movimentazione

- Movimentare i tubi con cura per evitare colpi o schiacciamento che possono causare danni al rinforzo del tubo.
- Utilizzare mezzi di sospensione appropriati se il tubo viene trascinato o sollevato per non sollecitare troppo la curvatura del tubo. Evitare curvature eccessive nella zona di raccordatura o in prossimità degli attacchi dei collettori.

Condizioni di uso

- Utilizzare tutte le misure di sicurezza, come l'uso di occhiali o maschere di protezione per il viso, guanti in gomma, stivali, e altri tipi di indumenti protettivi.
- Controllare pressione e temperature per assicurarsi che il tubo non ecceda i limiti sopra indicati.
- Evitare che sostanze chimiche entrino in contatto con la parte esterna del tubo poiché la copertura potrebbe non avere lo stesso livello di resistenza alla corrosione del sottostrato. Materiali corrosivi che entrano in contatto con il rinforzo potrebbero ridurre la durata in servizio del tubo o provocarne la rottura.

Temperature

Al fine di raggiungere una più lunga durata del tubo utilizzato per sostanze chimiche, è importante non superare le temperature o le pressioni d'esercizio specificate per il prodotto. Le relative tabelle di resistenza chimica indicano temperature di 21 C° (70 F) e valori superiori possono modificare i valori di resistenza chimica. Inoltre, molte sostanze diventano più aggressive con l'aumentare delle temperature, riducendo la capacità delle mescole in gomma di resistervi. Per verificare i dati di compatibilità chimica in condizioni di temperature elevate, consigliamo di rivolgervi al servizio di assistenza tecnica di Parker. Se non esistono dati relativi ad applicazioni a temperature desiderate, invitiamo gli utenti finali a svolgere i test di compatibilità.

Tubo per distributori di benzina

Milioni di persone utilizzano le pompe alle stazioni di servizio ogni giorno. Per questo motivo, l'uso delle attrezzature di erogazione, incluso il tubo, devono essere sicure. Dal momento che i tubi utilizzati per erogare benzina sono sottoposti ad un uso talvolta improprio, la selezione del tubo deve seguire i criteri di scelta rigorosi. Per la massima durata in servizio del tubo, selezionare solo la qualità più elevata.

Nota: Per evitare contaminazioni al carburante, raccomandiamo di non utilizzare pompe di benzina agricola e per rifornimento di carburante per aerei.

Tubo per GPL (propano)

Molti incidenti vengono causati da una scelta non corretta del tubo che trasporta GPL.

Il tubo deve essere appositamente prodotto con mescole a base di gomma idonee per questo prodotto e con una copertura microforata per evitare l'accumulo di gas tra gli strati del tubo.

AVVERTENZE! Utilizzare SOLO tubi per operazioni di carico e scarico di GPL. Questo tipo di gas possiede caratteristiche volatili che possono causare incendi o esplosioni con danni alla proprietà, lesioni personali gravi o la morte.

- Non utilizzare tubi per il trasporto di ammoniaca, il tubo potrebbe rompersi improvvisamente e velocemente. I tubi utilizzati per il GPL e ammoniaca sono spesso contigui e possono essere scambiati in modo accidentale.
- Non utilizzare raccordi contenenti o-ring, che potrebbero col tempo, seccarsi o rompersi. Non utilizzare giunti maschio girevoli o raccordi contenenti o-ring nascosti.

Il tubo per GPL è appositamente progettato per consentire una limitata quantità di permeazione di gas attraverso la parete del tubo durante l'uso. La permeazione è evidente quando il tubo è umido o immerso in acqua, e la comparsa di bolle /rigonfiamenti sono il segno visibile di perdita.

Tuttavia, una perdita di gas propano produce un effetto "brina" sulla superficie del tubo o del raccordo. Per verificare l'integrità di un tubo in servizio, è importante quindi eseguire una prova idrostatica sull'assemblato e sostituire immediatamente il tubo se il test è positivo.



Tubo per metano e GPL

Le minuscole molecole di gas metano aumentano la capacità di permeazione attraverso le pareti del tubo standard in gomma o del tubo in PVC. Il processo di permeazione diventa più rapido con l'aumento della pressione d'esercizio ed il conseguente accumulo di metano che può risultare in situazioni potenzialmente pericolose.

- Utilizzare in ambiente ben ventilato: all'esterno o in locali con un continuo ricambio di aria.
- Non utilizzare tubi per GPL in sostituzione di tubi rigidi laddove questo materiale risulti più adatto grazie ad una ridotta permeabilità ed una più lunga durata in servizio.
- Si raccomanda l'utilizzo di tubi rigidi non permeabili o, quando possibile, di tubi barrier per trasferire metano.


Tubo per Carburante o prodotti derivanti da petrolio

- Non vanno utilizzati per il trasporto di carburante o prodotti derivanti dal petrolio, o in mare aperto. Una possibile perdita o danneggiamento al tubo potrebbe causare fuoriuscite e danni ambientali. Si raccomanda di utilizzare il tubo specifico per questo tipo di applicazione.
- Non immergere nel carburante, poiché i componenti in gomma della copertura potrebbero non resistere a questo prodotto. Si raccomanda di utilizzare il tubo specifico per questo tipo di applicazione.


Tubo flessibile per vapore

L'acqua diventa vapore quando viene sottoposta a calore e pressione. Maggiore è la pressione, maggiore è la temperatura necessaria per raggiungere e mantenere una fase di vaporizzazione. In caso di fughe di vapore, potrebbero fuoriuscire improvvisamente quantità pericolose di calore.

AVVERTENZE! L'acqua calda, vapore a bassa pressione e vapore ad alta pressione possono fuoriuscire in modo esplosivo provocando scottature a pelle, occhi e polmoni che possono portare a lesioni gravi o alla morte.



 Si raccomanda di far defluire il contenuto dal tubo dopo l'uso, per ridurre l'effetto di bolle/ rigonfiamenti. Il grafico riportato di seguito descrive i tre stadi dell' acqua quando sottoposta a varie combinazioni di calore e di pressione. La linea rossa rappresenta il punto in cui l'acqua calda diventa vapore saturo. L'area al di sotto della linea rossa rappresenta l'acqua calda, l'area al di sopra della linea rossa indica il vapore surriscaldato.





Tubo flessibile per saldatura

Molti incidenti causati dai tubi per saldatura si verificano in seguito ad una scelta errata del tubo per il tipo di applicazione desiderata. Questo tubo deve essere appositamente progettato e formulato per trasportare quel dato fluido. A causa dell' estrema volatilità dei gas, della loro compatibilità con i tubi e delle condizioni di lavoro particolarmente gravose, è di fondamentale importanza scegliere il tubo per saldatura idoneo.

AVVERTENZE! I gas per saldatura possiedono caratteristiche volatili che possono produrre incendi o esplosioni, causando danni alla proprietà, lesioni gravi o la morte.

- Sostituire gli assemblati che mostrano segni di abrasione, usura o danno
- Non ri-assemblare o riparare un tubo danneggiato.
- Assemblare tubi solo con ghiere a pressare di almeno 25 mm. di lunghezza per garantire copertura e sostegno all'inserto nel tubo.
- Raccordi assemblati con fascette possono ridurre la pressione d'esercizio del l'assemblato al di sotto di quella massima dichiarata.

Tubo termoplastico/PVC

Le mescole in gomma di polimeri termoplastici sono progettate per resistere al deterioramento in caso di esposizione ad una vasta gamma di prodotti chimici commerciali e condizioni ambientali difficili.

I molteplici fattori che compromettono la vita del tubo possono essere: temperatura, pressione, concentrazione chimica, esposizione a raggi ultravioletti, velocità del prodotto trasportato, e durata dell'esposizione/servizio (intermittente o costante). L'utente è l'unico responsabile per la scelta finale del tubo e dei raccordi che soddisfino tutti i requisiti di resistenza, manutenzione, prestazioni, sicurezza dell'applicazione e relativi dispositivi normativi.

AVVERTENZE! All'aumento o diminuzione della temperatura, la pressione di scoppio, la pressione di esercizio, la proprietà di tenuta del raccordo e le caratteristiche di sicurezza del tubo possono diminuire in modo significativo.

La mancata considerazione di come la temperatura e le altre condizioni possono influenzare le prestazioni del tubo possono può causare danni materiali, lesioni personali gravi o la morte.









aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding






Oli e carburanti







A - Oli e carburanti

| | Diametri | Intervallo | |
|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Tubo | Interni (mm) | Temp. (°C) | Applicazione |
| CARBOPRESS N/L 10 | 5 - 25 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CARBOPRESS N/L 20 | 6 - 25 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CARBURITE 10 | 19 - 150 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CARBOCORD EN 12115 | 19 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CHEMIOEL EN 12115 | 19 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CHEMIOEL EN 12115 OND | 19 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CERVINO EN 12115 | 50 - 100 | -40 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| RAGUSA 4 | 38 - 100 | -25 / +80 | oli minerali, carburanti e derivati dal petrolio con contenuto di aromatici < 50% |
| CARBOPRESS D EN 1360/1 | 16 - 25 | -25 / +55 | pompe di rifornimento carburante |
| GASTRUCK EN 1762 D-M | 13 - 50 | -30 / +70 | carico cisterne GPL e metano |
| ROBUR GPL | 6.5 - 51 | -30 / +70 | carico e scarico cisterne GPL e metano |
| JETCORD B ISO 1825 | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli |
| JETCORD C ISO 1825 | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli |
| JETCORD E ISO 1825 | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli |
| JETCORD F ISO 1825 | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli |
| JETCORD XT/C | 25 - 100 | -40 / +70 | rifornimento velivoli |



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pressione (bar) | Fattore di sicurezza | Aspira- zione | Norma | Pagina |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| NBR | tessile | NBR/EPDM | 10 | 3 | | | A 4 |
| NBR | tessile | NBR/EPDM | 20 | 3 | | | A 4 |
| NBR | tessile | NBR/SBR | 10 | 3 | SÌ | | A 5 |
| NBR | tessile + spirale in rame | CR | 16 | 4 | | EN 1360/1 | A 6 |
| NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | | EN 12115 | A7 |
| NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 10 | 4 | SÌ | EN12115 | A8 |
| NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | SÌ | EN 12115 | A 9 |
| NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | SÌ | | A10 |
| NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 16 | 4 | SÌ | EN 12115 | A11 |
| NBR | tessile + spirale in rame | NBR/SBR | 25 | 4 | | EN 1762 | A12 |
| NBR | spirale in acciaio | SBR/CR | 25 | 10 | | | A13 |
| NBR | tessile + spirale in rame | CR | 20 | 4 | | ISO 1825 Type B | A14 |
| NBR | tessile | CR | 20 | 4 | | ISO 1825 Type C | A15 |
| NBR | tessile | CR | 20 | 4 | SÌ | ISO 1825 Type E | A16 |
| NBR | tessile | CR | 20 | 4 | SÌ | ISO 1825 Type F | A17 |
| NBR | tessile | CR | 20 | 4 | | API 1529 Type C - Grade 2 | A18 |



CARBOPRESS N/L 10 - 20

Indicato per ingrassaggio, carburanti, prodotti derivati dal petrolio e gasolio con contenuto di aromatici fino al 50 %.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma

NBR

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola speciale a base di gomma NBR/EPDM antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'abrasione, all'olio, al carburante ed

agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F) e fino a +100 °C (+212 °F) per oli



- Due livelli di pressione
- Adatto anche in applicazioni di servizio generale per acqua ed aria
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pres | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | | |
|-------------------|------------------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|--|--|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | | | |
| CARBOPRESS N/L 10 | | | | | | | | | | |
| IH30501001/100 | 5 | 12 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,12 | 40 | sì | | |
| IH30511003/100 | 6 | 12 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,11 | 50 | sì | | |
| IH30511002/100 | 6 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,14 | 50 | sì | | |
| IH30501002/100 | 8 | 15 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,17 | 65 | sì | | |
| IH30501003/100 | 10 | 17 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,20 | 80 | sì | | |
| IH30501004/100 | 13 | 20 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,24 | 105 | sì | | |
| IH30511004/100 | 16 | 23 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,29 | 130 | sì | | |
| IH30501006/40 | 19 | 27 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,39 | 150 | sì | | |
| IH30501007/50 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,63 | 200 | sì | | |
| CARBOPRESS N/L 20 |) | | | | | | | | | |
| IH30502001/100 | 6 | 14 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 50 | sì | | |
| IH30502002/100 | 8 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,24 | 65 | sì | | |
| IH30502003/100 | 10 | 19 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,27 | 80 | sì | | |
| IH30512006/100 | 13 | 23 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,38 | 105 | no | | |
| IH30512010/80 | 16 | 26 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,44 | 130 | no | | |
| IH30512010/40 | 16 | 26 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,44 | 130 | sì | | |
| IH30512007/80 | 19 | 30 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,57 | 150 | no | | |
| IH30512007/40 | 19 | 30 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,57 | 150 | no | | |
| IH30512009/50 | 25 | 36 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,71 | 200 | no | | |
| IH30512009/40 | 25 | 36 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,71 | 200 | no | | |

RUBBER HOSE CARBOPRESS W.P. bar MADE IN ITALY -Parker





CARBURITE 10

Progettato per linee di aspirazione e mandata di oli minerali e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50 % nelle autoferrocisterne. stazioni di servizio e raffinerie.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio e al carburante con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in

acciaio incorporata

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR/SBR antistatica (R < 1 M Ω /m), resistente all'olio, al carburante, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F) e fino a +100 °C (+212 °F) per oli



- Adatto anche in applicazioni di servizio generale per acqua ed aria
- Raccordabili con la serie 48 e la serie large bore
- Fattore di sicurezza 3:1
- Aspirazione 0,8 bar (600 mm Hg)

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pres | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36530099/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,61 | 120 | sì |
| IH36531004/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,80 | 150 | sì |
| IH36530201/40 | 30 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,92 | 180 | SÌ |
| IH36531012/40 | 32 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,98 | 190 | SÌ |
| IH36530202/40 | 35 | 45 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,05 | 210 | sì |
| IH36531002/40 | 38 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,13 | 240 | sì |
| IH36530203/40 | 40 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,18 | 240 | sì |
| IH36530212/40 | 42 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,22 | 252 | sì |
| IH36530204/40 | 45 | 55 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,31 | 270 | sì |
| IH36530205/40 | 50 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,46 | 300 | sì |
| IH36530206/40 | 60 | 71 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,89 | 360 | sì |
| IH36531001/40 | 63,5 | 75 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,09 | 380 | sì |
| IH36530207/20 | 70 | 82 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,47 | 420 | sì |
| IH36530208/20 | 75 | 87 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,68 | 450 | sì |
| IH36530209/20 | 80 | 92 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,84 | 480 | sì |
| IH36531003/20 | 90 | 104 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,64 | 540 | sì |
| IH36530211/20 | 100 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,02 | 600 | sì |
| IH36531019/20 | 110 | 124 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,29 | 660 | SÌ |
| IH36531050/10 | 150 | 170 | 1,0 | 150,0 | 10 | 7,27 | 900 | no |







CARBOCORD EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per mandata di prodotti derivati dal petrolio con contenuto di aromatici fino al 50 %.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente agli oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici e cordicelle in rame per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR/SBR, antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'olio, al carburante, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F) e fino a +100 °C (+212 °F) per oli



- Supera la prova di resistenza alla fiamma secondo TRbF 131 Parte 2 par 5.5
- Ideale in operazioni di carico e scarico da autocisterne
- Garanzia di continuità elettrica se raccordato correttamente.
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36522309/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,60 | 125 | no |
| IH36522310/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,89 | 150 | SÌ |
| IH36522311/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,00 | 175 | SÌ |
| IH36522312/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,30 | 225 | SÌ |
| IH36522313/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,00 | 275 | SÌ |
| IH36522314/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,40 | 300 | SÌ |
| IH36522315/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,80 | 350 | sì |
| IH36522316/40 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 3,80 | 450 | sì |



CHEMIOEL EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per aspirazione e mandata di oli minerali e carburante con contenuto di aromatici fino al 50 %.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio e al carburante con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici, con spirale in acciaio incorporata e cordicelle in rame per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR/SBR, antistatica (R < 1 M Ω /m), resistente all'olio, al carburante, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F) e fino a +100 °C (+212 °F) per oli



- Supera la prova di resistenza alla fiamma secondo TRbF 131 Parte 2 par 5.5
- Ideale in operazioni di carico e scarico da autocisterne
- Raccordabili con la serie 48 e la serie large bore
- Aspirazione 0,9 bar fino ad un diametro di 63,5 mm e per diametri superiori 0,8 bar
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36530229/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,70 | 125 | SÌ |
| IH36530230/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,90 | 150 | sì |
| IH36530231/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,20 | 175 | sì |
| IH36530232/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,50 | 225 | Sì |
| IH36530233/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,30 | 275 | SÌ |
| IH36530234/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,80 | 300 | SÌ |
| IH36530235/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 3,30 | 350 | sì |
| IH36530236/20 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 4,70 | 450 | sì |

CHEMIOEL EN 12115 OND

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per linee di aspirazione e mandata di oli minerali e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50 %, adatto anche per il passaggio di fanghiglia e idrocarburi per camion ove sia richiesta flessibilità e leggerezza.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente ad olii e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici, con spirale in acciaio incorporata e cordicelle in rame per garantire l a continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, ondulato in mescola a base di gomma NBR/SBR, antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'olio, al carburante, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici



- Supera la prova di resistenza alla fiamma secondo TRbF 131 Parte 2 par 5.5
- Raggio di curvatura ridotto
- Garanzia di continuità elettrica tra le estremità se raccordato correttamente
- Aspirazione 0,9 bar
- Fattore di sicurezza 4:1

Intervallo di temperatura -25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F) e fino a +100 °C (+212 °F) per oli

Tolleranze

| Riferimento | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|---------------|-----------|------------------------|-----|-------|------|----------------------------|----------|----|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36530250/40 | 19 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,77 | 60 | no |
| IH36530251/40 | 25 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,95 | 75 | no |
| IH36530252/40 | 32 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,15 | 100 | no |
| IH36530253/40 | 38 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,50 | 120 | no |
| IH36530254/40 | 50 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,22 | 150 | sì |
| IH36530255/40 | 63,5 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,72 | 190 | no |
| IH36530256/20 | 75 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,22 | 225 | no |
| IH36530257/20 | 100 | _ | 1,0 | 150,0 | 10 | 5,04 | 300 | no |



CERVINO EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per linee di aspirazione e mandata di oli minerali e carburanti con contenuto di aromatici fino al 50 %. Una mescola particolare rende possibile l'utilizzo del tubo in condizioni ambientali con temperature polari.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio e al carburante con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici, con spirale in acciaio incorporata e cordicelle in rame per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR/SBR, antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'olio, al carburante, alle basse temperature, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici



- Testato con azoto per verificare massima tenuta anche in applicazioni con aria
- Raggio di curvatura testato a basse temperature secondo la Norma ISO 4672 senza riscontro di tagli/lacerazioni
- Ottima resistenza all'abrasione della copertura secondo la Norma ISO 6945
- Raccordabili con la serie 48 e la serie large bore
- Aspirazione 0,8 bar (600 mm Hg)
- Fattore di sicurezza 4:1

Temperature Range -40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)

e fino a +100 °C (+212 °F) per oli

Tolleranze

| Riferimento | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|---------------|------------------|-----------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|----|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36530430/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,30 | 200 | sì |
| IH36530431/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,80 | 250 | SÌ |
| IH36530432/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 3,30 | 300 | SÌ |
| IH36530433/40 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 4,70 | 400 | SÌ |



RAGUSA 4

Indicato per aspirazione e mandata di oli minerali e carburanti con contenuto di aromatici non superiore al 50 % e per impeghi ove sia richiesta flessibilità e leggerezza.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio e al carburante con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in acciaio incorporata e cordicella di rame inserita per consentire la continuità elettrica tra le due estremità

Rivestimento: nero, ondulato in mescola a base di gomma NBR/SBR antistastica (R < 1 $M\Omega/m$) resistente all'olio, al carburante, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Di norma viene fornito in lunghezze su richiesta e con manicotti alle estremità



- Raggio di curvatura ridotto
- Lunghezza di utilizzo personalizzate
- Manicotti alle estremità
- Fattore di sicurezza 4:1

Temperature Range -25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F)

e fino a +100 °C (+212 °F) per oli

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|-----------|-----------|------------------------|------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36538099/0 | 38 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,10 | 150 | no |
| IH36538100/0 | 40 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,15 | 160 | no |
| IH36538101/0 | 50 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,39 | 200 | no |
| IH36538106/0 | 60 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,80 | 240 | no |
| IH36538105/0 | 63,5 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,89 | 250 | no |
| IH36538102/0 | 75 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 2,19 | 300 | no |
| IH36538103/0 | 80 | _ | 0,4 | 58,0 | 4 | 2,32 | 320 | no |
| IH36538104/0 | 100 | - | 0,4 | 58,0 | 4 | 3,08 | 400 | no |

N° PROGRESS. MATRIC.

RAGUSA MADE IN ITALY → Parker





CARBOPRESS D EN 1360/1

Secondo la Norma EN 1360 Tipo 1

Progettato per l'erogazione di carburanti per autotrazione e pompe di rifornimento carburante (pompe di benzina).

Resistente a benzine con o senza piombo con un contenuto di aromatici non superiore al 50 %.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, antistatica (R < 1 M Ω /m)

Rinforzo: tessili sintetici in grado di contenere la dilatazione volumetrica. Cordicelle in rame garantiscono la continuità elettrica tra le estremità del tubo ed i raccordi

Rivestimento: nero, liscio, antistatico (R < 1 M Ω /m), stabilizzato, in mescola a base di gomma CR resistente all'abrasione, all'olio, al carburante ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +55 °C (+131 °F)



- Garanzia di continuità elettrica tra le estremità se raccordato correttamente
- Ideale per pompe di rifornimento carburante
- Adatto per l'erogazione di diesel e benzina
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Sul diametro interno

≤ D.I. 19 mm $\pm 0.80 \, \text{mm}$ ± 1,25 mm > D.I. 19 mm

Sul diametro esterno

≤ D.E. 31 mm ± 0,80 mm > D.E. 31 mm ± 1,25 mm ±1% Sulla lunghezza

| Riferimento | 0 | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30502420/90 | 16 | 26 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,47 | 80 | SÌ |
| IH30502421/80 | 18 | 30 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,64 | 90 | sì |
| IH30502407/50 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,63 | 95 | sì |
| IH36521140/40* | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,74 | 150 | sì |

^{*} CARBOCORD D EN1360/1 Produzione su mandrino rigido

CARBOPRESS D EN 1360:2005 Type 1 - I.D.mm – 16 bar – M – MADE IN ITAL\ Quarter/Year with traceability code

A11







GASTRUCK EN 1762 D-M

Secondo la Norma EN 1762

Idoneo per il carico di cisterne e per il trasferimento di gas liquidi (metano, GPL e propano). Conforme ai requisiti previsti dalla norma EN 1762 (tubi singoli o assemblati per GPL e gas naturale).

Costruzione

Sottostrato: in mescola a base di gomma NBR a bassa permeabilità e di spessore uniforme

Rinforzo: tessili sintetici con cordicelle in rame incorporate per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR/SBR antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'abrasione, all'olio, al carburante ed agli agenti atmosferici. Rivestimento microforato per prevenire il manifestarsi di bolle e rigonfiamenti

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)



- Garanzia di continuità elettrica tra le estremità se raccordato correttamente
- Bassa permeabilità
- Rivestimento opportunamente microforato
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Sul diametro interno

 \leq D.I. 38 mm \pm 0,50 mm > D.I. 38 mm \pm 0,60 mm

Sul diametro esterno

 \leq D.E. 52 mm \pm 1,00 mm > D.E. 52 mm \pm 1,20 mm Sulla lunghezza \pm 1 %

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30515071/40 | 13 | 23 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,40 | 80 | no |
| IH30515072/40 | 16 | 26 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,47 | 100 | no |
| IH36520580/40 | 19 | 31 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,61 | 160 | SÌ |
| IH36520581/40 | 25 | 38 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,83 | 200 | sì |
| IH36520582/40 | 32 | 45 | 2,5 | 362,5 | 25 | 1,00 | 250 | SÌ |
| IH36520583/40 | 38 | 52 | 2,5 | 362,5 | 25 | 1,27 | 320 | sì |
| IH36520584/40 | 50 | 66 | 2,5 | 362,5 | 25 | 1,84 | 400 | sì |



ROBUR GPL

Progettato per il trasferimento di gas liquidi (metano e GPL e propano) nelle operazioni di carico e scarico di cisterne e nelle stazioni di servizio.

Costruzione

Sottostrato: in mescola a base di gomma sintetica estrusa NBR a bassa permeabilità e di spessore uniforme

Rinforzo: due trecce in acciaio ad alta resistenza Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma CR /SBR micro-forato per prevenire il manifestarsi di bolle e rigonfiamenti. Resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)



- Adatto per applicazioni di aspirazione
- Bassa permeabilità
- Rivestimento opportunamente microforato
- Fattore di sicurezza superiore a 10:1

Tolleranze

Sulla lunghezza ±1%

| Part Number | | Nominal Diameter | | S w | orking Pre | essure | Weight | min. Bend Radius | in Stock |
|--------------|------|---------------------|------------------|-----|------------|--------|--------|------------------------|-------------|
| | (mm) | (inch) | O.D. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36520560/0 | 6,5 | 1/4 | 16,6 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,43 | 60 | no |
| IH36520561/0 | 8 | 5/16 | 17,7 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,45 | 70 | no |
| IH36520562/0 | 9,5 | 3/8 | 20,2 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,56 | 80 | no |
| IH36520563/0 | 13 | 1/2 | 23,2 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,68 | 90 | sì |
| IH36520564/0 | 16 | 5/8 | 26,5 | 2,5 | 362,5 | 25 | 0,80 | 95 | sì |
| IH36520565/0 | 19 | 3/4 | 30,5 | 2,5 | 362,5 | 25 | 1,03 | 100 | sì |
| IH36520566/0 | 25 | 1 | 38,5 | 2,5 | 362,5 | 25 | 1,41 | 150 | sì |
| IH36520567/0 | 32 | 1 1/4 | 45,6 | 2,5 | 362,5 | 25 | 1,82 | 200 | sì |
| IH36520568/0 | 38 | 1 ½ | 52 | 2,5 | 362,5 | 25 | 2,00 | 280 | SÌ |
| IH36520569/0 | 51 | 2 | 66,5 | 2,5 | 362,5 | 25 | 2,86 | 350 | SÌ |



JETCORD B ISO 1825

Secondo la Norma EN ISO 1825 Tipo B

Impiegato per il rifornimento di aerei negli aeroporti.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR, resistente a carburanti per aviazione e velivoli a reazione con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici con cordicelle di rame incorporate per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma CR, resistente agli oli minerali, ai carburanti, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +70 °C (+158 °F)



- Lunghezza di utilizzo secondo le specifiche del cliente e assemblato con safety clamps
- Sono consigliati i raccordi in ottone per evitare scintille
- Provvisto di certificato di conformità
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36522850/0 | 25 | 39 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,93 | 150 | no |
| IH36522851/0 | 32 | 46 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,12 | 187 | no |
| IH36522852/0 | 38 | 52 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,31 | 225 | no |
| IH36522853/0 | 50 | 67 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,04 | 275 | no |
| IH36522854/0 | 63,5 | 80 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,5 | 300 | no |
| IH36522856/0 | 75 | 92 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,9 | 300 | no |
| IH36522855/0 | 100 | 122 | 2,0 | 300,0 | 20 | 5,02 | 450 | no |



JETCORD C ISO 1825

Secondo la Norma EN ISO 1825 Tipo C

Impiegato a corredo di dispenser ed autocisterne per il rifornimento di aerei negli aeroporti. Tubo non elettricamente continuo ma con rivestimento antistatico.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR, resistente a carburanti per velivoli e ad oli minerali con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma CR antistatica ($R > 10^3 < 10^6 \,\Omega/m$), resistente agli oli minerali, ai carburanti, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +70 °C (+158 °F)



- Lunghezza di utilizzo secondo le specifiche del cliente e assemblato con safety clamps
- Consigliato l'uso di raccordi in ottone per evitare scintille
- Fornito con certificato di conformità
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36522897/0 | 25 | 39 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,90 | 150 | no |
| IH36522898/0 | 32 | 46 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,10 | 187 | no |
| IH36522899/0 | 38 | 52 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,28 | 225 | no |
| IH36522900/0 | 50 | 67 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,01 | 275 | no |
| IH36522901/0 | 63,5 | 80 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,47 | 300 | no |
| IH36522902/0 | 75 | 92 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,87 | 300 | no |
| IH36522903/0 | 100 | 122 | 2,0 | 300,0 | 20 | 5,00 | 450 | no |





JETCORD E ISO 1825

Secondo la Norma EN ISO 1825 tipo E

Impiegato a corredo di dispenser ed autocisterne nelle operazioni di rifornimento e scarico carburanti di aerei negli aeroporti. Tubo elettricamente continuo e resistente alla depressione grazie alla spirale metallica incorporata.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR, resistente ad oli e carburanti per aerei con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici, spirale in acciaio e cordicelle di rame incorporate

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma CR, resistente agli oli minerali, ai carburanti, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +70 °C (+158 °F)



- Lunghezza di utilizzo secondo le specifiche del cliente e assemblato con safety clamps
- Consigliato l'uso di raccordi in ottone per evitare scintille
- Fornito con certificato di conformità
- Fattore di sicurezza 4:1
- Aspirazione 0,85 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|------------------|-----------|-----|--------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36522940/0 | 25 | 40 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,15 | 150 | no |
| IH36522941/0 | 32 | 46 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,31 | 187 | no |
| IH36522942/0 | 38 | 54 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,76 | 225 | no |
| IH36522943/0 | 50 | 67 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,36 | 275 | no |
| IH36522945/0 | 63,5 | 82 | 2,0 | 300,0 | 20 | 3,29 | 300 | no |
| IH36522944/0 | 75 | 94 | 2,0 | 300,0 | 20 | 3,83 | 300 | no |
| IH36522946/0 | 100 | 122 | 2,0 | 300,0 | 20 | 5,96 | 450 | no |





JETCORD F ISO 1825

Secondo la Norma EN ISO 1825 Tipo F

Impiegato a corredo di dispenser ed autocisterne per il rifornimento e lo scarico di velivoli negli aeroporti. Tubo non conduttivo con spirale di rinforzo in nylon isolante e copertura antistatica.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR, resistente ad oli e carburanti per aerei con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici e spirale in nylon incorporata **Rivestimento:** nero, antistatico (R > 10^3 < 10^6 Ω /m) in mescola a base di gomma CR, resistente agli oli minerali, ai carburanti, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +70 °C (+158 °F)



- Lunghezza di utilizzo secondo le specifiche del cliente e assemblato con safety clamps
- Consigliato l'uso di raccordi in ottone per evitare scintille
- Fornito con certificato di conformità
- Fattore di sicurezza 4:1
- Aspirazione 0,65 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36522926/0 | 25 | 41 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,26 | 150 | no |
| IH36522927/0 | 32 | 52 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,67 | 187 | no |
| IH36522928/0 | 38 | 58 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,90 | 225 | no |
| IH36522929/0 | 50 | 70 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,45 | 275 | no |
| IH36522930/0 | 63,5 | 83,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 3,03 | 300 | no |
| IH36522931/0 | 75 | 98 | 2,0 | 300,0 | 20 | 3,98 | 300 | no |
| IH36522932/0 | 100 | 127 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,07 | 450 | no |







JETCORD XT/C

Secondo la Norma API 1529

Indicato per mandata di carburanti a corredo di dispenser ed autocisterne per il rifornimento di aerei. Tubo privo di continuità elettrica ma dotato di rivestimento antistatico.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente ai carburanti per rifornimento aerei con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, antistatico (R > 10^3 < 10^6 Ω /m) in mescola a base di gomma CR, resistente agli oli minerali, ai carburanti, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +70 °C (+158 °F)



- Lunghezza di utilizzo secondo le specifiche del cliente e assemblato con safety clamps
- Consigliato l'uso di raccordi in ottone per evitare scintille
- Fornito con certificato di conformità
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36522802/0 | 25 | 38,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,90 | 125 | no |
| IH36522801/0 | 32 | 45,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,09 | 160 | no |
| IH36522803/0 | 38 | 51,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,28 | 190 | no |
| IH36522434/0 | 50 | 67 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,02 | 250 | no |
| IH36522435/0 | 63,5 | 80 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,48 | 310 | no |
| IH36522804/0 | 75 | 92 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,88 | 375 | no |
| IH36522800/0 | 100 | 122 | 2,0 | 300,0 | 20 | 5,01 | 500 | no |





aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding






Autoveicoli e imbarcazioni







B - Autoveicoli e imbarcazioni

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| RADIOR 10 | 7 - 15 | -30 / +100 | sistemi di raffreddamento |
| E-Z FROM GS | 10 - 50 | -40 / +125 | tubo alta flessibilità per sistemi di raffreddamento |
| RADIOR DIN 6 | 10 - 110 | -40 / +125 | sistemi di raffreddamento |
| AIRBRAKE DIN 74310 | 7 - 15 | -40 / +70 | impianti frenanti ad aria |
| AIRBRAKE SAE J 1402-A | 9,5 - 15,9 | -40 / +93 | impianti frenanti ad aria |
| AUTOGAS ECE 67/110 Class2 | 4 - 19 | -25 / +120 | mandata di GPL e CNG in autoveicoli |
| CARBOPRESS SAE J 30 R7 N/L | 4 - 12,7 | -40 / +125 | mandata carburanti in autoveicoli e motociclette |
| TBSE | 4 - 10 | -30 / +100 | mandata carburanti in autoveicoli e motociclette |
| TBE | 3 - 7,5 | -20 / +90 | mandata carburanti in autoveicoli e motociclette |
| CARBOBLUE N/L 10 | 16 - 25 | -40 / +100 | abbattimento degli NOx dei gas di scarico nei dispositivi SCR |
| CARBOBLUE N/L 20 | 4 - 25 | -40 / +100 | abbattimento degli NOx dei gas di scarico nei dispositivi SCR |
| CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 | 5 - 25 | -20 / +100 | alimentazione motori nautici e navali |
| CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | 38 - 50 | -20 / +100 | alimentazione motori nautici e navali |
| CARBURITE EN ISO 7840 A1 | 19 - 60 | -20 / +100 | alimentazione motori nautici e navali |
| SM/TR 311 | 19 - 150 | -20 / +100 | sistema di raffreddamento e scarico gas in motori nautici e navali |





| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicurezza | | Norma | Pagina |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------|----|-----------------|---------|
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 3 | | | B4 |
| EPDM | tessile | EPDM | 5 | 4 | SÌ | SAE J 20R2 - D1 | B5 |
| EPDM | tessile | EPDM | 6 | 3 | | | B6 - B7 |
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 4 | | DIN 74310 | B8 |
| NBR/SBR | tessile | CR | 15 | 4 | | SAE J 1402-A | B9 |
| NBR | tessile | CSM | 4.5 | 4 | | ECE 67/110 | B10 |
| NBR | tessile | CR | 10 | 4 | | SAE 30 R7 | B11 |
| NBR | tessile | NBR/EPDM | 10 | 3 | | | B12 |
| NBR | tessile | | 10 | 3 | | | B13 |
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 3 | | | B14 |
| EPDM | tessile | EPDM | 20 | 3 | | | B14 |
| NBR | tessile | NBR/SBR | 3.4 | 8 | | EN ISO 7840 A1 | B15 |
| NBR | tessile | NBR/SBR | 2.5 | 8 | | EN ISO 7840 A1 | B15 |
| NBR | tessile | NBR/SBR | 2.5 | 8 | SÌ | EN ISO 7840 A1 | B16 |
| NBR | tessile | NBR/SBR | 3 | 6.5 | SÌ | EN ISO 7840 A1 | B17 |



RADIOR 10

Tubo indicato per il passaggio di acqua calda in impianti di riscaldamento e sistemi di raffreddamento di veicoli alimentati a GPL e/o metano.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti

atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) + 100 °C (+212 °F) con punte fino +120 °C (+248 °F)



- Particolarmente adatto per i circuiti di raffreddamento
- Utilizzato insieme ai tubi flessibili Autogas ECE 67/110 in motori alimentati a GPL e /o metano
- Struttura robusta per evitare lo schiacciamento del tubo
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | Riferimento | | | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|------------------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30114029/100 | 7 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,13 | 50 | no |
| IH30114030/50 | 15 | 23 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,35 | 90 | sì |
| IH30114030/100 | 15 | 23 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,35 | 90 | sì |





E-Z FORM GS

Ideale per linee di raffreddamento, passaggio di sostanze chimiche non aggressive, acqua e aria. Estremamente flessibile, leggero, indicato per aspirare fluidi scaricando eventuale elettricità statica. L'esclusiva copertura ondulata conferisce al tubo una maggiore robustezza, facile da maneggiare e da piegare con un minimo sforzo, elimina la necessità di tenere tubi preformati a magazzino.

Costruzione

Sottostrato: nero, in mescola a base di gomma

EPDM antistatica

Rinforzo: filato tessile con spirale metallica

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma

EPDM, resistente agli agenti atmosferici e

finitura ondulata

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +125 °C (+257 °F)



- Risparmio di tempo e di costi grazie ad un'installazione rapida e semplice
- Elevata resistenza ma massima flessibilità, nessuno sforzo per piegare il tubo
- Prestazioni pari alla norma SAE J20R-D1
- Fattore di sicurezza 4:1
- Aspirazione 0,9 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH73950500/10 | 13 | 23 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,33 | 35 | sì |
| IH73950594/10 | 15 | 25 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,36 | 45 | SÌ |
| IH73950625/10 | 16 | 26 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,39 | 45 | no |
| IH73950750/10 | 19 | 29 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,46 | 50 | sì |
| IH73951000/10 | 25 | 35 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,56 | 50 | sì |
| IH73951125/10 | 29 | 38 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,62 | 65 | sì |
| IH73951250/10 | 32 | 43 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,75 | 80 | sì |
| IH73951375/10 | 35 | 46 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,79 | 95 | SÌ |
| IH73951500/10 | 38 | 49 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,85 | 100 | sì |
| IH73952000/10 | 51 | 63 | 0,5 | 75,0 | 5 | 1,44 | 150 | SÌ |
| IH73952250/10 | 57 | 70 | 0,5 | 75,0 | 5 | 1,61 | 200 | sì |
| IH73952375/10 | 60 | 73 | 0,5 | 75,0 | 5 | 1,64 | 210 | sì |
| IH73952500/10 | 63,5 | 76,5 | 0,5 | 75,0 | 5 | 1,74 | 220 | sì |
| IH73953000/10 | 76 | 90 | 0,5 | 75,0 | 5 | 2,23 | 270 | sì |
| IH73954000/10 | 102 | 116 | 0,5 | 75,0 | 5 | 3,28 | 400 | sì |





RADIOR DIN 6 (ROTOLI)

Progettato per i circuiti di raffreddamento dei motori, per motori industriali in impianti fissi e sistemi di refrigerazione.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM resistente al calore e conforme alla norma DIN 73411 - 1996*

Rinforzo: tessile sintetico

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici e conforme alla norma DIN 73411 - 1996*

*Le mescole del sottostrato e del rivestimento del tubo sono conformi alla norma DIN 734111 per: resistenza alla trazione, densità, durezza, lacerazione, rigonfiamento, invecchiamento e residuo secco.

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +125 °C (+257 °F) con punte fino +140 °C (+284 °F)



- Tubo in mescola conforme alla norma DIN 734111 per: resistenza alla trazione, densità, durezza, lacerazione, rigonfiamento, invecchiamento e residuo secco
- Adatto a sistemi di raffreddamento con temperature elevate
- Applicazioni automotive ed industriali in genere
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

D.I. ≤ 25 mm secondo UNI EN ISO 1307 D.I. > 25 mm secondo RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pres | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30836101/40 | 10 | 17 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,17 | _ | sì |
| IH30836103/40 | 13 | 20 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,21 | - | sì |
| IH30836104/40 | 15 | 22 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,23 | _ | sì |
| IH30836105/40 | 16 | 23 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,25 | - | sì |
| IH30836106/40 | 18 | 25 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,27 | _ | sì |
| IH30836107/40 | 20 | 27 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,30 | - | sì |
| IH30836108/40 | 22 | 29 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,33 | _ | sì |
| IH30836109/40 | 25 | 34 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,48 | - | SÌ |
| IH36836110/40 | 28 | 36 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,52 | _ | sì |
| IH36836111/40 | 30 | 38 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,55 | - | SÌ |
| IH36836112/40 | 32 | 40 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,58 | _ | sì |
| IH36836113/40 | 35 | 43 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,63 | - | sì |
| IH36836114/40 | 38 | 48 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,88 | _ | sì |
| IH36836115/40 | 40 | 50 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,92 | _ | sì |
| IH36836116/40 | 42 | 52 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,96 | _ | no |
| IH36836117/40 | 45 | 55 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 1,02 | _ | no |
| IH36836119/40 | 50 | 60 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 1,11 | _ | sì |



RADIOR DIN 6 (PEZZI)

Progettato per i circuiti di raffreddamento dei motori, per motori industriali in impianti fissi e sistemi di refrigerazione.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM resistente al calore e conforme

alla norma DIN 73411 - 1996* Rinforzo: tessile sintetico

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici e conforme alla norma DIN 73411 - 1996*

*Le mescole del sottostrato e del rivestimento del tubo sono conformi alla norma DIN 734111 per: resistenza alla trazione, densità, durezza, lacerazione, rigonfiamento, invecchiamento e residuo secco.

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +125 °C (+257 °F) con punte fino +140 °C (+284 °F)



- Tubo in mescola conforme alla norma. DIN 734111per: resistenza alla trazione, densità, durezza, lacerazione, rigonfiamento, invecchiamento e residuo secco
- Adatto a sistemi di raffreddamento con temperature elevate
- Applicazioni automotive ed industriali in genere
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

D.I. ≤ 25 mm secondo UNI EN ISO 1307 D.I. > 25 mm secondo RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|-----------|------------------|------------------------|------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30836108/1 | 22 | 29 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,33 | - | no |
| IH30836109/1 | 25 | 34 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,48 | _ | no |
| IH36836111/1 | 30 | 38 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,55 | _ | no |
| IH36836112/1 | 32 | 40 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,58 | _ | no |
| IH36836114/1 | 38 | 48 | 0,6 | 90,0 | 6,0 | 0,88 | _ | no |

AIRBRAKE DIN 74310

Secondo la Norma DIN 74310

Utilizzato per gli impianti frenanti ad aria nel settore automotive.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine Rinforzo: tessili sintetici ad alta resistenza Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) + 70 °C (+158 °F)



- Raccomandiamo l'utilizzo di raccordi conformi alle norme DIN 74304 e DIN 74325 e safety clamps secondo la norma DIN 3017
- Applicazioni automotive ed industriali in genere
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine - Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|------------------|-----|-------------|----------|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30315105/40 | 7 | 14 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,16 | 55 | no |
| IH30315103/40 | 9 | 16 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,19 | 65 | no |
| IH30315116/40 | 11 | 18 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,22 | 70 | sì |
| IH30315115/40 | 13 | 25 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,49 | 100 | sì |
| IH30315102/80* | 15 | 25 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,44 | 115 | no |

^{*}Non soddisfa la norma





AIRBRAKE SAE J 1402-A

Secondo la Norma SAE J 1402-A

Utilizzato per gli impianti frenanti ad aria nel settore automotive.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di

gomma NBR/SBR Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di

gomma CR resistente all'abrasione,

all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) + 93 °C (+200 °F)



- Tolleranze ridotte sui diametri
- Applicazioni per il settore automotive
- Mescola di rivestimento con una maggiore resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze
Secondo la Norma
SAE J1402 – TABLE A
Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | Diametro nominale | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|---------------|-------------------|--------|------------------------|-----|-------|------|----------------------------|----------|----|
| | (mm) | (inch) | O.D. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30315117/40 | 9,5 | 3/8 | 19 | 1,5 | 217,0 | 15 | 0,30 | 89 | SÌ |
| IH30315119/40 | 12,7 | 1/2 | 22,2 | 1,5 | 217,0 | 15 | 0,37 | 102 | sì |
| IH30315122/40 | 14,5 | - | 24,5 | 1,5 | 217,0 | 15 | 0,43 | 131 | no |
| IH30315121/40 | 15,9 | 5/8 | 27 | 1,5 | 217,0 | 15 | 0,53 | 114 | no |



B9

AUTOGAS ECE 67/110 CLASS 2

Secondo la Norma ECE 67 e 110 Class 2

Tubo flessibile a bassa pressione, conforme ai requisiti normativi ECE 67,01 Allegato 8, Classe 2 e ECE 110,02, Allegato 4b, Classe 2. Indicato per mandata di GPL e gas metano a basse pressioni.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, isolante (R > 1 $M\Omega/m$), non permeabile a gas metano e GPL

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, isolante ($R > 1 \text{ M}\Omega/m$), in mescola a base di gomma CSM resistente all'invecchiamento, al calore, all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +120 °C (+ 248 °F)



- Rivestimento e sottostrato isolante
- Supera i requisiti della Norma DIN 4815 Parte 4
- Disponibile, su richiesta, anche in versione preformata
- Livelli di permeabilità molto bassi vicino allo zero
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|-----------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30510060/50 | 4 | 10 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,09 | 35 | sì |
| IH30510027/50 | 5 | 10,5 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,09 | 40 | sì |
| IH30510062/50 | 6 | 13 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,14 | 50 | sì |
| IH30510064/50 | 10 | 17 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,20 | 80 | sì |
| IH30510065/50 | 12 | 19 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,23 | 100 | sì |
| IH30510066/50 | 14 | 22 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,30 | 115 | sì |
| IH30510067/50 | 16,5 | 24,5 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,34 | 135 | sì |
| IH30510069/50 | 19 | 27 | 0,45 | 65,0 | 4,5 | 0,39 | 150 | sì |





CARBOPRESS SAE J 30 R7

Secondo la Norma SAE J 30 R7

Tubo a bassa permeabilità e resistente al fuoco indicato per mandata di carburanti con o senza piombo in autoveicoli e motociclette, lubrificanti per cambi e nelle applicazioni in cui prestazioni elevate e conformità alle norme sono requisiti imprescindibili. Il tubo è conforme allo standard americano SAE J30 R7.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR antistatica (R > 1 M Ω /m), resistente agli oli, ai carburanti ed alla benzina senza piombo con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma CR antistatica (R > 1 M Ω /m), resistente agli oli, all'abrasione, agli agenti atmosferici ed al fuoco

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +125 °C (+257 °F)



- Supera i requisiti della Norma SAE J30 R7
- Tubo in mescola di gomma antistatica nel sottostrato e nel rivestimento
- Adatto per carburanti ecologici B100 fino ad una temperatura di 70 °C
- Rivestimento con una elevata resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma SAE J30 R7 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30872400/100 | 4 | 9,1 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,07 | 30 | no |
| IH30872401/100 | 4,8 | 10,3 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,09 | 40 | no |
| IH30872402/100 | 6,4 | 12,7 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,13 | 55 | sì |
| IH30872403/100 | 8 | 14,3 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,16 | 65 | sì |
| IH30872404/100 | 9,5 | 15,9 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,18 | 75 | sì |
| IH30872405/100 | 12,7 | 19,9 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,25 | 100 | SÌ |

RUBBER FUEL HOSE CARBOPRESS SAE 30 R7 MADE IN ITALY —Parker (repeated every 300 mm)





TBSE

Indicato per applicazioni generiche in sistemi di alimentazione carburante con prestazioni di bassa permeabilità. Indicato per mandata di carburanti con o senza piombo e diesel.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio e al carburante, antistatica (R $< 1~\text{M}\Omega/\text{m}$)

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR/EPDM, resistente all'olio, al carburante, all'abrasione ed agli agenti atmosferici, antistatica (R < 1 $M\Omega/m$)

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +100 °C (+212 °F)



- Tubo in mescola di gomma antistatica nel sottostrato e nel rivestimento
- Bassa permeabilità
- Adatto per carburanti ecologici B20 e E100 fino ad una temperatura di 70 °C
- Disponibile già confezionato in bobine per espositore
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------------|------------------|------------------|-----|--------------|----------|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| Rotoli | | | | | | | | |
| IH30871001/100 | 4 | 9 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,07 | 30 | sì |
| IH30871011/100 | 5 | 10 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,08 | 40 | sì |
| IH30871021/100 | 6 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,14 | 55 | sì |
| IH30871031/100 | 7 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,13 | 55 | sì |
| IH30871041/100 | 7,5 | 14 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,15 | 65 | sì |
| IH30871051/100 | 10 | 16 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,17 | 75 | sì |
| Bobine | | | | | | | | |
| IH30871001/15-R90* | 4 | 9 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,07 | 30 | sì |
| IH30871011/15-R90* | 5 | 10 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,08 | 40 | sì |
| IH30871021/15-R90* | 6 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,14 | 55 | SÌ |
| IH30871031/15-R90* | 7 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,13 | 55 | sì |
| IH30871041/15-R90* | 7,5 | 14 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,15 | 65 | sì |
| IH30871051/10-R60** | 10 | 16 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,17 | 75 | SÌ |

^{*} confezione = 6 x 15 m (bobine)



^{**} confezione = 6 x 10 m (bobine)



TBE

Idoneo per applicazioni in sistemi di alimentazione carburanti dove è richiesta una treccia tessile di rivestimento. Indicato per carburanti con o senza piombo e diesel.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio ed al carburante

Rinforzo /

Rivestimento: treccia tessile in poliestere ad alto carico di rottura, resistente all'abrasione, al carburante, all'olio e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-20 °C (-4 °F) +90 °C (+194 °F)



- Disponibile solo in bobine
- Adatto per carburanti ecologici B20 e E100 fino ad una temperatura di 70 °C
- Idoneo per mandata di carburanti per motocicli
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Sul diametro interno + 0 / - 0,5 mm Sulla lunghezza ± 1 %

| Riferimento | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Pressione di esercizio MPa psi bar | | | Peso kg/m | Raggio min. di curv. mm | in stock |
|--------------------|------------------|-----------|---|-------|----|--------------|----------------------------------|----------|
| IH11001300/15-R90* | 3 | 7 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,04 | 30 | sì |
| IH11001345/15-R90* | 7,5 | 14,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,13 | 65 | sì |





CARBOBLUE N/L 10 - 20

Parker Global Product

Il tubo Carboblue è utilizzato in applicazioni ove si rende necessaria l'eliminazione di ossido di azoto e sue miscele inquinanti per l'ambiente, riducendo nel contempo la quantità di gas esausti emessi dai motori diesel. Questi obbiettivi sono inclusi nei Parametri Europei Euro IV ed Euro V.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, antistatico (R < 1 M Ω /m), senza zolfo, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, con vulcanizzazione perossidica

Test approfonditi sulla resistenza alla trazione, piegatura a freddo, al calore, alla lacerazione del composto in gomma in contatto con l'additivo non hanno mostrato alterazione del suo stato. Inoltre, nessuna contaminazione di additivo è stata rilevata dopo 168 ore con un' esposizione di 70 °C.

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, antistatico (R < 1 M Ω /m), in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente all'invecchiamento, al calore e agli agenti atmosferici



- Compatibilità approvata dai produttori di Ad-Blue
- Rispettoso dell'ambiente
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Disponibile nella versione HW per riscaldamento ed il mantenimento dell'additivo alla giusta temperatura
- Fattore di sicurezza 3:1

Intervallo di temperatura -40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F) con picchi fino a +120 °C (+248 °C)

Tolerances

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | | | |
|------------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|--|--|--|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | | | | |
| CARBOBLUE N/L 10 | | | | | | | | | | | |
| IH30515030/100 | 16 | 23 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,27 | 100 | no | | | |
| IH30515031/80 | 19 | 27 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,37 | 115 | no | | | |
| IH30515032/50 | 25 | 36 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,68 | 150 | no | | | |
| CARBOBLUE N/L 20 | CARBOBLUE N/L 20 | | | | | | | | | | |
| IH30515042/100 | 4 | 10 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,08 | 30 | no | | | |
| IH30515043/100 | 6 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,11 | 40 | sì | | | |
| IH30515044/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,16 | 50 | no | | | |
| IH30515045/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,19 | 60 | sì | | | |
| IH30515046/100 | 13 | 20 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,23 | 80 | sì | | | |
| IH30515040/80 | 16 | 26 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,43 | 100 | sì | | | |
| IH30515041/80 | 19 | 30 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,56 | 115 | no | | | |
| IH30515047/50 | 25 | 37 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,76 | 150 | no | | | |





CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 CARBOCORD EN ISO 7840 A1

Secondo la Norma EN ISO 7840 A1

Tubo resistente al fuoco indicato per il trasferimento di diesel, benzina con o senza piombo con contenuto di aromatici fino al 50 % nei motori entrobordo installati sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza fino a 24 m. Conforme alla norma EN ISO 7840 tipo A1 (permeabilità fino a 4g/m2 ora). Risponde ai principali requisiti previsti dalla Direttiva Europea 94/25/EC relativa alle imbarcazioni da diporto.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'olio ed ai carburanti

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma CR antistatica (R < 1 M Ω /m), resistente all'abrasione, all'olio, ai carburanti, agli agenti

atmosferici ed al fuoco



- Certificato RINA e Lloyd's Register
- Conforme alla Direttiva 94/25/CE per piccole imbarcazioni da diporto
- Resistente al fuoco
- Fattore di sicurezza 8:1

Intervallo di temperatura -20 °C (-4 °F) +100 °C (+212 °F)

Tolerances

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|--|--|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | | | |
| CARBOPRESS EN ISO 7840 A1 | | | | | | | | | | |
| IH30511049/100 | 5 | 15 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,22 | 30 | no | | |
| IH30511051/100 | 8 | 18 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,29 | 50 | no | | |
| IH30511057/100 | 10 | 20 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,32 | 60 | sì | | |
| IH30511053/80 | 12,5 | 22 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,37 | 75 | no | | |
| IH30511054/80 | 16 | 26 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,47 | 100 | sì | | |
| IH30511055/50 | 19 | 29 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,54 | 115 | sì | | |
| IH30511058/50 | 25 | 35 | 0,34 | 49,3 | 3,4 | 0,67 | 150 | sì | | |
| CARBOCORD EN ISO 7840 A1 | | | | | | | | | | |
| IH36521204/40* | 38 | 50 | 0,25 | 36,25 | 2,5 | 1,10 | 380 | sì | | |
| IH36521207/40* | 50 | 62 | 0,25 | 36,25 | 2,5 | 1,40 | 500 | no | | |

^{*}Produzione su mandrino rigido





CARBURITE EN ISO 7840 A1

Secondo la Norma EN ISO 7840 A1

Tubo flessibile resistente al fuoco indicato per il trasferimento di diesel, benzina con o senza piombo con contenuto di aromatici fino al 50 % nei motori entrobordo installati sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza fino a 24 m. Conforme alla norma EN ISO 7840 tipo A1 (permeabilità fino a 4g/m2 ora). Risponde ai principali requisiti previsti dalla Direttiva Europea 94/25/EC relativa alle imbarcazioni da diporto.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'olio ed ai carburanti

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in

acciaio incorporata

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR/SBR antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente all'abrasione, all'olio, al carburante,

agli agenti atmosferici ed al fuoco



- Certificato RINA e Lloyd's Register
- Conforme alla Direttiva 94/25/CE per piccole imbarcazioni da diporto
- Resistente al fuoco
- Fattore di sicurezza 8:1
- Aspirazione 0,9 bar

Intervallo di temperatura -20 °C (-4 °F) +100 °C (+212 °F)

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36531510/40 | 19 | 32 | 0,25 | 36,0 | 2,5 | 0,76 | 120 | no |
| IH36531511/40 | 25 | 39 | 0,25 | 36,0 | 2,5 | 1,08 | 150 | no |
| IH36531513/40 | 38 | 54 | 0,25 | 36,0 | 2,5 | 1,73 | 240 | no |
| IH36530515/40 | 50 | 66 | 0,25 | 36,0 | 2,5 | 2,18 | 300 | no |



SM TR 311

Secondo la Norma EN ISO 7840 classe A1 e EN ISO 13363

Progettato ed omologato per barche come connessione flessibile sia nell'impianto di raffreddamento e scarico dei gas combusti dei motori, che come tubo resistente al fuoco ed idoneo al passaggio di carburante in aspirazione e mandata.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente ai gas combusti, acqua di mare, oli e carburanti con un contenuto di aromatici fino al 50 %.

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in

acciaio incorporata

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR/SBR, antistatica (R < 1 $M\Omega/m$), resistente alla fiamma, al calore, agli oli, al carburante, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-20 °C (-4 °F) +100 °C (+212 °F)



- Certificato RINA e Lloyd's Register
- Ideato per gas di scarico e rifornimento
- Conforme alla Direttiva 94/25/CE per piccole imbarcazioni da diporto
- Resistente al fuoco
- Fattore di sicurezza 6.5:1
- Aspirazione 0,8 bar

Tolleranze

Sul diametro interno

 \leq D.I. 38 mm \pm 0,79 mm D.I. 40 - 60 mm \pm 1,50 mm \pm 2,00 mm Sulla lunghezza \pm 1 %

Note

Disponibile in versione ondulata


| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|-------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36971005/40 | 19 | 29 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,63 | 120 | sì |
| IH36971006/40 | 25 | 35 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,77 | 150 | sì |
| IH36974109/40 | 32 | 42 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,94 | 190 | sì |
| IH36974107/40 | 38 | 48 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,09 | 230 | sì |
| IH36974111/40 | 45 | 55 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,26 | 270 | sì |
| IH36974112/40 | 50 | 60 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,41 | 300 | Sì |
| IH36974114/40 | 63,5 | 73,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,85 | 380 | sì |
| IH36974115/20 | 76 | 86 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,29 | 455 | sì |
| IH36974116/20 | 90 | 100 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,67 | 540 | sì |
| IH36974117/20 | 102 | 113 | 0,3 | 43,5 | 3 | 3,24 | 610 | sì |
| IH36974119/20 | 125 | 139 | 0,3 | 43,5 | 3 | 5,02 | 750 | no |
| IH36974121/15* | 150 | 171 | 0,3 | 43,5 | 3 | 10,00 | 900 | no |

*Conforme solo alla norma EN ISO 13363



| | | _ |
|--|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |







aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Aria







C - Aria

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| MINIERA 10 | 25 - 102 | -30 / +80 | aria compressa, liquidi non aggressive |
| MINIERA 20 | 19 - 100 | -30 / +80 | aria compressa, liquidi non aggressive |
| MINIERA 40 | 13 - 51 | -40 / +100 | applicazioni gravose in miniere |
| AIRTEMP 220 | 51 - 80 | -40 / +220 | aria calda per compressori e sistemi pneumatici |
| MASKPRESS EN 14594 Class B N/L 100 | 9.5 | -30 / +80 | respiratori |
| DIVER 100 EN 250 N/L | 6.3 - 8 | -30 / +80 | respiratori |



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | CIONA | Fattore di sicurezza | Aspira- zione | Norma | Pagina |
|-------------|--------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| SBR | tessile | SBR | 10 | 3 | | | C4 |
| SBR | tessile | SBR | 20 | 3 | | | C5 |
| NBR | spirale in acciaio | SBR/CR | 40 | 4 | | | C6 |
| EPR | tessile | EPDM | 10 | 3 | | | C 7 |
| NBR | tessile | NBR | 10 | 10 | | EN 14594 Class B | C8 |
| EPDM | tessile | EPDM | 35 | 4 | | EN250 | C9 |





MINIERA 10

Indicato per mandata di aria compressa (con minime tracce d'olio) a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine pneumatiche utilizzate nei cantieri edili e nelle miniere.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine resistente

a tracce d'olio **Rinforzo:** tessili sintetici

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine, resistente all'invecchiamento, all'abrasione ed agli agenti

atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)



- Indicato anche per applicazioni di servizio generale e mandata di aria e di acqua
- Tubo flessibile in mescola a base in gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36342181/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,70 | 250 | sì |
| IH36342182/40 | 30 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,81 | 300 | no |
| IH36342184/40 | 35 | 45 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,92 | 350 | SÌ |
| IH36342185/40 | 40 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,02 | 400 | SÌ |
| IH36342186/40 | 45 | 55 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,14 | 450 | no |
| IH36342187/40 | 50 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,25 | 500 | SÌ |
| IH36342188/40 | 60 | 70 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,47 | 600 | no |
| IH36342189/20 | 70 | 80 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,68 | 700 | no |
| IH36342190/40 | 75 | 86 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,99 | 750 | no |
| IH36342190/20 | 75 | 86 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,99 | 750 | no |
| IH36342191/20 | 100 | 112 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,86 | 1000 | no |
| IH36342194/20 | 102 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,99 | 1020 | no |





MINIERA 20

Indicato per mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine pneumatiche utilizzate nei cantieri edili e nelle miniere. Sottostrato resistente a tracce d'olio.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma

SBR/NBR resistente a tracce d'olio

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, in mescola a base di

gomma SBR senza Nitrosamine, resistente all'invecchiamento, all'abrasione ed agli agenti

atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)




- Indicato anche per applicazioni di servizio generale e mandata di aria e di acqua
- Tubo flessibile a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|--------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36341113/40 | 19 | 30 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,62 | 190 | sì |
| IH36341110/40 | 25 | 37 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,81 | 250 | no |
| IH36341149/40 | 30 | 42 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,98 | 300 | no |
| IH36341111/40 | 32 | 46 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,24 | 320 | sì |
| IH36341121/40 | 38 | 52 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,43 | 380 | sì |
| IH36341120/40 | 40 | 56 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,73 | 400 | no |
| IH36341109/40 | 45 | 61 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,91 | 450 | no |
| IH36341114/40 | 50 | 66 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,08 | 500 | sì |
| IH36341116/40 | 60 | 76 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,38 | 600 | no |
| IH36341117/20 | 75 | 91 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,89 | 750 | no |
| IH36341119/20 | 100 | 118 | 2,0 | 300,0 | 20 | 4,23 | 1000 | no |







MINIERA 40

Indicato per mandata di aria compressa nelle miniere ed attrezzature di perforazione. Progettati per lavori gravosi secondo i più rigorosi parametri in materia di sicurezza.

Costruzione

Sottostrato: nero, in mescola a base di gomma NBR, resistente all'olio Rinforzo: singola treccia in acciaio speciale Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR/CR resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura -40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F)



- Progettato per lavori gravosi
- Indicato per attrezzature a mandata di aria compressa nelle miniere
- Resistente alla basse temperature
- Fattore di sicurezza 4: 1

Tolleranze

Secondo la Norma BS 5118/34310 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | iametro ominale | | Pre | ssione di | esercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------|--------------------|------------------|-----|-----------|-----------|------|----------------------------|----------|
| | (mm) | (inch) | O.D. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36348001/40 | 13 | 1/2 | 23 | 4,0 | 580,0 | 40 | 0,55 | 150 | no |
| IH36348002/40 | 19 | 3/4 | 30 | 4,0 | 580,0 | 40 | 0,77 | 230 | no |
| IH36348003/40 | 25 | 1 | 38 | 4,0 | 580,0 | 40 | 1,06 | 300 | no |
| IH36348004/40 | 32 | 1 1/4 | 46 | 4,0 | 580,0 | 40 | 1,45 | 380 | no |
| IH36348005/40 | 38 | 1 ½ | 52 | 4,0 | 580,0 | 40 | 1,80 | 455 | no |
| IH36348000/40 | 51 | 2 | 66 | 4,0 | 580,0 | 40 | 2,30 | 600 | no |

C6



Tubo per l'erogazione di aria calda indicato per compressori e sistemi pneumatici come connessioni flessibili tra gruppo motore e cistema e per il trasporto di polveri abrasive e materiale granulare.

Costruzione

Sottostrato: nero, isolante, liscio, in mescola a base di gomma EPR, con ottima resistenza alle alte temperature

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero (N), liscio isolante in mescola a base di gomma EPDM resistente al calore, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +220 °C (+435 °F) con punte fino +240 °C (+465 °F)



- Adatto a temperature estreme
- Tubo isolante
- Tubo complementare al CERGOM
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|------------------------|-------|------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36346010/40 | 51 | 69 | 1,0 | 150,0 | 10,0 | 1,85 | 350 | no |
| IH36346011/40 | 60 | 78 | 1,0 | 150,0 | 10,0 | 2,13 | 420 | no |
| IH36346012/20 | 65 | 83 | 1,0 | 150,0 | 10,0 | 2,40 | 455 | no |
| IH36346013/20 | 75 | 93 | 1,0 | 150,0 | 10,0 | 2,62 | 550 | no |
| IH36346014/20 | 80 | 98 | 1,0 | 150,0 | 10,0 | 2,65 | 600 | no |







MASKPRESS EN 14594 CLASS B

Secondo la Norma EN 14594 classe B

Tubo destinato ai respiratori utilizzati in operazioni antincendio e di sicurezza. Soddisfa i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14594 (punti 6.12 - 6.13 relativi ai tubi privi di raccordi).

Costruzione

Sottostrato: nero, in mescola a base di

gomma NBR, resistente all'invecchiamento,

all'aria ed al calore Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, resistente all'abrasione, all'acqua di mare, al calore ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura -30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)



- Mescola aromatizzata alla vaniglia
- Per assemblaggio fare riferimento alla norma
- Adatto anche per attrezzature di sicurezza industriali
- Fattore di sicurezza 10:1

Tolleranze

| Riferimento | | | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|----------------|------------------|-----------|-----|-------|------|----------------------------|----------|----|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30310128/100 | 9,5 | 19 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,33 | 60 | sì |







DIVER 100 EN 250

Secondo la Norma EN 250

Tubo per l'erogazione di aria nei sistemi di immersione mediante autorespiratore. Progettato per eccedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 250 (paragrafo 5,7 tubi flessibili a medie pressioni) per le prove eseguite sul solo tubo (non assemblato). Tubo certificato.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente all'invecchiamento ed al calore

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente all'abrasione, all'acqua di mare, al calore ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)



- Mescola aromatizzata alla vaniglia
- Per assemblaggio fare riferimento alla norma
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 4:1



Tolleranze

Secondo la Norma EN 250 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|------------------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30310133/100 | 6,3 | 12,3 | 3,5 | 510,0 | 35 | 0,12 | 60 | no |
| IH30310126/100 | 7,3 | 13,7 | 3,5 | 510,0 | 35 | 0,15 | 75 | no |
| IH30310124/80 | 8 | 14 | 3,5 | 510,0 | 35 | 0,14 | 80 | no |

WARNING - DO NOT EXCEED 510 psi (35 bar) - HIGHER psi (bar) MAY CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY - MEDIUM PRESSURE



| | | _ |
|--|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |








aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding





Gas







D - Gas

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L - NB/L 20 | 6,3 - 10 | -25 / +80 | saldatura |
| BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20 | 6,3 - 10 | -25 / +80 | saldatura |
| INERPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | 6,3 - 10 | -25 / +80 | madata gas inerti |
| PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20 | 6,3 - 10 | -30 / +70 | mandata GPL |
| MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20 | 6,3 - 16 | -25 / +70 | madata gas alimentazione |
| CARBO G NW/L 10 - NB/R 10 | 8 - 13 | -20 / +90 | apparecchi domestici |



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicurezza | - | Norma | Pagina |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------|
| SBR | tessile | SBR/EPDM | 20 | 3 | | EN ISO 3821 | D4 |
| SBR | tessile | SBR/EPDM | 20 | 3 | | EN ISO 3821 | D5 |
| NBR | tessile | SBR/EPDM | 20 | 3 | | EN ISO 3821 | D6 |
| NBR | tessile | NBR/PVC | 20 | 3 | | EN ISO 3821 | D7 |
| NBR | tessile | NBR/PVC | 20 | 3 | | EN ISO 3821 | D8 |
| NBR | tessile | SBR/EPDM | 10 | 3 | | UNI CIG 7140 | D9 |





AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L - NB/L 20

Secondo la Norma EN ISO 3821

Indicato per mandata di gas per saldatura e processi tecnici affini.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR. Resistente all'azione dei gas per saldatura. Non indicato per GPL. Buona resistenza alla combustione

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: liscio(/L) o rigato(/R), rosso (NR) o blu (NB), in mescola a base di gomma SBR/EPDM resistente all'abrasione, all'invecchiamento, alle superfici calde ed alle scorie incandescenti

Intervallo di temperatura

+80 °C (+176 °F) -25 °C (-13 °F)



- Tubi indicati per mandata di gas per saldatura in applicazioni industriali e domestiche
- Rivestimento colorato come da seguenti specifiche: rosso per acetilene e blu per ossigeno
- Supera lo standard nella prova di ritorno di fiamma
- Eccellente flessibilità
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN ISO 3821 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------|----------|--|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | | |
| AUTOGENE EN ISO 3821 NR/L 20 | | | | | | | | | |
| IH30412803/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,15 | 40 | sì | |
| IH30412914/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 40 | SÌ | |
| IH30412716/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,19 | 45 | SÌ | |
| IH30412716/100 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,19 | 45 | sì | |
| IH30413221/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,20 | 50 | SÌ | |
| IH30413221/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,20 | 50 | SÌ | |
| AUTOGENE EN ISO 3 | 821 NB/L 20 | | | | | | | | |
| IH30412703/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,15 | 40 | SÌ | |
| IH30412706/40 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,25 | 40 | no | |
| IH30412915/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 40 | sì | |
| IH30412707/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,19 | 45 | SÌ | |
| IH30413220/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,20 | 50 | sì | |

IMPORTANTE!

Le operazioni di saldatura possono essere pericolose.

Usare quindi tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza personale.

RUBBER HOSE - EN ISO 3821 - 2 MPa (20 bar) - I.D. MADE IN ITALY (Year with traceability code) - Parker

RUBBER HOSE – EN ISO 3821 – 2 MPa (20 bar) – I.D. MADE IN ITALY (Year with traceability code)







BIPRESS EN ISO 3821 B-R/L 20

Secondo la Norma EN ISO 3821

Tubi binati per mandata di gas per saldatura e per processi tecnici affini.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR, resistente ai gas per saldatura

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: rosso e blu, liscio, in mescola a base di gomma SBR/EPDM, resistente all'invecchiamento ed all'abrasione

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F)



- Tubi indicati per mandata di gas per saldatura in applicazioni industriali e domestiche
- Rivestimento colorato come da seguenti specifiche: rosso per acetilene e blu per ossigeno
- Supera lo standard nella prova di ritorno di fiamma
- Eccellente flessibilità
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN ISO 3821 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30401107/40 | 6,3+6,3 | 13 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,29 | - | sì |
| IH30401106/40 | 6,3+9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,43 | _ | sì |
| IH30401108/100 | 8+8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,34 | _ | sì |
| IH30401111/40 | 9+9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,38 | _ | sì |
| IH30401112/100 | 10+10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,46 | _ | no |

IMPORTANTE!

Le operazioni di saldatura possono essere pericolose. Usare quindi tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza personale.

RUBBER HOSE - EN ISO 3821 - 2 MPa (20 bar) - I.D. MADE IN ITALY (Year with traceability code)

RUBBER HOSE - EN ISO 3821 - 2 MPa (20 bar) - I.D. MADE IN ITALY (Year with traceability code)





INERPRESS EN ISO 3821 N/L 20

Secondo la Norma EN ISO 3821

Indicato per mandata di gas inerti.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma SBR, resistente ai gas inerti. Non indicato per GPL

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: liscio (/L), in mescola a base di

gomma SBR/EPDM, resistente all'invecchiamento ed all'abrasione

Intervallo di temperatura -25 °C (-13 °F) +80 °C (+176 °F)



- Indicato per mandata di gas nobili e inerti
- Rivestimento nero secondo le specifiche
- Eccellente flessibilità
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN ISO 3821 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30412940/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 40 | sì |
| IH30413603/80 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 40 | sì |
| IH30412941/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,20 | 50 | sì |







PROPANPRESS EN ISO 3821 N/L 20

Secondo la Norma EN ISO 3821

Indicato per il passaggio di GPL nelle applicazioni industriali.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR resistente al GPL

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: arancione, liscio in mescola a base di gomma NBR / PVC, resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. Il rivestimento è opportunamente micro-forato al fine di prevenire il manifestarsi di rigonfiamenti durante l'uso

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)



- Rivestimento micro-forato
- A bassa permeazione
- Rivestimento arancione secondo le specifiche
- Tubo flessibile molto maneggevole
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN ISO 3821 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30413456/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,16 | 50 | SÌ |
| IH30413457/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,18 | 65 | sì |
| IH30413459/100 | 8,5 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,21 | 70 | sì |
| IH30413458/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,22 | 80 | SÌ |









MULTIGASPRESS EN ISO 3821 NRA/L 20

Secondo la Norma EN ISO 3821

Indicato per tutti i tipi di gas di alimentazione inclusi nella norma EN ISO 3821 (tranne i fluxed fuel gases) come: acetilene, GPL, MPS, gas naturale e metano.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR, consigliato per tutti i tipi di gas di alimentazione inclusi nella norma EN ISO 3821 tranne i fluxed fuel gases

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: rosso/arancione, liscio in mescola a base di gomma NBR/PVC, resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. Il rivestimento è micro forato al fine di prevenire il manifestarsi di rigonfiamenti durante l'uso

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +70 °C (+158 °F)



- Rivestimento forato
- A bassa permeazione
- Rivestimento a due colorazioni secondo le specifiche
- Elevata maneggevolezza
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN ISO 3821 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30412960/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 50 | no |
| IH30412962/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,21 | 70 | no |
| IH30412964/40 | 12,5 | 22,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,41 | 105 | no |
| IH30412965/40 | 16 | 25 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,44 | 150 | no |







CARBO G NW/L 10 - NB/R 10

Secondo la Norma UNI 7140

Utilizzato per l'allacciamento di apparecchi domestici alla rete di alimentazione del gas (NW/L) o delle bombole contenenti gas di petrolio liquefatto (NB (R).

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR, consigliato per gas ad uso domestico

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: bianco (NW) o blu (NB), liscio (/L) o rigato (/R) in mescola a base di gomma SBR/EPDM, resistente all'invecchiamento

Intervallo di temperatura -20 °C (-4 °F) +90 °C (+194 °F)



- Testato periodicamente dall'IMQ (Istituto Marchio Qualità)
- A bassa permeazione
- Elevata resistenza alla trazione
- Rivestimento liscio di colore bianco per applicazioni domestiche e rivestimento rigato di colore blu per applicazioni all'aperto
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI 7140 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-----------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| CARBO G NB/R 10 | | | | | | | | |
| IH30551594/100 | 8 | 13 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,13 | 33 | sì |
| CARBO G NW/L 10 | | | | | | | | |
| IH30551600/100 | 13 | 20 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,29 | 51 | sì |












aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Acqua







E – Acqua

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FUCINO 10 | 25 - 100 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi |
| FUCINO 20 | 50 - 120 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi |
| PRESSCORD N/R 10 | 8 - 25 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi |
| IDRO 10 | 25 - 110 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi |
| BEVERA 10 | 19 - 203 | -30 / +80 | acqua e liquidi non aggressivi |
| IR tubo per irrigazione in poliuretano | 51 - 150 | -40 / +80 | irrigazione e trasporto acqua |
| APERFLAT MB | 25 - 200 | -15 / +60 | acqua e liquidi non aggressivi |
| MULTIREX | 19 - 150 | -10 / +60 | acqua e liquidi non aggressivi |



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicurezza | | Norma | Pagina |
|-------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----|-------|------------|
| SBR | tessile | SBR | 10 | 3 | | | E 4 |
| SBR | tessile | SBR | 20 | 3 | | | E 4 |
| SBR | tessile | SBR/EPDM | 10 | 3 | | | E 5 |
| SBR | tessile | SBR | 10 | 3 | | | E 6 |
| SBR | tessile | SBR | 10 | 3 | SÌ | | E 7 |
| PU | tessile | PU | 20 | 2 | | | E 8 |
| PVC | tessile | PVC | 8 | 4 | | | E 9 |
| PVC | spirale in PVC | PVC | 7 | 3 | SÌ | | E10 |





FUCINO 10 - 20

Idoneo per una svariata gamma di applicazioni in cui sono richiesti tubi flessibili e leggeri per mandata di acqua e fluidi inerti. Progettato per impianti di irrigazione e pompe ad immersione.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed agli a genti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)



- Può essere appiattito e avvolto per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio
- Disponibile in due livelli di pressione d'esercizio
- Resistente all'ozono e all'invecchiamento



- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| FUCINO 10 | • | | | | | , | | |
| IH36203251/40 | 25 | 31 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,38 | - | sì |
| IH36203253/40 | 32 | 38 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,47 | _ | no |
| IH36203240/40 | 38 | 45 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,65 | - | no |
| IH36203255/40 | 40 | 47 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,68 | _ | sì |
| IH36203256/40 | 45 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,75 | - | sì |
| IH36203257/40 | 50 | 57 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,83 | _ | sì |
| IH36203258/40 | 60 | 67 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,99 | - | sì |
| IH36203263/20 | 100 | 108 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,78 | _ | sì |
| FUCINO 20 | | | | | | | | |
| IH36203276/40 | 50 | 58 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,94 | _ | sì |
| IH36203278/40 | 60 | 68 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,10 | _ | sì |
| IH36203279/20 | 75 | 86 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,92 | _ | no |
| IH36203280/20 | 80 | 91 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,05 | _ | sì |
| IH36203281/20 | 90 | 103 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,68 | _ | no |
| IH36203282/20 | 100 | 113 | 2,0 | 300,0 | 20 | 2,97 | _ | sì |
| IH36203283/20 | 120 | 133 | 2,0 | 300,0 | 20 | 3,52 | _ | sì |



PRESCORD N/R - 10

Indicato per mandata di acqua e fluidi inerti in un'ampia gamma di applicazioni industriali e agricole.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero (N), rigato (/R), in mescola a base di gomma SBR/EPDM senza Nitrosamine, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed

agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)



- Resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Rivestimento rigato per una migliore presa e flessibilità del tubo
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30116062/100 | 8 | 15 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,19 | 50 | sì |
| IH30116063/100 | 10 | 17 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,22 | 60 | sì |
| IH30112103/100 | 12 | 19 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,26 | 70 | sì |
| IH30112139/100 | 15 | 21 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,25 | 90 | sì |
| IH30112136/50 | 18 | 26 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,42 | 110 | sì |
| IH30112138/50 | 20 | 30 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,59 | 120 | sì |
| IH30112134/50 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,71 | 150 | SÌ |





IDRO 10

Indicato per mandata di acqua e fluidi inerti nel settore agricolo, industriale e nei cantieri.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura -30 °C (-22 °F) +80 °C (+176 °F)



- Costruzione rinforzata
- Resistente alle torsioni
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36203000/40 | 25 | 34 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,63 | 250 | SÌ |
| IH36203002/40 | 30 | 41 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,92 | 300 | sì |
| IH36203003/40 | 32 | 44 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,07 | 320 | sì |
| IH36203004/40 | 35 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,26 | 350 | sì |
| IH36203005/40 | 38 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,46 | 380 | sì |
| IH36203006/40 | 40 | 54 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,52 | 400 | sì |
| IH36203008/40 | 45 | 61 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,00 | 450 | sì |
| IH36203010/40 | 50 | 68 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,49 | 500 | sì |
| IH36203011/40 | 60 | 82 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,63 | 600 | sì |
| IH36203103/20 | 75 | 91 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,95 | 750 | sì |
| IH36203105/20 | 90 | 104 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,10 | 900 | no |
| IH36203017/20 | 100 | 125 | 1,0 | 150,0 | 10 | 6,33 | 1000 | no |
| IH36203107/20 | 110 | 125 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,01 | 1100 | no |



BEVERA 10

Aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti. Indicato per il carico e lo scarico di grandi serbatoi, nei sistemi di irrigazione e ovunque sia richiesta una buona flessibilità e maneggevolezza.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in

acciaio incorporata

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR senza Nitrosamine, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed agli

agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22° F) +80 °C (+176 °F)



- Costruzione rinforzata
- Resistente alle torsioni
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine



Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|-------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36214045/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,67 | 110 | SÌ |
| IH36214050/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,83 | 150 | SÌ |
| IH36214051/40 | 30 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,95 | 180 | sì |
| IH36214052/40 | 32 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,01 | 190 | sì |
| IH36214054/40 | 38 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,16 | 230 | sì |
| IH36214055/40 | 40 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,21 | 240 | sì |
| IH36214058/40 | 50 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,50 | 300 | sì |
| IH36214060/40 | 60 | 71 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,94 | 360 | sì |
| IH36214063/20 | 70 | 81,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,59 | 420 | no |
| IH36214064/20 | 75 | 86,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,75 | 450 | sì |
| IH36214066/20 | 80 | 92,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,02 | 480 | sì |
| IH36214067/20 | 90 | 103,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,66 | 540 | no |
| IH36214068/20 | 100 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,98 | 600 | sì |
| IH36214070/20 | 110 | 124 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,34 | 660 | no |
| IH36214071/20 | 120 | 134 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,73 | 720 | no |
| IH36211010/20 | 125 | 140 | 1,0 | 150,0 | 10 | 5,66 | 750 | sì |
| IH36211050/10 | 150 | 170 | 1,0 | 150,0 | 10 | 7,73 | 900 | no |
| IH36211032/6 | 203 | 225 | 1,0 | 150,0 | 10 | 15,00 | 1210 | no |









IR TUBO PER IRRIGAZIONE IN POLIURETANO

Tubo standard per irrigazione indicato per mandata e trasferimento di acqua nel settore agricolo.

Costruzione

In poliuretano estruso intorno ad uno strato di rinforzo in tessuto poliestere

Intervallo di temperatura -40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)



- Più facile da raccordare, installare e rimuovere del tubo in polietilene
- Polimero ad elevate prestazioni che impedisce la contaminazione del fluido
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Fattore di sicurezza 2:1

| Riferimento | | iametro ominale | | Pre | ssione di | esercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-------------|------|--------------------|------------------|-----|-----------|-----------|------|----------------------------|----------|
| | (mm) | (inch) | O.D. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IR20X200MB | 51 | 2 | 2,30 | 3,1 | 450,0 | 31 | 0,41 | - | no |
| IR25X200MB | 63,5 | 2 ½ | 2,30 | 3,1 | 450,0 | 31 | 0,58 | _ | no |
| IR30X200MB | 76 | 3 | 3,30 | 2,4 | 350,0 | 24 | 0,75 | _ | sì |
| IR35X200MB | 90 | 3 ½ | 3,30 | 1,7 | 250,0 | 17 | 0,97 | _ | SÌ |
| IR40X200MB | 102 | 4 | 3,30 | 1,7 | 250,0 | 17 | 1,14 | _ | sì |
| IR45X200MB | 114 | 4 ½ | 3,30 | 1,7 | 250,0 | 17 | 1,25 | _ | SÌ |
| IR50X200MB | 127 | 5 | 3,30 | 1,7 | 250,0 | 17 | 1,42 | _ | sì |
| IR60X200MB | 152 | 6 | 3,05 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,72 | _ | SÌ |









APERFLAT MB

Tubo avvolgibile appiattibile per lavori mediamente gravosi, con ingombro ridotto, indicato per mandata di acqua e fluidi inerti in pressione in applicazioni agricole, edili, minerarie e industriali generiche.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in PVC

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: blue, liscio, in PVC resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura -15 °C (+5 °F) +60 °C (+140 °F)



- Alternativa, più economica al tubo in poliuretano per applicazioni meno gravose
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35653025/100 | 25 | _ | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,17 | _ | sì |
| IH35653032/100 | 32 | - | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,21 | - | sì |
| IH35653038/100 | 38 | _ | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,25 | _ | sì |
| IH35653040/100 | 40 | - | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,26 | - | sì |
| IH35653045/100 | 45 | _ | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,29 | _ | no |
| IH35653051/100 | 51 | _ | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,37 | - | sì |
| IH35653063/100 | 63,5 | _ | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,46 | _ | sì |
| IH35653075/100 | 75 | - | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,55 | - | no |
| IH35653100/100 | 100 | _ | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,83 | _ | sì |
| IH35653150/100 | 150 | - | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,25 | - | SÌ |
| IH35653200/50 | 200 | _ | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,93 | _ | sì |





MULTIREX

Utilizzato nelle linee di aspirazione e mandata di acqua nei sistemi di irrigazione, per i fertilizzanti e nelle applicazioni industriali generiche.

Costruzione

Tubo con spirale in PVC rigido di color avorio incorporata in una parete flessibile in PVC trasparente di color verde

Intervallo di temperatura

-10 °C (+14 °F) +60 °C (+140 °F)



- Adatto a molteplici applicazioni
- Tubo molto flessibile
- Aspirazione 0,7 bar
 D.I. (diametro interno) fino a 50 mm per diametri superiori 0,6 bar

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| | | | (S) Pro | ssione di e | oroizio | Peso | Raggio | |
|---------------|------------------|--------------------|---------|-------------|---------|-------|---------------|----------|
| Riferimento | | | ₩ | 1 | | l eso | min. di curv. | in stock |
| | D.I. (mm) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35602019/50 | 19 | 3,0 | 0,7 | 101,5 | 7 | 0,20 | 60 | sì |
| IH35600025/50 | 25 | 3,0 | 0,7 | 101,5 | 7 | 0,29 | 90 | sì |
| IH35600030/50 | 30 | 3,1 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,35 | 90 | sì |
| IH35602032/50 | 32 | 3,2 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,37 | 95 | sì |
| IH35600035/50 | 35 | 3,5 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,43 | 105 | no |
| IH35602038/50 | 38 | 3,6 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,49 | 115 | sì |
| IH35600040/50 | 40 | 3,7 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,51 | 120 | sì |
| IH35600045/50 | 45 | 4,0 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,57 | 135 | SÌ |
| IH35600050/50 | 50 | 4,0 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,73 | 150 | sì |
| IH35600060/50 | 60 | 4,2 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,96 | 180 | sì |
| IH35600070/50 | 70 | 4,5 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,23 | 315 | no |
| IH35602075/50 | 75 | 4,6 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,47 | 340 | sì |
| IH35600080/50 | 80 | 4,7 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,57 | 360 | sì |
| IH35602090/25 | 90 | 4,8 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,92 | 415 | no |
| IH35600100/25 | 100 | 5,0 | 0,4 | 58,0 | 4 | 2,11 | 450 | sì |
| IH35602110/25 | 110 | 5,4 | 0,4 | 58,0 | 4 | 2,56 | 500 | no |
| IH35600120/25 | 120 | 5,8 | 0,4 | 58,0 | 4 | 2,69 | 540 | no |
| IH35600150/25 | 150 | 6,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 3,85 | 675 | no |





aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding






Acqua calda e vapore







F – Acqua calda e vapore

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| RADIOR 3 | 10 - 100 | -40 / +100 | sistemi di raffreddamento |
| RADIOR K 1003 | 12 - 65 | -40 / +100 | sistemi di raffreddamento |
| THERMOPRESS 10 | 12 - 60 | -40 / +100 | linee di raffreddamento e acqua calda |
| INGLAS 30 | 10 - 85 | -10 / +120 | sitemi di raffreddamento altoforni |
| VAPORE 164 EN ISO 6134 Type 1/A | 10 - 51 | -40 / +164 | vapore industriale |
| VIGOR EN ISO 6134 Type 2/A | 13 - 51 | -40 / +210 | vapore industriale |
| VIGOR NR EN ISO 6134 Type 2/A | 13 - 51 | -40 / +210 | vapore industriale |

AVVERTENZE!

Le prestazioni dei tubi vapore in servizio tendono a diminuire nel tempo. Occorre quindi farli ispezionare regolarmente da personale addestrato con l'ausilio di dispositivi di protezione adeguati, che coprono tutto il corpo e gli occhi. Tagli profondi sul rivestimento del tubo fino al rinforzo tessile, fughe di vapore, deformazioni permanenti nel tubo, riduzione del flusso di vapore sono indicatori di pericolo: AL MANIFESTARSI DI TALI FENOMENI E' NECESSARIO INTERROMPERE L'USO DEL TUBO ED ISPEZIONARLO. Se si verifica una perdita in prossimità del raccordo, il tubo danneggiato può essere tagliato, raccordato nuovamente e riutilizzato.

Raccordare con safety clamps. Seguire le istruzioni del produttore di raccordi per l'assemblaggio. Controllare la tenuta della raccordatura prima di ogni utilizzo. Far defluire il liquido rimasto dopo l'utilizzo. Quando non in uso, immagazzinare i tubi su superfici piane e mai appenderli ad un gancio.



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicurezza | Norma | Pagina |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| EPDM | tessile | EPDM | 3 | 3 | | F4 - F5 |
| NBR | tessile | CR | 5 | 3 | | F6 |
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 4 | | F7 |
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 3 | | F8 |
| EPM | tessile | EPDM | 6 | 10 | EN ISO 6134 Type 1/A | F9 |
| IIR | tessile | IIR/EPDM | 18 | 10 | ENISO6134Type2/A | F10 |
| IIR | tessile | IIR/EPDM | 18 | 10 | ENISO6134Type2/A | F10 |



RADIOR 3 (ROTOLI)

Progettato per sistemi di raffreddamento in applicazioni automotive e su motori in macchinari fissi.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore

Rinforzo: tessile sintetico

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti


atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) con punte di +100 °C (+212 °F)



- Tubo flessibile e leggero
- Adatto anche come protezione per cavi
- Tubo a base di gomma senza Nitrosamine





Tolleranze

I.D. ≤ 22 mm secondo la Norma UNI EN ISO 1307 I.D. > 22 mm secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pres | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------|--------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36830095/40 | 10 | 16 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,16 | _ | sì |
| IH36830096/40 | 12 | 18 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,19 | - | sì |
| IH36830097/40 | 15 | 21 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,23 | _ | sì |
| IH36830101/40 | 18 | 24,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,29 | _ | sì |
| IH36830102/40 | 20 | 26,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,32 | _ | sì |
| IH36830103/40 | 22 | 28,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,34 | - | sì |
| IH36830104/40 | 25 | 32 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,39 | _ | sì |
| IH36830105/40 | 28 | 36 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,50 | _ | sì |
| IH36830106/40 | 30 | 38 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,53 | _ | sì |
| IH36830107/40 | 32 | 40 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,55 | _ | sì |
| IH36830108/40 | 35 | 43 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,60 | _ | sì |
| IH36830109/40 | 38 | 47 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,73 | _ | sì |
| IH36830110/40 | 40 | 49 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,77 | _ | sì |
| IH36830111/40 | 42 | 51 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,80 | _ | sì |
| IH36830112/40 | 45 | 54 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,85 | _ | sì |
| IH36831023/40 | 48 | 57 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,91 | _ | sì |
| IH36830113/40 | 50 | 60 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,07 | _ | sì |
| IH36830114/40 | 55 | 65 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,17 | _ | sì |
| IH36830115/40 | 60 | 70 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,26 | _ | sì |
| IH36830116/20 | 65 | 76 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,54 | _ | sì |
| IH36830117/20 | 70 | 81 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,65 | _ | sì |
| IH36831022/20 | 75 | 86 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,75 | _ | sì |
| IH36830118/20 | 80 | 92 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,05 | _ | sì |
| IH36830119/20 | 90 | 102 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,29 | _ | sì |
| IH36830120/20 | 100 | 113 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,63 | _ | sì |

RUBBER HOSE RADIOR DIAM. I.D. mm MADE IN ITALY Parker





RADIOR 3 (PEZZI)

Progettato per sistemi di raffreddamento in applicazioni automotive e su motori in macchinari fissi.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore

Rinforzo: tessile sintetico

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) con punte di +100 °C (+212 °F)



- Tubo flessibile e leggero
- Pezzi da 1 metro di lunghezza
- Diritto senza serpeggiamento
- Tubo a base di gomma senza Nitrosamine






Tolleranze

I.D. ≤ 22 mm secondo la Norma UNI EN ISO 1307 I.D. > 22 mm secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|-----------|-----------|------------------------|------|-----|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36830023/1 | 15 | 21 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,23 | _ | sì |
| IH36830001/1 | 18 | 24,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,29 | _ | sì |
| IH36830002/1 | 20 | 26,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,32 | _ | sì |
| IH36830003/1 | 22 | 28,5 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,34 | - | sì |
| IH36830004/1 | 25 | 32 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,39 | _ | sì |
| IH36830005/1 | 28 | 36 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,50 | _ | sì |
| IH36830006/1 | 30 | 38 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,53 | _ | SÌ |
| IH36830007/1 | 32 | 40 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,55 | - | sì |
| IH36830008/1 | 35 | 43 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,60 | _ | sì |
| IH36830009/1 | 38 | 47 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,73 | _ | sì |
| IH36830010/1 | 40 | 49 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,77 | _ | sì |
| IH36830011/1 | 42 | 51 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,80 | - | sì |
| IH36830012/1 | 45 | 54 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,85 | _ | sì |
| IH36831030/1 | 48 | 57 | 0,3 | 43,5 | 3 | 0,91 | _ | sì |
| IH36830013/1 | 50 | 60 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,07 | _ | sì |
| IH36830014/1 | 55 | 65 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,17 | _ | sì |
| IH36830015/1 | 60 | 70 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,26 | _ | sì |
| IH36830016/1 | 65 | 76 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,54 | _ | sì |
| IH36830017/1 | 70 | 81 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,65 | _ | SÌ |
| IH36831031/1 | 75 | 86 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,75 | - | sì |
| IH36830018/1 | 80 | 92 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,05 | _ | sì |
| IH36830019/1 | 90 | 102 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,29 | _ | sì |
| IH36830020/1 | 100 | 113 | 0,3 | 43,5 | 3 | 2,63 | _ | sì |





RADIOR K 1003

Progettato per i circuiti di raffreddamento e di riscaldamento degli autoveicoli, resistente alla temperatura dell'olio ASTM I/II/III fino a + 100 °C con punte di + 120 °C e del carburante diesel fino a + 50 °C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR resistente al calore

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di

gomma CR resistente al calore,

all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F)



- Mescola di rivestimento in cloroprene resistente al carburante e agli olii.
- Adatto anche per Biodiesel B 100
- Tubo flessibile e leggero
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

I.D. ≤ 22 mm secondo la Norma UNI EN ISO 1307 I.D. > 22 mmsecondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|--------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30831300/40 | 12 | 19 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,24 | _ | sì |
| IH30831302/40 | 15 | 22 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,28 | - | sì |
| IH30831303/40 | 18 | 25 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,33 | _ | sì |
| IH30831305/40 | 22 | 29 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,39 | _ | sì |
| IH36831300/40 | 25 | 32 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,41 | _ | sì |
| IH36831301/40 | 28 | 35 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,45 | _ | sì |
| IH36831303/40 | 32 | 39 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,51 | _ | sì |
| IH36831305/40 | 38 | 45 | 0,5 | 72,5 | 5 | 0,59 | _ | sì |
| IH36831308/20 | 45 | 56 | 0,5 | 72,5 | 5 | 1,11 | _ | no |
| IH36831309/20 | 50 | 61 | 0,5 | 72,5 | 5 | 1,22 | _ | SÌ |
| IH36831311/20 | 60 | 71 | 0,5 | 72,5 | 5 | 1,43 | _ | no |
| IH36831312/20 | 65 | 76 | 0,5 | 72,5 | 5 | 1,54 | - | no |



THERMOPRESS 10

Idoneo per mandata di acqua calda, fluidi caldi non corrosivi e vapori fino a +120 °C (+248 °F). Trova impiego nei collegamenti di caldaie ai condizionatori e nei sistemi di pulizia con acqua calda.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti


atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F), con punte fino +120 °C (+248 °F)



- Struttura resistente
- Offre un'ampia gamma di temperatura



Fattore di sicurezza 4:1



Tolleranze

I.D. ≤ 22 mm secondo la Norma UNI EN ISO 1307 I.D. > 22 mm secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36800002/100 | 12 | 22,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,38 | 120 | SÌ |
| IH36800003/80 | 15 | 25,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,44 | 150 | sì |
| IH36800004/80 | 18 | 28,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,51 | 180 | sì |
| IH36800005/80 | 20 | 30,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,56 | 200 | sì |
| IH36800006/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,61 | 250 | sì |
| IH36800007/40 | 30 | 41 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,79 | 300 | sì |
| IH36800009/40 | 40 | 54 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,34 | 400 | sì |
| IH36800011/40 | 50 | 68 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,12 | 500 | sì |
| IH36800012/40 | 60 | 82 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,10 | 600 | no |



INGLAS 30

Idoneo per mandata di acqua di raffreddamento nelle fonderie, acciaierie e vetrerie. Resiste a brevi contatti con il metallo e il vetro fuso.

Costruzione


Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM isolante, resistente all'aria ed all'acqua calda

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Ricoperto di fibra di vetro

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F) Il rivestimento può resistere fino a picchi di +375 °C (+707 °F)



- Resiste a picchi di alta temperatura
- Adatto per lavori nelle fonderie, vetrerie e fornaci.
- Rivestimento bianco in fibra di vetro
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH42302702/40 | 10 | 20 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,27 | 80 | sì |
| IH42302704/40 | 13 | 23 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,33 | 105 | sì |
| IH42302710/40 | 19 | 31 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,56 | 155 | sì |
| IH42302716/40 | 25 | 39 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,88 | 200 | sì |
| IH42302718/40 | 32 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,23 | 255 | sì |
| IH42302726/40 | 38 | 58 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,89 | 300 | sì |
| IH42302732/40 | 42 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,69 | 340 | sì |
| IH42302724/40 | 45 | 62 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,71 | 360 | sì |
| IH42302740/40 | 51 | 69 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,05 | 400 | sì |
| IH42302754/40 | 65 | 87 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,21 | 520 | sì |
| IH42302758/40 | 85 | 110 | 1,0 | 150,0 | 10 | 5,47 | 680 | SÌ |



VAPORE 164 EN ISO 6134 TYPE 1/A

Secondo la Norma EN ISO 6134 type 1/A

Idoneo per il passaggio di vapore saturo (massimo 6 bar a +164 °C = 90 psi a +327 °F) per operazioni industriali generiche.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPM senza Nitrosamine, resistente al calore e al vapore saturo

Rinforzo: tessili sintetici ad alta resistenza

Rivestimento: nero o rosso (NR), liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, resistente al calore, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.

Il rivestimento è microforato al fine di prevenire il manifestarsi di bolle o rigonfiamenti

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +164 °C (+327 °F)



- Tubo a base di gomma senza Nitrosamine
- Il rivestimento è appositamente micro-forato
- Disponibile, su richiesta, con rivestimento rosso
- Pressione di esercizio con acqua calda a 20 bar con un fattore di sicurezza di 3:1
- Fattore di sicurezza 10: 1

Tolerances

Secondo la Norma EN ISO 6134 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|------------------------|------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36800098/40 | 10 | 21 | 0,6 | 90,0 | 6 | 0,29 | 100 | no |
| IH36800088/40 | 13 | 25 | 0,6 | 90,0 | 6 | 0,35 | 130 | SÌ |
| IH36800089/40 | 16 | 30 | 0,6 | 90,0 | 6 | 0,39 | 150 | SÌ |
| IH36800090/40 | 19 | 33 | 0,6 | 90,0 | 6 | 0,70 | 190 | SÌ |
| IH36800091/40 | 25 | 40 | 0,6 | 90,0 | 6 | 0,92 | 250 | SÌ |
| IH36800092/40 | 32 | 48 | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,11 | 320 | no |
| IH36800093/40 | 38 | 54 | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,42 | 380 | no |
| IH36800096/40 | 51 | 69 | 0,6 | 90,0 | 6 | 2,07 | 500 | no |

AVVERTENZE! Vedere pagina F2

RUBBER HOSE VAPORE STEAM DAMPF EN ISO 6134:2005 - 1/A 6 bar 164°C - I.D. mm Ω Q/Y MADE IN ITALY —Parker



VIGOR EN ISO 6134 TYPE 2/A

Secondo la Norma EN ISO 6134 type 2/A

Idoneo per il passaggio di vapore saturo ad alta pressione (massimo 18 bar + 210 °C = 261 psi a 410 °F). Indicato per il trasporto di gas saturo e surriscaldato in applicazioni di pulizia e sterilizzazione, per l'industria petrolchimica ed applicazioni di servizi vapore generali.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma

IIR resistente al calore e vapore saturo

Rinforzo: metallico ad alta resistenza
Rivestimento: nero, liscio, in mescola di
gomma IIR/EPDM resistente al
calore, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti
atmosferici. Rivestimento micro-forato al fine
di prevenire il manifestarsi di bolle e rigonfiamenti



- Idoneo per un'ampia gamma di temperature
- Il rivestimento è micro-forato
- Disponibile in rosso o nero
- Pressione di esercizio con acqua calda a 45 bar con un fattore di sicurezza di 4:1
- Fattore di sicurezza 10: 1

Secondo la Norma EN ISO 6134 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +210 °C (+410 °F) con picchi fino a +235 °C (+455 °F)

Tolleranze

| Riferimento | | | Pres | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| VIGOR black | | | | | | | | |
| IH36801740/40 | 13 | 25 | 1,8 | 261,0 | 18 | 0,51 | 130 | sì |
| IH36801741/40 | 16 | 30 | 1,8 | 261,0 | 18 | 0,70 | 160 | no |
| IH36801742/40 | 19 | 33 | 1,8 | 261,0 | 18 | 0,77 | 190 | sì |
| IH36801743/40 | 25 | 40 | 1,8 | 261,0 | 18 | 1,06 | 250 | sì |
| IH36801744/40 | 32 | 48 | 1,8 | 261,0 | 18 | 1,39 | 320 | no |
| IH36801745/40 | 38 | 54 | 1,8 | 261,0 | 18 | 1,60 | 380 | no |
| IH36801746/40 | 51 | 69 | 1,8 | 261,0 | 18 | 2,56 | 500 | no |
| VIGOR red | | | | | | | | |
| IH36801770/40 | 13 | 25 | 1,8 | 261,0 | 18 | 0,51 | 130 | no |
| IH36801771/40 | 16 | 30 | 1,8 | 261,0 | 18 | 0,70 | 160 | no |
| IH36801772/40 | 19 | 33 | 1,8 | 261,0 | 18 | 0,79 | 190 | no |
| IH36801773/40 | 25 | 40 | 1,8 | 261,0 | 18 | 1,06 | 250 | no |
| IH36801774/40 | 32 | 48 | 1,8 | 261,0 | 18 | 1,41 | 320 | no |
| IH36801775/40 | 38 | 54 | 1,8 | 261,0 | 18 | 1,62 | 380 | no |
| IH36801776/40 | 51 | 69 | 1,8 | 261,0 | 18 | 2,59 | 500 | no |

AVVERTENZE! Vedere pagina F2

RUBBER HOSE VIGOR - EN ISO 6136:2005 - 26 - steam - 18 bar - 210 °C - LD. mm - () - MADE IN ITALY

RUBBER HOSE VIGOR - EN ISO 6134:2005 - 2A - steam - 18 bar - 210 °C - I.D. mm - Ω - MADE IN ITALY









aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding






Aggressivi chimici







G – Aggressivi chimici

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| POLIAX D EN12115 LL | 13 - 25 | -35 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche |
| POLIAX D EN 12115 | 19 - 100 | -35 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche |
| POLIAX D SM EN 12115 | 19 - 100 | -35 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche |
| POLIAX UPE CON EN 12115 | 19 - 100 | -20 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche |
| POLIAX UPE CON SM EN 12115 | 19 - 100 | -20 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche |
| POLIAX UPE CON SM EN 12115 OND | 19 - 100 | -20 / +100 | come da tavola compatibilità chimiche |
| FRUTPRESS N/L 50 | 10 - 16 | -20 / +80 | irrorazione in agricoltura |
| FRUTPRESS N/L 100 | 10 - 13 | -20 / +80 | irrorazione in agricoltura |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicurezza | Aspira- zione | Norma | Pagina |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------|--------|
| EPM | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | | EN 12115 | G4 |
| EPM | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | | EN 12115 | G5 |
| EPM | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | SÌ | EN 12115 | G6 |
| UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | | EN 12115 | G7 |
| UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | SÌ | EN 12115 | G8 |
| UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | SÌ | EN12115 | G9 |
| NBR | tessile | EPDM/NBR | 50 | 3 | | | G10 |
| NBR | tessile | EPDM/NBR | 100 | 3 | | | G10 |



POLIAX D EN 12115 LL

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per mandata di fluidi chimici altamente aggressivi secondo i requisiti previsti dalla norma EN 12115.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, antistatico (R < 1 M Ω /m), in mescola a base di gomma EPM senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici, e cordicelle di rame inserite per consentire la continuità elettrica tra le stremità ed il raccordo

Rivestimento: nero, antistatico (R < 1 M Ω /m), in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-35 °C (-31 °F) +100 °C (+212 °F)

Nel caso di aggressivi chimici e solventi, il tubo si intende utilizzato a temperatura ambiente. Il tubo può essere lavato con detergenti comuni o sterilizzato con vapore fino a +130 °C (+266 °F) per brevi periodi.



- Realizzabile anche in unica lunghezza fino a 100 m
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Ideale per il passaggio di fluidi da serbatoi di stoccaggio ad impianti
- Adatto in aree ATEX
- Supera la prova di resistenza alla fiamma come da TRbF 131 Parte 2 par. 5.5
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30810130/40 | 13 | 23 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,33 | 90 | sì |
| IH30810132/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,55 | 125 | sì |
| IH30810133/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,73 | 150 | sì |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.

POLIAX D EN 12115:2011 - EPDM - D - I.D. - WP 16 bar - Ω - TRbF 131 T2p. 5.5 - Quarter/Year —Parker MADE IN ITALY



Catalogo 4401/IT



POLIAX D EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per mandata di fluidi chimici altamente aggressivi secondo i requisiti previsti dalla norma EN 12115.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, antistatico in mescola a base di gomma EPM senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici, e cordicelle di rame inserite per consentire la continuità elettrica tra le estremità ed il raccordo

Rivestimento: nera, antistatica ($R < 1 \text{ M}\Omega/m$), in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-35 °C (-31 °F) +100 °C (+212 °F)

Nel caso di aggressivi chimici e solventi, il tubo si intende utilizzato a temperatura ambiente. Il tubo può essere lavato con detergenti comuni o sterilizzato con vapore fino a +130 °C (+266 °F) per brevi periodi.



- Adatto per il passaggio da serbatoi di stoccaggio a impianti
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Adatto in aree ATEX
- Supera la prova di resistenza alla fiamma come da TRbF 131 Parte 2 par. 5.5
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36810130/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,56 | 125 | sì |
| IH36810131/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,71 | 150 | sì |
| IH36810132/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,86 | 175 | sì |
| IH36810133/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,11 | 225 | sì |
| IH36810134/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,72 | 275 | sì |
| IH36810135/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,10 | 300 | no |
| IH36810136/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,56 | 350 | no |
| IH36810137/40 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 3,38 | 450 | no |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.





POLIAX D SM EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Indicato per aspirazione e mandata di fluidi chimici altamente aggressivi secondo i requisiti previsti dalla norma EN 12115.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, antistatico in mescola a base di gomma EPM senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in acciaio incorporata e cordicelle di rame inserite per consentire continuità elettrica tra le estremità ed il raccordo

Rivestimento: nero, antistatico (R < 1 M Ω /m), in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-35 °C (-31 °F) +100 °C (+212 °F)

Nel caso di aggressivi chimici e solventi, il tubo si intende utilizzato a temperatura ambiente. Il tubo può essere lavato con detergenti comuni o sterilizzato con vapore fino a +130 °C (+266 °F) per brevi periodi.



- Adatto per il passaggio da serbatoi di stoccaggio a impianti
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Flessibile e resistente alle torsioni
- Adatto in aree ATEX
- Supera la prova di resistenza alla fiamma come da TRbF 131 Parte 2 par. 5.5
- Aspirazione 0,9 bar fino
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36810111/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,70 | 125 | sì |
| IH36810112/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,92 | 150 | sì |
| IH36810113/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,09 | 175 | sì |
| IH36810114/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,35 | 225 | sì |
| IH36810115/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,84 | 275 | sì |
| IH36810116/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,54 | 300 | sì |
| IH36810117/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 3,12 | 350 | sì |
| IH36810118/40 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 4,41 | 450 | no |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.

POLIAX D EN 12115:2011 - EPDM - SD - I.D. - WP ...bar - Ω - TRbF 131 T2p. 5.5 - Quarter/Year —Parker MADE IN ITALY





POLIAX UPE CON EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Il tubo flessibile POLIAX UPE CON EN 12115 è indicato per mandata di un'ampia gamma di fluidi chimici altamente aggressivi come acidi, alcali, oli, carburanti e solventi per usi industriali. Utilizzato anche per impianti di verniciatura.

Per verificare la resistenza chimica, consultare la tabella contenuta nel presente catalogo. Per applicazioni speciali o raggi di curvatura più stretti on in caso di dubbi contattare l'Assistenza tecnica.

Costruzione

Sottostrato: traslucido, liscio, conduttivo in polietilene ad alta densità molecolare (UHMWPE), idoneo per alimenti secondo le Normative del FDA, Direttive CEE, e Decreti Ministeriali Italiani

Rinforzo: tessili sintetici con cordicelle di rame inserite per consentire continuità elettrica tra le estremità ed il raccordo

Rivestimento: nero, antistatico ($R < 1 \ M\Omega/m$), in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici



- Adatto per il passaggio da serbatoi di stoccaggio a impianti
- Idoneo per alimenti secondo le Normative del FDA
- Adatto in aree ATEX
- Supera la prova di resistenza alla fiamma come da TRbF 131 Parte 2 par. 5.5
- Fattore di sicurezza 4:1

Intervallo di temperatura

-20 °C (+5 °F) +100 °C (+212 °F)

Nel caso di aggressivi chimici e solventi, il tubo si intende utilizzato a temperatura ambiente. Il tubo può essere lavato con detergenti comuni o sterilizzato con vapore fino a +130 °C (+266 °F) per brevi periodi.

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115


Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36811590/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,61 | 125 | no |
| IH36811591/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,73 | 150 | no |
| IH36811592/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,90 | 175 | no |
| IH36811593/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,09 | 225 | no |
| IH36811594/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,80 | 275 | no |
| IH36811595/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,96 | 300 | no |
| IH36811596/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,47 | 350 | no |
| IH36811597/20 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 3,20 | 450 | no |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.





POLIAX UPE CON SM EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Il tubo flessibile POLIAX UPE CON SM EN 12115 è indicato per aspirazione e mandata di un' ampia gamma di fluidi chimici altamente aggressivi come acidi, alcali, olii, carburanti e solventi per usi industriali. Utilizzato anche per impianti di verniciatura.

Per verificare la resistenza chimica, consultare la tabella contenuta nel presente catalogo. Per applicazioni speciali o raggi di curvatura più stretti on in caso di dubbi contattare l'Assistenza tecnica.

Costruzione

- Sottostrato: traslucido, liscio non conduttivo in polietilene ad alta densità molecolare (UHMWPE), idoneo per alimenti secondo le Normative del FDA, Direttive CEE, e Decreti Ministeriali Italiani
- Rinforzo: tessili sintetici con spirale in acciaio incorporata e cordicelle di rame inserite per consentire continuità elettrica tra le estremità ed il raccordo
- **Rivestimento:** nero, antistatico (R < 1 $M\Omega/m$), in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici



- Flessibile e resistente alle torsioni
- Idoneo per alimenti secondo le Normative del FDA
- Adatto in aree ATEX
- Supera la prova di resistenza alla fiamma come da TRbF 131 Parte 2 par. 5.5
- Aspirazione 0,9 bar fino a 63,5 millimetri per diametri superiori a 0,8 bar
- Fattore di sicurezza 4:1

Intervallo di temperatura

-20 °C (+5 °F) +100 °C (+212 °F)

Nel caso di aggressivi chimici e solventi, il tubo si intende utilizzato a temperatura ambiente. Il tubo può essere lavato con detergenti comuni o sterilizzato con vapore fino a +130 °C (+266 °F) per brevi periodi.

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36811529/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,71 | 190 | sì |
| IH36811530/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,87 | 230 | sì |
| IH36811531/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,07 | 260 | sì |
| IH36811532/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,35 | 340 | sì |
| IH36811534/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,29 | 410 | sì |
| IH36811535/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,51 | 450 | sì |
| IH36811536/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 3,07 | 530 | sì |
| IH36811538/20 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 4,43 | 680 | no |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.









POLIAX UPE CON SM OND EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

POLIAX UPE CON SM OND EN 12115 è estremamente flessibile ed indicato per aspirazione e mandata di un'ampia gamma di fluidi chimici altamente aggressivi come acidi, alcali, olii, carburanti e solventi per usi industriali. Utilizzato anche per impianti di verniciatura.

Per verificare la resistenza chimica, consultare la tabella contenuta nel presente catalogo. Per applicazioni speciali o raggi di curvatura più stretti on in caso di dubbi contattare l'Assistenza tecnica.

Costruzione

Sottostrato: traslucido, liscio, conduttivo in polietilene ad alta densità molecolare (UHMWPE), idoneo per alimenti secondo le Normative del FDA, Direttive CEE, e Decreti Ministeriali Italiani

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in acciaio incorporata e cordicelle di rame inserite per consentire continuità elettrica tra le estremità ed il raccordo

Rivestimento: nero, corrugato, antistatico (R < 1 M Ω /m), in mescola a base di gomma EPDM, resistente al calore, all'abrasione, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici



- Estremamente flessibile e resistente alle torsioni, ottima maneggevolezza
- Idoneo per alimenti secondo le Normative del FDA
- Adatto in aree ATEX
- Supera la prova di resistenza alla fiamma come da TRbF 131 Parte 2 par. 5.5
- Aspirazione 0,9 bar fino a 63,5 mm per diametri superiori a 0,8 bar
- Fattore di sicurezza 4: 1

Intervallo di temperatura

-20 °C (+5 °F) +100 °C (+212 °F)

Nel caso di aggressivi chimici e solventi, il tubo si intende utilizzato a temperatura ambiente. Il tubo può essere lavato con detergenti comuni o sterilizzato con vapore fino a +130 °C (+266 °F) per brevi periodi.

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115
Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36811570/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,71 | 38 | SÌ |
| IH36811571/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,87 | 50 | sì |
| IH36811572/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,07 | 64 | sì |
| IH36811573/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,35 | 76 | sì |
| IH36811574/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,29 | 100 | sì |
| IH36811575/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,51 | 127 | no |
| IH36811576/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 3,07 | 150 | no |
| IH36811577/20 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 4,43 | 200 | no |

AVVERTENZE!

Per utilizzo con aggressivi chimici sopra i +25 °C (+77 °F), contattare il produttore. In caso di perdite, i prodotti chimici possono provocare danni a persone o cose e contaminare l'ambiente circostante. Per evitare incidenti durante il normale utilizzo e nel corso dei test idrostatici, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza previste e ricorrere a personale tecnico specializzato.



POLIAX EN 12115:2011 - UPE - SD - I.D. - WP ...bar - Ω - TRbF 131 T2p. 5.5 - Quarter/Year

FRUTPRESS

Indicato nelle irrorazioni antiparassitarie, nelle disinfestazioni e nel diserbo.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NBR resistente agli insetticidi, erbicidi

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM/NBR, resistente al calore, all'abrasione e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura +80 °C (+176 °F) -20 °C (-4 °F)



- Tubo con una buona flessibilità
- Adatto anche per pesticidi e fertilizzanti
- Impiegato nelle irrorazioni sia nel settore agricolo che nel giardinaggio
- Elevata pressione di esercizio
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-------------------|------------------|-----------|------|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | MPa psi bar | | | mm | |
| FRUTPRESS N/L 50 | | , | | | | • | | |
| IH30135002/100 | 10 | 19 | 5,0 | 725,0 | 50 | 0,28 | 60 | sì |
| IH30140040/80 | 16 | 26 | 5,0 | 725,0 | 50 | 0,46 | 100 | sì |
| FRUTPRESS N/L 100 | | | | | | | | |
| IH30136005/100 | 10 | 21 | 10,0 | 1450,0 | 100 | 0,37 | 60 | sì |
| IH30136010/80 | 13 | 24 | 10,0 | 1450,0 | 100 | 0,45 | 80 | sì |

RUBBER HOSE FRUTPRESS W.P. bar MADE IN ITALY Parker







aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding






Materiali abrasivi







H - Materiali abrasivi

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|----------------------|---|-----------------------------|---|
| LIBECCIO EN ISO 3861 | 19 - 100 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua |
| CEMENT 713 10 | 50 - 100 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua |
| CEMENT SM 10 | 50 - 125 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua |
| VIBRACORD 10 | 25 - 30 | -20 / +80 | vibratori pneumatici per calcestruzzi |
| INTONACATRICI 40 | 25 - 65 | -30 / +70 | cemento e sabbia secchi o misti ad acqua |
| BETON 80 | 51 - 125 | -40 / +70 | cemento ad alta pressione |
| CERGOM | 25 - 200 | -30 / +70 | materiali altamente abrasivi |



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pres- sione (bar) | Fattore di sicurezza | | Norma | Pagina |
|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----|-------------|--------|
| BR/NR | tessile | SBR/NBR | 10 | 4 | | EN ISO 3861 | H4 |
| BR/NR | tessile + spirale in rame | SBR | 10 | 3 | | | Н5 |
| BR/NR | tessile | SBR | 10 | 3 | SÍ | | Н6 |
| SBR | tessile | SBR | 10 | 3 | | | H7 |
| BR/NR | tessile | SBR | 40 | 3 | | | Н8 |
| NR/SBR | spirale in acciaio | NR/SBR | 80 | 2.5 | | | Н9 |
| CERAMICA | tessile + spirale in rame | SBR/NBR | 6 | 3 | SÍ | | H10 |



LIBECCIO EN ISO 3861

Secondo la Norma EN ISO 3861

Adatto per il trasporto di sabbia secca e umida, materiali per sabbiatura.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma BR/NR, antistatico, resistente all'abrasione secondo la norma ISO 4649: max 60 - 70 mm³

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma SBR/NBR antistatica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Per prevenire la formazione di rigonfiamenti e distacchi il rivestimento viene micro-forato. Max resistenza elettrica sul tubo finito: 2,0 MΩ/m



- Supera i requisiti richiesti dalla norma EN ISO 3861
- Disponibile anche con spessore parete maggiorato
- Adatto per l'industria edile, generica e cantieristica
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|-----|--------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36820300/40 | 19 | 33 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,69 | 190 | sì |
| IH36820200/40 | 25 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,92 | 250 | SÌ |
| IH36820201/40 | 30 | 45 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,05 | 300 | sì |
| IH36820202/40 | 32 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,37 | 320 | sì |
| IH36820303/40 | 38 | 55 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,46 | 380 | sì |
| IH36820305/40 | 42 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,70 | 420 | no |
| IH36820206/40 | 50 | 72 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,54 | 500 | sì |
| IH36820207/40 | 60 | 82 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,95 | 600 | sì |
| IH36820209/20 | 80 | 105 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,32 | 800 | sì |
| IH36820210/20 | 90 | 115 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,84 | 900 | no |
| IH36820211/20 | 100 | 125 | 1,0 | 150,0 | 10 | 5,30 | 1000 | SÌ |



CEMENT 713 10

Indicato per cemento in polvere, granaglie, semi e mangimi per allevamento. Utilizzati a corredo di autocisterne o silos di stoccaggio.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma BR/NR antistatica, resistente all'abrasione in conformità con la Norma DIN 53516 ISO 4649; ASTM D 5963 -max 60 - 70 mm³

Rinforzo: tessili sintetici con cordicelle in rame incorporate per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)



- Adatto per l'industria edile ed applicazioni industriali generali
- Ideale per il passaggio/carico da camion o cisterne a impianti
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36822223/40 | 50 | 68 | 1,0 | 145,0 | 10 | 2,04 | 600 | no |
| IH36822225/40 | 63,5 | 81 | 1,0 | 145,0 | 10 | 2,49 | 760 | no |
| IH36822217/40 | 75 | 93 | 1,0 | 145,0 | 10 | 2,92 | 900 | sì |
| IH36822222/40 | 80 | 98 | 1,0 | 145,0 | 10 | 3,10 | 960 | no |
| IH36822230/40 | 90 | 110 | 1,0 | 145,0 | 10 | 3,90 | 1080 | no |
| IH36822220/40 | 100 | 120 | 1,0 | 145,0 | 10 | 4,29 | 1200 | sì |



CEMENT SM 10

Indicato per aspirazione e mandata di cemento in polvere e utilizzato a corredo di autocisterne e silos di stoccaggio.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma BR/NR antistatica, resistente all'abrasione (60 - 70 mm³) max.

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in

acciaio incorporata

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR, resistente all'abrasione e

agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)



- Ideale per il passaggio/carico da camion o cisterne a impianti
- Adatto per l'industria edile ed applicazioni industriali generali
- Buona flessibilità
- Aspirazione 0,8 bar
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | Pressione di esercizio | | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------------|-----|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36923100/40 | 50 | 64 | 0,1 | 150,0 | 10 | 1,92 | 300 | sì |
| IH36923101/40 | 60 | 74 | 0,1 | 150,0 | 10 | 2,26 | 360 | no |
| IH36923105/20 | 75 | 93 | 0,1 | 150,0 | 10 | 3,53 | 450 | no |
| IH36923102/20 | 100 | 118 | 0,1 | 150,0 | 10 | 4,80 | 600 | sì |
| IH36923109/20 | 120 | 140 | 0,1 | 150,0 | 10 | 6,54 | 720 | no |
| IH36923107/20 | 125 | 143 | 0,1 | 150,0 | 10 | 5,77 | 750 | no |



VIBRACORD 10

Indicato per vibratori pneumatici o elettrici per calcestruzzo.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di

gomma SBR

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di

gomma SBR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-20 °C (-4 °F) +80 °C (+176 °F)



- Solo per mandata di aria
- Buona resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso Raggio min. di curv. | | in stock |
|---------------|------------------|------------------|-----|-------------|----------|---------------------------|-----|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36874542/40 | 25 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,24 | 250 | no |
| IH36874541/40 | 30 | 41 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,99 | 300 | no |



INTONACATRICI 40

Progettato per mandata di intonaco e materiali abrasivi quali malta e cemento liquido a corredo di macchine intonacatrici e spray nell'industria edile.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, antistatico, in mescola a base di gomma BR/NR resistente all'abrasione (60 - 70 mm³) max.

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma SBR, resistente all'abrasione

ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)



- Rivestimento resistente a lacerazioni e sfregamenti
- Adatto per l'industria edile e per l'industria in genere
- Resiste ad alte pressioni d'esercizio
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36822030/40 | 25 | 38 | 4,0 | 600,0 | 40 | 0,89 | 300 | SÌ |
| IH36822041/40 | 32 | 46 | 4,0 | 600,0 | 40 | 1,14 | 380 | sì |
| IH36822031/40 | 50 | 66 | 4,0 | 600,0 | 40 | 1,95 | 600 | no |
| IH36822050/20 | 65 | 85 | 4,0 | 600,0 | 40 | 3,04 | 780 | no |



BETON 80

Indicato per le gettate di calcestruzzo nei cantieri a corredo di pompe per calcestruzzo alle estremità dei bracci delle macchine. Fornito assemblato con raccordi speciali full flow su una o entrambe le estremità.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma NR/SBR resistente all'azione abrasiva del calcestruzzo in conformità con la Norma DIN 53516 (max. 50 ± 5 mm³)

Rinforzo: strati in filo di acciaio

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma NR/SBR resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +70 °C (+158 °F)



- Flessibile e resistente allo schiacciamento, facile da pulire
- Adatto per materiali abrasivi umidi
- Il sottostrato ha una elevata resistenza all'abrasione ed assicura una maggior durata in servizio
- Serie di raccordi specifici
- Fattore di sicurezza 2,5:1

Tolleranze

Sul diametro esterno

Secondo la Norma RMA steel mandrel Sul diametro interno

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36827051/0 | 51 | 75 | 8 | 1200 | 80 | 3,96 | 380 | SÌ |
| IH36827052/0 | 65 | 89 | 8 | 1200 | 80 | 4,84 | 400 | sì |
| IH36827053/0 | 76 | 100 | 8 | 1200 | 80 | 5,4 | 400 | no |
| IH36827054/0 | 100 | 124 | 8 | 1200 | 80 | 7,04 | 550 | no |
| IH36827055/0 | 125 | 150 | 8 | 1200 | 80 | 8,9 | 700 | no |

Marcatura

Sul raccordo: BETON 80 bar Parker mese/anno



CERGOM

Parker Global Product

Idoneo per trasporto pneumatico in mandata ed aspirazione in applicazioni industriali per cemento secco, carbone, CDR (combustibile derivato dal recupero rifiuti), minerali, polvere di ceramica, vetro da recupero, fibre di vetro, e per il carico di cisterne, e immagazzinamento in depositi e silos. Applicazioni nelle seguenti industrie: acciaierie, fonderie, centrali termoelettriche, cementifici, industrie minerarie, della ceramica, del vetro, dei materiali per coibentazioni, ecc. Fornito in lunghezze personalizzate.

Costruzione

Sottostrato: piastrine in ceramica esagonali (Allumina sinterizzata) trattata per aderire alla mescola a base di gomma nera BR/NR, altamente resistente all'abrasione

Rinforzo: tessili sintetici con spirale in acciaio incorporata e cordicelle di rame per garantire la continuità elettrica tra le estremità

Rivestimento: nero, antistatico (R < 2,0 M Ω /m) in mescola a base di gomma SBR/NBR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici



- Brevetto internazionale Parker PCTEP2007-057488
- Eccezionale resistenza all'abrasione
- La sua costruzione senza eguali fornisce al tubo una più lunga durata in servizio rispetto ai tradizionali tubi in gomma
- Riduce le operazioni di manutenzione, i costi di logistica ed amministrazione
- Realizzabile assemblato su misura con raccordi vulcanizzati
- Pressione di scoppio 3:1

Intervallo di temperatura


-30 °C (-22 °F) +70 °C (+158 °F)

Tolleranze

Sulla lunghezza ±1%

| an abradishe od agin agont annedishe | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------|-------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|--|--|--|
| Riferimento | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Pres | ssione di e | sercizio bar | Peso kg/m | Raggio min. di curv. mm | in stock | | | |
| 11.106000000/0 | , , | 49 | | • | 6 | _ | 375 | 20 | | | |
| IH36829020/0 | 25 | | 0,6 | 90,0 | - | 2,59 | | no | | | |
| IH36829021/0 | 32 | 56 | 0,6 | 90,0 | 6 | 3,07 | 480 | no | | | |
| IH36829022/0 | 38 | 62 | 0,6 | 90,0 | 6 | 3,48 | 570 | no | | | |
| IH36829023/0 | 42 | 66 | 0,6 | 90,0 | 6 | 3,75 | 630 | no | | | |
| IH36829024/0 | 48 | 72 | 0,6 | 90,0 | 6 | 4,17 | 720 | no | | | |
| IH36829025/0 | 50 | 74 | 0,6 | 90,0 | 6 | 4,31 | 750 | no | | | |
| IH36829026/0 | 60 | 86 | 0,6 | 90,0 | 6 | 5,27 | 900 | no | | | |
| IH36829027/0 | 63,5 | 90 | 0,6 | 90,0 | 6 | 5,54 | 953 | no | | | |
| IH36829028/0 | 70 | 100 | 0,6 | 90,0 | 6 | 6,00 | 1050 | no | | | |
| IH36829029/0 | 75 | 105 | 0,6 | 90,0 | 6 | 6,35 | 1125 | no | | | |
| IH36829030/0 | 80 | 110 | 0,6 | 90,0 | 6 | 6,93 | 1200 | no | | | |
| IH36829031/0 | 100 | 132 | 0,6 | 90,0 | 6 | 8,56 | 1500 | no | | | |
| IH36829032/0 | 114 | 147 | 0,6 | 90,0 | 6 | 13,24 | 1710 | no | | | |
| IH36829033/0 | 125 | 158 | 0,6 | 90,0 | 6 | 14,42 | 1875 | no | | | |
| IH36829034/0 | 150 | 188 | 0,6 | 90,0 | 6 | 19,42 | 2250 | no | | | |
| IH36829035/0 | 200 | 240 | 0,6 | 90,0 | 6 | 27,68 | 3045 | no | | | |







aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Alimenti







I - Alimenti

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DRINKPRESS 164 | 10 - 25 | -20 / +164 | alimenti e vapore |
| GAMBRINUS UPE WB SM EN12115 | 19 - 100 | -15 / +100 | alimenti |
| GAMBRINUS BLUE 10 | 19 - 100 | -40 / +80 | alimenti grassi |
| GAMBRINUS BLUE SM 10 | 19 - 100 | -40 / +80 | alimenti grassi |
| GAMBRINUS RED 10 | 19 - 63,5 | -40 / +120 | bevande alcoliche, succhi |
| GAMBRINUS RED SM 10 | 19 - 100 | -40 / +120 | bevande alcoliche, succhi |
| GAMBRINUS BLACK SM 10 | 50 - 100 | -40 / +80 | alimenti in grani e polvere |
| VINITRESS | 6 - 50 | -20 / +60 | alimenti |
| APERSPIR | 10 - 150 | -10 / +60 | alimenti |
| ENOREX | 25 - 150 | -25 / +60 | bevande alcoliche, succhi |
| TE tubo per acqua potabile in poliuretano | 32 - 150 | -40 / +80 | acqua potabile |

Indicazioni per l'utilizzo e la pulizia dei tubi alimentari in gomma

I tubi proposti nel nostro catalogo sono confezionati secondo le migliori procedure e nel rispetto di normative e standard internazionali che regolano il settore alimentare per garantire igiene e sicurezza, prestazione e qualità. Nonostante ciò il tubo può venire a contatto con agenti contaminanti durante il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione o l'applicazione stessa e vederne compromessa la prestazione.

Parker raccomanda alcuni consigli semplici ed efficaci per pulire e disinfettare il tubo prima e dopo l'utilizzo mantenendolo efficiente ed evitando pericolose contaminazioni.

I nostri consigli sono da considerarsi superati laddove si debbano rispettare precisi regolamenti vigenti nei singoli paesi o settori industriali. Prima dell'utilizzo dei tubi alimentari:

- Flussare con acqua potabile a 20 °C per max 10 min
- Pulire con detergenti/sostanze chimiche come da tabella
- Risciacquare con acqua potabile a 20 °C per max 10 min
- Sterilizzare a 110 °C per max 30 min
- Risciacquare con acqua potabile a 20 °C per max 10 min
- Controllare che tutti i residui siano stati eliminati

La frequenza dipende dal tipo di alimento, fluido e condizioni d'impiego. La ripetitività e la durata del contatto delle mescole con detergenti / disinfettanti potrebbe compromettere la durata in servizio del tubo. Pertanto si raccomanda di ispezionare regolarmente il tubo per valutarne lo stato.



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pressione (bar) | Fattore di sicurezza | Aspira- zione | Norma | Pagina |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| NBR | tessile | NBR/PVC | 20 | 3 | | DM 21/03/73 - FDA | 14 |
| UHMWPE | tessile + spirale in rame | EPDM | 16 | 4 | sì | **EN12115-FDA-DM | 15 |
| NBR | tessile | NBR | 10 | 3 | | * BfR - DM - FDA - EC | 16 |
| NBR | tessile | NBR | 10 | 3 | SÌ | * BfR - DM - FDA - EC | 17 |
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 3 | | * BfR - DM - FDA - EC | 18 |
| EPDM | tessile | EPDM | 10 | 3 | SÌ | * BfR - DM - FDA - EC | 19 |
| NR/SBR | tessile | NR/SBR | 10 | 3 | SÌ | * BfR - DM - FDA - EC | l10 |
| PVC | tessile | PVC | 20 | 3 | | EC 90/128 CLASS A-B-C | l11 |
| PVC | spirale in acciaio | PVC | 12 | 3 | SÌ | EC 90/128 CLASS A-B-C | l12 |
| PVC | spirale in PVC | | 10 | 3 | sì | EC 1935:2004 CLASS A-B-C | l13 |
| PU | tessile | PU | 20 | 2 | | WRAS - DWI - NSF 61 | l14 |

^{*} BfR Class2 - DM 21/03/73 - FDA title21 - EC 1935/2004

| Prodotto | Mescola | Concentrazione | Temperatura |
|--------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Acqua Calda | Tutte | 0 | Fino a 95 °C |
| Vapore | Tutte | 0 | Fino a 110 °C |
| Soda Caustica | Tutte | 2 % max 5 % max | 85 °C max 25 °C max |
| Acido Nitrico | SBR/NR | 0,1 % max 2 % max | 85 °C max 25 °C max |
| Cloruro di acido acetico | SBR/NR | 1 % max | 25 °C max |
| Acido Peracetico | SBR/NR | 1,5 % max | 25 °C max |
| Acido Fosforico | SBR/NR | 2 % max | 65 °C max |



^{**} EN 12115 - FDA title21 - DM 21/03/73 - DM 220 26/04/93



DRINKPRESS 164

Indicato per mandata di liquidi alimentari a base di grassi animali e vegetali, olii, bevande e liquori. Utilizzato anche per la pulizia con acqua calda e vapore dei pavimenti nelle industrie alimentari, macelli e caseifici.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio in mescola a base di gomma NBR, atossica, inodore ed insapore. Resistente a vapore ed acqua calda

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: liscio, di gomma NBR/PVC di colore blu, resistente ad olii, grassi, all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Microforato per prevenire il formarsi di rigonfiamenti durante l'uso

Intervallo di temperatura

+95 °C (+203 °C) per alimenti -20 °C (+4 °F) e fino a +164 °C (+327 °F) per acqua calda e vapore



- Conforme alle Direttive FDA, e ai requisiti del DM 21/03/73
- Versatilità d'uso con vantaggi logistici
- Fattore di sicurezza 3:1 per acqua
- Fattore di sicurezza 10:1 per vapore
- Isolante

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Per alimenti

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30240051/40 | 10 | 19 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,31 | 80 | no |
| IH30240052/40 | 13 | 23 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,42 | 105 | sì |
| IH30240053/40 | 16 | 26 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,49 | 130 | no |
| IH30240054/40 | 19 | 31 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,71 | 150 | sì |
| IH30240055/40 | 25 | 39 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,05 | 200 | no |

Per acqua calda e vapore

| Riferimento | | | ₩ | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30240051/40 | 10 | 19 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,31 | 80 | no |
| IH30240052/40 | 13 | 23 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,42 | 105 | sì |
| IH30240053/40 | 16 | 26 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,49 | 130 | no |
| IH30240054/40 | 19 | 31 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,71 | 150 | sì |
| IH30240055/40 | 25 | 39 | 0,3 | 44,0 | 3 | 1,05 | 200 | no |

RUBBER HOSE DRINKPRESS 164 T FDA - D.M. 21/03/73 Parker MADE IN ITALY









GAMBRINUS UPE SM EN 12115

Secondo la Norma EN 12115

Tubo per aspirazione e mandata di numerosi fluidi alimentari quali: latte, panna e derivati, vini, liquori, grassi animali, vegetali ed oli. Idoneo anche per materiali sanitari. Il tubo UHMWPE non contamina il prodotto trasportato.

Costruzione

Sottostrato: liscio, in polietilene traslucido ad elevato peso molecolare (UHMWPE) per uso alimentare deposto su gomma bianca

Rinforzo: rinforzi tessili sintetici con spirale in acciaio, completi di cordicelle di rame incorporate per consentire la continuità elettrica tra le estremità del tubo ed i raccordi

Rivestimento: blu, in mescola a base di gomma EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-20 °C (-4 °F) +100 °C (+212 °F)

Il tubo può essere sterilizzato internamente fino ad una temperatura +130 °C per brevi periodi



- Secondo la Norma EN 12115, alle direttive FDA par. 21 e requisiti legislativi DM 21/03/73 - DM 220 26/04/93
- Compatibilità con tutti i liquidi alimentari e prestazioni eccezionali in un'unica soluzione
- Fattore di sicurezza 4:1
- Aspirazione max 0,8 bar

Tolleranze

Secondo la Norma EN 12115 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|-----|-------------|----------|------|---------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36242301/40 | 19 | 31 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,70 | 190 | no |
| IH36242302/40 | 25 | 37 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,90 | 225 | SÌ |
| IH36242303/40 | 32 | 44 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,20 | 260 | sì |
| IH36242304/40 | 38 | 51 | 1,6 | 232,0 | 16 | 1,50 | 335 | SÌ |
| IH36242305/40 | 50 | 66 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,20 | 410 | SÌ |
| IH36242306/40 | 63,5 | 79 | 1,6 | 232,0 | 16 | 2,80 | 450 | no |
| IH36242307/40 | 75 | 91 | 1,6 | 232,0 | 16 | 3,30 | 525 | no |
| IH36242309/40 | 100 | 116 | 1,2 | 180,0 | 12 | 4,70 | 675 | no |











GAMBRINUS BLUE 10

Tubo ideato per trattare prodotti alimentari grassi, particolarmente adatto per il settore lattiero incluso il trasporto del latte.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio in mescola a base di gomma NBR, atossica, inodore ed insapore. Confezionati su mandrini in acciaio inox per garantire gli standard igienici e di pulizia più elevati ed una superficie senza batteri

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: in gomma NBR di colore blu stabilizzato, resistente all'abrasione ed agli

agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)

Il tubo può essere sterilizzato internamente fino ad una temperatura +110 °C per un massimo di 30 min.



- Conforme alle Direttive FDA, BfR classe 2 e requisiti legislativi DM 21/03/73, EC 1935/2004
- Idoneo per applicazioni al chiuso e all'aperto
- Componenti privi di derivati animali
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|------|----------------------|----------|----|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36242431/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,67 | 120 | sì |
| IH36242432/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,80 | 150 | sì |
| IH36242433/40 | 30 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,11 | 180 | no |
| IH36242434/40 | 32 | 44 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,23 | 190 | sì |
| IH36242435/40 | 38 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,38 | 240 | sì |
| IH36242436/40 | 40 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,41 | 250 | no |
| IH36242437/40 | 45 | 57 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,62 | 310 | no |
| IH36242438/40 | 51 | 64 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,88 | 350 | sì |
| IH36242439/40 | 60 | 73 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,24 | 410 | no |
| IH36242440/40 | 63,5 | 77 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,60 | 450 | no |
| IH36242441/40 | 70 | 83 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,86 | 550 | no |
| IH36242442/40 | 76 | 89 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,00 | 600 | no |
| IH36242443/40 | 80 | 93 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,17 | 630 | no |
| IH36242444/20 | 102 | 116 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,60 | 750 | no |



16





GAMBRINUS BLUE 10 SM

Tubo ideato per aspirazione e mandata di alimenti a base di grassi incluso il trasporto del latte ed adatto ad un utilizzo sia in ambienti chiusi che all'aperto.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio in mescola a base di gomma NBR, atossico, inodore ed insapore. Confezionati su mandrini in acciaio inox per garantire gli standard igienici e di pulizia più elevati e una superficie senza batteri

Rinforzo: tessili sintetici con spirale metallica incorporata

Rivestimento: in gomma NBR di colore blu stabilizzato, resistente all'abrasione ed agli

agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)

Il tubo può essere sterilizzato internamente fino ad una temperatura +110 °C per un massimo di 30 min.



- Conforme alle Direttive FDA, BfR classe 2 e requisiti legislativi DM 21/03/73, EC 1935/2004
- Eccellente flessibilità, resistenza allo schiacciamento, facile da maneggiare
- Componenti privi di derivati animali
- Fattore di sicurezza 3:1
- Aspirazione 0,9 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | rcizio Peso Raggi min. c curv. | | |
|---------------|------------------|-----------|-----|--------------|----------|--------------------------------------|-----|----|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36242401/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,67 | 38 | sì |
| IH36242402/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,80 | 50 | sì |
| IH36242403/40 | 30 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,11 | 60 | no |
| IH36242404/40 | 32 | 44 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,23 | 64 | sì |
| IH36242405/40 | 38 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,38 | 76 | sì |
| IH36242406/40 | 40 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,41 | 80 | SÌ |
| IH36242407/40 | 45 | 57 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,62 | 90 | no |
| IH36242408/40 | 51 | 64 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,88 | 102 | sì |
| IH36242409/40 | 60 | 73 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,24 | 150 | no |
| IH36242410/40 | 63,5 | 77 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,60 | 160 | SÌ |
| IH36242411/40 | 65 | 79 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,66 | 170 | no |
| IH36242412/40 | 70 | 83 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,86 | 180 | no |
| IH36242413/40 | 76 | 89 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,00 | 190 | sì |
| IH36242414/40 | 80 | 93 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,17 | 250 | no |
| IH36242415/20 | 102 | 116 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,60 | 380 | sì |











GAMBRINUS RED 10

Tubo consigliato per mandata di vino, birra, liquori, succhi di frutta e bevande analcoliche nelle fasi di trasformazione, imbottigliamento e travaso. Ideale sia in installazioni fisse che mobili. Non adatto a prodotti alimentari a base di grassi.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio in mescola a base di gomma EPDM, atossico, inodore ed insapore Confezionati su mandrini in acciaio inox per garantire gli standard igienici e di pulizia più elevati

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: in gomma EPDM di colore rosso stabilizzato, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F)

Il tubo può essere sterilizzato internamente fino ad una temperatura +110 °C per un massimo di 30 min.



- Conforme alle Direttive FDA, BfR classe 2 e requisiti legislativi DM 21/03/73, EC 1935/2004
- Contenuto alcolico fino al 96 %
- Componenti privi di derivati animali
- Disponibili con raccordi a pressare in acciaio inox
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36242531/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,45 | 95 | no |
| IH36242532/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,59 | 140 | no |
| IH36242533/40 | 30 | 41 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,80 | 160 | no |
| IH36242534/40 | 32 | 43 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,90 | 170 | no |
| IH36242535/40 | 38 | 51 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,20 | 200 | no |
| IH36242536/40 | 40 | 54 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,40 | 220 | no |
| IH36242537/40 | 51 | 65 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,90 | 250 | no |
| IH36242538/40 | 60 | 76 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,50 | 320 | no |
| IH36242539/40 | 63,5 | 81 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,60 | 340 | no |



GAMBRINUS RED 10 SM

Tubo consigliato per mandata ed aspirazione di vino, birra, liquori, succhi di frutta e bevande analcoliche nelle fasi di trasformazione, imbottigliamento e travaso. Ideale sia in installazioni fisse che mobili. Non raccomandato per prodotti alimentari a base di grassi.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio in mescola a base di gomma EPDM atossico, inodore ed insapore. Confezionati su mandrini in acciaio inox per garantire gli standard igienici e di pulizia più elevati

Rinforzo: tessili sintetici con spirale metallica incorpo-

rata

Rivestimento: in gomma EPDM, di colore rosso stabilizzato, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F)

Il tubo può essere sterilizzato internamente fino ad una temperatura +110 °C per un massimo di 30 min.



- Conforme alle Direttive FDA, BfR classe 2 e requisiti legislativi DM 21/03/73, EC 1935/2004
- Contenuto alcolico fino al 96 %
- Eccellente flessibilità, resistenza allo schiacciamento, facile da maneggiare
- Componenti privi di derivati animali
- Disponibile con raccordi a pressare in acciaio inox
- Fattore di sicurezza 3:1
- Aspirazione 0,9 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36242501/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,67 | 80 | no |
| IH36242502/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,80 | 125 | no |
| IH36242503/40 | 30 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,11 | 150 | no |
| IH36242504/40 | 32 | 44 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,23 | 160 | no |
| IH36242505/40 | 38 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,38 | 190 | sì |
| IH36242506/40 | 40 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,41 | 200 | no |
| IH36242507/40 | 45 | 57 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,62 | 225 | no |
| IH36242508/40 | 51 | 64 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,88 | 255 | sì |
| IH36242509/40 | 60 | 73 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,24 | 300 | no |
| IH36242510/40 | 63,5 | 77 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,60 | 320 | sì |
| IH36242511/40 | 76 | 89 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,00 | 390 | sì |
| IH36242512/40 | 80 | 93 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,17 | 440 | no |
| IH36242513/20 | 102 | 116 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,60 | 560 | no |







GAMBRINUS BLACK SM 10

Tubo consigliato per mandata ed aspirazione di cibo secco e sfarinati alimentari quali farine, zucchero, cereali, granulati, pellets e cibo animale.

Costruzione

Sottostrato: Bianco in mescola a base di gomma NR / SBR, atossico. Confezionato su mandrino in acciaio inossidabile per garantire un tubo estremamente liscio, privo di batteri, inodore e insapore, resistente all'abrasione

Rinforzo: tessili sintetici con spirale metallica incorporata per una buona aspirazione e resistenza allo schiacciamento

Rivestimento: in gomma NBR /SBR di colore nero antistatico (R<106 Ω /m), resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)

Il tubo può essere sterilizzato internamente fino ad una temperatura +110 °C per un massimo di 30 min.



- Conforme alle Direttive FDA, BfR classe 2 e requisiti legislativi DM 21/03/73, EC 1935/2004
- Adatto per il trasferimento da impianto a cisterna e per il trasporto
- Fattore di sicurezza 3:1
- Aspirazione 0,9 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH36242203/40 | 51 | 65 | 1,0 | 150,0 | 10 | 1,92 | 300 | SÌ |
| IH36242204/40 | 60 | 75 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,30 | 360 | no |
| IH36242205/40 | 63,5 | 79 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,43 | 380 | no |
| IH36242206/40 | 70 | 86 | 1,0 | 150,0 | 10 | 2,80 | 420 | no |
| IH36242207/40 | 76 | 92 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,25 | 450 | sì |
| IH36242208/40 | 80 | 96 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,45 | 480 | no |
| IH36242209/20 | 102 | 118 | 1,0 | 150,0 | 10 | 4,80 | 610 | no |





VINITRESS

Indicato per mandata di alimenti in applicazioni industriali generiche ed agricole

Costruzione

Tubo flessibile, in PVC trasparente con rinforzo tessile tra le pareti

Intervallo di temperatura -20 °C (-4 °F) TO +60 °C (140 °F) sterilization at 130 °C for short periods



- Conforme ai requisiti previsti dalle Direttiva Europea 90/128 CEE Classe A, B e C.
- Per applicazioni poco gravose
- Struttura del tubo trasparente per monitorare visivamente il passaggio del fluido.
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35033229/100 | 6 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,10 | 40 | SÌ |
| IH35033230/100 | 8 | 14 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,13 | 50 | sì |
| IH35033223/50 | 9 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,14 | 50 | sì |
| IH35033231/100 | 10 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,15 | 60 | sì |
| IH35033220/50 | 13 | 19 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,18 | 80 | sì |
| IH35033222/50 | 15 | 21 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,21 | 90 | sì |
| IH35033221/50 | 19 | 26 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,30 | 110 | sì |
| IH35033245/50 | 25 | 33 | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,44 | 150 | sì |
| IH35033241/25 | 32 | 42 | 0,7 | 101,5 | 7 | 0,71 | 190 | no |
| IH35033246/25 | 38 | 48 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,82 | 230 | no |
| IH35033240/25 | 40 | 50 | 0,6 | 87,0 | 6 | 0,86 | 240 | no |
| IH35033242/25 | 50 | 64 | 0,5 | 72,5 | 5 | 1,53 | 300 | no |







APERSPIR

Indicato per mandata ed aspirazione di alimenti in applicazioni industriali generiche e agricole.

Costruzione

Tubo flessibile e leggero con spirale metallica incorporata in una parete di PVC trasparente

Intervallo di temperatura

-10 °C (+14 °F) +60 °C (+140 °F)



- Conforme ai requisiti previsti dalle
 Direttiva Europea 90/128 CEE Classe A,
 B e C
- Per impieghi di gravosità medio-alta
- Aspirazione 0,8 bar

Tolerances

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-------------|------------------------|--------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35641010/30 | 10 | 3,1 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,18 | 23 | no |
| IH35641012/30 | 12 | 3,1 | 1,5 | 217,5 | 15 | 0,19 | 20 | sì |
| IH35641016/50 | 16 | 3,1 | 1,5 | 217,5 | 15 | 0,26 | 30 | sì |
| IH35641019/50 | 19 | 3,5 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,33 | 40 | sì |
| IH35641020/50 | 20 | 3,5 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,34 | 40 | sì |
| IH35641025/50 | 25 | 4,2 | 1,1 | 159,5 | 11 | 0,52 | 50 | sì |
| IH35641030/50 | 30 | 4,2 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,63 | 60 | sì |
| IH35641032/50 | 32 | 4,5 | 0,95 | 137,75 | 9,5 | 0,66 | 60 | sì |
| IH35641038/50 | 38 | 4,5 | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,80 | 80 | sì |
| IH35641040/50 | 40 | 5 | 0,8 | 116,0 | 8 | 0,95 | 80 | sì |
| IH35641045/50 | 45 | 5 | 0,75 | 108,75 | 7,5 | 1,15 | 90 | sì |
| IH35641050/50 | 50 | 5,4 | 0,7 | 101,5 | 7 | 1,30 | 100 | sì |
| IH35641060/50 | 60 | 6,1 | 0,6 | 87,0 | 6 | 1,75 | 120 | sì |
| IH35641075/50 | 75 | 7 | 0,45 | 65,25 | 4,5 | 2,30 | 150 | sì |
| IH35641100/30 | 100 | 8 | 0,3 | 43,5 | 3 | 3,65 | 200 | sì |
| IH35641120/30 | 120 | 8 | 0,2 | 29,0 | 2 | 4,30 | 240 | no |
| IH35641125/30 | 125 | 8,3 | 0,2 | 29,0 | 2 | 4,60 | 250 | no |
| IH35641150/20 | 150 | 9,5 | 0,2 | 29,0 | 2 | 6,50 | 300 | no |

APERSPIR I.D. mm. TOOD QUALITY - MADE IN ITALY - PARKER



ENOREX

Per aspirazione e mandata di vino e altri alimenti liquidi ed utilizzato in cantine, magazzini e porti per il carico e scarico di cisterne e serbatoi.

Costruzione

Tubo flessibile e leggero con spirale rigida rossa in PVC incorporata in una parete di PVC trasparente e prodotto con materiali conformi alla norma 2007/19/EC per alimenti e alla RoHS 2002/95/EC

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +60 °C (+140 °F)



- Conforme ai requisiti previsti dalle Direttiva Europea 1935/2004 CEE Classe A, B e C.
- Per impieghi gravosi
- Aspirazione 0,9 bar
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | Y 9 Dressione di esercizio | | | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|------|----------------------------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35620025/50 | 25 | 34 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,55 | 125 | no |
| IH35620030/50 | 30 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 0,65 | 150 | no |
| IH35620040/50 | 40 | 50 | 0,9 | 130,5 | 9 | 0,85 | 200 | sì |
| IH35620050/50 | 50 | 62 | 0,8 | 116,0 | 8 | 1,20 | 250 | sì |
| IH35620060/50 | 60 | 72 | 0,75 | 108,8 | 7,5 | 1,60 | 360 | sì |
| IH35620080/50 | 80 | 94 | 0,65 | 94,25 | 6,5 | 2,20 | 520 | sì |
| IH35620100/25 | 100 | 116 | 0,5 | 72,5 | 5 | 3,36 | 650 | no |
| IH35620120/25 | 120 | 138 | 0,3 | 43,5 | 3 | 4,20 | 780 | no |

ENOREX I.D. mm. 🗹 FOOD QUALITY - MADE IN ITALY - PARKER





TE TUBO PER ACQUA POTABILE IN POLIURETANO


Utilizzato in applicazioni mobili per il trasferimento di grandi volumi di acqua potabile da autobotti in occasione di grandi eventi pubblici o in luoghi di lavoro.

Impiegato anche per l'approvvigionamento idrico in situazioni di emergenza per sopperire alla mancanza di rifornimento alle condutture principali di acqua potabile durante l'interruzione di servizio.

Costruzione

Poliuretano estruso su una calza di rinforzo in poliestere.

Intervallo di temperatura -40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)



- Testato per garantire la compatibilità con l'acqua potabile, tra cui l'assoluta inalterabilità di sapore ed odore
- Più facile da raccordare, installare e rimuovere rispetto alle condutture in polietilene
- Composto da polimeri ad elevata prestazione per preservare il fluido da contaminazioni
- Conforme a: regolamento 31 del Water Supply (Water Quality) Regulations 2000 e presente nella lista del DWI, Water Regulations Advisory Scheme (WRAS), Istituto Nazionale Polacco per la Salute e USA NSF 61
- Fattore di sicurezza 2:1

| Riferimento | | - - | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|--------------|-----------------|----------------|---------|------------------------|-------|-----|-------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mr | m) D. I | E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| TE15X200MBPW | 32 | 1½ | 2,15 | 3,1 | 450,0 | 31 | 0,331 | _ | no |
| TE20X200MBPW | 51 | 2 | 2,30 | 3,1 | 450,0 | 31 | 0,408 | _ | no |
| TE25X200MBPW | 63,5 | 2 ½ | 2,30 | 3,1 | 450,0 | 31 | 0,580 | _ | no |
| TE40X200MBPW | 102 | 4 | 3,30 | 1,8 | 270,0 | 18 | 1,137 | _ | no |
| TE60X200MBPW | 152 | 6 | 3,05 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,717 | _ | no |










aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding






Leggera aspirazione







J – Leggera aspirazione

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|----------------|---|-----------------------------|--------------|
| ASPIREX | 20 - 250 | -15 / +60 | aspirazione |
| ASPIREX 140 °C | 40 - 150 | -40 / +140 | aspirazione |
| ASPIREX PU/ANC | 38 - 100 | -25 / +85 | aspirazione |



| | 4 | _ | |
|---|----|---|---|
| | C | | 1 |
| | | | į |
| | ٩ | 2 | 2 |
| | - | ī | 3 |
| | J. | 3 | |
| | đ | Ð | 3 |
| | ï | | |
| | | | |
| | _ | 3 | |
| | 4 | 2 | 1 |
| | U | 7 | 1 |
| | - | | 1 |
| | Ц | 0 | 1 |
| | _ | | |
| | Ţ | 0 | 1 |
| | • | | |
| | đ | 5 | |
| | | 1 | |
| | - | 4 | |
| | | • |) |
| | 4 | 1 | ٦ |
| | | í | 4 |
| F | | | ı |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ē | i | 5 | ١ |
| | | | 4 |
| | | | |

| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | | Fattore di sicurezza | | Norma | Pagina |
|-----------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|----|-------|--------|
| PVC | spirale in PVC | PVC | - | - | SÌ | | J4 |
| SANTO- PRENE | spirale in acciaio | | - | - | SÌ | | J5 |
| PU | spirale in PVC e rame | | - | - | sì | | J6 |



ASPIREX

Idoneo per aspirazione di aria, polvere, fumi, segatura e trucioli di legno. Indicato inoltre per i sistemi di aspirazione centralizzata adottati nella lavorazione del legno, nell'industria tessile, ceramica, saldature e adatto anche per macchinari agricoli.

Costruzione

Tubo con spirale rigida in PVC grigio integrata nella parete in PVC flessibile color grigio metallizzato. Corrugato esternamente e liscio interamente. Autoestinguente in conformità ai requisiti previsti dalla norma UL 94 classe V2.

Intervallo di temperatura

-15 °C (+5 °F) +60 °C (+140 °F)



- Tubo autoestinguente
- Adatto per impieghi generici
- Da non usare in mandata
- Aspirazione 0,75 bar fino a 50 mm per diametri superiori a 0,40 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock | |
|---------------|------------------|-------------|------------------------|-----|------|----------------------|----------|----|
| | D.I. (mm) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35560020/50 | 20 | 2,6 | _ | _ | _ | 0,14 | 20 | sì |
| IH35560025/50 | 25 | 2,9 | _ | - | - | 0,18 | 25 | sì |
| IH35562032/50 | 32 | 3,3 | - | - | - | 0,27 | 32 | sì |
| IH35560040/50 | 40 | 3,9 | _ | - | - | 0,36 | 40 | sì |
| IH35560050/50 | 50 | 4,2 | _ | _ | _ | 0,52 | 50 | sì |
| IH35560060/50 | 60 | 4,4 | _ | - | - | 0,64 | 60 | sì |
| IH35560070/50 | 70 | 4,8 | _ | _ | _ | 0,76 | 70 | sì |
| IH35560080/50 | 80 | 5,0 | _ | - | - | 0,97 | 80 | sì |
| IH35560100/30 | 100 | 5,3 | _ | _ | _ | 1,27 | 100 | sì |
| IH35560120/30 | 120 | 5,6 | _ | - | - | 1,58 | 120 | sì |
| IH35560150/30 | 150 | 5,9 | - | - | - | 2,15 | 150 | sì |
| IH35562160/30 | 160 | 6,1 | - | - | - | 2,28 | 160 | no |
| IH35560200/15 | 200 | 7,0 | - | - | - | 2,95 | 200 | sì |
| IH35560250/15 | 250 | 8,0 | - | - | - | 4,00 | 250 | no |





ASPIREX 140°

Tubo per aspirazione di aria, fumo, vapori, gas combusti, polvere, trucioli, granuli e pellets. Ottima resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline, resistente anche al policloroprene (CR), agli idrocarburi ed agli olii.

Resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Resistente all'olio come previsto dal metodo ASTM D 2000.

Nota: utilizzare il tubo in condizioni statiche e non dinamiche.

Costruzione

Tubo nero in santoprene con spirale in acciaio incorporata.

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +125 °C (+257 °F), Per brevi periodi, fino a un massimo di +140 °C (+284 °F)



- Idoneo ad aspirare fluidi di diverso tipo
- Resistente all'olio come previsto dal metodo ASTM D 2000
- Costruito per applicazioni con temperature elevate
- Da non usare in mandata
- Aspirazione 0,3 bar fino a 50 mm per diametri superiori a 0,25 bar

Tolleranze

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|-----------|-------------|------------------------|-----|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35579040/30 | 40 | 46 | - | - | _ | 0,20 | 46 | no |
| IH35579050/30 | 50 | 56 | - | - | _ | 0,28 | 56 | no |
| IH35579063/30 | 63 | 69 | - | _ | _ | 0,34 | 69 | no |
| IH35579080/30 | 80 | 87 | - | - | _ | 0,48 | 87 | no |
| IH35579090/30 | 90 | 97 | - | - | _ | 0,52 | 97 | no |
| IH35579100/30 | 100 | 107 | - | - | - | 0,66 | 107 | no |
| IH35579110/30 | 110 | 117 | - | - | _ | 0,72 | 117 | no |
| IH35579125/30 | 125 | 132 | - | - | _ | 0,80 | 132 | no |
| IH35579150/30 | 150 | 157 | _ | _ | _ | 1,10 | 157 | no |



ASPIREX PU/ANC

Indicato per aspirazione di aria calda, polvere abrasiva, fumi caldi, segatura, trucioli, cemento, granaglie, zucchero e altri granulati.

Costruzione

PU trasparente ed antistatico con spirale rigida in PVC grigio resistente agli urti, all'abrasione, all'ozono e composto da cordicella antistatica con 9 fili di rame. Uso alimentare – Poliuretano conforme a:

- F.D.A. CFR 21 parti 175, 105, 177, 1680, 177, 2600;
- CEE 82/711, 85/572, 89/109, 90/128, 92/30, 93/8, 95/3, 98/11

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +85 °C (+185 °F)



- Conforme a FDA titolo 21 e specifiche europee.
- Forte resistenza all'abrasione.
- Da non usare in mandata
- Aspirazione 0,5 bar fino a 32 mm per diametri superiori a 0,4 bar

Tolleranze


| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-------------|------------------------|-----|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH35576038/20 | 38 | 44,6 | _ | - | _ | 0,23 | 45 | no |
| IH35576050/20 | 50 | 57,0 | _ | - | _ | 0,31 | 57 | SÌ |
| IH35576060/20 | 60 | 67,4 | _ | _ | _ | 0,39 | 67 | sì |
| IH35576080/20 | 80 | 89,0 | _ | _ | _ | 0,61 | 89 | sì |
| IH35576102/20 | 102 | 112,4 | - | - | _ | 0,84 | 112 | sì |





aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Multiuso







K - Multiuso

| Tubo | Diametri Interni (mm) | Intervallo Temp. (°C) | Applicazione |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| GST II 15 BAR N/L | 5 - 38 | -40 / +100 | aria compressa e liquidi non aggressivi |
| GST II 15 BAR NR/L | 6.5 - 38 | -40 / +100 | aria compressa e liquidi non aggressivi |
| GST II 20 BAR N/L | 6.5 - 25 | -40 / +100 | aria compressa e liquidi non aggressivi |
| PYTHON N/L 20 | 10 - 50 | -40 / +120 | fluidi vari |
| PYTHON NV/L 20 | 10 - 50 | -40 / +120 | fluidi vari |
| PYTHON NY/L 30 | 6 - 100 | -40 / +120 | fluidi vari |
| JUMBO N/L | 13 - 25 | -40 / +120 | fluidi vari |
| E-Z FROM MP | 13 - 75 | -34 / +120 | tubo alta flessibilità per vari fluidi |
| OILPRESS N/L 20 | 6 - 25 | -30 / +100 | fluidi vari |
| OILPRESS N/L 30 | 6 - 25 | -30 / +100 | fluidi vari |
| ARCTIC EDGE | 9.5 - 38 | -57 / +100 | vari fluidi a basse temperature |
| JIFFY | 6.5 - 19 | -40 / +100 | fluidi vari |
| APERFRUT 20 | 8 - 19 | -15 / +60 | irrorazione |
| APERFRUT 40 | 8 - 13 | -15 / +60 | irrorazione |
| APERFRUT 80 | 8 - 13 | -15 / +60 | irrorazione |
| TE AS tubo antistatico in poliuretano | 32 - 51 | -40 / +80 | fluidi vari |
| TS tubo per liquami in poliuretano | 90 - 125 | -40 / +80 | concimazione |



| Sottostrato | Rinforzo | Rivestimento | Pressione (bar) | Fattore di sicurezza | Aspira- zione | Norma | Pagina |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| EPDM | tessile | EPDM | 15 | 4 | | | K4 |
| EPDM | tessile | EPDM | 15 | 4 | | | K5 |
| EPDM | tessile | EPDM | 20 | 4 | | | K6 |
| EPDM | tessile | EPDM | 20 | 3 | | | K 7 |
| EPDM | tessile | EPDM | 20 | 3 | | | K8 |
| EPDM | tessile | EPDM | 30 | 3 | | | K9 |
| EPDM | tessile | EPDM | 20 | 3 | | | K10 |
| CR | tessile | CR | 5 | 4 | SÌ | | K11 |
| NBR | tessile | CR | 20 | 3 | | | K12 |
| NBR | tessile | CR | 30 | 3 | | | K12 |
| NBR | tessile + spirale in rame | CR | 20 | 4 | | | K13 |
| NBR | tessile | CR | 20 | 4 | | Secondo le specifiche MSHA | K14 |
| PVC | tessile | PVC | 20 | 4 | | | K15 |
| PVC | tessile | PVC | 40 | 3 | | | K15 |
| PVC | tessile | PVC | 80 | 2.5 | | | K15 |
| PU | tessile + spirale in rame | PU | 20 | 2 | | | K16 |
| PU | tessile | PU | 10 | 3 | | | K17 |





GST II BLACK 15

Parker Global Product

Utilizzato in agricoltura e nell'edilizia, in sistemi lubrificanti ad aria ed in generale nell'industria per mandata di aria (con tracce d'olio), prodotti chimici non aggressivi ed acqua. Trova svariate applicazioni nel settore OEM e nell'aftermarket. Non adatto per oli minerali o carburanti raffinati.

Costruzione

Sottostrato: nero in mescola a base di gomma EPDM antistatica

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM resistente all'abrasione,

al calore ed all'ozono

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F)



- A base di gomma senza Nitrosamine
- Possibilità di raccordatura a pressare
- In mescola EDPM resistente a tracce d'olio
- Fattore di sicurezza 4:1



Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Pre MPa | ssione di es | sercizio bar | Peso kg/m | Raggio min. di curv. mm | in stock |
|-----------------|------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------|
| IH709319200/40 | 5 | 11 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,10 | 40 | no |
| IH709325200/100 | 6,5 | 13 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,13 | 50 | sì |
| IH709325200/40 | 6,5 | 13 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,13 | 50 | sì |
| IH709331200/100 | 8 | 15 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,16 | 65 | sì |
| IH709331200/40 | 8 | 15 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,16 | 65 | sì |
| IH709338200/100 | 9,5 | 17 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,20 | 75 | sì |
| IH709338200/40 | 9,5 | 17 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,20 | 75 | sì |
| IH709350200/100 | 13 | 21 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,29 | 105 | sì |
| IH709350200/40 | 13 | 21 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,29 | 105 | SÌ |
| IH709363200/100 | 16 | 25 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,36 | 130 | SÌ |
| IH709363200/40 | 16 | 25 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,36 | 130 | sì |
| IH709375200/40 | 19 | 28 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,49 | 150 | sì |
| IH7093100200/40 | 25 | 36 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,69 | 200 | sì |
| IH7093125204/40 | 32 | 45 | 1,5 | 200,0 | 15 | 1,15 | 230 | SÌ |
| IH7093150204/40 | 38 | 52 | 1,5 | 200,0 | 15 | 2,76 | 250 | sì |

Parker SERIES 7093 GST® II ... ID (..mm) 200 PSI (15 bar) MAX WP



Catalogo 4401/IT

GST II RED 15

Parker Global Product

Utilizzato in agricoltura e nell'edilizia, in sistemi lubrificanti ad aria ed in generale nell'industria per mandata di aria (con tracce d'olio), prodotti chimici non aggressivi ed acqua. Trova svariate applicazioni nel settore OEM e nell'aftermarket. Non adatto per oli minerali o carburanti raffinati.

Costruzione

Sottostrato: nero in mescola a base di gomma EPDM antistatica.

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: rosso, liscio in mescola a base di gomma EPDM isolante, resistente all'abrasione,

al calore ed all'ozono

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F)



- A base di gomma senza Nitrosamine
- Possibilità di raccordatura a pressare
- In mescola EDPM resistente a tracce d'olio
- Fattore di sicurezza 4:1



Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH709225200/40 | 6,5 | 13 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,13 | 50 | no |
| IH709231200/40 | 8 | 15 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,16 | 65 | no |
| IH709238200/40 | 9,5 | 17 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,20 | 75 | no |
| IH709250200/40 | 13 | 21 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,29 | 105 | sì |
| IH709263200/40 | 16 | 25 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,36 | 130 | sì |
| IH709275200/40 | 19 | 28 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,49 | 150 | sì |
| IH7092100200/40 | 25 | 36 | 1,5 | 200,0 | 15 | 0,69 | 200 | sì |
| IH7092125204/40 | 32 | 45 | 1,5 | 200,0 | 15 | 1,15 | 230 | no |
| IH7092150204/40 | 38 | 52 | 1,5 | 200,0 | 15 | 2,76 | 250 | no |

-Parker







GST II BLACK 20

Parker Global Product

Indicato in applicazioni ad aria compressa con presenza di tracce d'olio. Utilizzato anche in agricoltura, nell'edilizia, ed in molteplici usi industriali per mandata di acqua, prodotti chimici e fluidi non aggressivi. Non adatto per oli minerali o benzine raffinate.

Costruzione

Sottostrato: nero in mescola a base di gomma EPDM antistatica.

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM, resistente all'abrasione,

al calore e all'ozono

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F)



 Mescola a base di gomma senza Nitrosamine



- Possibilità di raccordatura a pressare
- Mescola EDPM resistente a tracce d'olio
- Disponibili a magazzino in tutte le misure
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH709325300/100 | 6,5 | 14 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,16 | 50 | sì |
| IH709331300/100 | 8 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,20 | 65 | sì |
| IH709338300/100 | 9,5 | 17,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,23 | 75 | sì |
| IH709350304/100 | 13 | 22 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,36 | 105 | sì |
| IH709363304/100 | 16 | 27 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,52 | 130 | sì |
| IH709375304/40 | 19 | 29,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,56 | 150 | sì |
| IH7093100304/40 | 25 | 36,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,75 | 200 | sì |

Parker SERIES 7093 GST® II ... ID (..mm) 300 PSI (20 bar) MAX WP

K6



PYTHON N/L 20

Indicato per mandata di aria, acqua calda e fredda e prodotti chimici poco aggressivi. I tubi PYTHON sono caratterizzati dalle seguenti proprietà:

- Alta resistenza all'ozono
- Antistaticità
- Resistenza all'alta temperatura
- Resistenza alla bassa temperatura
- Rivestimento stabilizzato che non macchia
- Elevata flessibilità

Costruzione

Sottostrato: Nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, antistatica (R < 1 $M\Omega/m$) resistente a prodotti chimici poco aggressivi

Rinforzo: Tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine antistatica

 $(R < 1 M\Omega/m)$



- Il sottostrato ed il rivestimento sono antistatici. Adatto per applicazioni ATEX
- Ineguagliabile maneggevolezza
- Ampia gamma di temperature
- La sua versatilità di uso consente di ottimizzare lo stock
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F) con punte fino +140 °C (+284 °F)

Tolleranze

I.D. ≤ 25 mm secondo UNI EN ISO 1307 I.D. > 25 mm secondo RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30351270/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,22 | 60 | sì |
| IH30351271/40 | 13 | 20 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,26 | 80 | sì |
| IH30351272/40 | 15 | 22 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,29 | 90 | sì |
| IH30351273/40 | 19 | 27 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,41 | 110 | sì |
| IH30351274/40 | 25 | 34 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,60 | 150 | sì |
| IH36351270/40 | 32 | 44 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,98 | 320 | sì |
| IH36351271/40 | 38 | 51 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,20 | 380 | sì |
| IH36351272/40 | 50 | 66 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,76 | 500 | sì |





PYTHON NV/L 20

Indicato per mandata di aria, acqua calda e fredda e prodotti chimici poco aggressivi. I tubi PYTHON sono caratterizzati dalle seguenti proprietà:

- Alta resistenza all'ozono
- Antistaticità
- Resistenza all'alta temperatura
- Resistenza alla bassa temperatura
- Rivestimento stabilizzato che non macchia
- Elevata flessibilità

Costruzione

Sottostrato: Nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, antistatica resistente a prodotti chimici poco aggressivi

Rinforzo: Tessili sintetici

Rivestimento: verde, liscio, in mescola a base di

gomma EPDM senza Nitrosamine

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F) con punte fino +140 °C (+284 °F)



- Ineguagliabile maneggevolezza
- Ampia gamma di temperature
- La sua versatilità di uso consente ottimizzare lo stock
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Tolleranze

I.D. ≤ 25 mm secondo UNI EN ISO 1307 I.D. > 25 mm secondo RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30351200/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,22 | 60 | sì |
| IH30351201/40 | 13 | 20 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,26 | 80 | sì |
| IH30351202/40 | 15 | 22 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,29 | 90 | sì |
| IH30351203/40 | 19 | 27 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,41 | 110 | sì |
| IH30351204/40 | 25 | 34 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,60 | 150 | SÌ |
| IH36351201/40 | 32 | 44 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,98 | 320 | SÌ |
| IH36351202/40 | 38 | 51 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,20 | 380 | SÌ |
| IH36351203/40 | 42 | 56 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,42 | 420 | SÌ |
| IH36351204/40 | 50 | 66 | 2,0 | 300,0 | 20 | 1,76 | 500 | sì |

PYTHON NY/L 30

Indicato per mandata di aria, acqua calda e fredda e prodotti chimici poco aggressivi. I tubi PYTHON sono caratterizzati dalle seguenti proprietà:

- Alta resistenza all'ozono
- Antistaticità
- Resistenza all'alta temperatura
- Resistenza alla bassa temperatura
- Rivestimento stabilizzato che non macchia
- Elevata flessibilità

Costruzione

Sottostrato: Nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine, antistatica resistente a prodotti chimici poco aggressivi

Rinforzo: Tessili sintetici

Rivestimento: giallo, liscio, in mescola a base di

gomma EPDM senza Nitrosamine

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F) con punte fino +140 °C (+284 °F)



- Ineguagliabile maneggevolezza
- Ampia gamma di temperature
- La sua versatilità di uso consente ottimizzare lo stock
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Tolleranze

I.D. ≤ 25 mm secondo UNI EN ISO 1307 I.D. > 25 mm secondo RMA steel mandrel Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30351250/40 | 6 | 14 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,18 | 40 | sì |
| IH30351251/40 | 8 | 17 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,25 | 50 | sì |
| IH30351252/40 | 10 | 20 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,34 | 60 | sì |
| IH30351253/40 | 13 | 23 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,40 | 80 | sì |
| IH30351254/40 | 16 | 27 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,52 | 100 | sì |
| IH30351255/40 | 19 | 30 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,60 | 110 | sì |
| IH30351256/40 | 25 | 37 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,88 | 150 | sì |
| IH36351250/40 | 32 | 44 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,95 | 320 | sì |
| IH36351251/40 | 38 | 51 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,20 | 380 | sì |
| IH36351252/40 | 42 | 56 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,45 | 420 | no |
| IH36351253/40 | 50 | 66 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,93 | 500 | sì |
| IH36351254/20 | 65 | 82 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,50 | 650 | no |
| IH36351255/20 | 75 | 91 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,08 | 750 | sì |
| IH36351256/20 | 100 | 122 | 3,0 | 450,0 | 30 | 5,05 | 1000 | no |





JUMBO

Indicato per mandata di aria, acqua calda e fredda e prodotti chimici non aggressivi in un'ampia gamma di applicazioni industriali ed agricole.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma EPDM senza Nitrosamine con tre strisce rosse longitudinali di diverse altezze, resistente all'abrasione, al calore ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +120 °C (+248 °F)



- Indicato per applicazioni nel settore agricolo, edile ed industriale
- Marcatura ad impressione per una maggiore durata
- Rivestimento caratterizzato da tre strisce rosse per una più facile identificazione
- Mescola a base di gomma senza Nitrosamine
- Fattore di sicurezza 3:1



Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|------------------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH30116500/40 | 13 | 19 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,21 | 75 | SÌ |
| IH30116501/40 | 15 | 22 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,28 | 90 | sì |
| IH30116502/40 | 19 | 27 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,40 | 110 | sì |
| IH30116504/40 | 25 | 34 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,57 | 150 | SÌ |

JUMBO (logo) WASSERSCHLAUCH (logo) JUMBO 20 bar Ø mm. MAX 120°C MADE IN ITALY





E-Z FORM MP

Parker Global Product

Adatto per linee di aspirazione e mandata di biodiesel, diesel, etanolo e benzina in linee di mandata e ritorno carburante per autotrazione, linee di scarico per autobus, gru, macchinari off-road. Estremamente flessibile e leggero riduce i tempi di installazione, elimina la necessità di progettazioni speciali di attrezzature e di costi di fabbricazione. Ideale per spazi ristretti dove viene normalmente richiesto il tubo preformato. Sconsigliato per il rifornimento di combustibile, non deve essere trascinato su spigoli vivi o superfici molto abrasive.

Costruzione

Sottostrato: nero, in mescola a base di

gomma CR antistatica

Rinforzo: Più strati tessili con spirale metallica Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma CR, ondulato, resistente a oli minerali ed agenti

atmosferici



- Risparmio di costi e tempo grazie ad un'istallazione semplice e rapida
- Elevata resistenza e flessibilità, minimo sforzo richiesto per piegare il tubo
- Possibilità di raccordatura a pressare
- Fattore di sicurezza 4:1
- Aspirazione 0,9 bar

Intervallo di temperatura

D.I. ≤ 25 mm:

-34 °C (-30 °F) +121 °C (+250 °F)

Tutte le altre misure:

-29 °C (-20 °F) +93 °C (+200 °F)

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307
Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio Pes | | | | Raggio min. di curv. | in stock |
|---------------|------------------|-----------|----------------------------|------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH72190500/10 | 13 | 23 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,33 | 37 | sì |
| IH72190625/10 | 16 | 26 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,39 | 46 | sì |
| IH72190750/10 | 19 | 29 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,46 | 51 | sì |
| IH72191000/10 | 25 | 35 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,56 | 51 | sì |
| IH72191250/10 | 32 | 43 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,75 | 79 | sì |
| IH72191500/10 | 38 | 49 | 0,5 | 75,0 | 5 | 0,85 | 99 | sì |
| IH72192000/10 | 51 | 63 | 0,5 | 75,0 | 5 | 1,44 | 150 | sì |
| IH72192500/10 | 63,5 | 76,5 | 0,5 | 75,0 | 5 | 1,74 | 221 | sì |
| IH72193000/10 | 76 | 90 | 0,5 | 75,0 | 5 | 2,23 | 270 | sì |





SERIES 7219 E-Z FORM MP HOSE 75 PSI MAX WP



OILPRESS N/L 20 - 30

Tubo utilizzabile in svariati settori per mandata di molteplici fluidi, in particolare prodotti petroliferi con contenuto di aromatici fino al 50 %.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in mescola a base di gomma NBR resistente all'olio, al carburante ed ai prodotti derivati dal petrolio con contenuto di aromatici fino al 50 %

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: nero, liscio, autoestinguente, antistatico, (R < 1 M Ω /m) in mescola a base di gomma CR, resistente al calore, all'olio, all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura

-30 °C (-22 °F) +100 °C (+212 °F), con punte massime fino a +120 °C (+248 °F) per olio



- Indicato per applicazioni nel settore agricolo, edile ed industriale
- Adatto per mandata di molteplici fluidi incluso Biodiesel B100
- Due livelli di pressione di esercizio
- Ampia gamma di temperature
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di es | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-----------------|------------------|-----------|-----|--------------|----------|------|----------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| OILPRESS N/L 20 | • | | | | | | | |
| IH30832000/40 | 6 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,12 | 25 | SÌ |
| IH30832001/40 | 8 | 14 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,15 | 35 | sì |
| IH30832002/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,21 | 40 | sì |
| IH30832003/40 | 13 | 20 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,26 | 55 | sì |
| IH30832004/40 | 16 | 23 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,31 | 65 | sì |
| IH30832005/40 | 19 | 28 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,47 | 80 | sì |
| IH30832006/40 | 25 | 36 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,74 | 100 | sì |
| OILPRESS N/L 30 | | | | | | | | |
| IH30832031/40 | 6 | 14 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,18 | 25 | no |
| IH30832032/40 | 8 | 16 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,21 | 30 | sì |
| IH30832038/40 | 9 | 17 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,24 | 35 | no |
| IH30832033/40 | 10 | 18 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,25 | 40 | sì |
| IH30832034/40 | 13 | 23 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,40 | 55 | sì |
| IH30832035/40 | 16 | 27 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,47 | 65 | no |
| IH30832036/40 | 19 | 30 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,60 | 80 | no |
| IH30832037/40 | 25 | 37 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,83 | 100 | no |

RUBBER HOSE OILPRESS W.P. bar R<1M Ω MADE IN ITALY Parker



ARCTIC-EDGE

Parker Global Product

Indicato per mandata di aria, sostanze chimiche non aggressive, acqua, olio minerale, biodiesel, diesel, etanolo e benzina da utilizzare in applicazioni refrigeranti ed in condizioni climatiche rigide. Adatto per applicazioni industriali, nei settori agricoli e nell'edilizia.

Da non usare per l'erogazione di carburante.

Costruzione

Sottostrato: nero, in mescola a base di gomma NBR Rinforzo: Filato tessile con cordicelle di rame Rivestimento: nero, in mescola a base di gomma CR, resistente a oli minerali ed agenti atmosferici

Intervallo di temperatura -57 °C (-70 °F) +100 °C (+212 °F)




- Tubo molto flessibile, resistente allo schiacciamento e temperature bassissime
- Tubo conduttivo provvisto di cordicelle di rame incorporate
- Rivestimento caratterizzato da una striscia blu longitudinale per una immediata identificazione
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|-----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH710238304/40 | 9,5 | 19 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,10 | 96 | no |
| IH710250304/40 | 13 | 23 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,13 | 127 | no |
| IH710275304/40 | 19 | 29,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,17 | 152 | sì |
| IH7102100304/40 | 25 | 37 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,24 | 203 | sì |
| IH7102125304/40 | 32 | 46 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,38 | 228 | sì |
| IH7102138304/40 | 35 | 49 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,40 | 241 | no |
| IH7102150304/40 | 38 | 51,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,42 | 254 | sì |









JIFFY

Parker Global Product

Adatto per mandata di aria, prodotti chimici non aggressivi, acqua, oli minerali, biodiesel, diesel, etanolo e benzina da utilizzare in sistemi di verniciatura ad aria, strumenti ad aria, linee di trasferimento e di aspirazione. Adatto per il settore agricolo nell'edilizia ed industriale. Da non usare in applicazioni dinamiche, sistemi frenanti ad aria e sistemi di alimentazione a bordo. I raccordi Push- on non necessitano di fascette, morsetti o speciali sistemi di tenuta.

Costruzione

Sottostrato: nero, in mescola a base di gomma NBR

senza silicone
Rinforzo: treccia tessile

Rivestimento: nero, liscio, in mescola a base di gomma CR, resistente alla fiamma secondo

le specifiche MSHA

Intervallo di temperatura

-40 °C (-40 °F) +100 °C (+212 °F)



- Con raccordi riutilizzabili serie 82 Push Lok®
- Resistente allo schiacciamento e con una miglior tenuta sul raccordo
- Rivestimento resistente alla fiamma secondo le specifiche MSHA (resistente alla fiamma)
- Fattore di sicurezza 4:1

Tolleranze

Secondo la Norma UNI EN ISO 1307 Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pre | ssione di e | sercizio | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| IH7212251BK/40 | 6,5 | 12,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,13 | 76 | sì |
| IH7212381BK/40 | 9,5 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,16 | 76 | sì |
| IH7212501BK/40 | 13 | 19 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,23 | 127 | sì |
| IH7212631BK/40 | 16 | 23 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,33 | 152 | sì |
| IH7212751BK/40 | 19 | 28 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,46 | 178 | sì |

Parker





APERFRUT 20 - 40 - 80

Indicato per mandata di aria, acqua e prodotti fungicidi. Impiegato nelle irrorazioni in agricoltura. Resistente a tracce d'olio.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in PVC

Rinforzo: tessili sintetici

Rivestimento: arancione (20), rosso (40) e blu (80), liscio, in PVC resistente all'abrasione e agli

agenti atmosferici

Intervallo di temperatura -15 °C (+5 °F) +60 °C (+140 °F)



- Rivestimento con diversa colorazione a seconda del livello di pressione
- Utilizzato con una molteplicità di fluidi in applicazioni industriali diverse.
- Fattore di sicurezza 3:1 per i tubi a 20 e 40 bar
 Fattore di sicurezza 3.5.
- Fattore di sicurezza 2,5:1 per i tubi a 80 bar

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

| Riferimento | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | in stock |
|----------------|------------------|-----------|------------------------|--------|-----|------|----------------------------|----------|
| | D.I. (mm) | D.E. (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| APERFRUT 20 | | | | | | | | |
| IH35040010/100 | 8 | 13 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,11 | 30 | sì |
| IH35040012/100 | 10 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,14 | 55 | sì |
| IH35040014/100 | 13 | 19 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,20 | 85 | sì |
| IH35040015/100 | 16 | 23 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,29 | 90 | no |
| IH35040016/100 | 19 | 26,5 | 2,0 | 300,0 | 20 | 0,33 | 100 | sì |
| APERFRUT 40 | | | | | | | | |
| IH35040260/100 | 8 | 14 | 4,0 | 600,0 | 40 | 0,14 | 30 | sì |
| IH35040261/100 | 10 | 16 | 4,0 | 600,0 | 40 | 0,17 | 50 | sì |
| IH35040114/100 | 13 | 21 | 4,0 | 600,0 | 40 | 0,29 | 80 | sì |
| APERFRUT 80 | | | | | | | | |
| IH35040268/100 | 8 | 15 | 8,0 | 1200,0 | 80 | 0,17 | 25 | sì |
| IH35040270/100 | 10 | 18 | 8,0 | 1200,0 | 80 | 0,23 | 45 | sì |
| IH35040214/100 | 13 | 23 | 7,0 | 1015,0 | 70 | 0,38 | 60 | sì |







TE AS TUBO IN POLIURETANO ANTISTATICO

Indicato per trasferimento e scarico di fluidi che sviluppano cariche elettriche passando attraverso il tubo. Adatto anche per benzina e carburanti con un contenuto aromatico non superiore al 30 % (a temperatura ambiente).

Costruzione

Poliuretano estruso intorno ad uno strato di rinforzo in tessuto poliestere e provvisto di due cordicelle antistatiche

Intervallo di temperatura


-40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)



- Il rivestimento color giallo brillante del tubo ne facilita l'identificazione
- Più facile da raccordare, installare e rimuovere rispetto al tubo in polietilene
- Polimero con elevate prestazioni per preservare il fluido da contaminazione
- Fattore di sicurezza 2.1

| Riferimento | Diametro nominale | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | dal deposito | |
|--------------|-------------------|--------|------------------------|-----|-------|------|----------------------|-----------------|----|
| | (mm) | (inch) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| TE15X250MYAS | 32 | 1 ½ | 2,15 | 2,7 | 400,0 | 27 | 0,33 | _ | no |
| TE20X250MYAS | 51 | 2 | 2,30 | 3,1 | 450,0 | 31 | 0,41 | - | no |







TS TUBO IN POLIURETANO PER LIQUAMI

Tubo idoneo al trasferimento e scarico di liquami. Le pareti del tubo sono costruite con un maggior spessore per una più alta resistenza all'abrasione e durata per il tipo di utilizzo particolarmente gravoso.

Costruzione

Poliuretano estruso intorno ad uno strato di rinforzo in tessuto poliestere


Intervallo di temperatura -40 °C (-40 °F) +80 °C (+176 °F)



- Spessore maggiorato della parete per una più elevata resistenza allo sfregamento
- Più facile da raccordare, installare e rimuovere rispetto al tubo in polietilene
- Eccellente resistenza all'abrasione interna ed esterna
- Fattore di sicurezza 3:1

| Riferimento Diametro | | | Pressione di esercizio | | | Peso | Raggio min. di curv. | dal deposito | |
|----------------------|------|--------|------------------------|-----|-------|------|----------------------|-----------------|----|
| | (mm) | (inch) | Parete (mm) | MPa | psi | bar | kg/m | mm | |
| TS35X300MN | 90 | 3 ½ | 3,80 | 1,7 | 250,0 | 17 | 1,19 | _ | no |
| TS40X300MN | 102 | 4 | 3,80 | 1,7 | 250,0 | 17 | 1,33 | _ | no |
| TS50X300MN | 127 | 5 | 3,80 | 1,7 | 250,0 | 17 | 1,59 | _ | no |











Tecnologie Parker di Movimentazione & Controllo

In Parker, siamo spinti dall'impulso continuo di aiutare in nostri
clienti a raggiungere livelli superiori di redditività, progettando i
sistemi migliori secondo le loro
esigenze. Significa analizzare le
applicazioni dei clienti da diversi
punti di vista per trovare nuovi
modi ed opportunità di creare
valore.

Qualsiasi siano la movimentazione ed il controllo richiesti, Parker dispone dell'esperienza, della varietà di prodotti e della rete di contatti globale per una fornitura continua.

Nessuna azienda conosce la movimentazione ed il controllo meglio di Parker.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero gratuito 00800 27 27 5374



SETTORE AEROSPAZIALE

Mercati Chiave

- Motori per aerei
- Aviazione commerciale & generale
- Trasporti commerciali
- Sistemi per armi a terra
- Aerei militari
- Missili & veicoli di lancio
- Trasporti regionali
- Veicoli aerei senza equipaggio

Prodotti Chiave

- Sistemi & componenti di controllo del volo
- Sistemi di convogliamento dei fluidi
- Dispositivi di misurazione & di atomizzazione dei fluidi
- Sistemi & componenti per carburanti
- Sistemi & componenti idraulici
- Sistemi che generano azoto inerte
- Sistemi & componenti pneumatici
- Ruote & freni



CONTROLLO DELLA CLIMATIZZAZIONE

Mercati Chiave

- Agricoltura
- Condizionamento dell'aria
- Alimenti, bevande & latticini
- Scienze naturali & medicale
- Raffreddamento di precisione
- Processo
- Trasporto

Prodotti Chiave

- Controlli per CO2
- Controlli elettronici
- Filtri disidratatori
- Valvole di blocco manuali
- Tubi flessibili & raccordi
- Valvole di regolazione della pressione
- Distributori di refrigerante
- Valvole di sicurezza
- Valvole a solenoide
- Valvole di espansione termostatiche



IDRAULICA

Mercati Chiave

- Industria aerospaziale
- Elevatori aerei
- Agricoltura
- Macchine per l'edilizia
- Selvicoltura
- Macchinari industriali
- Settore minerario
- Petrolio & gas
- Generazione di potenza & energia
- Idraulica per autocarri

Prodotti Chiave

- Apparecchiature diagnostiche
- Cilindri & accumulatori idraulici
- Motori & pompe idraulici
- Sistemi idraulici
- Valvole & comandi idraulici
- Prese di forza
- Innesti & tubi flessibili termoplastici & in
- Raccordi & adattatori per tubi
- Disconnessioni rapide



PNEUMATICA

Mercati Chiave

- Industria aerospaziale
- Convogliatori & movimentazione del materiale
- Automazione industriale
- Scienze naturali & medicale
- Macchine utensili
- Macchinari per imballaggio
- Trasporti & settore automobilistico

Prodotti Chiave

- Preparazione dell'aria
- Cilindri compatti
- Sistemi di valvole field bus
- Pinze
- Cilindri guidati
- Manifold
- Valvole in miniatura
- Accessori pneumatici
- Attuatori & pinze pneumatici
- Valvole & controlli pneumaticiCilindri senza stelo
- Attuatori rotanti
- Cilindri a tiranti
- Generatori, ventose & sensori di vuoto





CONTROLLO DI PRO-**CESSO**

Mercati Chiave

- Chimica & affinazione
- Alimenti, bevande & latticini
- Medicale & dentistico
- Microelettronica
- Petrolio & gas
- Generazione di potenza

Prodotti Chiave

- Prodotti & sistemi per il condizionamento dei campioni analitici
- Raccordi, valvole & pompe per il rilascio chimico di fluoropolimeri
- Raccordi, valvole & regolatori per l'erogazione di gas ad elevata purezza
- Raccordi, valvole & regolatori per strumentazione
- Raccordi & valvole per media pressione
- Manifolds per il controllo di processo



SETTORE ELETTROMEC-CANICO

Mercati Chiave

- Settore aerospaziale
- Automazione industriale
- Scienze naturali & medicale
- Macchine utensili
- Macchinari per imballaggio
- Macchinari per la carta
- Macchinari per la plastica & affinazione
- Metalli di prima fusione
- Semiconduttori & elettronica
- Tessili
- Fili & cavi

Prodotti Chiave

- Azionamenti elettrici & sistemi AC/DC
- Attuatori elettrici
- Controller
- Robot portale
- Ingranaggi
- Interfaccia uomo-macchina
- PC industriali
- Inverter
- Motori lineari, attuatori & slitte
- Attuatori di precisione
- Motori a passo
- · Servomotori, trasmissioni & comandi
- Estrusioni strutturali



FILTRAZIONE

Mercati Chiave

- Alimenti & bevande
- Macchinari industriali
- Scienze naturali
- Settore navale
- Apparecchiature per il settore mobile
- Petrolio & gas
- Generazione di potenza
- Processo
- Trasporto

Prodotti Chiave

- Generatori di gas per applicazioni analitiche
- Filtri per aria compressa & gas
- Monitoraggio e condizionamento fluidi
- Filtrazione & sistemi per aria del motore, carburante & olio
- Filtri idraulici, di lubrificazione & raffreddamento
- Filtri di processo, chimici, per acqua & per microfiltrazione
- Generatori di azoto, di idrogeno & di aria



TENUTA & SCHERMATURA

Mercati Chiave

- Industria aerospaziale
- Processo chimico
- Beni di consumo
- Energia, petrolio & gas
- Oleodinamica
- Settore industriale generale
- Informatica
- Scienze naturali
- Settore militare
- Semiconduttori
- Telecomunicazioni
- Trasporto

Prodotti Chiave

- Guarnizioni dinamiche
- O-Ring elastomerici
- Dispositivi di protezione EMI
- Guarnizioni elastomeriche estruse & fabbricate con taglio di precisione
- Forme elastomeriche omogenee & inserite
- Guarnizioni in metallo per alta temperatura
- · Guarnizioni composite trattenute in metallo & plastica
- Gestione termica



MOVIMENTAZIONE FLUIDI & GAS

Mercati Chiave

- Industria aerospaziale
- Agricoltura
- Movimentazione alla rinfusa di prodotti chimici
- Macchine per l'edilizia
- Alimenti & bevande
- Convogliamento di carburante & gas
- Macchinari industriali
- Settore mobile
- Petrolio & gas
- Trasporto
- Saldatura

Prodotti Chiave

- Raccordi & valvole in ottone
- Apparecchiature diagnostiche
- Sistemi di convogliamento dei fluidi
- Tubi flessibili industriali
- Tubi flessibili in PTFE & PFA, tubi & raccordi
- Innesti & tubi flessibili termoplastici & in gomma
- Raccordi & adattatori per tubi
- Disconnessioni rapide

Parker nel mondo

Europa, Medio Oriente, Africa

AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai Tel: +971 4 8127100 parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt Tel: +43 (0)2622 23501-0 parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900 parker.easteurope@parker.com

AZ - Azerbaijan, Baku Tel: +994 50 2233 458 parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles Tel: +32 (0)67 280 900 parker.belgium@parker.com

BG - Bulgaria, Sofia Tel: +359 2 980 1344 parker.bulgaria@parker.com

BY - Bielorussia, Minsk Tel: +375 17 209 9399 parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy Tel: +41 (0)21 821 87 00 parker.switzerland@parker.com

CZ - Repubblica Ceca, Klecany Tel: +420 284 083 111 parker.czechrepublic@parker.com

DE - Germania, Kaarst Tel: +49 (0)2131 4016 0 parker.germany@parker.com

DK - Danimarca, Ballerup Tel: +45 43 56 04 00 parker.denmark@parker.com

ES - Spagna, Madrid Tel: +34 902 330 001 parker.spain@parker.com

FI - Finlandia, Vantaa Tel: +358 (0)20 753 2500 parker.finland@parker.com

FR - Francia, Contamine s/Arve Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 parker.france@parker.com

GR - Grecia, Atene Tel: +30 210 933 6450 parker.greece@parker.com **HU - Ungheria,** Budaörs Tel: +36 23 885 470 parker.hungary@parker.com

IE - Irlanda, Dublino Tel: +353 (0)1 466 6370 parker.ireland@parker.com

IT - Italia, Corsico (MI) Tel: +39 02 45 19 21 parker.italy@parker.com

KZ - Kazakhstan, Almaty Tel: +7 7273 561 000 parker.easteurope@parker.com

NL - Paesi Bassi, Oldenzaal Tel: +31 (0)541 585 000 parker.nl@parker.com

NO - Norvegia, Asker Tel: +47 66 75 34 00 parker.norway@parker.com

PL - Polonia, Varsavia Tel: +48 (0)22 573 24 00 parker.poland@parker.com

PT - Portogallo, Leca da Palmeira Tel: +351 22 999 7360 parker.portugal@parker.com

RO - Romania, Bucarest Tel: +40 21 252 1382 parker.romania@parker.com

RU - Russia, Mosca Tel: +7 495 645-2156 parker.russia@parker.com

SE - Svezia, Spånga Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica Tel: +421 484 162 252 parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto Tel: +386 7 337 6650 parker.slovenia@parker.com

TR - Turchia, Istanbul Tel: +90 216 4997081 parker.turkey@parker.com

UA - Ucraina, Kiev Tel +380 44 494 2731 parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick Tel: +44 (0)1926 317 878 parker.uk@parker.com **ZA – Repubblica del Sudafrica,** Kempton Park Tel: +27 (0)11 961 0700 parker.southafrica@parker.com

America del Nord

CA – Canada, Milton, Ontario Tel: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico

AU – Australia, Castle Hill Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN - Cina, Shanghai Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong Tel: +852 2428 8008

IN - India, Mumbai Tel: +91 22 6513 7081-85

JP - Giappone, Tokyo Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR - Corea, Seoul Tel: +82 2 559 0400

MY - Malaysia, Shah Alam Tel: +60 3 7849 0800

NZ - Nuova Zelanda, Mt Wellington Tel: +64 9 574 1744

SG - Singapore Tel: +65 6887 6300

TH - Thailandia, Bangkok Tel: +662 186 7000-99

TW - Taiwan, Taipei Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica

AR – Argentina, Buenos Aires Tel: +54 3327 44 4129

BR - Brasile, Sao Jose dos Campos Tel: +55 800 727 5374

CL - Cile, Santiago Tel: +56 2 623 1216

MX - Messico, Toluca Tel: +52 72 2275 4200

Centro Europeo Informazioni Prodotti Numero verde: 00 800 27 27 5374 (da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

© 2013 Parker Hannifin Corporation. Tutti i diritti riservati.



Via Privata Archimede 1 20094 Corsico (Milano) Tel.: +39 02 45 19 21 Fax: +39 02 4 47 93 40 parker.italy@parker.com

www.parker.com

Edition: agosto 2013 / Catalogue CAT/4401/IT punctum / Zalsman

